

# PANAVIA™ Veneer LC

CE  
0197

<b>EN</b>	ENGLISH	English	DENTAL ADHESIVE RESIN CEMENT SYSTEM
<b>FR</b>	FRANÇAIS	French	SYSTÈME DE CIMENTATION DENTAIRE PAR RÉSINE ADHÉSIVE
<b>ES</b>	ESPAÑOL	Spanish	SISTEMA DE CEMENTO DE RESINA ADHESIVO DENTAL
<b>IT</b>	ITALIANO	Italian	SISTEMA CON CEMENTO RESINA ADESIVO DENTALE
<b>NL</b>	NEDERLANDS	Dutch	TANDHEELKUNDIG ADHESIEF COMPOSITCEMENTSSTEEM
<b>DE</b>	DEUTSCH	German	DENTALES ADHÄSIVES KUNSTSTOFFZEMENTSYSTEM
<b>SV</b>	SVENSKA	Swedish	DENTAL VIDHÄFTANDE KOMPOSITCEMENT SYSTEM
<b>NO</b>	NORSK	Norwegian	DENTALT ADHESIVT RESINCEMENTSYSTEM
<b>FI</b>	SUOMI	Finnish	HAMMASLÄÄKETIEELLINEN ADHESIIVINEN RESIINIEMENTTIJÄRJESTELMÄ
<b>DA</b>	DANSK	Danish	DENTALT ADHESIVT RESINCEMENTSYSTEM
<b>PT</b>	PORTUGUÊS	Portuguese	SISTEMA DE CIMENTO DE RESINA ADESIVO DENTÁRIO
<b>EL</b>	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Greek	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΦΤΙΝΗΣ
<b>TR</b>	TÜRKÇE	Turkish	DENTAL ADEZİV REZİN SİMAN SİSTEMİ
<b>PL</b>	POLSKI	Polish	STOMATOLOGICZNY SYSTEM ADHEZYJNEGO CEMENTU NA BAZIE ŻYWICY
<b>RO</b>	ROMÂNĂ	Romanian	SISTEM CIMENT DENTAR ADEZIV PE BAZĂ DE RĂȘINI
<b>HR</b>	HRVATSKI	Croatian	DENTALNI ADHEZIVNI SUSTAV NA BAZI CEMENTNE SMOLE
<b>HU</b>	MAGYAR	Hungarian	FOGÁSZATI ADHEZÍV MŰGYANTA CEMENTRENDSZER
<b>SL</b>	SLOVENŠČINA	Slovenian	DENTALNI LEPILNI SISTEM IZ KOMPOZITNEGA CEMENTA
<b>CS</b>	ČESKY	Czech	DENTÁLNÍ ADHEZIVNÍ SYSTÉM PLASTOVÉHO CEMENTU
<b>SK</b>	SLOVENSKÝ	Slovak	LEPIACI SYSTÉM Z UMELEJ HMOTY NA CEMENTOVANIE ZUBOV
<b>BG</b>	БЪЛГАРСКИ	Bulgarian	СТОМАТОЛОГИЧНА СИСТЕМА С АДХЕЗИВЕН КОМПОЗИТЕН ЦИМЕНТ
<b>UK</b>	УКРАЇНСЬКА	Ukrainian	АДГЕЗИВНА КОМПОЗИТНА ЦЕМЕНТНА СИСТЕМА
<b>ET</b>	EESTI	Estonian	DENTAALNE ADHESIIVNE VAIKTSEMENDISÜSTEEM
<b>LV</b>	LATVIEŠU	Latvian	ZOBĀRSTNIECĪBAS ADHEZĪVĀ PLASTMASAS CEMENTA SISTĒMA
<b>LT</b>	LIETUVIŠKAI	Lithuanian	ODONTOLOGINĖ ADHEZYVINĖ DERVINIO CEMENTO SISTEMA



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

EC REP

**EMERGO EUROPE**

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague, The Netherlands



**Kuraray Europe GmbH**

Philipp-Reis-Str. 4,

65795 Hattersheim am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835



URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>

**ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE****PANAVIA™ Veneer LC**

8°C / 46°F  
2°C / 36°F



0197

**I. INTRODUCTION**

PANAVIA Veneer LC is a light-cure adhesive resin cement system. It consists of the PANAVIA Veneer LC Paste (a light-cure cement paste), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (a silane, zirconia & metal primer), K-ETCHANT Syringe (phosphoric acid), and PANAVIA V5 Try-in Paste. PANAVIA V5 Tooth Primer or CLEARFIL Universal Bond Quick can be chosen for tooth treatment.

The cement paste is a light-cure, resin based material which provides color stability and has radiopacity equal to or greater than 1mm aluminum. It is supplied in Kuraray's ergonomic syringe and dispensed via an angled applicator tip (16G) into an inlay cavity or onto an onlay or a laminate veneer. It is available in 4 shades; Universal (A2), Clear, Brown (A4) and White. It is classified as a Type 2 and Class 2 (Group 1) material by ISO 4049. Shade adaptation may be checked with the PANAVIA V5 Try-in Pastes before cementation.

**II. INDICATIONS**

Cementation of ceramic and composite inlays, onlays and laminate veneers with less than 2mm thickness.

**III. CONTRAINDICATIONS**

Patients with a history of hypersensitivity to methacrylate monomers. Patients known to be allergic to any of the ingredients contained in this product.

**IV. POSSIBLE SIDE EFFECTS**

- [1] The oral mucosal membrane may turn whitish when contacted by the product due to the coagulation of protein. This is usually a temporary phenomenon that will disappear in a few days. Instruct patients to avoid irritating the affected area while brushing.
- [2] K-ETCHANT Syringe (phosphoric acid) may cause inflammation or erosion due to its chemistry. Use caution to prevent the product from coming in contact with the skin or getting into the eye.

**V. INCOMPATIBILITIES**

- [1] Do not use eugenol-containing materials for pulp protection or temporary sealing, since the eugenol may cause discoloration and might retard the curing process.
- [2] Do not use hemostatic agents containing ferric compounds since these materials may impair adhesion and may cause discoloration of the tooth margin or surrounding gingiva due to remaining ferric ions.
- [3] Do not use a hydrogen peroxide solution for cleaning cavities since it may weaken the bonding to the tooth structure.
- [4] Do not use a sodium hypochlorite solution since it may weaken the bonding to the tooth structure.

**VI. PRECAUTIONS*****1. Safety precautions***

1. This product contains substances that may cause allergic reactions. Avoid use of the product in patients with known allergies to methacrylate monomers or any other components.
2. If the patient demonstrates a hypersensitivity reaction, such as rash, eczema, features of inflammation, ulcer, swelling, itching or numbness, discontinue use of the product and seek medical attention.
3. Avoid direct contact with the skin and/or soft tissue to prevent hypersensitivity. Wear gloves or take appropriate precautions when using the product.
4. Exercise caution to prevent the product from coming in contact with the skin or getting into the eye. Before using the product, cover the patient's eyes with a towel or safety glasses to protect them in the event of splashing material.
5. If the product comes in contact with human body tissues, take the following actions:  
 <if the product gets in the eye>  
 Immediately wash the eye with copious amounts of water and consult a physician.  
 <if the product comes in contact with the skin or the oral mucosa>  
 Immediately wipe the area with a cotton pellet or a gauze pad moistened with alcohol, and rinse with copious amounts of water.
6. Exercise caution to prevent the patient from accidentally swallowing the product.
7. Do not reuse the applicator brush, applicator tip (16G) and needle tip. To prevent cross-contamination, avoid using dispensed liquid/liquid and those brush and tip for different patients. The brush and tip are single-use and should be discarded after using.
8. Clean the cavity sufficiently to prevent poor bonding. If the adherent surface is contaminated with saliva or blood, wash it thoroughly and dry. We advise to use KATANA Cleaner for optimal performance of adhesion. Then re-apply the primer or bonding agent.
9. This product contains the Ytterbium Trifluoride (less than 15%). Using on children under the age of 6 may have a potential risk of fluorosis.
10. Dispose of this product as a medical waste to prevent infection. The tip must be disposed of after covering the tip of the needle to prevent injury.
11. The product should be used only for restorations that are less than 2.0 mm thickness and of sufficient translucency. Metal oxide ceramic (e.g. zirconia) should not be used because it may not have sufficient translucency. However, zirconia of our products with high translucency (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) can be used with a thickness of less than 1.2 mm. KATANA Zirconia YML can be used with a thickness of less than 1.2 mm only as laminate veneers.

***2. Handling and manipulation precautions*****[Common precautions]**

1. The product must not be used for any purposes other than specified in

**[II. INDICATIONS]**

2. The use of this product is restricted to dental professionals.
3. Do not use the product as a provisional cement. This material is designed to use as a permanent cement.
4. Amalgam or other lining materials remaining in the cavity will prevent the passage of light and the polymerization of the product. Completely remove any lining material when preparing the cavity.
5. Use a pulp capping agent in a cavity close to the pulp or in the event of accidental pulp exposure.
6. Use a rubber dam to prevent contamination and to control moisture.
7. When using temporary materials containing tannin or magnesia, completely remove it to prevent the discoloration.
8. When using hemostatic agents containing aluminum chloride, minimize its quantity, and use caution to prevent contact with the adherent surface. Failure to do so might weaken the bond strength to the tooth structure.
9. Do not use hemostatic agents containing ferric sulphate. Ferric sulphate may cause the discoloration and weaken the bond strength to the tooth structure.
10. Do not mix the product with other materials. The mixed materials may cause a change in physical properties, including a possible decrease in the expected results.
11. Wear gloves or take other appropriate protective measures to prevent the occurrence of hypersensitivity that may result from contact with methacrylate monomers or any other components in the product.
12. The liquid bottles should be tightly capped immediately after use to reduce the evaporation of the volatile solvent.
13. If the containers and/or instruments for this product are damaged, protect yourself from any danger and immediately discontinue their use.

**[PANAVIA Veneer LC Paste]**

1. Be careful to prevent unnecessary exposure to direct sunlight or operating lights. The paste contains a light-cure catalyst that is highly photo-reactive. During cementation, adjust the angle and/ or distance of the dental light to reduce the intensity of light entering the oral cavity to prevent premature polymerization of the paste.
2. Excess cement can be removed after tack light-curing it for 1 second. When removing the excess cement, hold the restoration in place to avoid the possibility of lifting the restoration, since there could be some insufficiently cured resin cement.
3. When attaching the applicator tip (16G), turn the tip clockwise and attach it securely, thereby preventing paste from leaking at the junction of the applicator tip (16G) and the syringe. In addition, make sure there is no residual paste at the junction of the syringe, which could cause the applicator tip (16G) to fall off.
4. Before wiping the residual paste adhering to the applicator tip (16G) or the junction of the syringe with an alcohol gauze pad, squeeze the pad to remove excess alcohol. Use of excessive alcohol in the gauze pad can cause penetration of alcohol into the tip and dilute the paste. In such cases, it may cause a decrease in physical properties from the expected results.
5. To expel air from the applicator tip (16G) nozzle and prevent to mix air bubbles to the paste, set the nozzle upward and push the plunger slowly (outside of the patient's mouth) until the paste reaches the nozzle.
6. After the paste has been dispensed, the syringe should be capped securely as soon as possible, to prevent the paste from hardening by ambient light, and to prevent foreign matter from entering the syringe.

**[PANAVIA V5 Try-in Paste]**

1. The use of the Try-in Paste should be limited to checking the shade matching with the PANAVIA V5 Paste or PANAVIA Veneer LC Paste.
2. The Try-in Paste does not set. Do not use it to cement restorations.
3. A transparent liquid may appear at the tip of the Try-in Paste syringe. If this transparent liquid is present, it should be dispensed and discarded, since the separated liquid may affect the shade matching.
4. Shade evaluation with Try-in Paste should be performed using the same approximate thickness of Try-in Paste as the hardened cement.
5. After use, thoroughly wash the Try-in Paste from the restoration and tooth surface with water to avoid poor adhesion.

**[PANAVIA V5 Tooth Primer]**

1. Use within 5 minutes after dispensing.
2. Only use with PANAVIA V5 Paste or PANAVIA Veneer LC Paste.
3. If the treated surface is contaminated, wash it with water and dry, or clean with alcohol, or KATANA Cleaner, and treat it again with this primer.

**[CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]**

1. Use at once after dispensing. It contains volatile ethanol. As the solvent evaporates, the viscosity increases and may make it difficult to apply.
2. Perform cementation soon after treating the restoration surface with this primer.
3. If the pre-treated/treated surface is contaminated with saliva or blood, wash it with water, dry, clean with K-ETCHANT Syringe or KATANA Cleaner, and re-treat it with this primer.

**[K-ETCHANT Syringe (phosphoric acid)]**

1. Be careful not to contaminate the treated surface with saliva or blood. If the treated surface is contaminated, re-treat.
2. If the product adheres to clothing, wash it off with water.
3. After each use, remove the needle tip from the syringe and recap the syringe immediately and tightly.
4. When using Tooth Primer, etching vital dentin may cause post-operative sensitivity.

**[Dental light-curing unit]**

1. Use it according to the Instructions for Use for the dental light-curing unit.
2. Do not look directly at the light source. Protective glasses are recommended.
3. Low light intensity causes poor adhesion. Check the lamp for service life and the dental curing light guide tip for contamination. It is advisable to check the dental curing light intensity using an appropriate light evaluating device at appropriate intervals.
4. The emitting tip of the dental curing unit should be held as near and vertical to the resin surface as possible.
- If a large resin surface has to be light-cured, it is advisable to divide the area into several sections and light-cure each section separately.
5. Check the conditions required to cure the paste mixture by referring to the light-curing times listed in these Instructions for Use before using the product.

### **3. Storage precautions**

1. The product must be used by the expiration date indicated on the package.
2. The product, except for PANAVIA V5 Try-in Paste and K-ETCHANT Syringe, must be stored (2-8°C/ 36-46°F) when not in use. PANAVIA V5 Try-in Paste and K-ETCHANT Syringe should be stored at (2-25°C/ 36-77°F).
- All components stored in the refrigerator should be brought to room temperature for 15 minutes before use in order to restore its normal viscosity and curing properties.
3. The product should be kept away from extreme heat, direct sunlight or a flame.
4. The product must be stored in a proper place where only dental practitioners can access.

### **VII. COMPONENTS**

Please see the outside of the package for contents and quantity.

<Principal ingredients>

- 1) PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Silanated spherical silica filler, Urethane dimethacrylate (UDMA), Ytterbium trifluoride, Triethyleneglycol dimethacrylate, Hydrophilic aliphatic dimethacrylate, Hydrophilic amide monomer, Accelerators, dl-Camphorquinone, Pigments  
The total amount of inorganic filler is approximately 47 vol%.  
The particle size of inorganic fillers range from 0.05 µm to 8 µm.
- 2) PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Glycerol, Silanated colloidal silica, Colloidal silica, Pigments
- 3) PANAVIA V5 Tooth Primer  
10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP), 2-Hydroxyethyl methacrylate, Hydrophilic aliphatic dimethacrylate, Accelerators, Water
- 4) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS  
3-Methacryloyloxypropyl trimethoxsilane, 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP), Ethanol

- 5) K-ETCHANT Syringe

Phosphoric acid, Water, Colloidal Silica, Pigment

- 6) Accessories

Applicator tip (16G)(For Paste), Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe), Applicator brush (fine <silver>), Mixing dish

### **VIII. CLINICAL PROCEDURES**

#### **1. Cleaning the prepared tooth (tooth, composite resin)**

Remove the temporary materials from the prepared tooth in the usual manner; clean the cavity using moisture control.

[NOTE]

KATANA Cleaner is available to clean the prepared tooth, when contamination occurs. Apply it for 10 seconds with rubbing motion, then rinse with water until the color has been disappeared and dry.

#### **2. Trial fitting and adjusting a restoration**

- (1) Trial fit the prosthetic restoration to check its fit on the prepared tooth, as necessary.
- (2) If necessary, apply the selected shade of Try-in Paste onto the cementation surface of the restoration and trial fit the restoration onto the prepared tooth.  
Remove excess Try-in Paste from the margins with a brush. The shades of Try-in Paste correspond to those of the hardened cement paste.  
Check the shade for best color matching, and then remove the restoration.  
Using water, completely wash the Try-in Paste from the surface of the restoration and the prepared tooth surface.

#### **3. Conditioning the prosthetic restoration surface**

Follow the Instructions for Use of the restorative material.

In the absence of specific instructions, we recommend the following procedures and application of CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

If the adherent surface is silica-based ceramic (e.g. conventional porcelain, lithium disilicate), hybrid ceramic or composite resin:

Based on the type of restoration, Acid Treatment or Blasting Treatment may be used:

Acid Treatment (e.g. conventional porcelain, lithium disilicate):

- (1) Etch the adherent surface with a hydrofluoric acid solution in accordance with the Instructions for Use of the solution.
- (2) Rinse the adherent surface with water and dry.

Blasting Treatment (e.g. hybrid ceramic, composite resin):

- (1) Roughen the adherent surface by blasting with alumina powder (30-50 µm) using air pressure of 0.1-0.2 MPa (1-2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15-29 psi).

The air pressure and powder size should be properly adjusted to suit the material and/or shape of the prosthetic restoration, using caution to prevent chipping.

- (2) Clean the prosthetic restoration in an ultrasonic cleaning unit for 2 minutes.

[NOTE]

If the restorations are tried-in after acid treatment or blasting treatment, apply K-ETCHANT Syringe (phosphoric acid) for 5 seconds or KATANA Cleaner for 10 seconds with a rubbing motion then rinse with water until the color has been disappeared and dry the restorations to remove contaminants.

If the adherent surface is metal oxide ceramic (KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML):

- (1) Roughen the adherent surface by blasting with alumina powder (30-50 µm) using air pressure of 0.1-0.4 MPa (1-4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15-58 psi).  
The air pressure and powder size should be properly adjusted to suit the material and/or shape of the prosthetic restoration, using caution to prevent chipping.
- (2) Clean the prosthetic restoration in an ultrasonic cleaning unit for 2 minutes followed by drying it with an air stream.

[NOTE]

If the restorations are tried-in after acid treatment or blasting treatment, apply KATANA Cleaner for 10 seconds with a rubbing motion then rinse with water until the color has been disappeared and dry the restorations to remove contaminants.

#### **4. Application of CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS to the prosthetic restoration**

Apply the primer to the adherent surface of the restoration with an applicator brush. After application, dry the entire adherent surface sufficiently using mild oil free air flow.

#### **5. Treatment of the prepared tooth**

Choose either PANAVIA V5 Tooth Primer or the CLEARFIL Universal Bond Quick.

[NOTE]

KATANA Cleaner is available to clean the prepared tooth, when contamination occurs. Apply it for 10 seconds with rubbing motion, then rinse with water until the color has been disappeared and dry.

For PANAVIA V5 Tooth Primer

- (1) If the adherent surface is uncut enamel or when cementing laminate veneers, apply phosphoric acid (K-ETCHANT Syringe) to the enamel surface only and leave it for 10 seconds; rinse and dry.
- (2) Apply Tooth Primer to the entire prepared tooth surface, with an applicator brush and leave it in place for 20 seconds. Use caution not to allow saliva or exudates to contact the treated surfaces.
- (3) Thoroughly dry the entire adherent surface sufficiently by blowing mild, oil-free air. Use a vacuum aspirator to prevent the Tooth Primer liquid from dispersing.

For CLEARFIL Universal Bond Quick

- (1) Choose one of the three etching procedures before applying the bond. If the adherent surface includes uncut enamel or when cementing laminate veneers, application of phosphoric acid (K-ETCHANT Syringe) to the enamel surface is required<(1)-b or (1)-c>.
  - (1)-a. Self-etching procedure  
Move to below (2) without etching with K-ETCHANT Syringe.
  - (1)-b. Selective enamel etching procedure  
Apply K-ETCHANT Syringe to the uncut and/or cut enamel. Leave it in place for 10 seconds, then rinse and dry.
  - (1)-c. Total-etching procedure  
Apply K-ETCHANT Syringe to the entire cavity (enamel and dentin), leave it in place for 10 seconds, then rinse and dry.

(2) Dispense the necessary amount of BOND into a well of the dispensing dish immediately before application.

(3) Apply BOND with a rubbing motion to the entire preparation with the applicator brush. No waiting time is required. Use caution not to allow saliva or exudate to contact the treated surfaces.

(4) Dry the entire cavity wall sufficiently by blowing mild air for more than 5 seconds until BOND does not move. Use a vacuum aspirator to prevent BOND from scattering.

(5) When cementing laminate veneers, there is no need to light-cure BOND prior to seating the laminate veneers. It should be cured after seating the laminate veneers with the PANAVIA Veneer LC Paste. When cementing inlays or onlays, BOND should be light-cured before seating the restoration. Please confirm the curing time by referencing the following table 1:

Table 1: Light-curing time of each light source

Type of light source (Light intensity)	Curing time
High-intensity BLUE LED* (More than 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 sec.
BLUE LED* (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sec.
Halogen lamp (More than 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sec.

The effective wavelength range of each dental curing unit must be 400 - 515 nm.

\* Peak of emission spectrum: 450 - 480 nm.

#### **6. Syringe preparation of the cement paste**

Select the suitable shade and remove the cap from the selected syringe and attach an applicator tip (16G) securely.

Cover the entire syringe with a disposable barrier (e.g. a poly bag) to prevent saliva and blood contamination.

Disinfect the syringe by wiping with an absorbent cotton with alcohol both before and after use.

#### **7. Cementing the prosthetic restoration**

- (1) Apply the paste over the entire adherent surface of either the prosthetic restoration, or the prepared tooth.

- (2) Place the prosthetic restoration on the prepared tooth.

#### **8. Removing the excess cement**

Remove any excess cement using either of the following two methods. Hold the restoration in place during excess removal.

Tack-Cure Clean-Up Technique:

Light-cure any excess cement in several spots for 1 second at a distance of 10-15 mm. Hold the prosthetic restoration in position, remove the tack-cured excess cement using a dental instrument. It is advisable to determine in advance the light-curing time of the excess cement by light-curing some paste on a mixing pad.

**Wet Clean-Up Technique:**

Any excess cement remaining at the margins can be removed with a small brush, foam pellet, dental floss or dental explorer.

[For curing margins of the restoration, it is beneficial to cover the margins with a protective gel (e.g. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) to prevent the formation of an oxygen inhibition layer according to the Instructions for Use.]

**9. Final curing**

Light-cure the entire surface and margins of the prosthetic restoration that are less than 2.0 mm thick and have sufficient translucency. If the area you want to light-cure is wider than the light emitting tip diameter, extend the exposure process into a few applications.

Metal oxide ceramic (e.g. zirconia) should not be used because it may not have sufficient translucency. However, zirconia of our products with high translucency (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) can be used with a thickness of less than 1.2 mm. Please confirm the curing time by referencing the following table 2:

KATANA Zirconia YML can be used with a thickness of less than 1.2 mm only as laminate veneers.

Table 2: Light-curing time of each Restoration type

Restoration type and shade		Maximum restoration thickness	Type of curing light (Light intensity)					
			High-intensity BLUE LED ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	BLUE LED (1000~1400 mW/cm $^2$ )	Halogen lamp ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )			
<b>Laminate veneer</b>			Curing time					
Silica-based ceramic (e.g. conventional porcelain, lithium disilicate)	BL shades, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2.0 mm	Three times for 3 sec. or Twice for 5 sec.	10 sec.	20 sec.			
	Other shades			20 sec.				
Hybrid ceramic, composite resin	All shades	1.2 mm	Three times for 3 sec. or Twice for 5 sec.	10 sec.	20 sec.			
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML								
<b>Inlays, onlays</b>			Curing time					
Silica-based ceramic, hybrid ceramics, composite resin	All shades	2.0 mm	Three times for 3 sec. or Twice for 5 sec.	10 sec.	20 sec.			
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1.2 mm						
Shade and Depth of cure		Universal (A2), Clear, Brown (A4)			1.5 mm			
		White			1.0 mm			

**10. Polishing the margins**

Polish the margins using appropriate instruments for the polishing of composite resins.

**[WARRANTY]**

Kuraray Noritake Dental Inc. will replace any product that is proven to be defective. Kuraray Noritake Dental Inc. does not accept liability for any loss or damage, direct, consequential or special, arising out of the application or use of or the inability to use these products. Before using, the user shall determine the suitability of the products for the intended use and the user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith.

**[NOTE]**

If a serious incident attributable to this product occurs, report it to the manufacturer's authorized representative shown below and the regulatory authorities of the country in which the user/patient resides.

**[NOTE]**

"PANAVIA", "CLEARFIL" and "OXYGUARD" are trademarks of KURARAY CO., LTD.  
"KATANA" is a trademark of NORITAKE CO., LIMITED.



# PANAVIA™ Veneer LC



8°C / 46°F  
2°C / 36°F



## I. INTRODUCTION

PANAVIA Veneer LC est un système de collage à composite résine adhésif photopolymérisable. Il est composé de PANAVIA Veneer LC Paste (une pâte composite photopolymérisable), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (un silane pour zircone et métal), K-ETCHANT Syringe (acide phosphorique), et PANAVIA V5 Try-in Paste. PANAVIA V5 Tooth Primer ou CLEARFIL Universal Bond Quick peut être choisi pour le traitement des dents.

La pâte d'assemblage est un matériau à base de composite résine photopolymérisable qui offre une stabilité des couleurs et une radio-opacité égale ou supérieure à 1 mm d'aluminium. Il est fourni dans la seringue ergonomique Kuraray et peut se distribuer via un embout applicateur coudé (applicator tip) (16G) dans une cavité en inlay ou sur un onlay ou une facette. Il est disponible en 4 teintes; Universal (A2), Clear, Brown (A4) et White. Il est classé comme matériau de type 2 et de classe 2 (groupe 1) par la norme ISO 4049. L'adaptation de la teinte peut être vérifiée avec PANAVIA V5 Try-in Pastes avant le collage.

## II. INDICATIONS

Collage des inlays, onlays et facettes stratifiées en céramique et en composite de moins de 2 mm d'épaisseur.

## III. CONTRE-INDICATIONS

Patients connus pour leur hypersensibilité aux monomères de méthacrylate. Les patients connus pour être allergiques à l'un des ingrédients contenus dans ce produit.

## IV. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

- [1] La muqueuse buccale peut devenir blanchâtre au contact du produit du fait de la coagulation de protéines. Ceci est un événement temporaire qui disparaît habituellement en quelques jours. Demander aux patients d'éviter toute irritation lors du brossage de la zone infectée.
- [2] K-ETCHANT Syringe (acide phosphorique) peut entraîner une inflammation ou une érosion à cause du principe chimique. Faire preuve de précaution pour empêcher le produit d'entrer en contact avec la peau ou l'oeil.

## V. INCOMPATIBILITÉS

- [1] Ne pas utiliser de matériaux contenant de l'eugénol pour la protection de la pulpe ou de temporisation, étant donné que l'eugénol pourrait entraîner une décoloration et retarder le processus de polymérisation.
- [2] Ne pas utiliser d'agents hémostatiques contenant des composés ferriques, les ions ferriques résiduels de ces matériaux risquent de diminuer l'adhérence et de causer une dyschromie aux limites de la dent ou au niveau de la gencive environnante.
- [3] Ne pas utiliser de solution d'eau oxygénée (i.e. peroxyde d'hydrogène) pour nettoyer les cavités, car cela risque de diminuer la force de liaison à la structure dentaire.
- [4] Ne pas utiliser de solution d'hypochlorite de sodium, car cela risque de diminuer la liaison à la structure dentaire.

## VI. PRÉCAUTIONS

### 1. Consignes de sécurité

1. Ce produit contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. L'utilisation de ce produit chez les patients présentant une allergie connue aux monomères méthacryliques ou à d'autres composants est vivement déconseillée.
2. Si le patient présente une réaction d'hypersensibilité sous forme d'érythème, d'eczéma, de signes caractéristiques d'inflammation, d'ulcère, de gonflement, de prurit ou d'engourdissement, cesser l'utilisation du produit et demander un avis médical.
3. Eviter tout contact direct avec la peau et/ou les tissus mous pour prévenir une hypersensibilité. Porter des gants ou prendre des précautions appropriées lors de l'utilisation du produit. Ne pas regarder directement la source de lumière.
4. Faire preuve de précaution pour empêcher le produit d'entrer en contact avec la peau ou l'oeil. Avant d'utiliser le produit, recouvrir les yeux du patient avec une serviette ou des lunettes de sécurité pour les protéger en cas d'éclaboussures.
5. En cas de contact du produit avec les tissus du corps humain, prendre les mesures suivantes :
  - <En cas de pénétration du produit dans l'oeil>  
Rincer immédiatement l'oeil abondamment à l'eau et consulter un médecin.
  - <En cas de contact entre le produit et la peau ou les muqueuses buccales>  
Essuyer immédiatement avec du coton ou une compresse imprégné d'alcool, puis rincer abondamment à l'eau.
6. Prendre les mesures nécessaires pour éviter que le patient n'avale accidentellement le produit.
7. Ne réutilisez pas la brosette d'application, l'embout de l'applicateur (16G) et l'aiguille. Pour éviter toute contamination croisée, évitez le mélange des liquides utilisés/liquides propres avec des brosettes et embouts à changer entre différents patients. La brosette et l'embout sont à usage unique et doivent être jetés après usage.
8. Nettoyez suffisamment la cavité pour éviter une mauvaise adhésion. Si la surface adhérente est contaminée par de la salive ou du sang, il faut la laver soigneusement et la sécher. Nous conseillons d'utiliser KATANA Cleaner pour une adhésion optimale. Ensuite, appliquez de nouveau le silane ou l'adhésif.
9. Ce produit contient du Fluorure d'yttrium (moins de 15 %). Son utilisation sur des enfants de moins de 6 ans peut présenter un risque potentiel de fluorose.

10. Mettre ce produit comme un déchet médical afin de prévenir toute infection. Lors du débarras de l'aiguille, s'assurer que l'embout soit recouvert afin de prévenir toute blessure.

11. Le produit ne doit être utilisé que pour des restaurations d'une épaisseur inférieure à 2,0 mm et d'une translucidité suffisante. La céramique d'oxyde métallique (par exemple la zircone) ne doit pas être utilisée car elle peut ne pas avoir une translucidité suffisante. Cependant, la zircone de nos produits à haute translucidité (KATANA Zirconia STL/UTML, KATANA Zirconia Block STL) peut être utilisée avec une épaisseur inférieure à 1,2 mm. KATANA Zirconia YML peut être utilisé avec une épaisseur inférieure à 1,2 mm uniquement comme facettes stratifiées.

### 2. Précautions pour la manipulation

#### [Précautions générales]

1. Le produit ne doit pas être utilisé dans tout autre but que ceux spécifiés dans les [II. INDICATIONS].
2. L'utilisation de ce produit est réservé aux professionnels dentaires.
3. Ne pas utiliser le produit comme ciment provisoire. Ce matériau est prévu pour un collage définitif.
4. Les amalgames ou autres matériaux de revêtement restant dans la cavité empêcheront le passage de la lumière et la polymérisation du produit. Retirez complètement tout matériau de revêtement lors de la préparation de la cavité.
5. Utiliser un agent de coiffage pulinaire dans une cavité à proximité de la pulpe ou en cas d'exposition accidentelle de la pulpe.
6. Utiliser une digue en caoutchouc pour éviter toute contamination et contrôler l'humidité.
7. Lors de l'utilisation de matériaux temporaires contenant du tanin ou de la magnésie, retirez-les complètement pour éviter toute décoloration.
8. Lors de l'utilisation d'agents hémostatiques contenant du chlorure d'aluminium, diminuer la quantité et utiliser prudemment pour éviter tout contact avec la surface adhérente. En cas de contact, la force d'adhésion sur la structure dentaire risque d'être diminuée.
9. N'utilisez pas d'agents hémostatiques contenant du sulfate ferrique. Le sulfate ferrique peut provoquer une dyschromie et affaiblir la force d'adhésion à la structure de la dent.
10. Ne pas mélanger le produit avec d'autres matériaux. Les matériaux mélangés peuvent entraîner une modification des propriétés physiques, y compris une éventuelle diminution des résultats attendus.
11. Porter des gants ou prendre les mesures de protection nécessaires pour éviter une hypersensibilité pouvant être causée par tout contact avec les monomères de méthacrylate ou à d'autres composants du produit.
12. Les bouteilles de liquide doivent être fermées hermétiquement immédiatement après leur utilisation afin de réduire l'évaporation du solvant volatil.
13. Si les conteneurs et/ou des instruments pour ce produit sont endommagés, protégez-vous de tout danger et arrêtez immédiatement de les utiliser.

#### [PANAVIA Veneer LC Paste]

1. Soyez prudent en évitant toute exposition inutile à la lumière directe du soleil ou à la lumière d'exploitation. La pâte contient un catalyseur de photopolymérisation hautement photoractif. Lors du collage, ajustez l'angle et/ou la distance de la lampe dentaire pour réduire l'intensité lumineuse entrant dans la cavité buccale et ainsi prévenir la polymérisation prémature de la pâte.
2. Un excès de colle peut être retiré après une photopolymérisation rapide de 1 seconde. En retirant l'excédent de colle, maintenir la restauration en place pour éviter qu'elle ne se soulève, la colle résine pouvant ne pas être suffisamment polymérisé par endroits.
3. Lorsque vous fixez l'embout applicateur (16G), tournez l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre et fixez-le solidement, empêchant ainsi la pâte de fuir à la jonction de l'embout applicateur (16G) et de la seringue. De plus, assurez-vous qu'il n'y a pas de pâte résiduelle à la jonction de la seringue, qui pourrait entraîner la chute de l'embout applicateur (16G).
4. Avant d'essuyer la pâte résiduelle adhérente à l'embout applicateur (16G) ou à la jonction de la seringue avec une compresse imprégnée d'alcool, pressez la compresse pour enlever l'excès d'alcool. Utiliser trop d'alcool sur la compresse peut entraîner la pénétration de l'alcool dans l'embout et diluer la pâte. Dans ce cas, cela peut entraîner une diminution des propriétés physiques par rapport aux résultats attendus.
5. Pour expulser l'air de l'embout applicateur (16G) et éviter de mélanger des bulles d'air à la pâte, placez l'embout vers le haut et poussez le piston lentement (à l'extérieur de la bouche du patient) jusqu'à ce que la pâte atteigne l'embout.
6. Une fois la pâte distribuée, la seringue doit être refermée solidement dès que possible, afin d'éviter que la pâte ne durcisse à la lumière ambiante et que des corps étrangers ne pénètrent dans la seringue.

#### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

1. L'utilisation de la Try-in Paste doit être limitée à la vérification de la correspondance de teinte avec le PANAVIA V5 Paste ou PANAVIA Veneer LC Paste.
2. Try-in Paste ne durcit pas. Ne pas l'utiliser pour l'assemblage de restaurations.
3. Un liquide transparent peut apparaître à l'extrémité de la seringue Try-in Paste. Si ce liquide transparent est présent, il doit être purgé et jeté, le liquide séparé pouvant affecter la correspondance de teinte.
4. L'évaluation de la teinte avec Try-in Paste doit être réalisé en utilisant environ la même épaisseur de colle durcie Try-in Paste.
5. Après utilisation, lavez soigneusement la Try-in Paste de la surface de la restauration et des dents avec de l'eau pour éviter une mauvaise adhésion.

#### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

1. Utilisez moins de 5 minutes après la distribution.
2. Utilisez uniquement avec PANAVIA V5 Paste ou PANAVIA Veneer LC Paste.
3. Si la surface traitée est contaminée, lavez la avec de l'eau et séchez la, ou nettoyez la avec de l'alcool, ou KATANA Cleaner, puis refaites le traitement avec cet apprêt.

#### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. A utiliser immédiatement après la distribution. Contient de l'éthanol volatil. Comme le solvant s'évapore, la viscosité augmente et cela peut rendre difficile l'application.
2. Effectuer le collage directement après le traitement de la surface de restauration avec ce silane.

3. Si la surface prétraitée/traitée est contaminée par la salive ou le sang, lavez avec de l'eau, séchez, nettoyez avec K-ETCHANT Syringe ou KATANA Cleaner, puis refaites le traitement avec ce silane.

#### [K-ETCHANT Syringe (acide phosphorique)]

- Faites attention à ne pas contaminer la surface traitée avec de la salive ou du sang. Si la surface traitée est contaminée, recommencez le traitement.
- Si le produit adhère aux vêtements, lavez-les avec de l'eau.
- Après chaque utilisation, retirer l'embout aiguille de la seringue et reboucher la seringue immédiatement et solidement.
- Lors de l'utilisation de Tooth Primer, le mordançage de la dentine vitale peut provoquer une sensibilité postopératoire.

#### [Appareil dentaire de photopolymérisation]

- Utilisez-le selon le mode d'emploi de l'appareil de photopolymérisation dentaire.
- Ne pas regarder directement vers la source lumineuse. Le port de lunettes de protection est recommandé.
- Une faible intensité lumineuse provoquera une adhérence médiocre. Vérifier la lampe quant à sa durée de vie et l'embout de guidage de la lampe de polymérisation dentaire quant à une éventuelle contamination. Il est recommandé de vérifier l'intensité de la lampe de polymérisation dentaire en utilisant à intervalles périodiques un dispositif d'évaluation de l'intensité lumineuse.
- L'embout émetteur de l'appareil dentaire de polymérisation doit être tenu le plus près et le plus possible à la verticale par rapport à la surface de la résine. Si une surface importante de résine doit être photopolymérisée, il est recommandé de la diviser en différentes sections et de les photopolymériser chacune séparément.
- Vérifier les conditions requises pour la polymérisation de la pâte mélangée en se référant aux durées de photopolymérisation listées dans ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

#### 3. Consignes de conservation

- Le produit doit être utilisé avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Le produit, sauf pour PANAVIA V5 Try-in Paste et K-ETCHANT Syringe, doit être stocké à (2-8°C/ 36-46°F) quand il n'est pas utilisé. PANAVIA V5 Try-in Paste et K-ETCHANT Syringe doit être stocké à (2-25°C/ 36-77°F). Tous les composants stockés dans le réfrigérateur doivent être amenés à température ambiante pendant 15 minutes avant leur utilisation afin de rétablir leur viscosité normale et leurs propriétés de durcissement.
- Ne pas exposer ce produit à une extrême chaleur, une lumière solaire directe ou une flamme.
- Le produit doit être conservé dans un endroit adéquat, auquel seuls des dentistes ont accès.

## VII. COMPOSANTS

Contenu et quantités : voir sur l'emballage.

#### <Principaux ingrédients>

- PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Charge de silice sphérique silanisée, Uréthane diméthacrylate (UDMA), Fluorure d'ytterbium, Triéthylène-glycol diméthacrylate, Diméthacrylate aliphatique hydrophile, Monomères amides hydrophiles, Accélérateurs, dl-Camphoroquinone, Pigments

La quantité totale de charges inorganiques est d'environ 47 vol%. La taille des charges inorganiques est comprise entre 0,05 µm et 8 µm.

- PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Glycerol, Silice colloïdal silanisé, Silice silanisé, Silice colloïdal, Pigments

- PANAVIA V5 Tooth Primer Phosphate dihydrogène 10-méthacryloyloxydécyle (MDP), Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, Diméthacrylate aliphatique hydrophile, Accélérateurs, Eau

- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS Triméthoxylane 3-méthacryloyoxypropyle, Phosphate dihydrogène 10-méthacryloyloxydécyle (MDP), Ethanol

- K-ETCHANT Syringe Acide phosphorique, Eau, Silice colloïdal, Pigment

- Accessoires Applicator tip (16G) (Embout applicateur (16G) (pour pâte)), Needle tip (E) (Embout aiguille (E)) (pour K-ETCHANT Syringe), Applicator brush (fine <silver>) (Brosse applicatrice <argent fin>), Mixing dish (Godet mélangeur)

## VIII. PROCÉDURES CLINIQUES

### 1. Nettoyage du support de collage (dent, résine composite)

Retirez les matériaux temporaires du support dentaire de la manière habituelle ; nettoyez la cavité en contrôlant l'humidité.

#### [REMARQUE]

KATANA Cleaner peut être utilisé pour nettoyer la cavité/support dentaire, en cas de contamination. Appliquez-le pendant 10 secondes en frottant, puis rincez à l'eau jusqu'à ce que la couleur ait disparu et séchez.

### 2. Essayage et ajustement de restauration

- Essayer la restauration prothétique pour vérifier son ajustement sur la cavité ou le support dentaire, le cas échéant.
- Si nécessaire, appliquez la teinte choisie de Try-in Paste sur l'intrados de la restauration et essayez de fixer la restauration sur la cavité ou le support dentaire. Retirez l'excès de Try-in Paste de la périphérie avec une brosse. Les teintes de Try-in Paste correspondent à celles de la colle durci Paste. Vérifier la teinte pour la meilleure correspondance de couleur, puis retirer la restauration.
- En utilisant de l'eau, lavez complètement le Try-in Paste de l'intrados de la restauration et de la surface de la cavité ou support dentaire.

### 3. Conditionnement de la surface de la restauration prothétique

Prière de respecter les recommandations du matériau de la restauration.

En l'absence d'instructions spécifiques, nous recommandons les procédures et l'application suivantes de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

Si la surface adhérente est en céramique à base de silice (par exemple. céramique conventionnelle, disilicate de lithium.), en céramique hybride ou résine composite: En fonction du type de restauration, un traitement à l'acide ou sablage peut être utilisé:

#### Traitement à l'acide (par exemple. céramique conventionnelle, lithium disilicate):

- Mordancer la surface adhérente avec une solution d'acide fluorhydrique conformément au mode d'emploi de la solution.
- Rincez la surface adhérente avec de l'eau et séchez.

#### Traitement par sablage (par exemple. céramique hybride, résine composite)

- Rendez la surface de la partie adhérente rugueuse par projection de poudre d'alumine (30-50 µm) en utilisant une pression d'air de 0,1-0,2 MPa (1-2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15-29 psi).

La pression d'air et la taille de la poudre doivent être convenablement ajustés en fonction du matériau et/ou de la forme de la restauration prothétique, en utilisant des précautions pour éviter l'écaillage.

- Nettoyer la restauration prothétique aux ultrasons pendant 2 minutes.

#### [REMARQUE]

Si les restaurations sont essayées après un traitement à l'acide ou un sablage, appliquez la seringue K-ETCHANT (acide phosphorique) pendant 5 secondes ou KATANA Cleaner pendant 10 secondes en frottant puis rincez à l'eau jusqu'à disparition de la couleur et séchez les restaurations pour éliminer les contaminants.

Si la surface adhérente est en céramique d'oxyde métallique (KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML):

- Rendez la surface de la partie adhérente rugueuse par projection de poudre d'alumine (30-50 µm) en utilisant une pression d'air de 0,1-0,4 MPa (1-4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15-58 psi).

La pression d'air et la taille de la poudre doivent être convenablement ajustés en fonction du matériau et/ou de la forme de la restauration prothétique, en utilisant des précautions pour éviter l'écaillage.

- Nettoyez la restauration prothétique aux ultrasons pendant 2 minutes, puis séchez-la par un flux d'air.

#### [REMARQUE]

Si les restaurations sont essayées après un traitement à l'acide ou un sablage, appliquez KATANA Cleaner pendant 10 secondes en frottant puis rincez à l'eau jusqu'à disparition de la couleur et séchez les restaurations pour éliminer les contaminants.

### 4. Application de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS sur la restauration prothétique

Appliquez le silane sur la surface adhérente de la restauration avec une brosse d'application.

Après l'application, sécher suffisamment la totalité de la surface adhérente en utilisant un jet d'air modéré exempt d'excédent gras.

### 5. Traitement de la cavité/support dentaire

Choisissez PANAVIA V5 Tooth Primer ou CLEARFIL Universal Bond Quick.

#### [REMARQUE]

KATANA Cleaner peut être utilisé pour nettoyer la cavité/support dentaire, en cas de contamination. Appliquez-le pendant 10 secondes en frottant, puis rincez à l'eau jusqu'à ce que la couleur ait disparu et séchez.

#### Pour PANAVIA V5 Tooth Primer

- Si la surface adhérente est en émail non traité ou lors du collage de facettes stratifiées, appliquez de l'acide phosphorique (K-ETCHANT Syringe) sur la surface de l'émail seulement et laissez reposer pendant 10 secondes; rincez et séchez.

- Appliquez Tooth Primer sur l'ensemble de la cavité/souche, avec une brosse d'application et laissez en place pendant 20 secondes. Prendre soin de ne pas mettre de salive ou d'excès de liquide en contact avec les surfaces traitées.

- Séchez bien toute la surface adhérente suffisamment par soufflage d'air doux, sans excès de liquide. Utilisez une aspiration à vide pour empêcher le liquide Tooth Primer de se disperser.

#### Pour CLEARFIL Universal Bond Quick

- Opter pour l'une des trois procédures de mordançage avant d'appliquer l'adhésif. Si la surface adhérente comprend de l'émail non traité ou lors du collage de facettes stratifiées, l'application d'acide phosphorique (K-ETCHANT Syringe) sur la surface de l'émail est nécessaire<(1-b) ou (1-c)>.

- a. Procédure en auto-mordançage Passez à (2) ci-dessous sans mordançage avec K-ETCHANT Syringe.

- b. Procédure de mordançage sélectif de l'émail Appliquer K-ETCHANT Syringe sur l'émail non altéré et/ou altéré. Laisser poser 10 secondes, puis rincer et sécher.

- c. Procédure de mordançage total

- Appliquer K-ETCHANT Syringe sur l'intégralité de la cavité (émail et dentine), laisser poser 10 secondes, puis rincer et sécher.

- Déposer la quantité nécessaire de BOND dans le godet de mélange juste avant application.

- Appliquez BOND avec un mouvement de frottement sur toute la préparation à l'aide de la brosse d'application. Aucun temps d'attente n'est requis. Prendre soin de ne pas mettre de salive ou d'excès de liquide en contact avec les surfaces traitées.

- Sécher l'intégralité des parois de la cavité correctement à l'aide d'un jet d'air frais pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le BOND ne bouge plus. Utilisez une aspiration pour éviter que BOND ne se répande.

(5) Lors du collage des facettes stratifiées, il n'est pas nécessaire de photopolymériser BOND avant de poser les facettes stratifiées. Il doit être polymérisé après avoir posé les facettes stratifiées avec le PANAVIA Veneer LC Paste. Lors du collage des inlays ou des onlays, BOND doit être photopolymérisé avant de poser la restauration. Veuillez vérifier la durée de polymérisation en vous référant au tableau 1 suivant:

Tableau 1: Durée de photopolymérisation de chaque source de lumière

Type de source lumineuse (Intensité lumineuse)	Temps de polymérisation
Intensité élevée BLUE LED * (supérieur à 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 sec.
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sec.
Lampe halogène (supérieur à 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sec.

La plage de longueurs d'onde recommandée pour chaque appareil de polymérisation dentaire est de 400 - 515 nm.

\*Pic du spectre d'émission : 450 - 480 nm

## 10. Polissage de la périphérie

Polissez la périphérie à l'aide d'instruments appropriés pour le polissage des résines composites.

### [GARANTIE]

Kuraray Noritake Dental Inc. s'engage à remplacer tout produit défectueux. Kuraray Noritake Dental Inc. décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages directs ou indirects, ou inhabituels, découlant de l'utilisation du produit ou d'une utilisation inappropriate. Avant utilisation, l'utilisateur s'engage à vérifier que les produits sont bien appropriés à l'usage qu'il compte en faire et l'utilisateur endosse tous risques et responsabilités associées.

### [REMARQUE]

Si un accident sérieux imputable à ce produit a lieu, le rapporter au représentant agréé du fabricant indiqué ci-dessous ainsi qu'aux autorités régulatrices du pays dans lequel l'utilisateur/patient réside.

### [REMARQUE]

«PANAVIA», «CLEARFIL» et «OXGUARD» sont des marques de KURARAY CO., LTD. «KATANA» est une marque de NORITAKE CO., LIMITED.

## 6. Préparation de la pâte de collage à l'aide d'une seringue

Choisissez la teinte appropriée, retirez le capuchon de la seringue choisie et fixez solidement un embout applicateur (16G).

Couvrez toute la seringue d'une barrière jetable (par exemple enveloppe en polyéthylène) afin d'éviter la contamination par la salive et le sang.

Désinfectez la seringue en la frottant au moyen de coton hydrophile imbibé d'alcool avant et après utilisation.

## 7. Collage de la restauration prothétique

- (1) Appliquer la pâte sur toute la surface adhérente de la restauration prothétique ou sur toute la surface du substrat dentaire à l'intérieur de la cavité.
- (2) Placez la restauration prothétique sur la cavité/support dentaire.

## 8. Retrait de l'excédent de colle

Retirer tout excédent de colle en utilisant l'une des méthodes suivantes:

Maintenez la restauration en place pendant le retrait de l'excédent.

Technique de nettoyage de semipolymérisation:

Photopolymériser tout excédent de colle pendant 1 seconde en plusieurs points à une distance de 10-15 mm. Tout en maintenant la restauration prothétique en position, retirer l'excédent de colle semipolymérisé à l'aide d'un instrument dentaire. Il est conseillé de déterminer à l'avance la durée de photopolymérisation de l'excédent de colle en photopolymérisant un peu de pâte sur un bloc de mélange.

Technique de nettoyage humide:

Tout excès de colle restant à la périphérie peut être enlevé avec une petite brosse, un tampon en mousse, du fil dentaire ou un instrument d'exploration dentaire.

[Pour la polymérisation de la périphérie de la restauration, il est préférable de recouvrir la périphérie par un gel protecteur (par exemple. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) pour éviter la formation d'une couche d'inhibition par oxygène selon le mode d'emploi.]

## 9. Polymérisation finale

Photopolymériser toute la surface et les bords de la restauration prothétique qui ont une épaisseur inférieure à 2,0 mm et une translucidité suffisante. Si la zone que vous souhaitez photopolymériser est plus large que le diamètre de l'embout émetteur de lumière, élargissez le processus d'exposition à quelques applications.

La céramique d'oxyde métallique (par exemple la zircone) ne doit pas être utilisée car elle peut ne pas avoir une translucidité suffisante. Cependant, la zircone de nos produits à haute translucidité (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) peut être utilisée avec une épaisseur inférieure à 1,2 mm. Veuillez vérifier la durée de polymérisation en vous référant au tableau 2 suivant:

KATANA Zirconia YML peut être utilisé avec une épaisseur inférieure à 1,2 mm uniquement comme facettes stratifiées.

Tableau 2: Durée de photopolymérisation de chaque type de restauration

Type et teinte de restauration	Épaisseur maximale de la restauration	Type de lampe de polymérisation (Intensité de la lampe)				
		Intensité élevée BLUE LED ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	BLUE LED (1000-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	Lampe halogène ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )		
<b>facette stratifiée</b>		Durée de polymérisation				
Céramique à base de silice (par exemple. de porcelaine classique, lithium disilicate):	Teintes BL, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 Autres teintes	2,0 mm	Trois fois pour 3 sec. ou Deux fois pour 5 sec.	10 sec.		
			20 sec.			
Céramique hybride, résine composite	Toutes les teintes	1,2 mm	Trois fois pour 3 sec. ou Deux fois pour 5 sec.	20 sec.		
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML						
<b>Inlays, onlays</b>		Durée de polymérisation				
Céramique à base de silice, céramique hybride, résine composite	Toutes les teintes	2,0 mm	Trois fois pour 3 sec. ou Deux fois pour 5 sec.	10 sec.		
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 mm		20 sec.		
<b>Teinte et profondeur de polymérisation</b>		Universal (A2), Clear, Brown (A4)		1,5 mm		
		White		1,0 mm		

# PANAVIA™ Veneer LC



8°C / 46°F  
2°C / 36°F



## I. INTRODUCCIÓN

PANAVIA Veneer LC es un sistema de cemento de resina adhesivo fotopolimerizable. Consta de PANAVIA Veneer LC Paste (una pasta de cemento fotopolimerizable), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (un imprimador de silano, óxido de zirconio y metal), K-ETCHANT Syringe (ácido fosfórico) y PANAVIA V5 Try-in Paste. Para el tratamiento del diente puede utilizarse PANAVIA V5 Tooth Primer o CLEARFIL Universal Bond Quick.

La pasta de cemento es un material fotopolimerizable basado en resina que proporciona una estabilidad cromática una radiopacidad igual o superior a la de 1 mm de aluminio. Se suministra en la jeringa ergonómica de Kuraray y se dispensa en una cavidad de inlay o sobre un onlay o una carilla laminada mediante una punta aplicadora (applicator tip) (16G) acodada. Está disponible en 4 tonos de color: Universal (A2), Clear, Brown (A4) y White. Está clasificado como material de tipo 2 y clase 2 (grupo 1) por ISO 4049. Antes de la cementación se puede comprobar la adaptación cromática con las PANAVIA V5 Try-in Pastes.

## II. INDICACIONES

Cementado de inlays, onlays y carillas laminadas de cerámica y composite con menos de 2 mm de espesor.

## III. CONTRAINDICACIONES

Pacientes con un historial de hipersensibilidad a los monómeros de metacrilato. Pacientes con alergia conocida a cualquiera de los ingredientes contenidos en este producto.

## IV. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

- [1] La membrana mucosa bucal puede volverse blanquecina al entrar en contacto con el producto debido a la coagulación de proteínas. Se trata de una incidencia temporal que por lo general desaparece en unos días. Instruya a los pacientes para que eviten irritar el área afectada durante el cepillado.
- [2] K-ETCHANT Syringe (ácido fosfórico) puede causar inflamación o erosión debido a su composición química. Sea precavido impidiendo que el producto entre en contacto con la piel o penetre en el ojo.

## V. INCOMPATIBILIDADES

- [1] No utilice materiales que contengan eugenol para proteger la pulpa o para la obturación provisional, porque el eugenol podría provocar una decoloración y puede retrasar el proceso de polimerización.
- [2] No utilice agentes hemostáticos que contengan compuestos férricos, dado que estos materiales podrían impedir la adhesión y provocar una decoloración en el margen de los dientes o alrededor de la encía, debido a los iones férricos que pueden quedar.
- [3] No utilice una solución de peróxido de hidrógeno para la limpieza de cavidades dado que podría debilitar la solidez de la unión a la estructura del diente.
- [4] No usar una solución de hipoclorito de sodio, ya que esta podría debilitar la adhesión a la estructura del diente.

## VI. PRECAUCIONES

### 1. Precauciones de seguridad

1. Este producto contiene sustancias que pueden originar reacciones alérgicas. Evite el uso del producto en pacientes con alergias conocidas a los monómeros de metacrilato o a cualesquiera de los demás componentes.
2. Si el paciente presenta alguna reacción de hipersensibilidad, tal como erupción, eccema, inflamación, úlcera, hinchazón, picor o entumecimiento, interrumpir el uso del producto y consultar a un médico.
3. Evitar el contacto directo con la piel y/o el tejido blando para evitar la aparición de síntomas de hipersensibilidad. Usar guantes o adoptar las medidas de protección adecuadas al utilizar el producto.
4. Sea precavido impidiendo que el producto entre en contacto con la piel o penetre en el ojo. Antes de utilizar el producto, cubra los ojos del paciente con una toalla o gafas de seguridad, para protegerlos contra posibles salpicaduras del material.
5. Adoptar las siguientes medidas si el producto entra en contacto con los tejidos humanos:
  - <Si el producto entra en el ojo>
    - Enjuagar inmediatamente el ojo con abundante agua y consultar a un médico.
  - <Si el producto entra en contacto con la piel o con la mucosa oral>
    - Limpie con una compresa de algodón o gasa humedecida en alcohol y enjuague de inmediato con abundante agua.
6. Evite que el paciente ingiera accidentalmente el producto.
7. No reutilice el pincel aplicador, la punta aplicadora (16G) o la punta de la aguja. Para prevenir la contaminación cruzada, evite utilizar líquido/líquido dispensado y el mismo pincel y punta para diferentes pacientes. El pincel y la punta son de un solo uso y deben ser desecharados tras usarlos.
8. Limpie la cavidad de forma suficiente para prevenir una mala unión. Si la superficie adherente está contaminada con saliva o sangre, límpielas a fondo y séquelas. Recomendamos el uso de KATANA Cleaner para lograr una adhesión óptima. A continuación, vuelva a aplicar el imprimador o agente adhesivo.
9. Este producto contiene trifluoruro de iterbio (menos del 15 %). El uso en niños menores de 6 años puede tener un riesgo potencial de fluorosis.
10. Deseche este producto como residuo médico para prevenir infecciones. La punta de la aguja debe cubrirse antes de desechar la punta para evitar lesiones.
11. Este producto debería utilizarse exclusivamente en restauraciones con un grosor inferior a 2,0 mm que tengan la suficiente translucidez. No debería utilizarse cerámica de óxido metálico (por ejemplo, óxido de zirconio), ya que podría no tener

la suficiente translucidez. Sin embargo, nuestros productos de óxido de zirconio con alta translucidez (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) se pueden utilizar en caso de grosor inferior a 1,2 mm. KATANA Zirconia YML puede utilizarse sólo para carillas laminadas de menos de 1,2 mm de grosor.

## 2. Precauciones de uso y manipulación

### [Precauciones comunes]

1. No debe utilizarse el producto para ningún fin distinto de los especificados en [II. INDICACIONES].
2. El uso de este producto está limitado a profesionales dentales.
3. No utilice el producto como cemento provisional. Este material está diseñado para su empleo como cementación permanente.
4. La amalgama u otros materiales de revestimiento que permanecen en la cavidad evitarán el paso de la luz y la polimerización del producto. Retire completamente cualquier material de revestimiento en la preparación de la cavidad.
5. Utilice un agente obturador de la pulpa en una cavidad cercana a la pulpa o en el caso de una exposición accidental de la pulpa.
6. Utilice dique de goma para impedir la contaminación y para el control de la humedad.
7. Elimine completamente los materiales provisionales que contengan tanino o magnesia para evitar la decoloración.
8. Cuando se empleen agentes hemostáticos que contengan cloruro de aluminio, minimizar su cantidad, y tomar precauciones para impedir la entrada en contacto con la superficie adherente. Caso de no hacerse así, se podría debilitar la solidez de la unión a la estructura del diente.
9. No usar agentes hemostáticos que contengan sulfato férrico. El sulfato férrico puede provocar decoloración y debilitar la adhesión a la estructura del diente.
10. No mezcle el producto con otro material. Los materiales mezclados pueden producir un cambio en las propiedades físicas, incluyendo una posible disminución respecto a los resultados esperados.
11. Póngase guantes o tome las medidas de protección adecuadas para evitar la aparición de hipersensibilidad que puede resultar del contacto con los monómeros de metacrilato o a cualquier otro componente del producto.
12. Deben cerrarse bien las botellas de los líquidos inmediatamente después del uso para reducir la evaporación del disolvente volátil.
13. Si los envases y/o los instrumentos para este producto están dañados, protéjase usted de todo riesgo y deje de usarlos inmediatamente.

### [PANAVIA Veneer LC Paste]

1. Tenga cuidado de evitar la exposición innecesaria a la luz directa del sol o las luces de trabajo. La pasta contiene un catalizador de fotopolimerización que es altamente fotorreactivo. Durante el cementado, ajuste el ángulo y/o la distancia de la lámpara dental para reducir la intensidad de la luz que entra en la cavidad bucal y prevenir así la polimerización prematura de la pasta.
2. El exceso de cemento puede ser eliminado tras una breve fotopolimerización de 1 segundo. Al retirar el cemento sobrante, mantenga la restauración en su lugar para evitar que ésta se mueva, puesto que puede haber restos de cemento de resina insuficientemente polimerizados.
3. Al acoplar la punta aplicadora (16G), gire ésta en sentido de las agujas del reloj y acópela firmemente, evitando así que salga pasta por la unión de la punta aplicadora (16G) y la jeringa. Además, asegúrese de que no queda pasta residual en la unión con la jeringa, ya que esto podría causar la caída de la punta aplicadora (16G).
4. Antes de limpiar la pasta residual adherida a la punta aplicadora (16G) o a la unión de la jeringa usando una gasa impregnada en alcohol, escurra la gasa para eliminar el exceso de alcohol. Usar una cantidad excesiva de alcohol en la gasa puede hacer que el alcohol penetre en la aguja y diluya la pasta. En tal caso podrían reducirse las propiedades físicas respecto a los resultados esperados.
5. Para expulsar el aire de la boquilla de la punta aplicadora (16G) y evitar que se mezclen burbujas de aire con la pasta, situar la boquilla apuntando hacia arriba y presionar lentamente el émbolo (fuera de la boca del paciente) hasta que la pasta llegue a la boquilla.
6. Una vez dispensada la pasta, debe taparse la jeringa con seguridad lo antes posible para evitar el endurecimiento de la pasta debido a la luz ambiental, y evitar que entre cualquier materia extraña en la jeringa.

### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

1. El uso de la Try-in Paste debe limitarse a comprobar la coincidencia de color con la PANAVIA V5 Paste o PANAVIA Veneer LC Paste.
2. La Try-in Paste no se solidifica. No la utilice para cementar las restauraciones.
3. Puede aparecer un líquido transparente en la punta de la jeringa de Try-in Paste. Si observa este líquido transparente, éste debería extraerse y retirarse, ya que el líquido separado puede afectar el ajuste de color.
4. La evaluación del tono con Try-in Paste debe realizarse utilizando el mismo grosor aproximado de Try-in Paste que el cemento endurecido.
5. Tras el uso, límpie a fondo la Try-in Paste de la superficie de la restauración y del diente con agua, para evitar una adhesión deficiente.

### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

1. Utilícelo en los 5 minutos siguientes a la dosificación.
2. Úselo sólo con PANAVIA V5 Paste o PANAVIA Veneer LC Paste.
3. Si la superficie tratada está contaminada, lávola con agua, seque o límpie con alcohol o KATANA Cleaner y vuelva a tratarla de nuevo con este imprimador.

### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. Debe utilizarse de inmediato tras la dosificación. Contiene etanol volátil. A medida que el disolvente se evapora, la viscosidad aumenta y podría dificultar su aplicación.
2. Haga pronto la cementación después de tratar la superficie de la restauración con este imprimador.
3. Si la superficie pretratada/tratada está contaminada con saliva o sangre, lávola con agua, seque y límpie con K-ETCHANT Syringe o KATANA Cleaner y vuelva a tratarla de nuevo con este imprimador.

### [K-ETCHANT Syringe (ácido fosfórico)]

1. Tenga cuidado de no contaminar la superficie tratada con saliva o sangre. Si la superficie tratada se contamina, vuelva a tratarla.
2. Si el producto se adhiere a la ropa, lávolo con agua.
3. Retire de la jeringa la punta de la aguja tras cada uso y vuelva a enroscar el tapón de la jeringa bien apretado.

4. Si se utiliza Tooth Primer, el grabado de la dentina vital puede provocar sensibilidad postoperatoria.

#### [Unidad de fotopolimerización dental]

1. Utilícelo siguiendo las instrucciones de uso de la lámpara de fotopolimerización dental.
2. No mirar directamente al foco luminoso. Se recomienda usar gafas de protección.
3. Una baja intensidad de luz provoca una mala adhesión. Comprobar la vida útil de la lámpara y la presencia de contaminación en la punta guía de la lámpara de fotopolimerización. Se recomienda controlar la intensidad de luz de la lámpara de polymerización con la periodicidad apropiada sirviéndose de un comprobador de luz adecuado.
4. La punta de emisión de la lámpara de polymerización debe mantenerse lo más próxima y vertical posible con respecto a la superficie de la resina. Si se va a curar con luz una superficie de resina grande, se recomienda dividir la zona en varias secciones y curar con luz cada sección por separado.
5. Compruebe las condiciones necesarias para curar la mezcla de la pasta, consultando los tiempos de curado con luz recogidos en estas Instrucciones de uso, antes de utilizar el producto.

#### 3. Precauciones de almacenamiento

1. El producto deberá ser utilizado antes de la fecha de caducidad indicada en el envase.
2. Excepto PANAVIA V5 Try-in Paste y K-ETCHANT Syringe, el producto debe ser almacenado (2–8 °C/36–46 °F) cuando no se use. PANAVIA V5 Try-in Paste y K-ETCHANT Syringe deberían guardarse a 2–25 °C/36–77 °F. Todos los componentes guardados en nevera deberían atemperarse a temperatura ambiente durante 15 minutos antes del uso para restablecer sus propiedades normales de viscosidad y polymerización.
3. Mantenga el producto alejado del calor excesivo, la luz solar directa o las llamas.
4. El producto debe ser almacenado en lugares adecuados a los que sólo tengan acceso los profesionales dentales.

#### VII. COMPONENTES

Por favor, vea el exterior del envase para conocer el contenido y la cantidad.

<Ingredientes principales>

- 1) PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Relleno esférico de sílice silanado, Dimetacrilato de uretano (UDMA), Trifluoruro de iterbio, Dimetacrilato trietileneglicol, Dimetacrilato alifático hidrófilo, Monómeros de amidas hidrófilas, Aceleradores, Alcanforquinona dl, Pigmento

La cantidad total de relleno inorgánico es aproximadamente de 47 vol%. El tamaño de la partícula de las cargas inorgánicas va desde 0,05 µm a 8 µm.

- 2) PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Glicerol, Silicio coloidal silanado, Silicio silanado, Silicio coloidal, Pigmento

- 3) PANAVIA V5 Tooth Primer Fosfato biácido metacriloxiloxídeilo 10 (MDP), Metacrilato de 2-hidroxietilo, Dimetacrilato alifático hidrófilo, Aceleradores, Agua

- 4) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS Metacriloxipropil trimetoxisilano 3, Fosfato biácido metacriloxiloxídeilo 10 (MDP), Etanol

- 5) K-ETCHANT Syringe Ácido fosfórico, Agua, Silicio coloidal, Pigmento

#### 6) Accesorios

Applicator tip (16G) (Punta aplicadora (16G) (para pasta)), Needle tip (E) (Punta de la aguja (E)) (para K-ETCHANT Syringe), Applicator brush (fine <silver>) (Pincel aplicador fino <plateado>), Mixing dish (Disco de mezcla)

#### VIII. PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS

##### 1. Limpieza del diente preparado (diente, resina de composite)

Retire de la forma habitual los materiales provisionales del diente preparado; limpie la cavidad controlando la humedad.

[NOTA]

Si se produce contaminación, puede utilizarse KATANA Cleaner para limpiar el diente preparado. Aplicar frotando durante 10 segundos, y después enjuagar con agua hasta que desaparezca el color y secar las restauraciones para eliminar los contaminantes.

##### 2. Prueba de colocación y ajuste de una restauración

- (1) Realice el ajuste de prueba de la restauración protésica para comprobar el ajuste en la cavidad o muñón cuando sea necesario.
- (2) Si es necesario, aplique el tono seleccionado de Try-in Paste a la superficie de cementación de la restauración, y pruebe la restauración en la cavidad o el muñón. Elimine el exceso de Try-in Paste de los márgenes con un cepillo. Los tonos de Try-in Paste se corresponden con los del cemento endurecido Paste. Compruebe el color para obtener la mejor igualación de los colores y luego quite la restauración. Elimine a fondo con agua la Try-in Paste de la superficie interna de la restauración y la superficie de la cavidad o el muñón.

##### 3. Acondicionamiento de la superficie de restauración protésica

Siga las instrucciones de empleo del material de restauración.

En ausencia de instrucciones específicas, recomendamos los siguientes procedimientos y aplicación de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

Si la superficie adherente es cerámica a base de silice (por ejemplo porcelana convencional, disilicato de litio), cerámicas híbridas o resina compuesta:

Según el tipo de restauración, debe usarse tratamiento con ácido o arenado:

Tratamiento con ácido (por ejemplo porcelana convencional, disilicato de litio):

(1) Grabe la superficie adherente con solución de ácido fluorhidrónico de acuerdo con las instrucciones de empleo de la solución.

(2) Enjuague la superficie adherente con agua y séquela.

Tratamiento de arenado (por ejemplo cerámica híbrida, resina compuesta):

- (1) Trate la superficie adherente con polvo de aluminio (30–50 µm) con una presión de aire de 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–29 psi). La presión del aire y el tamaño del polvo deben ser ajustados adecuadamente al material y/o la forma de la restauración protésica, con precaución para evitar desechos.
- (2) Limpie la restauración protésica con una unidad ultrasónica durante 2 minutos.

[NOTA]

Si se va a realizar la prueba en boca de las restauraciones tras el grabado ácido o el arenado, aplicar la jeringa K-ETCHANT Syringe (ácido fosfórico) durante 5 segundos o KATANA Cleaner durante 10 segundos realizando un movimiento de rotación, y después enjuagar con agua hasta que desaparezca el color y secar las restauraciones para eliminar los contaminantes.

Si la superficie adherente es cerámica de óxido metálico (KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML):

- (1) Trate la superficie adherente con polvo de aluminio (30–50 µm) con una presión de aire de 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–58 psi). La presión del aire y el tamaño del polvo deben ser ajustados adecuadamente al material y/o la forma de la restauración protésica, con precaución para evitar desechos.
- (2) Limpie la restauración protésica con una unidad ultrasónica durante 2 minutos, seguido de un secado con una corriente de aire.

[NOTA]

Si se va a realizar la prueba en boca de las restauraciones tras el grabado ácido o el arenado, aplicar KATANA Cleaner durante 10 segundos realizando un movimiento de rotación, y después enjuagar con agua hasta que desaparezca el color y secar las restauraciones para eliminar los contaminantes.

#### 4. Aplicación de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS a la restauración protésica

Aplique el imprimador a la superficie adherente de la restauración con un pincel aplicador.

Después de aplicarlo, seque lo suficiente toda la superficie adherente utilizando una corriente de aire suave que no tenga aceite.

#### 5. Tratamiento del diente preparado

Elegir entre PANAVIA V5 Tooth Primer o CLEARFIL Universal Bond Quick.

[NOTA]

Si se produce contaminación, puede utilizarse KATANA Cleaner para limpiar el diente preparado. Aplicar frotando durante 10 segundos y después enjuagar con agua hasta que desaparezca el color y secar las restauraciones para eliminar los contaminantes.

Si se utiliza PANAVIA V5 Tooth Primer

- (1) Si la superficie adherente es esmalte no tallado, o al cementar carillas laminadas, aplique ácido fosfórico (K-ETCHANT Syringe) sólo a la superficie de esmalte y déjelo durante 10 segundos; aclare y seque.
- (2) Aplique Tooth Primer a toda la superficie del diente preparado con un pincel aplicador, y déjelo actuar durante 20 segundos. Tenga cuidado de que la saliva o los exudados del tejido no entren en contacto con las superficies tratadas.
- (3) Seque cuidadosamente toda la superficie adherente mediante aire suave sin aceite. Utilice un aspirador de vacío para evitar que se disperse el líquido Tooth Primer.

Si se utiliza CLEARFIL Universal Bond Quick

- (1) Antes de aplicar el agente adhesivo, elegir uno de los tres procedimientos de grabado. Si la superficie de adhesión incluye esmalte no tallado o al cementar carillas laminadas, es necesario aplicar ácido fosfórico (K-ETCHANT Syringe) a la superficie de esmalte <(1)-b o (1)-c>.
  - (1)-a. Procedimiento de auto-grabado Vaya al paso (2) sin grabar con K-ETCHANT Syringe.
  - (1)-b. Procedimiento de grabado selectivo del esmalte Aplique K-ETCHANT Syringe al esmalte tallado o sin tallar. Déjelo actuar durante 10 segundos, enjuáguelo y séquelo.
- (1)-c. Procedimiento de grabado total Aplique K-ETCHANT Syringe por toda la cavidad (esmalte y dentina), déjelo actuar durante 10 segundos, enjuáguelo y séquelo.

(2) Dispense la cantidad necesaria de BOND en una loseta de mezcla inmediatamente antes de la aplicación.

(3) Aplique BOND frotándolo por toda la preparación con el pincel aplicador. No se necesita tiempo de espera. Tenga cuidado de que la saliva o los exudados del tejido no entren en contacto con las superficies tratadas.

(4) Seque suficientemente toda la pared de la cavidad con aire suave durante 5 segundos como mínimo hasta que el BOND no se mueva. Use un aspirador para evitar salpicaduras del BOND.

(5) En caso de cementar carillas laminadas no es necesario fotopolimerizar el BOND antes de colocar las carillas laminadas. Debería realizarse la fotopolimerización tras colocar las carillas laminadas con el PANAVIA Veneer LC Paste. En caso de cementar inlays u onlays, debería fotopolimerizarse el BOND antes de colocar la restauración. Confirme el tiempo de polimerización consultando la tabla 1 siguiente:

Tabla 1: Tiempo de fotopolimerización con cada lámpara

Tipo de fuente de luz (Intensidad de la luz)	Tiempo de polimerización
BLUE LED* de alta intensidad (más de 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 seg.
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 seg.
Lámpara halógena (más de 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 seg.

El rango de longitud de onda efectiva de cada unidad de polimerización de uso dental debe ser 400 - 515 nm.

\*Pico del espectro de emisión: 450 - 480 nm

#### 6. Preparación de la jeringa de pasta de cemento

Seleccione el color adecuado, retire la tapa de la jeringa seleccionada y conecte una punta aplicadora (16G) de forma segura.

Cubra la totalidad de la jeringa con una barrera desechable (por ejemplo una bolsa de plástico) para impedir la contaminación por saliva o sangre. Desinfecte la jeringa, tanto antes como después de su uso, limpiándola con un algodón absorbente impregnado en alcohol.

## 7. Cementado de la restauración protésica

- (1) Aplique la pasta sobre la totalidad de la superficie adherente de la restauración protésica o sobre todo el diente preparado.
- (2) Coloque la restauración protésica en el diente preparado.

## 8. Eliminación del exceso de cemento

Retirar el cemento sobrante siguiendo uno de los dos métodos siguientes:

Mantenga la restauración en su sitio mientras se retira el cemento sobrante.

Técnica de eliminación del exceso de cemento con una breve fotopolimerización:

Fotopolimerizar cualquier exceso de cemento durante 1 segundo en diferentes puntos a una distancia de 10–15 mm. Mantenga en posición la restauración protésica y retire el exceso de cemento ya fotopolimerizado empleando un instrumento dental. Se recomienda determinar con antelación el tiempo de fotopolimerización del exceso de cemento fotopolimerizando algo de pasta sobre una paleta de mezcla.

Técnica de eliminación del exceso de cemento en húmedo:

Todo exceso de cemento que quede en los márgenes puede ser eliminado con un cepillo pequeño, torunda de espuma, hilo dental o sonda de exploración dental.

[Para polimerizar los márgenes de la restauración, es conveniente cubrirlos con un gel protector (por ejemplo PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) para evitar la formación de una capa de inhibición de oxígeno, de acuerdo con las instrucciones de uso.]

## 9. Polimerización final

Fotopolimerizar toda la superficie y los márgenes de la restauración protésica cuyo grosor sea inferior a 2,0 mm y que tengan la suficiente translucidez. Si el área que se desea fotopolimerizar es más extensa que el diámetro de la punta emisora de luz, dividir el proceso de exposición en varias aplicaciones.

No debería utilizarse cerámica de óxido metálico (por ejemplo, óxido de zirconio), ya que podría no tener la suficiente translucidez. Sin embargo, nuestros productos de óxido de zirconio con alta translucidez (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) se pueden utilizar en caso de grosor inferior a 1,2 mm.

Confirme el tiempo de polimerización consultando la tabla 2 siguiente:

KATANA Zirconia YML puede utilizarse sólo para carillas laminadas de menos de 1,2 mm de grosor.

Tabla 2: Tiempo de fotopolimerización de cada tipo de restauración

Tipo de restauración y color		Grosor máximo de la restauración	Tipo de lámpara de polimerización (intensidad lumínosa)					
			BLUE LED de alta intensidad ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	BLUE LED (1000–1400 $\text{mW/cm}^2$ )	Lámpara halógena ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )			
<b>Carilla laminada</b>			Tiempo de polimerización					
Cerámica de base silícea (por ejemplo, porcelana convencional, di-silicato de litio)	Colores BL, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	Tres veces durante 3 seg. o dos veces durante 5 seg.	10 seg.	20 seg.			
	Otros colores			20 seg.				
Cerámica híbrida, resina compuesta	Todos los colores	1,2 mm	Tres veces durante 3 seg. o dos veces durante 5 seg.	10 seg.	20 seg.			
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML								
<b>Inlays, onlays</b>			Tiempo de polimerización					
Cerámica de base silícea, cerámica híbrida, resina compuesta	Todos los colores	2,0 mm	Tres veces durante 3 seg. o dos veces durante 5 seg.	10 seg.	20 seg.			
		1,2 mm						
Color y profundidad de polimerización		Universal (A2), Clear, Brown (A4)			1,5 mm			
		White			1,0 mm			

# PANAVIA™ Veneer LC



8°C / 46°F  
2°C / 36°F



## I. INTRODUZIONE

PANAVIA Veneer LC è un sistema di cemento resina adesivo fotopolimerizzabile. È costituito da PANAVIA Veneer LC Paste (una pasta di cemento fotopolimerizzabile), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (un primer di silano, zirconia e metallo), K-ETCHANT Syringe (acido fosforico) e PANAVIA V5 Try-in Paste. Per il trattamento del dente si può scegliere PANAVIA V5 Tooth Primer o CLEARFIL Universal Bond Quick. La pasta di cemento è un materiale fotopolimerizzabile a base di resina, che fornisce stabilità cromatica e ha una radiopacità uguale o maggiore a 1 mm di alluminio. È fornito nella siringa ergonomica Kuraray ed erogato mediante un puntale angolato (16G) in una cavità di inlay o onlay o faccetta. È disponibile in 4 tonalità: Universal (A2), Clear, Brown (A4) e White. È classificato come materiale di Tipo 2 e di Classe 2 (Gruppo 1) secondo la norma ISO 4049. L'adattamento della tonalità può essere verificato con le paste PANAVIA V5 Try-in Pastes prima della cementazione.

## II. INDICAZIONI

Cementazione di inlay, onlay e faccette in ceramica e composito di spessore inferiore a 2 mm.

## III. CONTROINDICAZIONI

Pazienti con una storia di ipersensibilità verso i monomeri metacrilati. Allergia accertata dei pazienti verso qualcun degli ingredienti contenuti in questo prodotto.

## IV. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

- [1] La mucosa orale potrebbe diventare biancastra a contatto con il prodotto a causa della coagulazione della proteina. Si tratta di un fenomeno temporaneo che solitamente scompare in pochi giorni. Istruire i pazienti affinché evitino di irritare l'area interessata quando spazzolano i denti.
- [2] K-ETCHANT Syringe (acido fosforico) può provocare infiammazione o erosione a causa della sua composizione chimica. Prestare attenzione affinché il prodotto non venga a contatto con la pelle o con gli occhi.

## V. INCOMPATIBILITÀ

- [1] Non usare materiali a base di eugenolo per la protezione della polpa o la sigillatura temporanea in quanto l'eugenolo potrebbe causare una discromia e ritardare il processo di polimerizzazione.
- [2] Non usare agenti emostatici contenenti composti ferrosi, poiché questi materiali possono compromettere l'adesione e causare una discromia del margine dentale o della gengiva circostante, a causa degli ioni ferrosi residui.
- [3] Non usare una soluzione di perossido di idrogeno per pulire le cavità, poiché potrebbe indebolire la forza di adesione alla struttura dentale.
- [4] Non usare una soluzione di ipoclorito di sodio perché potrebbe indebolire l'adesione alla struttura del dente.

## VI. PRECAUZIONI

### 1. Precauzioni di sicurezza

1. Questo prodotto contiene sostanze che possono causare reazioni allergiche. Evitare l'uso del prodotto su pazienti con allergie conclamate ai monomeri di metacrilato o a qualsiasi altro componente.
2. Se il paziente presenta una reazione di ipersensibilità come eruzione cutanea, eczema, infiammazione, ulcerazione, gonfiore, prurito o insensibilità interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.
3. Evitare il contatto diretto con la pelle e/o i tessuti molli per evitare l'ipersensibilità. Indossare guanti o adottare le giuste precauzioni durante l'uso del prodotto.
4. Prestare attenzione affinché il prodotto non venga a contatto con la pelle o con gli occhi. Prima di usare il prodotto coprire gli occhi del paziente con un tovagliolo o con occhiali di protezione al fine di proteggere il paziente da eventuali spruzzi di materiale.
5. Se il prodotto viene a contatto con i tessuti del corpo umano, adottare le seguenti misure:
  - <Se il prodotto entra negli occhi>  
Lavare immediatamente l'occhio con abbondante acqua e consultare un medico.
  - <Se il prodotto entra in contatto con la pelle o le mucose orali>  
Rimuovere immediatamente il materiale utilizzando un tampone di cotone o garza inumiditi con alcol, quindi lavare con abbondante acqua.
6. Prestare la massima attenzione affinché il paziente non rischi di ingerire accidentalmente il prodotto.
7. Non riutilizzare il pennello applicatore, il puntale angolato (16G) e la punta dell'ago. Per prevenire la contaminazione incrociata, evitare l'uso del liquido erogato, del pennello e del puntale su pazienti diversi. Il pennello e la punta sono monouso e devono essere gettati dopo l'uso.
8. Pulire adeguatamente la cavità per evitare un'adesione insufficiente un bonding. Se la superficie aderente è contaminata da saliva o sangue, lavarla a fondo e asciugarla. Consigliamo di usare KATANA Cleaner per prestazioni di adesione ottimali. Quindi riapplicare il primer o l'agente di bonding.
9. Questo prodotto contiene Fluoruro di eterbio (quantità inferiore all'15%). L'utilizzo su bambini di età inferiore ai 6 anni può comportare un potenziale rischio di fluorosi.
10. Smaltire questo prodotto come rifiuto medico per prevenire infezioni. La punta deve essere smaltita dopo aver coperto la punta stessa dell'ago per prevenire lesioni.
11. Il prodotto dovrà essere utilizzato soltanto per restauri con uno spessore minore di 2,0 mm e di sufficiente translucenza. Non si dovrà usare ceramica di ossidi di metalli (per esempio ossido di zirconio) perché potrebbe non avere una sufficiente translucenza. Tuttavia, l'ossido di zirconio dei nostri prodotti ad alta translucenza (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) potrà essere usato

con uno spessore minore di 1,2 mm. KATANA Zirconia YML con spessore inferiore a 1,2 mm può essere utilizzato soltanto come faccette.

## 2. Precauzioni d'uso e di manipolazione

### [Avvertenze generali]

1. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli elencati nelle [II. INDICAZIONI].
2. L'uso di questo prodotto è limitato ai professionisti dentali.
3. Non usare il prodotto come cemento provvisorio. Questo materiale è stato progettato per l'uso nella cementazione permanente.
4. L'amalgama o altro materiale di rivestimento rimasto nella cavità eviterà il passaggio di luce e la polimerizzazione del prodotto. Rimuovere qualsiasi materiale di rivestimento durante la preparazione della cavità.
5. Utilizzare un agente per l'incappucciamento in una cavità prossima alla polpa o in caso di esposizione accidentale della polpa.
6. Utilizzare una diga in gomma per prevenire la contaminazione e per tenere sotto controllo l'umidità.
7. Eliminare completamente i materiali provvisori con tannino o magnesia per evitare una discromia.
8. Quando si utilizzano agenti emostatici con cloruro di alluminio, ridurre al minimo la quantità usata e prestare attenzione per evitare il contatto con la superficie aderente. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe indebolire la forza di adesione alla struttura dentale.
9. Non usare agenti emostatici contenenti sulfato ferrico. Il sulfato ferrico potrebbe provocare scolorimento e indebolire la forza di legame alla struttura del dente.
10. Non miscelare il prodotto con altri materiali. I materiali miscelati potrebbero causare una modifica delle proprietà fisiche, con possibile riduzione dei risultati attesi.
11. Indossare guanti o prendere appropriate misure protettive per evitare l'insorgere di ipersensibilità che potrebbe derivare dal contatto con i monomeri metacrilati o altri componenti del prodotto.
12. Chiudere bene i flaconi di liquido subito dopo l'uso per ridurre l'evaporazione del solvente volatile.
13. Se i contenitori e/o gli strumenti per questo prodotto sono danneggiati, proteggetevi da qualsiasi pericolo e sospendete immediatamente il loro uso.

### [PANAVIA Veneer LC Paste]

1. Prestare attenzione a evitare l'esposizione non necessaria alla luce diretta del sole o a luci operative. La pasta contiene un catalizzatore di fotopolimerizzazione estremamente fotoreattivo. Durante la cementazione, regolare l'angolo e/o la distanza della luce dentale per ridurre l'intensità della luce che penetra nella cavità orale al fine di evitare la polimerizzazione precoce della pasta.
2. Il cemento in eccesso può essere rimosso dopo una fotopolimerizzazione breve per 1 secondo. Durante la rimozione del cemento in eccesso, tenere fermo in posizione il restauro per evitare la possibilità che si sollevi perché potrebbero esserci residui di cemento insufficientemente polimerizzato.
3. Quando si inserisce il puntale angolato (16G), ruotarlo in senso orario e inserirlo in modo sicuro, evitando così l'estruzione della pasta nel punto di giunzione del puntale angolato(16G) con la siringa. Inoltre assicurarsi che non ci siano residui di pasta nel punto di giunzione della siringa, in quanto potrebbero provocare la caduta del puntale angolato(16G).
4. Prima di asportare con un tampone di garza imbevuto di alcol i residui di pasta che aderiscono al puntale angolato(16G) o al punto di giunzione della siringa, strizzare il tampone per rimuovere l'alcol in eccesso. L'uso di alcol in eccesso nel tampone di garza può provocare la penetrazione di alcol nella punta e diluire la pasta. In questi casi si può verificare una riduzione delle proprietà fisiche rispetto ai risultati attesi.
5. Per far uscire l'aria dal puntale angolato (16G) e prevenire che nella pasta entrino bolle d'aria, mettere l'ugello in su e spingere lentamente lo stantuffo (fuori dalla bocca del paziente) fino a che la pasta raggiunge l'ugello.
6. Dopo aver erogato la pasta, la siringa dovrà essere chiusa accuratamente quanto prima possibile per prevenire l'indurimento della pasta provocato dalla luce dell'ambiente e per prevenire l'infiltrazione di corpi estranei nella siringa.

### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

1. L'uso della Try-in Paste dovrebbe limitarsi alla verifica della tonalità corretta da utilizzare per PANAVIA V5 Paste o PANAVIA Veneer LC Paste.
2. Try-in Paste non solidifica. Non utilizzarlo per la cementazione di restauri.
3. È possibile che un liquido trasparente si presenti sulla punta della siringa Try-in Paste. Se si presenta questo liquido, eliminarlo perché potrebbe influire sulla combinazione delle tonalità.
4. La valutazione della tonalità con Try-in Paste dovrà essere effettuata utilizzando all'incirca lo stesso spessore di Try-in Paste e di cemento indurito.
5. Dopo l'uso, lavare via accuratamente con acqua la Try-in Paste dal restauro e dalla superficie del dente per evitare una scarsa aderenza.

### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

1. Usare entro 5 minuti dall'erogazione.
2. Usare solo con PANAVIA V5 Paste o PANAVIA Veneer LC Paste.
3. Se la superficie trattata viene contaminata, lavare con acqua, asciugare o pulire con alcol o KATANA Cleaner e ripetere il trattamento con questo primer.

### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. Usare subito dopo l'erogazione. Contiene etanolo volatile. Più il solvente evapora, più aumenta la viscosità che può rendere difficile l'applicazione.
2. Eseguire la cementazione immediatamente dopo il trattamento della superficie da restaurare con questo primer.
3. Se la superficie pretrattata/trattata è contaminata da saliva o sangue, lavarla con acqua, asciugarla, pulire con K-ETCHANT Syringe o KATANA Cleaner e ripetere il trattamento con questo primer.

### [K-ETCHANT Syringe (acido fosforico)]

1. Fare attenzione a non contaminare la superficie trattata con saliva o sangue. Se la superficie trattata è contaminata, ripetere il trattamento.
2. Se il prodotto aderisce agli indumenti, lavarlo via con acqua.
3. Dopo ogni uso rimuovere la punta dalla siringa e richiudere immediatamente e bene la siringa.
4. Quando si usa Tooth Primer, la mordenzatura di dentina vitale può provocare sensibilità post-operatoria.

### **[Unità di fotopolimerizzazione]**

1. Usare secondo le istruzioni per l'uso dell'unità di fotopolimerizzazione dentale.
2. Non fissare direttamente la fonte luminosa. Si raccomanda l'uso di occhiali protettivi.
3. Una bassa intensità luminosa causa una scarsa adesione. Verificare la durata utile della lampadina ed esaminare la punta guida dell'unità di fotopolimerizzazione dentale per evitare eventuali tracce di contaminazione. Si consiglia di controllare regolarmente l'intensità della luce di polimerizzazione dentale utilizzando un appropriato dispositivo di valutazione.
4. La punta ad emissione luminosa dell'unità di fotopolimerizzazione deve essere tenuta il più vicino e il più verticale possibile rispetto alla superficie in resina. Se deve essere trattata con irradiazione luminosa una grande superficie in resina, si consiglia di suddividere l'area in diverse sezioni, da trattare ciascuna separatamente.
5. Controllare le condizioni richieste per polimerizzare la pasta miscelata, dando preferenza ai tempi per la fotopolimerizzazione indicate nelle presenti Istruzioni d'uso prima di utilizzare il prodotto.

### **3. Precauzioni di conservazione**

1. Il prodotto deve essere utilizzato entro la data di scadenza indicata sulla confezione.
2. Il prodotto, eccetto per PANAVIA V5 Try-in Paste e K-ETCHANT Syringe, deve essere conservato a 2 – 8 °C/36 – 46 °F quando non è in uso. PANAVIA V5 Try-in Paste e K-ETCHANT Syringe dovranno essere conservati a 2 – 25 °C/36 – 77 °F.
- Tutti i componenti conservati in frigorifero dovranno essere portati a temperatura ambiente per 15 minuti prima dell'uso, al fine di ripristinare la sua normale viscosità e le sue proprietà di polimerizzazione.
3. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, luce solare diretta o fiamme libere.
4. Il prodotto deve essere conservato in un luogo idoneo, cui abbiano accesso esclusivamente professionisti del settore.

## **VII. CONTENUTO**

Contenuti e quantità sono elencati all'esterno della confezione.

### **<Componenti principali>**

- 1) PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Filler silanato di silice sferica, Dimetacrilato di uretano (UDMA), Fluoruro di eterbio, Trieteneglicoldimetacrilato, Dimetacrilato idrofilo alifatico, Monomeri idrofili dell'amido, Acceleratori, dl-Canforochinone, Pigmento

La quantità totale di eccipiente inorganico è di circa 47 vol%. Le dimensioni delle particelle degli eccipienti inorganici vanno da 0,05 µm a 8 µm.

- 2) PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Glicerolo, Silice colloide silanizzata, Silice silanizzata, Silice colloide, Pigmento

- 3) PANAVIA V5 Tooth Primer

10-Metacrilossidecil-fosfato diidrogenato (MDP),  
2-Drossietile metacrilato, Dimetacrilato idrofilo alifatico, Acceleratori, Acqua

- 4) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

3-Metacrilossi-propil-trimetossi-silano,  
10-Metacrilossidecil-fosfato diidrogenato (MDP), Etanolo

- 5) K-ETCHANT Syringe

Acido fosforico, Acqua, Silice colloide, Pigmento

- 6) Accessori

Applicator tip(16G) (Punta dell'applicatore (16G) (per la pasta)),  
Needle tip (E) (Punta della siringa (E)) (per K-ETCHANT Syringe),  
Applicator brush (fine <silver>) (Pennello applicatore (<sottile argento>),  
Mixing dish (Scodellina di miscelazione)

## **VIII. PROCEDURE CLINICHE**

### **1. Pulizia del dente preparato (dente, resina composita)**

Rimuovere i materiali provvisori dal dente preparato secondo consuetudine; pulire la cavità usando un controllo dell'umidità.

#### **[NOTA]**

KATANA Cleaner è disponibile per la pulizia del dente preparato quando c'è contaminazione. Applicarlo per 10 secondi frizionando, quindi sciacquare con acqua fino a quando il scompare, quindi asciugare.

### **2. Prova e adattamento del restauro**

- (1) Fare una prova del restauro protesico per verificarne il fitting sulla cavità o sul moncone, secondo necessità.
- (2) Se necessario, applicare la tonalità selezionata di Try-in Paste sulla superficie di cementazione del restauro e fare una prova del restauro sulla cavità o sul moncone. Rimuovere dai margini la Try-in Paste in eccesso con un pennello. Le tonalità di Try-in Paste corrispondono a quelle del cemento indurito Paste. Controllare la corrispondenza del colore, e quindi rimuovere il restauro. Con acqua, rimuovere completamente la Try-in Paste dalla superficie interna del restauro e dalla cavità o dalla superficie del moncone.

### **3. Trattamento della superficie del restauro**

Si prega di seguire le Istruzioni d'uso del materiale per il restauro.

In mancanza di istruzioni specifiche, raccomandiamo le seguenti procedure e applicazione di CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

Se la superficie di adesione è ceramica a base di silicio (ad esempio porcellana convenzionale, disilicato di litio), ceramiche ibride o resina composita:

In base al tipo di restauro si potrà usare un trattamento con acido o la sabbiatura:

Trattamento con acido (ad esempio porcellana convenzionale, disilicato di litio):

(1) Mordenzare la superficie di adesione con soluzione di acido fluoridrico rispettando le informazioni per l'uso della soluzione.

(2) Sciacquare con acqua la superficie di adesione e asciugare.

Trattamento di sabbiatura (ad esempio con ceramica ibrida, resina composita):

(1) Irrividire la superficie di adesione sabbiadola con ossido di alluminio (30 – 50 µm) con una pressione dell'aria di 0,1 – 0,2 MPa (1 – 2 kgf/cm², 15 – 29 psi). La pressione dell'aria e la granulometria della polvere dovranno essere opportunamente regolate per adattarsi al materiale e/o alla forma del restauro

protesico, lavorando con cautela per evitare di danneggiarlo.

- (2) Pulire il restauro protesico usando un'unità ad ultrasuoni per 2 minuti.

#### **[NOTA]**

Se i restauri vengono provati dopo il trattamento con acido o trattamento di sabbiatura, applicare K-ETCHANT Syringe (acido fosforico) per 5 secondi o KATANA Cleaner per 10 secondi con un movimento frizionario, quindi sciacquare con acqua fino a che il colore scompare e asciugare i restauri per rimuovere i contaminanti.

Se la superficie di adesione è ceramica di ossido di metallo (KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML):

- (1) Irrividire la superficie di adesione sabbiadola con ossido di alluminio (30 – 50 µm) con una pressione dell'aria di 0,1 – 0,4 MPa (1 – 4 kgf/cm², 15 – 58 psi). La pressione dell'aria e la granulometria della polvere dovranno essere opportunamente regolate per adattarsi al materiale e/o alla forma del restauro protesico, lavorando con cautela per evitare di danneggiarlo.

- (2) Pulire il restauro protesico usando un'unità ad ultrasuoni per 2 minuti, quindi asciugare con un getto d'aria.

#### **[NOTA]**

Se i restauri vengono provati dopo il trattamento di sabbiatura, applicare KATANA Cleaner per 10 secondi con un movimento frizionario, quindi sciacquare con acqua fino a che il colore scompare e asciugare i restauri per rimuovere i contaminanti.

### **4. Applicazione di CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS al restauro protesico**

Applicare il primer alla superficie di adesione del restauro con un pennello applicatore. Dopo l'applicazione, asciugare sufficientemente l'intera superficie con un lieve getto d'aria esente da olio.

### **5. Trattamento del dente preparato**

Scegliere PANAVIA V5 Tooth Primer oppure CLEARFIL Universal Bond Quick.

#### **[NOTA]**

KATANA Cleaner è disponibile per la pulizia del dente preparato quando c'è contaminazione. Applicarlo per 10 secondi frizionando, quindi sciacquare con acqua fino a quando il scompare, quindi asciugare.

#### **Per PANAVIA V5 Tooth Primer**

- (1) Se la superficie di adesione è smalto non fresato o quando si cementano faccette, applicare acido fosforico (K-ETCHANT Syringe) alla sola superficie dello smalto e lasciar agire per 10 secondi; sciacquare e asciugare.
- (2) Applicare Tooth Primer sull'intera superficie del dente preparato con un pennello applicatore e lasciarlo in posa frizionando per 20 secondi. Fare attenzione a che le superfici del trattamento non vengano a contatto con saliva o essudato.
- (3) Asciugare bene l'intera superficie di adesione con un getto di aria tiepida priva di olio. Usare un aspiratore a vuoto per impedire la dispersione di liquido Tooth Primer.

#### **Per CLEARFIL Universal Bond Quick**

- (1) Scegliere una delle tre procedure di mordenzatura prima di applicare il bond. Se la superficie di adesione include smalto non tagliato o quando si cementano faccette è necessario applicare acido fosforico (K-ETCHANT Syringe) alla superficie dello smalto<- (1)-b o (1)-c >.

- (1)-a. Procedura di automordenzatura (self-etch)  
Spostarsi verso il basso (2) senza mordenzare con K-ETCHANT Syringe.

- (1)-b. Procedura di mordenzatura selettiva dello smalto  
Applicare K-ETCHANT Syringe sullo smalto non levigato e/o levigato.  
Lasciare agire per 10 secondi, quindi sciacquare e asciugare.

- (1)-c. Procedura di total-etch  
Applicare K-ETCHANT Syringe sull'intera cavità (smalto e dentina).  
Lasciare agire per 10 secondi, quindi sciacquare e asciugare.

- (2) Erogare la quantità necessaria di adesivo nel contenitore del piattino di miscelazione subito prima dell'applicazione.

- (3) Applicare l'adesivo frizionandolo sull'intera preparazione con il pennello applicatore. Non è richiesto tempo di attesa. Evitare che saliva o essudato entrino in contatto con le superfici trattate.

- (4) Asciugare sufficientemente l'intera parete della cavità per un intervallo di tempo superiore a 5 secondi con un getto d'aria delicato, fino a quando BOND non si muove più. Usare un aspiratore per evitare un versamento di BOND.

- (5) Quando si cementano le faccette, non c'è bisogno di fotopolimerizzare l'adesivo prima di posare i rivestimenti laminati. La polimerizzazione dovrà essere fatta dopo la posa dei rivestimenti laminati con PANAVIA Veneer LC Paste. Quando si cementano inlay o onlay, l'adesivo dovrà essere fotopolimerizzato prima di posare il restauro. Si prega di confermare il tempo di fotopolimerizzazione facendo riferimento alla seguente tabella 1:

Tabella 1: tempo di fotopolimerizzazione di ciascuna fonte luminosa

Tipo di fonte luminosa (intensità luminosa)	Tempo di polimerizzazione
Elevata intensità BLUE LED* (superiore a 1500 mW/cm²)	5 secondi
BLUE LED * (800-1400 mW/cm²)	10 secondi
Lampada alogena (superiore a 400 mW/cm²)	10 secondi

L'intervallo effettivo di lunghezza d'onda di ogni unità di polimerizzazione deve essere 400 - 515 nm.  
\* Picco dello spettro d'emissione: 450 - 480 nm

### **6. Preparazione della siringa della pasta di cemento**

Selezionare la tonalità adatta e togliere il cappuccio dalla siringa scelta, quindi fissare bene il puntale angolato (16G).

Coprire l'intera siringa con una barriera monouso (ad esempio una busta in plastica) per evitare contaminazioni da saliva o sangue.

Disinfettare la siringa pulendola con un cotone imbevuto di alcol prima e dopo l'uso.

### **7. Cementazione del restauro**

- (1) Applicare la pasta su tutta la superficie di adesione del restauro protesico o su tutto il dente preparato.

- (2) Collocare il restauro protesico sul dente preparato.

## 8. Rimozione del cemento in eccesso

Rimuovere eventuale cemento in eccesso usando uno dei due metodi seguenti:

Tenere il restauro in posizione durante la rimozione dell'eccesso.

Tecnica di rimozione del cemento in eccesso tack-cure (fotopolimerizzazione breve):

Fotopolimerizzare il cemento in eccesso per 1 secondo in diversi punti a distanza di 10–15 mm. Tenere il restauro protesico in posizione e rimuovere il cemento in eccesso polimerizzato utilizzando uno strumento dentale. È consigliabile definire in anticipo il tempo di fotopolimerizzazione del cemento eccedente fotopolimerizzando un po' di pasta su un tampone di miscelazione.

Tecnica di rimozione del cemento in eccesso a umido:

Tutto il cemento in eccesso che rimanga ai margini potrà essere rimosso con uno spazzolino, un pellet in schiuma espansa, filo interdentale o sonda odontoiatrica.

[Per polimerizzare i margini del restauro è vantaggioso coprire i margini con un gel protettivo (ad esempio PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) per prevenire la formazione di uno strato inibitore dell'ossigeno secondo le istruzioni per l'uso.]

## 9. Polimerizzazione finale

Fotopolimerizzare l'intera superficie e i margini del restauro protesico che abbiano uno spessore minore di 2,0 mm e abbiano una sufficiente translucenza. Se l'area si vuole fotopolimerizzare è più ampia del diametro della punta che emette luce, estendere il processo di esposizione a più applicazioni.

Non si dovrà usare ceramica di ossidi di metalli (per esempio ossido di zirconio) perché potrebbe non avere una sufficiente translucenza. Tuttavia, l'ossido di zirconio dei nostri prodotti ad alta translucenza (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) potrà essere usato con uno spessore minore di 1,2 mm. Si prega di confermare il tempo di fotopolimerizzazione facendo riferimento alla seguente tabella 2:

KATANA Zirconia YML con spessore inferiore a 1,2 mm può essere utilizzato soltanto come faccette.

Tabella 2: tempo di fotopolimerizzazione di ciascun tipo di restauro

Tipo di restauro e tonalità		Spessore massimo del restauro	Tipo di luce fotopolimerizzante (intensità luminosa)					
Ceramica a base di silice (ad esempio porcellana tradizionale, disilicato di litio)	Altri colori		Elevata intensità BLUE LED ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	BLUE LED (1000~1400 mW/cm $^2$ )	Lampada alogena ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )			
<b>Rivestimento laminato</b>					<b>Tempo di polimerizzazione</b>			
Ceramica a base di silice (ad esempio porcellana tradizionale, disilicato di litio)	Colori BL, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	Tre volte per 3 secondi o due volte per 5 secondi	10 secondi	20 secondi			
	Altri colori			20 secondi				
Ceramica ibrida, resina composita	Tutti i colori	1,2 mm	Tre volte per 3 secondi o due volte per 5 secondi	10 secondi	20 secondi			
<b>Inlay, onlay</b>					<b>Tempo di polimerizzazione</b>			
Ceramica a base di silice, ceramica ibrida, resina composita	Tutti i colori	2,0 mm	Tre volte per 3 secondi o due volte per 5 secondi	10 secondi	20 secondi			
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 mm	Tre volte per 3 secondi o due volte per 5 secondi	10 secondi	20 secondi			
<b>Colore e profondità di fotopolimerizzazione</b>		Universal (A2), Clear, Brown (A4)			1,5 mm			
		White			1,0 mm			



# PANAVIA™ Veneer LC



2°C / 36°F      8°C / 46°F



0197

## I. INLEIDING

PANAVIA Veneer LC is een lichtuithardend adhesief composietcementsysteem. Het bestaat uit PANAVIA Veneer LC Paste (lichtuithardende cementpasta), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (silaan-, zirkoniumoxide- en metaalprimer), K-ETCHANT Syringe (fosforzuur) en PANAVIA V5 Try-in Paste. Voor de behandeling van de elementen kan tussen PANAVIA V5 Tooth Primer en CLEARFIL Universal Bond Quick worden gekozen.

De cementpasta is een lichtuithardend materiaal op kunstharsbasis met kleurstabiliteit en een röntgenopaciteit van ten minste 1 mm aluminium. Het is verkrijgbaar in de ergonomische spuit van Kuraray en kan via een gebogen applicatietip (16G) in inlaycaviteiten of op onlays of veneers worden aangebracht. Het is verkrijbaar in 4 kleuren: Universal (A2), Clear, Brown (A4) en White. Het is conform ISO 4049 als materiaal van type 2, klasse 2 (groep 1) geclasseert. De invloed van de kleur kan voor het cementeren met de PANAVIA V5 Try-in Pastes worden gecontroleerd.

## II. INDICATIES

Cementeren van keramische en composiet-inlays, -onlays en -veneers met een dikte van minder dan 2 mm.

## III. CONTRA-INDICATIES

Patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoelighed voor methacrylaatmonomeren.

Patiënten met een voorgeschiedenis van een allergie voor een van de ingrediënten in dit product.

## IV. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

- [1] Het mondslijmvlies kan, door de coagulatie van proteïne, witachtig van kleur worden als het in contact komt met het product. Dit is meestal een tijdelijk fenomeen dat na enkele dagen verdwijnt. Geef de patiënten richtlijnen om irritatie van de betrokken mucosa te voorkomen tijdens het tanden poetsen.
- [2] K-ETCHANT Syringe (fosforzuur) kan als gevolg van zijn chemische samenstelling brandwonden veroorzaken of erosief zijn. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met de huid of in de ogen terechtkomt.

## V. INCOMPATIBILITEITEN

- [1] Gebruik geen eugenol-houdende middelen voor het beschermen van de pulpa of als tijdelijk vulmateriaal, daar eugenol verkleuring kan veroorzaken en het uithardingsproces kan vertragen.
- [2] Gebruik geen hemostatische stoffen met ijzerhoudende bestanddelen omdat deze materialen de hechting kunnen verminderen en een verkleuring kunnen veroorzaken langs de marginale rand van het element of het omgevende tandvlees door achterblijvende ijzerionen.
- [3] Gebruik geen waterstofperoxideoplossing om caviteiten schoon te maken, dit kan de hechtkracht aan tandweefsel verminderen.
- [4] Gebruik geen natriumhypochlorietoplossing, omdat dit de hechting aan de tandweefsel nadelig kan beïnvloeden.

## VI. VOORZORGSMAAATREGELEN

### 1. Veiligheidsmaatregelen

1. Dit product bevat stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Vermijd het gebruik van het product bij patiënten met een gekende allergie voor methacrylaatmonomeren of andere bestanddelen.
2. Indien de patiënt tekenen vertoont van overgevoelighed, zoals uitslag, eczeem, tekenen van ontsteking, zwelen, zwelling, jeuk of gevoelloosheid, moet u het gebruik van het product stopzetten en medische hulp inroepen.
3. Vermijd rechtstreeks contact met de huid en/ of het zachte weefsel om overgevoelighed te voorkomen. Draag handschoenen of tref aangepaste maatregelen wanneer u het product gebruikt.
4. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met de huid of in de oog terechtkomt. Dek ter bescherming tegen eventueel spatten, voordat het product gebruikt wordt, de ogen van de patiënt af met een doek of een beschermbril.
5. Indien het product in contact komt met zacht weefsel, neem dan de volgende maatregelen:  
 <Indien het product in het oog komt>  
 Onmiddellijk het oog met veel water spoelen en een arts raadplegen.  
 <Indien het product in contact komt met de huid of de mucosa>  
 Verwijder spatten onmiddellijk met een wattenpellet of een met alcohol bevochtigd gaasje en spoel overvloedig met water.
6. Wees voorzichtig om te voorkomen dat de patiënt het product per ongeluk inslikt.
7. Het applicatiewastje, de applicatietip (16G) en de spuittip niet hergebruiken. Gebruik de gedoseerde vloeistof evenals de genoemde kwastjes en tipjes altijd alleen bij slechts één patiënt om kruiscontaminatie te vermijden. Het kwastje en de tip zijn bedoeld voor eenmalig gebruik en dienen na gebruik weggegooid te worden.
8. Reinig de caviteit voldoende om een slechte hechting te voorkomen. Indien het hechtopervlak bevuilt is met speeksel of bloed, moet u het grondig schoonmaken en drogen. Voor een optimaal hechtkrachten adviseren wij KATANA Cleaner. Aansluitend de primer of het bondingmiddel nogmaals aanbrengen.
9. Dit product bevat Ytterbium(III)-fluoride (minder dan 15%). Bij gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar bestaat er risico op fluorose.
10. Voer dit product af als medisch afval om infecties te vermijden. Om verwondingen te vermijden, mag de spuittip niet onbeschermd afgevoerd worden.
11. Het product mag alleen bij restauraties met een dikte van minder dan 2,0 mm en voldoende translucentie worden gebruikt. Metaaloxidekeramiek (bijv. zirkoniumoxide) mag in verband met de ontoereikende translucentie niet worden gebruikt. Hoog

translucent zirkoniumoxide van onze producten (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) met een dikte van minder dan 1,2 mm mag echter wel worden gebruikt. KATANA Zirconia YML kan met een dikte van minder dan 1,2 mm alleen worden gebruikt als laagsgewijs aangebrachte veneer.

### 2. Voorzorgsmaatregelen voor de verwerking en bewerking van het product

#### [Algemene voorzorgsmaatregelen]

1. Het product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan gespecificeerd in [II. INDICATIES].
2. Het gebruik van dit product is voorbehouden aan tandheelkundige professionals.
3. Gebruik het product niet als tijdelijk cement. Dit materiaal is ontworpen voor gebruik als permanent cement.
4. Amalgama of andere in de caviteit achtergebleven materialen belemmeren de lichtdoorlatendheid en daardoor de polymerisatie van het product. Tijdens de caviteitspreparatie het resterende vul- of liner-materiaal compleet verwijderen.
5. Gebruik een onderlaag in een caviteit dicht bij de pulpa of in geval van ongewilde blootstelling van de pulpa.
6. Gebruik cofferdam om contaminatie te voorkomen en voor vochtcontrole.
7. Wanneer u tijdelijke materialen gebruikt die tannine of magnesium bevatten, moeten deze geheel worden verwijderd om verkleuring te voorkomen.
8. Wanneer u hemostatische stoffen met aluminiumchloride gebruikt, moet u de hoeveelheid ervan beperken. Wees voorzichtig zodat u contact met het hechtopervlak vermeidt. Als u dit niet doet, kan de hechtkracht aan tandweefsel verminderen.
9. Gebruik geen hemostatische middelen die ijzer(III)-sulfaat bevatten. IJzer(III)-sulfaat kan tot verkleuringen leiden en de hechtkracht aan tandweefsel nadelig beïnvloeden.
10. Meng het product niet met andere materialen. Gemengde materialen kunnen een wijziging van de fysieke eigenschappen teweegbrengen, onder andere mogelijk mindere resultaten.
11. Draag handschoenen en neem andere passende beschermende maatregelen om het optreden van overgevoelighed te voorkomen die kan voortvloeien uit contact met methacrylaatmonomeren of andere bestanddelen van het product.
12. De flesjes met vloeistof moeten direct na gebruik weer goed worden afgesloten om kans op verdamping van het vluchte oplosmiddel te verminderen.
13. Indien de verpakkingen, houders en/of instrumenten van dit product zijn beschadigd, stop dan onmiddellijk het gebruik ervan om uzelf te beschermen tegen mogelijk gevaar.

#### [PANAVIA Veneer LC Paste]

1. Let er op dat onnodige blootstelling aan direct zonlicht of de operatielamp dient te worden vermeden. Het cement bevat een fotoinitiator die uiterst sensibel is. Tijdens het cementeren moet u de hoek en/ of afstand van de operatielamp aanpassen om de intensiteit van het licht dat in de mond valt, te beperken, zodat het cement niet voortijdig polymeriseert.
2. Overmaat cement kan verwijderd worden na het kort belicht te hebben gedurende 1 seconde. Bij het verwijderen van de cementovermaat houdt u de voorziening op zijn plaats om te vermeiden dat deze loskomt, aangezien het cement nog onvoldoende uitgedrag kan zijn.
3. Wanneer u de applicatietip (16G) bevestigt, moet u hem met de wijzers van de klok mee stevig vastdraaien. Zorg ervoor dat hierbij geen materiaal tussen de overgang van applicatietip (16G) en spuit wordt geperst. Ook moet u ervoor zorgen dat er geen achterblijvende pasta bij het scharnier van de spuit zit. Hierdoor zou de applicatietip (16G) van de spuit los kunnen komen.
4. Voordat u resten van de applicatietip (16G) of van de spuitopening met een in alcohol gedrenkt gaasje wegwijs, moet u het gaasje uitknijpen de overmaat alcohol te verwijderen. Een te grote hoeveelheid alcohol in het gaasje kan er voor zorgen dat het de tip of de spuit binnendringt, waardoor de pasta gedeeltelijk kan oplossen. In dat geval kunnen de fysieke eigenschappen afnemen en de verwachte resultaten negatief beïnvloeden.
5. Om de lucht uit de opening van de applicatietip (16G) te laten ontsnappen en te voorkomen dat er luchtbellen in de pasta komen, moet de opening naar boven worden gehouden terwijl u de zuiger (buiten de mond van de patiënt) langzaam indrukt tot de pasta de opening bereikt.
6. Nadat de pasta is geappliceerd moet de spuit zo snel mogelijk goed worden gesloten, om zo te voorkomen, dat de pasta door het omgevingslicht kan uitharden en om te voorkomen, dat er vreemde voorwerpen in de spuit terechtkomen.

#### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

1. Het gebruik van Try-in Paste dient beperkt te worden tot de kleurbepaling bij gebruik van PANAVIA V5 Paste of PANAVIA Veneer LC Paste.
2. Try-in Pastehardt niet uit. Gebruik het niet voor het cementeren van restauraties.
3. Bij de opening van de Try-in Paste-spuit kan wat transparante vloeistof verschijnen. Als u deze transparante vloeistof ziet, moet u deze uitduwen en weggoen, want deze gesepareerde vloeistof kan de kleurovereenkomst beïnvloeden.
4. Kleurevaluatie met try-in Paste dient uitgevoerd te worden met Try-in Paste in dezelfde dikte als het cement.
5. Na gebruik de Try-in Paste grondig van de voorziening en de tand spoelen, om slechte hechting te voorkomen.

#### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

1. Gebruik binnen 5 minuten na doseren.
2. Alleen gebruiken met PANAVIA V5 Paste of PANAVIA Veneer LC Paste.
3. Indien het behandelde oppervlak verontreinigd is, met water spoelen, drogen of het gebied met KATANA Cleaner of alcohol reinigen en nogmaals met deze primer behandelen.

#### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. Na het dispenseren onmiddellijk gebruiken. Het bevat vluchte ethanol. Wanneer het oplosmiddel verdamp, neemt de viscositeit toe en wordt het aanbrengen bemoeilijkt.
2. Voer de cementeerprocedure zo snel mogelijk na het behandelen van het restauratieoppervlak met deze primer uit.
3. Indien het voorbehandelde/behandelde oppervlak gecontamineerd is met speeksel of bloed, met water spoelen en drogen, met K-ETCHANT Syringe of KATANA Cleaner reinigen en opnieuw met deze primer behandelen.

#### [K-ETCHANT Syringe (fosforzuur)]

1. Let erop, het behandelde oppervlak niet te contamineren met speeksel of bloed. Indien het behandelde oppervlak gecontamineerd wordt, opnieuw behandelen.

- Indien het product op kleding komt, spoel het grondig af met water.
- Verwijder de naaldvormige tip na elk gebruik en sluit de spuit direct goed af.
- Het etsten van vitaal dentine kan bij het gebruik van Tooth Primer tot postoperatieve gevoeligheid leiden.

#### [Polymerisatielamp]

- Gebruik volgens de instructies voor gebruik van de betreffende uithardingslamp.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron. Een veiligheidsbril is aanbevolen.
- Een lage lichtintensiteit veroorzaakt een slechte hechting. Controleer de werking van de lamp en controleer de lichttip van de polymerisatielamp op vervuiling. Het is aan te raden de lichtintensiteit van de polymerisatielamp periodiek te controleren met een geschikte lichtmeter.
- Plaats de lichttip van de polymerisatielamp zo dicht mogelijk bij, en haaks op het composietoppervlak. Als een groot oppervlak met licht uitgehard moet worden, is het aan te bevelen het gebied in verschillende sectoren te verdelen en iedere sector apart met licht uit te harden.
- Controleer de vereiste voorwaarden om het cement uit te harden op de tabel met lichtuithardingstijden in deze gebruiksaanwijzing voordat u het product gebruikt.

#### **3. Voorzorgsmaatregelen voor opslag**

- Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum die is aangegeven op de verpakking.
- Het product moet met uitzondering van PANAVIA V5 Try-in Paste en K-ETCHANT Syringe bij 2 – 8°C/36 – 46°F worden bewaard als het niet wordt gebruikt. PANAVIA V5 Try-in Paste en K-ETCHANT Syringe moeten bij 2 – 25°C/36 – 77°F worden bewaard.
- Alle in de koelkast bewaarde componenten moeten voor gebruik eerst gedurende 15 minuten op kamertemperatuur worden gebracht, zodat zij hun normale viscositeit en uithardingseigenschappen weer hebben aangenomen.
- Niet aan extreme hitte, het directe zonlicht en vuur blootstellen.
- Het product moet bewaard worden op een geschikte plaats, waar alleen tandheelkundige professionals toegang toe hebben.

#### VII. ONDERDELEN

- Kijk op de buitenkant van de verpakking voor de inhoud en hoeveelheid.  
**<Basisingrediënten>**
- PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White  
Gesilaniseerde sferische siliciumdioxide vulstof, Urethaandimethacrylaat (UDMA), Ytterbium(III)-fluoride, Triethyleenglycoldimethacrylaat, Hydrofiel alifatisch dimethacrylaat, Hydrofiel amidemonomeer, Versnellers, dl-Kamferchinon, Pigmenten
  - PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White  
Glycerine, Gesilaniseerd coloïdaal siliciumdioxide, Gesilaniseerd siliciumdioxide, Colloïdaal siliciumdioxide, Pigmenten
  - PANAVIA V5 Tooth Primer  
10-Methacryloyloxydecyldiwaterstoffsafaat(MDP),  
2-Hydroxyethylmethacrylaat, Hydrofiel alifatisch dimethacrylaat, Versnellers, Water
  - CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS  
3-Methacryloyloxypropyltrimethoxysilaan,  
10-Methacryloyloxydecyldiwaterstoffsafaat(MDP), Ethanol
  - K-ETCHANT Syringe  
Fosforzuur, Water, Colloïdaal siliciumdioxide, Pigment
  - Accessoires  
Applicatietip (16G) (Applicatietip (16G) (voor Paste)),  
Needle tip (E) (Spuittip (E)) (voor K-ETCHANT Syringe),  
Applicatieborsteltje (fijn <zilver>) (Applicatiekwastje <fijn zilver>),  
Mixing dish (Mengbakje)

#### VIII. KLINISCHE PROCEDURES

- Reiniging van het gerepareerde element (element, composit)**  
Het provisorische materiaal van de voorbereide tand op de gebruikelijke manier verwijderen; reinig de caviteit onder vochtcontrole.  
**[OPMERKING]**  
KATANA Cleaner is bedoeld voor de reiniging van de voorbereide elementen in geval van contaminatie. 10 seconden lang na aanbrengen inmasseren en aansluitend met water afspoelen tot er geen paarse kleur meer zichtbaar is; vervolgens drogen.

- Passen en aanpassen van een restauratie**

- Pas de prothetische voorziening indien nodig op pasvorm op/in de preparatie.
- Indien nodig, de geselecteerde kleur Try-in Paste op het te cementeren oppervlak aanbrengen en de restauratie passen. Overmaat Try-in Paste van de randen verwijderen met een borsteltje. De kleuren van de Try-in Paste corresponderen met die van de uitgeharde PANAVIA V5 Paste.  
Controleer of de kleur overeenkomt met de gewenste kleur en verwijder de restauratie vervolgens.  
Gebruik water om de Try-in Paste volledig van de restauratie en de caviteit / stomp te spoelen.

- Conditionering van het oppervlak van de voorziening**

- Volg de gebruiksaanwijzing voor het restauratiemateriaal.  
Wanneer specifieke instructies ontbreken, adviseren wij om de volgende aanbevelingen te volgen en CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aan te brengen:
- Indien het te bevestigen oppervlak bestaat uit silicahoudend keramiek (bijv. conventioneel porselein, lithiumdisilicaat), hybride keramiek of composiet:  
Afhankelijk van het type restauratiemateriaal kan geëtst of gezandstraald worden: Etsen (bijv. conventioneel porselein, lithiumdisilicaat):
- Ets het te hechten oppervlak met een waterstoffluorideoplossing, conform de gebruiksinformatie behorende bij de oplossing.
  - Het te cementeren oppervlak met water afspoelen en drogen.

Zandstralen (bijv. hybridekeramiek, composiet):

- Ruw het oppervlak op door te stralen met aluminiumoxidepoeder (30-50 µm) onder een druk van 0.1-0.2 MPa (1-2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15-29 psi). De luchtdruk en deeltjesgrootte dienen te worden afgestemd op het materiaal en / of de vorm van de prothetische voorziening om chipping te voorkomen.
- De prothetische voorziening in een ultrasoonbad gedurende 2 minuten reinigen.

#### [OPMERKING]

Wanneer de voorziening na het etsen of zandstralen wordt gepast, behandel dan na het passen het oppervlak gedurende 5 seconden met K-ETCHANT Syringe (fosforzuur) of 10 seconden met KATANA Cleaner en spoel het gebied aansluitend schoon met water, tot er geen kleur meer zichtbaar is; de restauratie daarna drogen.

Indien het te bevestigen oppervlak bestaat uit metaaloxidekeramiek (KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML):

- Ruw het oppervlak op door te stralen met aluminiumoxidepoeder (30-50 µm) onder een druk van 0.1-0.4 MPa (1-4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15-58 psi). De luchtdruk en deeltjesgrootte dienen te worden afgestemd op het materiaal en / of de vorm van de prothetische voorziening om chipping te voorkomen.
- De prothetische voorziening gedurende 2 minuten in een ultrasoonbad reinigen. Vervolgens drogen met behulp van de luchtspuit.

#### [OPMERKING]

Wanneer de voorziening na het zandstralen wordt gepast, behandel dan na het passen het oppervlak 10 seconden lang met KATANA Cleaner en spoel het gebied aansluitend schoon met water, tot er geen kleur meer zichtbaar is; de restauratie daarna drogen.

#### 4. Aanbrengen van CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS op de prothetische voorziening

Breng de primer aan op het te hechtoppervlak van de restauratie met een applicatieborsteltje.  
Na het aanbrengen, het gehele hechtoppervlak voldoende drogen met een milde, olie-vrije luchtstroom.

#### 5. Behandeling van het voorbereide element

Ofwel PANAVIA V5 Tooth Primer of CLEARFIL Universal Bond Quick kiezen.

#### [OPMERKING]

KATANA Cleaner is bedoeld voor de reiniging van de voorbereide elementen in geval van contaminatie. 10 seconden lang na aanbrengen inmasseren en aansluitend met water afspoelen tot er geen paarse kleur meer zichtbaar is; vervolgens drogen.

Voor PANAVIA V5 Tooth Primer

- Wanneer het hechtoppervlak van het element bestaat uit onbehandeld glazuur of bij de bevestiging van veneers, fosforzuur (K-ETCHANT Syringe) op het glazuuroppervlak aanbrengen en 10 seconden lang laten inwerken; spoelen en drogen.
- Breng Tooth Primer aan op het gehele hechtoppervlak van het gerepareerde element met een applicatieborsteltje en laat gedurende 20 seconden inwerken. Voorkom dat speeksel of exsudaat in contact komt met de behandelde oppervlakken.
- Grondig het volledige oppervlak drogen met een milde olievrije luchtstroom. Gebruik een afzuiger om te voorkomen dat Tooth Primer verspreid wordt.

Voor CLEARFIL Universal Bond Quick

- Kies een van de drie etsprocedures alvorens het bondingmiddel aan te brengen. Bestaat het te bevestigen oppervlak uit onbehandeld glazuur of worden veneers geplaatst, dan is het aanbrengen van fosforzuur (K-ETCHANT Syringe) op het glazuuroppervlak noodzakelijk <(1)-b of (1)-c>.
  - Zelftsprocedure  
Doorgaan met de onderstaande paragraaf (2), zonder met K-ETCHANT Syringe te etsen.
  - Selectieve glazuuretsingsprocedure  
Breng K-ETCHANT Syringe op het niet aangesneden of het aangesneden glazuur aan en laat het op zijn plaats gedurende 10 seconden. Vervolgens spoelen en drogen.
  - Totaletsprocedure  
Breng K-ETCHANT Syringe aan in/op de gehele preparatie (glazuur en dentine) en laat het op zijn plaats gedurende 10 seconden. Vervolgens spoelen en drogen.
- Doseer de benodigde hoeveelheid BOND in het mengbakje direct voor het aanbrengen.
- Breng BOND met een applicatiekwastje aan met een borstelende beweging op het gehele hechtoppervlak. Laten inwerken is niet nodig. Wees voorzichtig dat er geen speeksel of exsudaat in contact komt met de behandelde oppervlakken.
- Droog de volledige caviteit voldoende met een milde luchtstroom gedurende minimaal 5 seconden, tot BOND niet meer beweegt. Gebruik een afzuiger om spatten van BOND te voorkomen.
- Bij het bevestigen van veneers mag BOND voor het aanbrengen van de veneers niet eerst met licht worden uitgehard. Het mag pas na het plaatsen van de veneers waarop PANAVIA Veneer LC Paste is aangebracht, worden gehard. Bij het bevestigen van inlays en onlays moet BOND voor het aanbrengen van de restauratie met licht worden uitgehard. Zie onderstaande tabel 1 voor de uithardingstijden:

Tabel 1: Polymerisatietijd per lichtbrontype

Type lichtbron (Lichtintensiteit)	Uithardingstijd
Hoog intensieve BLUE LED* (meer dan 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 sec.
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sec.
Halogenenlamp (meer dan 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sec.

Het effectieve golfgolflengtebereik voor elke tandheelkundige polymerisatielamp moet 400 - 515 nm zijn.  
 \* Piek van het emissiespectrum: 450 - 480 nm

## 6. Voorbereiding van de sput van de cementpasta

De passende kleur kiezen, de dop van de gekozen sput nemen en een applicatietip (16G) plaatsen.

Gebruik een wegwerpbeschermhoesje om het sputtje (bijv. een plastic hoesje) om besmetting met speeksel en bloed te voorkomen.

Desinfecteer de sput door deze met een doekje met alcohol zowel voor als na gebruik te reinigen.

## 7. Cementeren van de voorziening

(1) Breng de pasta aan op het gehele bevestigingsoppervlak van de prothetische voorziening of de volledige preparatie.

(2) De prothetische voorziening op de preparatie plaatsen.

## 8. Verwijdering van overmaat cement

Verwijder de overmaat cement volgens een van de volgende twee methodes:

Houd de restauratie tijdens het verwijderen van de cementovermaat in positie.

Overmaatverwijdering na kort uitharden (tack-cure):

Belicht de overmaat aan cement gedurende 1 seconde op verschillende plaatsen op een afstand van 10 – 15 mm. De voorziening op zijn plaats houden en de gedeeltelijk uitgeharde overmaat aan cement met een tandheelkundig instrument verwijderen. Het is raadzaam de polymerisatietijd voor de overmaat vooraf te bepalen door wat cement op een mengblok te polymeriseren.

Overmaatverwijdering alvorens uit te harden. (wet clean-up):

Cementovermaat langs de randen kan verwijderen met een klein borsteltje, een wattenpellet, floss of een sonde.

[Om de randen van de restauratie volledig te laten uitharden kunnen deze beter met een beschermingsgel (bijv. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) afgedeekt worden volgens de gebruiksinstructies, om de vorming van een zuurstofinhibitelaag te voorkomen.]

## 9. Finale uitharding

Het complete oppervlak en de randen van de prothetische voorziening, die minder dan 2,0 mm dik mag zijn en een voldoende translucente moet hebben, uitharden met licht. Als het te belichten gebied groter is dan de diameter van de lichtgeleider, breidt het belichtingsproces dan uit tot meerdere keren.

Metaaloxidekeramiek (bijv. zirkoniumoxide) mag in verband met de ontoereikende translucentie niet worden gebruikt. Hoog translucent zirkoniumoxide zijnde onze producten (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) met een dikte van minder dan 1,2 mm mag echter wel worden gebruikt. Zie onderstaande tabel 2 voor de uithardingstijden:

KATANA Zirconia YML kan met een dikte van minder dan 1,2 mm alleen worden gebruikt als laagsgewijs aangebrachte veneer.

Tabel 2: Polymerisatielijst per restauratietype

Restauratietype en kleur	Maximale dikte van de restauratie	Soort polymerisatielamp (lichtintensiteit)			
		Hoog intensieve BLUE LED ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	BLUE LED (1000~1400 mW/cm $^2$ )	Halogenlamp ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )	
<b>Veneer</b>					
Op silica gebaseerde keramiek (bijv. conventioneel porselein, lithiumdisilicaat)	BL kleuren, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2  Overige kleuren	2,0 mm	Drie keer gedurende 3 sec. of twee keer gedurende 5 sec.	10 sec.	
				20 sec.	
Hybride keramiek, composiet	Alle kleuren	1,2 mm		20 sec.	
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML					
<b>Inlays, onlays</b>					
Op silica gebaseerde keramiek, hybride keramiek, composiet	Alle kleuren	2,0 mm	Drie keer gedurende 3 sec. of twee keer gedurende 5 sec.	10 sec.	
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 mm		20 sec.	
<b>Kleur en uithardingsdiepte</b>		Universal (A2), Clear, Brown (A4)		1,5 mm	
		White		1,0 mm	



# PANAVIA™ Veneer LC



8°C / 46°F  
2°C / 36°F



0197

## I. EINLEITUNG

PANAVIA Veneer LC ist ein lichthärtendes Befestigungskomposit. Es besteht aus PANAVIA Veneer LC Paste (lichthärtende Zementpaste), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (Silan-, Zirkonoxid- und Metallprimer), K-ETCHANT Syringe (Phosphorsäure) und PANAVIA V5 Try-in Paste. Zur Vorbehandlung des Zahnstumpfs kann zwischen PANAVIA V5 Tooth Primer und CLEARFIL Universal Bond Quick gewählt werden.

Die Paste ist ein lichthärtendes Material auf Kunststoffbasis mit Farbstabilität und einer Röntgenopazität von mindestens 1 mm Aluminium. Es ist in einer ergonomischen Spritze erhältlich und kann über einen abgewinkelten Applikatorspitze (16G) in Inlaykavitäten, auf Onlays oder Veneers aufgetragen werden. Es ist in 4 Farben erhältlich: Universal (A2), Clear, Brown (A4) und White. Es ist nach ISO 4049 als Material vom Typ 2, Klasse 2 (Gruppe 1) eingestuft. Die Farbadaption kann vor der Befestigung mit den PANAVIA V5 Try-in Pasten überprüft werden.

## II. INDIKATIONEN

Befestigung von Inlays, Onlays und Veneers aus Keramik oder Komposit mit einer Schichtstärke unter 2 mm.

## III. Kontraindikationen

Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Methacrylatmonomere. Patienten, die bekanntermaßen auf einen Inhaltsstoff des Produkts allergisch reagieren.

## IV. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

- [1] Die Mundschleimhaut kann sich bei Kontakt mit dem Produkt aufgrund von Proteinkoagulationen weißlich verfärbigen. Bei dieser Verfärbung handelt es sich um ein vorübergehendes Phänomen, das sich in der Regel nach wenigen Tagen zurückbildet. Weisen Sie den Patienten an, beim Putzen des betreffenden Bereichs Reizungen zu vermeiden.
- [2] K-ETCHANT Syringe (Phosphorsäure) kann aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung Entzündungen oder Erosionen verursachen. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit der Haut in Kontakt kommt oder in die Augen gerät.

## V. UNVERTRÄGLICHKEIT

- [1] Verwenden Sie keine eugenolhaltigen Materialien für den Schutz der Pulpa oder zur provisorischen Versorgung, da das Eugenol Verfärbungen verursacht und den Aushärtungsprozess verzögern kann.
- [2] Verwenden Sie keine eisenhaltigen Blutstillungsmittel, da diese Materialien aufgrund verbleibender Eisenionen die Adhäsion beeinträchtigt und Verfärbungen am Rand oder der umgebenden Gingiva verursachen kann.
- [3] Verwenden Sie keine Wasserstoffperoxidlösung zur Reinigung von Kavitäten, da diese die Haftkraft des Befestigungskompositos an der Zahnhartsubstanz mindern kann.
- [4] Verwenden Sie keine Natriumhypochloritlösung, da diese die Haftung an der Zahnhartsubstanz mindern kann.

## VI. VORSICHTSMASSNAHMEN

### 1. Sicherheitshinweise

1. Dieses Produkt enthält Substanzen, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Verzichten Sie bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Methacrylatmonomere oder andere Komponenten auf den Einsatz des Produkts.
2. Wenn bei Patienten Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z.B. Ausschlag, Ekzem, Entzündungserscheinungen, Geschwüre, Schwellungen, Juckreiz oder Taubheitsgefühl auftreten, beenden Sie den Einsatz des Produkts und ziehen Sie einen Arzt zu Rate.
3. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Haut und/ oder Weichgewebe, um das Auftreten einer Überempfindlichkeit zu vermeiden. Tragen Sie Handschuhe, oder ergreifen Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit dem Produkt.
4. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit der Haut in Kontakt kommt oder in die Augen gerät. Decken Sie die Augen des Patienten vor dem Einsatz des Produkts mit einem Handtuch oder einer Schutzbrille ab, um vor Spritzen zu schützen.
5. Wenn das Produkt mit menschlichem Gewebe in Kontakt kommt, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:
  - <Falls das Produkt ins Auge gelangt>  
Das Auge sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
  - <Falls das Produkt in Kontakt mit der Haut oder Mundschleimhaut gerät>  
Wischen Sie es umgehend mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch oder Mulltuch ab und spülen Sie mit reichlich Wasser gründlich nach.
6. Achten Sie darauf, dass der Patient das Produkt nicht versehentlich verschluckt.
7. Applikatorpinsel, Applikatorspitze (16G) und Nadelspitze nicht wiederverwenden. Verwenden Sie ausgebrachte Flüssigkeit sowie die genannten Bürsten und Spitzen immer nur einmal für einen Patienten, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Bürsten und Spitzen sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt und sollten nach dem Gebrauch entsorgt werden.
8. Die Kavität ausreichend reinigen, um Mängel beim Bonding zu vermeiden. Die Haftfläche gründlich abspülen und trocknen, wenn sie mit Speichel oder Blut verunreinigt ist. Für eine optimale Haftung empfehlen wir KATANA Cleaner. Anschließend den Primer oder Haftvermittler erneut auftragen.
9. Dieses Produkt enthält Ytterbium(III)-fluorid (weniger als 15%). Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren kann u.U. zu einer Fluorose führen.
10. Entsorgen Sie dieses Produkt als medizinischen Abfall, um Infektionen zu vermeiden. Um Verletzungen zu vermeiden, darf die Spitze nicht ohne Abdeckung der Nadelspitze entsorgt werden.

11. Das Produkt sollte nur bei Restaurierungen mit einer Stärke von weniger als 2 mm und ausreichender Transluzenz verwendet werden. Metalloxidkeramik (z. B. Zirkonoxid) sollte wegen unzureichender Transluzenz nicht verwendet werden. Hoch transluzentes Zirkoniumoxid unserer Produkte (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) mit einer Stärke von weniger als 1,2 mm kann jedoch verwendet werden. KATANA Zirconia YML kann in einer Dicke von weniger als 1,2 mm nur als Verbundveneer verwendet werden.

### 2. Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung und Verarbeitung

#### [Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen]

1. Das Produkt darf nur für die unter [II.INDIKATIONEN] genannten Anwendungen verwendet werden.
2. Die Benutzung dieses Produkts ist ausschließlich dem zahnmedizinischen sowie zahntechnischen Fachpersonal vorbehalten.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht als provisorischen Zement. Dieses Material wurde für die definitive Befestigung konzipiert.
4. In der Kavität verbleibendes Amalgam oder andere Liningmaterialien verhindern die Lichtzugänglichkeit und Polymerisation des Produkts. Bei der Vorbereitung der Kavität Liningmaterial vollständig entfernen.
5. Verwenden Sie in pulpanahen Kavitäten oder bei versehentlicher Freilegung der Pulpa ein Überkappungsmaterial.
6. Zur Vermeidung von Kontaminationen und zur Feuchtigkeitskontrolle einen Kofferdam verwenden.
7. Entfernen Sie provisorische Materialien, die Tannin oder Magnesia enthalten, vollständig, um Verfärbungen vorzubeugen.
8. Verwenden Sie aluminiumchloridhaltige Blutstillungsmittel nur in geringer Menge und achten Sie darauf, dass es nicht zu Kontakt mit der Innenfläche kommt. Andernfalls könnte die Haftkraft an der Zahnhartsubstanz beeinträchtigt werden.
9. Verzichten Sie auf den Einsatz von blutstillenden Mitteln, die Eisen(III)-sulfat enthalten. Eisen(III)-sulfat kann zu Verfärbungen und zu Beeinträchtigungen der Haftkraft an der Zahnhartsubstanz führen.
10. Das Produkt nicht mit anderen Materialien mischen. Vermischte Materialien könnten zu einer Veränderung der physikalischen Eigenschaften einschließlich Beeinträchtigung der Ergebnisse führen.
11. Tragen Sie Handschuhe oder treffen Sie andere geeignete Maßnahmen zum Schutz vor allergischen Reaktionen, die durch Kontakt mit Methacrylatmonomeren oder anderen Produktenkomponenten auftreten können.
12. Die Flaschen mit der Flüssigkeit sollten sofort nach Gebrauch fest verschlossen werden, um das Verdampfen der flüchtigen Lösungsmittel zu verringern.
13. Wenn die mit diesem Produkt in Zusammenhang stehenden Behälter und/oder Instrumente beschädigt sind, schützen Sie sich vor jeglichen Gefahren und stellen Sie die Verwendung unverzüglich ein.

#### [PANAVIA Veneer LC Paste]

1. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht unnötig direktem Sonnenlicht oder OP-Licht ausgesetzt wird. Die Paste enthält einen sehr photoreaktiven Katalysator für die Lichthärtung. Passen Sie während der Befestigung den Winkel und/ oder Abstand der OP-Leuchte an, um die Intensität des in die Mundhöhle einfallenden Lichts zu mindern und so eine frühzeitige Polymerisation des Befestigungskompositos zu verhindern.
2. Überschüssiges Material kann nach kurzer Belichtung (1 Sekunde lang) entfernt werden. Halten Sie die Restauration an einer geeigneten Stelle fest, während Sie das überschüssige Material entfernen, damit die Restauration während des Versäuberns aufgrund nicht vollständig ausgehärtetem Materials nicht versehentlich angehoben wird.
3. Beim Anbringen der Applikatorspitze (16G) diese im Uhrzeigersinn drehen und fest arretieren; dabei darauf achten, dass kein Material an der Verbindungsstelle zwischen Applikatorspitze (16G) und Spritze austritt. Außerdem sicherstellen, dass keine Paste an der Verbindung zur Spritze verbleibt; andernfalls könnte die Applikatorspitze (16G) herunterfallen.
4. Den Tupfer ausdrücken, um überschüssigen Alkohol zu entfernen, und anschließend das an der Applikatorspitze (16G) oder an der Verbindung zur Spritze haftende verbliebene Material mit einem alkoholgetränkten Mulltupfer abwaschen. Bei übermässigen Alkoholmengen im Mulltupfer kann Alkohol in die Spitz eindringen und zum Verdünnen der Paste führen. In solchen Fällen können die physikalischen Eigenschaften im Hinblick auf die erwarteten Ergebnisse beeinträchtigt sein.
5. Um die Luft aus der Öffnung der Applikatorspitze (16G) abzulassen und zu verhindern, dass sich Luftblasen in die Paste mischen, halten Sie die Öffnung nach oben und drücken Sie langsam den Kolben herunter (außerhalb des Mundes des Patienten), bis die Paste die Öffnung erreicht.
6. Die Spritze nach dem Ausbringen der Paste möglichst umgehend sicher verschließen, um ein Aushärten der Paste durch Umgebungslicht und das Eindringen von Fremdkörpern in die Spritze zu vermeiden.

#### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

1. Die Verwendung der Try-in Paste sollte auf die Überprüfung der Farbbestimmung der PANAVIA V5 Paste oder PANAVIA Veneer LC Paste beschränkt bleiben.
2. Die Try-in Paste härtet nicht aus. Sie darf nicht für die Befestigung von Restaurierungen verwendet werden.
3. Es besteht die Möglichkeit, dass an der Spitze der Try-in Paste eine transparente Flüssigkeit auftritt. Wenn dort eine transparente Flüssigkeit auftritt, muss diese aus der Spritze ausgedrückt und entsorgt werden, da die abgesonderte Flüssigkeit die Farbbestimmung beeinträchtigen kann.
4. Die Farbanpassung mit der Try-in Paste sollte so erfolgen, dass die Try-in Paste in ungefähr der gleichen Stärke wie das ausgehärtete Befestigungskomposit verwendet wird.
5. Um einen schlechten Haftverbund zu vermeiden, Try-in Paste nach Gebrauch gründlich mit Wasser von der Restauration und der Zahnoberfläche abspülen.

#### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

1. Innerhalb von 5 Minuten nach dem Ausbringen verwenden.
2. Nur zusammen mit PANAVIA V5 Paste oder PANAVIA Veneer LC Paste verwenden.
3. Sollte die behandelte Oberfläche verschmutzt sein, diese mit Wasser abspülen und trocknen oder mit Alkohol oder KATANA Cleaner reinigen und wieder mit diesem Adhäsiv behandeln.

## **[CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]**

1. Nach dem Ausbringen sofort verwenden. Zu den Inhaltsstoffen zählt flüchtiges Ethanol. Sobald das Lösungsmittel verdampft, steigt die Viskosität, was das Auftragen unter Umständen erschwert.
2. Die Befestigung zügig nach der Behandlung der Restaurationsfläche mit diesem Primer durchführen.
3. Falls die vorbehandelte/behandelte Oberfläche mit Speichel oder Blut verunreinigt ist, mit Wasser abspülen, trocknen, mit K-ETCHANT Syringe oder KATANA Cleaner reinigen und erneut mit diesem Primer behandeln.

## **[K-ETCHANT Syringe (Phosphorsäure)]**

1. Achten Sie darauf, dass die Behandlungsoberfläche nicht mit Speichel oder Blut verunreinigt wird. Sollte die Behandlungsfläche verunreinigt werden, erneut behandeln.
2. Waschen Sie das Produkt mit Wasser ab, wenn es an Ihre Kleidung gelangt.
3. Nehmen Sie die Applikationsspitze nach jedem Gebrauch von der Spritze ab und verschließen Sie die Spritze wieder unverzüglich fest.
4. Das Ätzen von vitalem Dentin kann bei Verwendung von Tooth Primer zu postoperativen Sensitivitäten führen.

## **[Polymerisationsgerät]**

1. Gemäß Gebrauchsinformation das Polymerisationsgerät verwenden.
2. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle. Das Tragen einer Schutzbrille wird empfohlen.
3. Eine geringe Lichtintensität bewirkt eine schlechte Haftung. Betriebsdauer der Lampe und Austrittsöffnung der Polymerisationslampe auf Verunreinigungen überprüfen. Die Überprüfung des Polymerisationsgerätes wird mittels eines entsprechenden Lichtmessgerätes in angemessenen Zeitabständen empfohlen.
4. Die Lichtaustrittsöffnung des Polymerisationsgerätes sollte so nah und senkrecht wie möglich zur Kunststoffoberfläche gehalten werden. Bei der Polymerisation einer großen Kunststoffoberfläche ist es ratsam, den Bereich in mehrere Abschnitte zu unterteilen und jeden Abschnitt einzeln zu polymerisieren.
5. Überprüfen Sie vor der Anwendung des Produkts die für das Aushärten der gemischten Paste notwendigen Voraussetzungen und beachten Sie dabei die in dieser Gebrauchsinformation angeführten Polymerisationszeiten.

## **3. Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung**

1. Das Produkt vor Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums verwenden.
2. Das Produkt muss mit Ausnahme von PANAVIA V5 Try-in Paste und K-ETCHANT Syringe bei Nichtverwendung bei 2–8 °C/36–46 °F aufbewahrt werden. PANAVIA V5 Try-in Paste und K-ETCHANT Syringe sollten bei 2–25 °C/36–77 °F aufbewahrt werden. Sämtliche im Kühlschrank aufbewahrten Komponenten sollten vor Gebrauch 15 Minuten lang auf Raumtemperatur gebracht werden, damit sie ihre normale Viskosität und Aushärteneigenschaften erreichen.
3. Vor großer Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder offenem Feuer fernhalten.
4. Das Produkt muss so aufbewahrt werden, dass nur Zahnärzte Zugang zu dem Produkt haben.

## **VII. KOMPONENTEN**

Inhalts- und Mengenangaben finden Sie auf der Umverpackung.

<Hauptbestandteile>

- 1) PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Silanisierte sphärischer Siliziumfüller, Urethan-Dimethylacrylat (UDMA), Ytterbium(III)-fluorid, Triethyleneglycol-Dimethylacrylat, Hydrophiles aliphatisches Dimethylacrylat, Hydrophile Amidmonomere, Beschleuniger, dl-Kampferchinon, Pigmente

Die Gesamtmenge an anorganischem Füller beträgt ungefähr 47 Vol%. Die Partikelgröße der anorganischen Füllstoffe reicht von 0,05 µm bis 8 µm.

- 2) PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Glycerin, Silanierte und kolloidale Kieselerde, Silanbehandeltes Siliziumoxyd, Kolloidale Kieselerde, Pigmente

- 3) PANAVIA V5 Tooth Primer  
10-Methacryloyloxydecyl-Dihydrogenphosphat(MDP),  
2-Hydroxyethylmethacrylat , Hydrophiles aliphatisches Dimethylacrylat, Beschleuniger, Wasser

- 4) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS  
3-Methacryloxypropyl-Trimethoxsilan,  
10-Methacryloyloxydecyl-Dihydrogenphosphat(MDP), Ethanol

- 5) K-ETCHANT Syringe  
Phosphorsäure, Wasser, Kolloidale Kieselerde, Pigmente

- 6) Zubehör  
Applicator tip (16G) (Applikatorspitze (16G) (für Paste)),  
Needle tip (E) (Nadelspitze (E)) (für K-ETCHANT Syringe),  
Applicator brush (fine <silver>) (Applikatorpinsel <fein, silber>),  
Mixing dish (Mischartablett)

## **VIII. KLINISCHE ANWENDUNG**

### **1. Den präparierten Stumpf (Zahn, Kompositkunststoff) reinigen**

Die provisorischen Materialien vom präparierten Zahn in der üblichen Weise entfernen; Kavität reinigen und dabei gut trockenhalten.

[HINWEIS]

KATANA Cleaner dient zur Reinigung präparierter Zähne im Falle von Kontaminationen. 10 Sekunden lang auftragen und einmassieren und anschließend mit Wasser abspülen, bis keine Farbe mehr zu erkennen ist; danach trocknen.

### **2. Einpassung und Anpassung einer Restauration**

- (1) Die prosthetische Restauration nötigenfalls anprobieren und Passung auf Kavität oder Stumpf prüfen.
- (2) Die ausgewählte Try-in Pasten-Farbe nötigenfalls auf die Befestigungsfläche der Restauration auftragen und die Restauration auf Kavität oder Stumpf einpassen.

Die Überschüssige Try-in Paste mit einer Bürste von den Rändern entfernen. Die Try-in Pasten-Farben entsprechen des ausgehärteten Befestigungskompositen wählen.

Den Farbton auf optimale Farbübereinstimmung überprüfen und dann die Restauration entfernen.

Try-in Paste mit Wasser vollständig von der Innenfläche der Restauration und der Oberfläche der Kavität oder des Stumpfs abspülen.

### **3. Vorbehandlung der Innenfläche der Restauration**

Bitte die Gebrauchsinformation des Restaurationsmaterials beachten.

Sofern nichts anderes vorgeschrieben, empfehlen wir folgende Vorgehensweise und Anwendung von CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

Sollte die Haftfläche aus Keramik auf Basis von Siliziumoxid (z. B. konventionelles Porzellan, Lithiumdisilikat) Hybriderkeramik oder Kompositkunststoff bestehen: Je nach Art der Restauration kann eine Vorbehandlung mit Säure oder ein Abstrahlen durchgeführt werden:

**Behandlung mit Säure (z. B. konventionelles Porzellan, Lithiumdisilikat):**

- (1) Die Haftfläche gemäß Gebrauchsinformation der Lösung mit Flussäurelösung ätzen.
- (2) Die Haftfläche mit Wasser spülen und trocknen.

**Behandlung durch Abstrahlen (z. B. Kompositkunststoff):**

- (1) Die Haftfläche durch Abstrahlen mit Aluminiumoxidpulver (30–50 µm) bei einem Luftdruck von 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm², 15–29 psi) anrauen.  
Der Luftdruck und die Korngröße sollten an das Material und/oder die Form der prosthetischen Restauration angepasst werden. Achten Sie darauf, dass keine Abplatzungen auftreten.
- (2) Die Restauration 2 Minuten lang in einem Ultraschallreiniger reinigen.

[HINWEIS]

Um Kontaminationen zu entfernen, massieren Sie bei der Einprobe der Restauration nach der Säurebehandlung oder Behandlung mittels Abstrahlen K-ETCHANT Syringe (Phosphorsäure) 5 Sekunden lang oder KATANA Cleaner 10 Sekunden lang ein und spülen Sie den Bereich anschließend mit Wasser ab, bis keine Farbe mehr zu erkennen ist; trocknen Sie dann die Restauration.

Sollte die Haftfläche aus Metalloxidkeramik (KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML) bestehen:

- (1) Die Haftfläche durch Abstrahlen mit Aluminiumoxidpulver (30–50 µm) bei einem Luftdruck von 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm², 15–58 psi) anrauen.  
Der Luftdruck und die Korngröße sollten an das Material und/oder die Form der prosthetischen Restauration angepasst werden. Achten Sie darauf, dass keine Abplatzungen auftreten.
- (2) Die Restauration 2 Minuten lang in einem Ultraschallreiniger reinigen und im Anschluss im Luftstrom trocknen.

[HINWEIS]

Um Kontaminationen zu entfernen, massieren Sie bei der Einprobe der Restauration nach der Säurebehandlung oder Behandlung mittels Sandstrahlen KATANA Cleaner 10 Sekunden lang ein und spülen Sie den Bereich anschließend mit Wasser ab, bis keine Farbe mehr zu erkennen ist; trocknen Sie dann die Restauration.

### **4. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS auf die prosthetische Restauration auftragen**

Den Primer mit einem Applikatorpinsel auf die Haftfläche der Restauration auftragen. Die gesamte haftende Fläche nach dem Auftragen mit einem leichten, ölfreien Luftstrom trocknen.

### **5. Behandlung des präparierten Zahns**

Entweder PANAVIA V5 Tooth Primer oder CLEARFIL Universal Bond Quick wählen.

[HINWEIS]

KATANA Cleaner dient zur Reinigung präparierter Zähne im Falle von Kontaminationen. 10 Sekunden lang auftragen und einmassieren und anschließend mit Wasser abspülen, bis keine Farbe mehr zu erkennen ist; danach trocknen.

**Für PANAVIA V5 Tooth Primer**

- (1) Bei einer Haftfläche aus unbeschnittenem Schmelz oder bei Befestigung von Veneers Phosphorsäure (K-ETCHANT Syringe) nur auf die Schmelzoberfläche auftragen und 10 Sekunden lang einwirken lassen; spülen und trocknen.
- (2) Tooth Primer mit einem Applikatorpinsel auf die gesamte Oberfläche des präparierten Zahns auftragen und 20 Sekunden einwirken lassen. Darauf achten, dass die Behandlungsflächen nicht mit Speichel oder Exsudat in Berührung kommen.
- (3) Die gesamte Haftfläche mit einem milden, ölfreien Luftstrom ausreichend und gründlich trocknen. Einen Sauglüfter verwenden, um das Verlaufen der Tooth Primer-Flüssigkeit zu verhindern.

**Für CLEARFIL Universal Bond Quick**

- (1) Vor dem Auftragen des Haftvermittlers eines der drei Ätzverfahren auswählen. Beinhaltet die Haftfläche unbeschaffenen Schmelz oder werden Veneers befestigt, ist das Auftragen von Phosphorsäure (K-ETCHANT Syringe) auf die Schmelzoberfläche erforderlich <(1-b oder (1-c)>.

(1)-a. Self-Etch-Verfahren

Mit Abschnitt (2) unten fortfahren, ohne mit K-ETCHANT Syringe zu ätzen.

(1)-b. Selektives Schmelzätzverfahren

K-ETCHANT Syringe auf unbeschaffendem und/oder beschaffendem Schmelz auftragen. 10 Sekunden lang einwirken lassen, anschließend spülen und trocknen.

(1)-c. Total-Etch-Verfahren

K-ETCHANT Syringe auf die gesamte Kavität (Schmelz und Dentin) auftragen, 10 Sekunden lang einwirken lassen, anschließend spülen und trocknen.

- (2) Die notwendige Menge BOND unmittelbar vor dem Auftragen in eine Mulde des Mischartablett ausbringen.

- (3) BOND mit dem Applikatorpinsel in die gesamte Präparation einmassieren. Eine Wartezeit muss nicht berücksichtigt werden. Darauf achten, dass die Behandlungsoberflächen nicht mit Speichel oder Exudat in Berührung kommen.
- (4) Die gesamte Kavität über einen Zeitraum von mehr als 5 Sekunden ausreichend mit einem milden Luftstrom trocknen, bis BOND sich nicht mehr bewegt. Einen Absauger verwenden, um das Verlaufen von BOND zu verhindern.
- (5) Beim Befestigen von Veneers muss das BOND vor dem Einsetzen der Verbundveneers nicht lichtgehärtet werden. Es sollte nach dem Einsetzen der Veneers mit PANAVIA Veneer LC Paste gehärtet werden. Beim Befestigen von Inlays und Onlays sollte das BOND vor dem Einsetzen der Restauration lichtgehärtet werden. Bitte beachten Sie die Aushärtungsdauer gemäß folgender Tabelle 1:

Tabelle 1: Polymerisationsdauer je Lichtquelle

Art der Lichtquelle (Lichtintensität)	Aushärtungszeit
BLUE LED* hoher Intensität (über 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 Sekunden
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 Sekunden
Halogenlampe (über 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 Sekunden

Der effektive Wellenlängenbereich jedes Polymerisationsgeräts muss bei 400-515 nm liegen.

\* Spitze des Emissionspektrums: 450 - 480 nm

## 10. Politur der Ränder

Die Ränder mit geeigneten Instrumenten zur Politur von Kompositkunststoff polieren.

### [GARANTIE]

Kuraray Noritake Dental Inc. erklärt sich zum Ersatz nachweislich mangelhafter Produkte bereit. Kuraray Noritake Inc. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich Direkt-, Folge- und Einzelfallschäden, die sich aus der Anwendung oder dem Gebrauch oder der Unfähigkeit zum Gebrauch dieser Produkte ergeben. Vor Gebrauch hat der Benutzer sich von der Eignung der Produkte für den vorgesehenen Gebrauch zu überzeugen; in diesem Zusammenhang übernimmt der Benutzer sämtliche Risiken und Verpflichtungen.

### [HINWEIS]

Melden Sie einen schwerwiegenden Vorfall, der diesem Produkt zugeordnet werden kann, dem nachstehend genannten bevollmächtigten Vertreter des Herstellers und den Aufsichtsbehörden in dem Land, in dem der Benutzer/Patient lebt.

### [HINWEIS]

"PANAVIA", "CLEARFIL" und "OXGUARD" sind Warenzeichen von KURARAY CO., LTD.  
"KATANA" ist ein Warenzeichen von NORITAKE CO., LIMITED.

## 6. Vorbereitung der Spritze für die Paste

Die passende Farbe auswählen, die Kappe von der gewählten Spritze nehmen und eine Applikatorspitze (16G) anbringen.  
Die Spritze vollständig mit einer Einweg-Schutzhülle (z. B. Polybeutel) abdecken, um eine Verunreinigung durch Speichel oder Blut zu vermeiden.  
Die Spritze vor und nach der Nutzung durch Abwischen mit Verbandwatte mit Alkohol desinfizieren.

## 7. Befestigung der Restauration

- (1) Die Paste auf die gesamte Haftfläche der prosthetischen Restauration oder auf den gesamten präparierten Zahn auftragen.
- (2) Die prosthetische Restauration auf den präparierten Zahn aufsetzen.

## 8. Entfernung der Überschüsse

Das überschüssige Befestigungskomposit wird durch eine der beiden folgenden Methoden entfernt:

Während der Überschussentfernung die Restauration in Position halten.

Reinigung mittels kurzem Anhärten (Tack-Cure):

Überschüssiges Befestigungskomposit 1 Sekunde lang an verschiedenen Stellen in einem Abstand von 10–15 mm lichthärteten. Die prosthetische Restauration festhalten und die angehärteten Überschüsse mit einem zahnärztlichen Instrument entfernen. Es empfiehlt sich, die Dauer der Lichthärtung des überschüssigen Befestigungskompositen durch das Lichthärteln einer kleinen Pastenmenge auf einer Mischplatte im Vorfeld zu bestimmen.

Nassreinigung:

Überschüssiges Befestigungskomposit auf den Rändern kann mit einer kleinen Bürste, einem Schaumstoffpellet, Zahnsseite oder einer Zahnsonde entfernt werden.

[Zum Härteln der Ränder einer Restauration diese besser mit einem Schutzgel (z. B. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) gemäß Gebrauchsinformation abdecken, um die Bildung einer Sauerstoffinhibitionsschicht zu vermeiden.]

## 9. Finale Aushärtung

Die gesamte Oberfläche und Ränder der prosthetischen Restauration, die weniger als 2,0 mm dick sind und eine ausreichende Transluzenz aufweisen, lichthärteten. Wenn der zu belichtende Bereich breiter ist als der Durchmesser der Lichtaustrittsöffnung, dehnen Sie den Belichtungsvorgang auf mehrere Anwendungen aus. Metallocidkeramik (z. B. Zirkonoxid) sollte wegen unzureichender Transluzenz nicht verwendet werden. Hoch transluzentes Zirkoniumoxid unserer Produkte (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) mit einer Stärke von weniger als 1,2 mm kann jedoch verwendet werden. Bitte beachten Sie die Aushärtungsdauer gemäß folgender Tabelle:

KATANA Zirconia YML kann in einer Dicke von weniger als 1,2 mm nur als Verbundveneers verwendet werden.

Tabelle 2: Polymerisationsdauer je Art der Restauration

Art der Restauration und Farbe	Maximale Stärke der Restauration	Polymerisationslampentyp (Lichtintensität)		
		BLUE LED hoher Intensität (≥ 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	BLUE LED (1000-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	Halogenlampe (≥ 400 mW/cm <sup>2</sup> )
<b>Verbundveneer</b>		Aushärtungsdauer		
Keramik auf Siliziumdioxidbasis (z. B. konventionelles Porzellan, Lithiumdisilikat)	BL-Farben, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2  Sonstige Farben	2,0 mm	Dreimal 3 Sekunden lang oder zweimal 5 Sekunden lang	10 Sekunden
				20 Sekunden
Hybridkeramik, Kompositkunststoff	Alle Farben	1,2 mm	20 Sekunden	
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML				
<b>Inlays, Onlays</b>		Aushärtungsdauer		
Keramik auf Siliziumdioxidbasis, Hybridkeramik, Kompositkunststoff	Alle Farben	2,0 mm	Dreimal 3 Sekunden lang oder zweimal 5 Sekunden lang	10 Sekunden
				20 Sekunden
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 mm		
<b>Farbe und Aushärtetiefe</b>		Universal (A2), Clear, Brown (A4)		1,5 mm
		White		1,0 mm





#### Rengöringsmetod med snabbhärdning:

Ljushärda allt cementöverskott på flera punkter i 1 sekund på ett avstånd av 10–15 mm. Håll den protetiska restaurerationen på plats, ta bort det snabbhärdade överskottet med ett dentalt instrument. Överskottets ljushärdningstid bör fastställas i förväg genom att ljushärda lite pasta på en blandningsplatta.

#### Rengöringsmetod med våtrengöring:

Allt cementöverskott som är kvar vid kanterna kan avlägsnas med en liten borste, skumpellet, tandtråd eller ett tandundersökningsinstrument.

[Vid härdning av restaurerationen är det fördelaktigt att täcka kanterna med en skyddande gel (t.ex. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) för att förhindra att ett syreinhibitionsskikt bildas, se bruksanvisningen.]

#### 10. Polering av kanterna

Polera kanterna med instrument lämpliga för polering av kompositresiner.

#### [GARANTI]

Kuraray Noritake Dental Inc. ersätter en produkt som visat sig vara defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. ansvarar inte för direkta, indirekta eller särskilda förluster eller skador som härrör från tillämpning, användning respektive oförmåga att använda dessa produkter. Före användning måste användaren fastställa om produkterna är lämpliga för det avsedda ändamålet. Användaren tar alla risker och allt ansvar som är relaterade till användningen.

#### [OBS]

Om en allvarlig olycka inträffar som kan tillskrivas den här produkten måste den rapporteras till tillverkarens behöriga representant (som är angiven nedan) och till synsmyndigheterna i det land där användaren/patienten är bosatt.

#### [OBS]

"PANAVIA", "CLEARFIL" och "OXGUARD" är varumärken som tillhör KURARAY CO., LTD. "KATANA" är ett varumärke som tillhör NORITAKE CO., LIMITED.

#### 9. Slutlig härdning

Ljushärda hela ytan och kanterna på den protetiska restaurerationen som är mindre än 2,0 mm tjocka och som har en tillräcklig genomskinlighet. Om området som ska ljushärdas är större än UV-ljuskällans spetsdiameter kan exponeringsprocessen delas in i flera omgångar.

Metalloxidkeramik (t.ex. zirkoniumoxid) bör inte användas eftersom den kanske inte har tillräcklig genomskinlighet. Dock kan zirkoniumoxid i våra produkter med hög genomskinlighet (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) användas med en tjocklek på mindre än 1,2 mm. Bekräfta härdningstiden enligt följande tabell 2:

KATANA Zirconia YML kan användas med en tjocklek på mindre än 1,2 mm enbart som skalfasad.

Tabell 2: Ljushärdningstid för varje restorationstyp

Restorationstyp och nyans	Maximal restorationstjocklek	Typ av härdningsbelysning (ljusintensitet)				
		Hög intensitet BLUE LED ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	BLUE LED (1000~1400 mW/cm $^2$ )	Halogenlampa ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )		
<b>Laminatfasader</b>		Härdningstid				
Kiseldioxidbaserad keramik (t.ex. vanligt porslin, lithiumdisilikat)	BL-nyanser, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2  Andra nyanser	2,0 mm	Tre gånger i 3 sekunder eller två gånger i 5 sekunder	10 sekunder		
				20 sekunder		
Hybridkeramik, kompositresin	Alla nyanser	1,2 mm	20 sekunder			
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML						
<b>Inlays, onlays</b>		Härdningstid				
Kiseldioxidbaserad keramik, hybridkeramik, kompositresin	Alla nyanser	2,0 mm	Tre gånger i 3 sekunder eller två gånger i 5 sekunder	10 sekunder		
		1,2 mm				
Nyans och härdningsdjup		Universal (A2), Clear, Brown (A4)		1,5 mm		
		White		1,0 mm		



# PANAVIA™ Veneer LC



2°C/  
36°F



0197

## I. INTRODUKSJON

PANAVIA Veneer LC er et lysherdende adhesiv plastementsystem. Det består av PANAVIA Veneer LC Paste (en lysherdende cementpasta), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (silan-, zirkondioksid- og metallgrunning), K-ETCHANT Syringe (fosforsyre) og PANAVIA V5 Try-in Paste. PANAVIA V5 Tooth Primer eller CLEARFIL Universal Bond Quick kan bli valgt som tannbehandling. Sementpastaaen er et lysherdende og plastbasert materiale som stiller til rådighet fargestabilitet, og har røntgenopasitet lik eller større enn 1 mm aluminium. Den appliseres i Kurarays ergonomiske sprøyte og dispenseres via en vinklet applikatorspiss (16G) i en inlaykavitet eller som onlay eller som laminat-skallfasett. Den fås i 4 farger: Universal (A2), Clear, Brown (A4) og White. Den er klassifisert som materiale av type 2, klasse 2 (gruppe 1) iht. ISO 4049. Fargeadaptasjoner kan bli sjekket med PANAVIA V5 Try-in Pastes før sementering.

## II. INDIKASJONER

Sementering av keramikk- og kompositinlays, -onlays og laminat-skallfasetter med mindre enn 2 mm tykkelse.

## III. KONTRAINDIKASJONER

Pasienter med en historie med hypersensitivitet ovenfor metakrylat-monomerer. Pasienter med kjente allergiske reaksjoner på et innholdsstoff i produktet.

## IV. MULIGE BIVIRKNINGER

- [1] Munnslimhuden kan på grunn av koagulering av proteinet farges hvit ved kontakt med produktet. Her handler det om en forbølgende tilstand som forsvinner i løpet av noen dager. Gjør pasienten oppmerksom på at området ikke bør irriteres under tannpus.
- [2] På grunn av den kjemiske sammensetningen kan K-ETCHANT Syringe (fosforsyre) fremkalte betennelse eller erosjon. Vær forsiktig for å unngå at produktet kommer i kontakt med hud eller fås i øynene.

## V. UFORLIKELIGHETER

- [1] Ikke bruk eugenolholdige materialer til pulpabeskyttelse eller provisorisk forsegling, da eugenol kan forårsake misfarging og forsinke herdingsprosessen.
- [2] Ikke bruk hemostatiske midler som inneholder jern. Disse materialene kan redusere adhesjonsevnen, og gjenværende jernioner kan forårsake misfarging av tannhalsen eller omliggende gingiva.
- [3] Ikke bruk hydrogenperoksidoppløsning til rengjøring av kaviteter, da den kan svekke sementens bindeevnen til tannstrukturen.
- [4] Ikke bruk en løsning av natriumhypokloritt, da det kan føre til en svekkelse av bindeevnen til tannstrukturen.

## VI. FORHOLDSREGLER

### 1. Sikkerhetsinstrukser

1. Dette produktet inneholder substanser som kan fremkalte allergiske reaksjoner. Ikke bruk produktet på pasienter med kjent allergi overfor metakrylatmonomerer eller andre komponenter.
2. Dersom pasienten viser tegn på overømfintlige reaksjoner, som utslett, eksem, betennelser, sår, hevelser, kloe eller nummenhet, skal du seponere bruken av produktet og søke medisinsk hjelp.
3. Unngå direkte kontakt med huden og/eller bløtevev for å unngå overømfintlige reaksjoner. Bruk hansker eller sorg for passende sikkerhetstiltak når du bruker produktet.
4. Påse at produktet ikke kommer i kontakt med huden eller øyet. Før produktet tas i bruk, skal pasientens øye tildekkes med et håndkle eller en vernebrille for å beskytte dem mot sprut.
5. Dersom produktet kommer i kontakt med kroppsvev, skal følgende tiltak iverksettes:  
 <Hvis produktet kommer i øyet>  
 Skyll øyet omgående med mye vann og ta kontakt med lege.  
 <Hvis produktet kommer i kontakt med hud eller munnslimhinne>  
 Tørk straks av med en bomullsduk eller gasbind fuktet med alkohol og skyll grundig med mye vann.
6. Gå forsiktig frem for å forhindre at pasienten svelger produktet.
7. Applikatorbørsten, påføringsspissen (16G) og nålespissen skal ikke brukes om igjen. For å forhindre krysskontaminering, unngå bruk av dispensed væske/væske og samme børster og spisser for forskjellige pasienter. Børstene og spissene er til engangsbruk og skal kastes etter bruk.
8. Rengjør kavitten tilstrekkelig for å unngå manglende adhesjon. Et det spytter eller blod på den heftende flaten, skal denne skyllses grundig og tørkes. Vi råder til bruk av KATANA Cleaner for optimal utførelse av klebing. Påfør deretter primeren eller bindemiddelet på nytt.
9. Dette produktet inneholder ytteriumtrifluorid (mindre enn 15 %). Ved bruk på barn under 6 år kan det eventuelt oppstå fluorose.
10. For å unngå infeksjoner skal dette produktet avfallsbehandles som medisinsk avfall. Sett hetten på nålespissen før spissen kastes, slik at skader unngås.
11. Produktet skal bare brukes til restaurering som er mindre enn 2,0 mm tykk og tilstrekkelig gjennomskinnelig. Metalloksiderkeramikk (f.eks. zirkondioksid) bør ikke brukes, fordi det kan være det ikke har nok translucens. Men zirkondioksid i våre produkter med høy translucens (KATANA Zirconia STL/UTML, KATANA Zirconia Block STL) kan brukes med en tykkelse som er mindre enn 1,2 mm. KATANA Zirconia YML med en tykkelse på under 1,2 mm kan kun brukes som laminat-skallfasetter.

## 2. Forholdsregler ved håndtering og manipulasjon

### [Vanlige forhåndsregler]

1. Produktet må kun brukes til de formål som står oppført under [II.INDIKASJONER].
2. Dette produktet skal utelukkende brukes av tannmedisinsk fagpersonale.
3. Produktet skal ikke brukes som provisorisk sement. Dette materialet er utviklet for permanent sementering.
4. Amalgam eller annet fôringsmateriale som forblir i kavitten, vil forhindre lysgjennomgang og polymerisering av produktet. Fjern fullstendig alt fôringsmateriale når kavitten prepareres.
5. I kavitter i nærheten av pulpa eller ved utilsiktet pulpaeksponering skal det brukes et egnet middel til pulpaoverkapping.
6. Bruk kofferdam for å unngå kontaminering og kontrollere fuktigheten.
7. Provvisoriske materialer som inneholder tannin eller magnesiumforbindelser, må fjernes helt for å forebygge misfarging.
8. Ved bruk av hemostatiske midler som inneholder aluminiumklor, må mengden innskrenkes; påse at det ikke oppstår kontakt med overflaten, ellers kan bindeevnen til tannsubstansen eventuelt forringes.
9. Ikke bruk hemostatiske midler som inneholder jernsulfat. Jernsulfat kan forårsake misfarging og å svekke bindeevnen til tannstrukturen.
10. Produktet skal ikke blandes med andre materialer. Blandede materialer kan ev. føre til at de fysiske egenskapene forandres, og at resultatet forringes.
11. Bruk hansker eller iverksett andre egnede vernetiltak for å forebygge overfølsomhet som kan oppstå fra kontakt med metakryl-monomerer eller andre komponenter i produktet.
12. Flaskene med væske må bli tett lukket straks etter bruk for å redusere fordunstingen av flyktig opplosningsmiddel.
13. Unngå farlige situasjoner og seponer bruken umiddelbart dersom det er skader på beholdere og/eller instrumenter som brukes til dette produktet.

### [PANAVIA Veneer LC Paste]

1. Påse at produktet ikke unodig utsettes for direkte sollys eller operasjonslys. Pastaen inneholder en lysherdende katalysator som er svært fotoreaktiv. Reguler vinkelen og/eller avstanden til lampen under sementeringen for å redusere lysintensiteten som kommer inn i kavitten, for å forhindre for tidlig polymerisering av pastaen.
2. Overskytende sement kan fjernes etter punktvist lysherdning i 1 sekund. Mens overskytende sement fjernes, skal restaureringen holdes på plass for å unngå at restaureringen løftes opp, siden det kan være plastement som ikke er tilstrekkelig herdet.
3. Sett på applikatorspissen (16G), vr i den med klokken og fest den godt. Påse at det ikke trykkes ut pasta ved overgangen mellom applikatorspissen (16G) og sprøyten. Påse i tillegg at det det ikke er igjen pasta på overgangen til sprøyten, ellers kan applikatorspissen (16G) falle av.
4. Press overflødig alkohol ut av gasbindet, og tørk deretter rester av pastaen på applikatorspissen (16G) eller ved overgangen til sprøyten av med gasbind dyppet i alkohol. Overflødig alkohol i gasbindet kan føre til at det kommer alkohol inn i spissen og fortynner pastaen. I slike tilfeller kan de fysiske egenskapene med henblikk på de forventede resultatene reduseres.
5. For å drive ut luft fra applikatorspissen (16G) og å forhindre at det blandes luftbobler inn i pastaen, vend dysen oppover og skyv stempelet sakte (utenfor pasientens munn) til pastaen når dysen.
6. Når pastaen er applisert, bør sprøyten omgående lukkes godt for å forhindre at pastaen herdes i omgivelseslyset, eller at det kommer fremmedlegemer inn i sprøyten.

### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

1. Bruk av Try-in Paste bør begrenses til kontroll av fargeoverrensstemmelse med PANAVIA V5 Paste eller PANAVIA Veneer LC Paste.
2. Try-in Paste herdes ikke. Ikke bruk den til sementering av restaureringer.
3. En gjennomsiktig væske kan komme til syne på spissen av Try-in Paste-sprøyten. Hvis slik gjennomsiktig væske finnes, skal den dispenses og fjernes, ettersom den utsikte væsken kan påvirke fargeoverrensstemmelsen.
4. Fargetilpasning med Try-in Paste bør utføres slik at Try-in Paste brukes i omtrent samme tykkelse som den herdede sementen.
5. For å unngå dårlig adhesjonsforbindelse må Try-in Paste vaskes grundig av restaureringen og tannoverflaten med vann etter bruk.

### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

1. Brukes innen 5 minutter etter at den er trykket ut.
2. Skal kun brukes sammen med PANAVIA V5 Paste eller PANAVIA Veneer LC Paste.
3. Hvis den behandlete overflaten blir kontaminert, vask den med vann og tørk den eller rens den med alkohol eller KATANA Cleaner og behandle den med denne primeren på nytt.

### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. Brukes øyeblikkelig etter at den er trykket ut. Det inneholder flyktig etanol. Så snart løsemiddelet fordamper, øker viskositeten, noe som ev. kan gjøre påføringen vanskelig.
2. Utfør sementering raskt etter behandlingen av restaureringens overflate med denne primeren.
3. Er den forbehandlede/behandlede flaten forurenset av spytt eller blod, må den vaskes med vann, tørkes, rengjøres med K-ETCHANT Syringe eller KATANA Cleaner og behandles på nytt med denne primeren.

### [K-ETCHANT Syringe (fosforsyre)]

1. Påse at den behandlede overflatene ikke forurenset med spytt eller blod. Skulle den behandlede overflatene være forurenset, må behandlingen utføres på nytt.
2. Vask produktet av med vann hvis det blir hengende på klærne.
3. Ta nålespissen av sprøyten etter hver bruk og lukk sprøyten godt igjen med en gang.
4. Når man bruker Tooth Primer, kan etsing av vital dentin føre til postoperativ sensitivitet.

### [Dental herdelampe]

1. Brukes som beskrevet i bruksanvisningen for den dentale herdelampen.
2. Ikke set direkte på lyskilden. Vernebriller anbefales.
3. Lav lysintensitet gir dårlig adhesjon. Sjekk lampens driftstid og kontroller åpnningen på spissen til den dentale herdelampens lysleder for smuss. Det anbefales å kontrollere dentalherdeenheten ved hjelp av et passende lysmåleapparat med jevne mellomrom.



**Våt renseteknikk:**

Overskytende sement på marginene kan fjernes med en liten børste, skumpellet, tantråd eller en sonde.

[For herding av marginene på en restaurering er det fordelaktig å dekke disse til med en beskyttende gel (f.eks. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) som beskrevet i bruksanvisningen, for å unngå at det dannes et oksygeninhibisjonslag.]

**9. Sluttherding**

Lysherd hele den protetiske restaureringens overflate og marginer som er mindre enn 2,0 mm tykke, og som er tilstrekkelig gjennomskinnelige. Hvis området du vil lysherde er bredere enn diameteren på lysutgangen, kan du utvide eksponeringsprosessen med et par appliseringer.

Metalloksidkeramikk (f.eks. zirkondioksid) bør ikke brukes, fordi det kan være det ikke har nok translucens. Men zirkondioksid i våre produkter med høy translucens (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) kan brukes med en tykkelse som er mindre enn 1,2 mm. Se følgende tabell 2 for herdetid:

KATANA Zirconia YML med en tykkelse på under 1,2 mm kan kun brukes som laminat-skallfasetter.

Tabell 2: Lysherdingstid for hver restaureringstype

Restaureringstype og farge	Maks. restaureringstykke	Type herdelampe (lysintensitet)				
		BLUE LED høy lysintensitet ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	BLUE LED (1000~1400 $\text{mW/cm}^2$ )	Halogenlampe ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )		
<b>Laminat-skallfasett</b>						
Keramikk basert på silisiumoksid (f.eks. konvensjonelt porserlen, lithiumdisilikat)	BL farger, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	Tre ganger 3 sekunder eller to ganger 5 sekunder	10 sek.		
	Andre farger			20 sek.		
Hybridkeramikk, kompositplast	Alle farger	1,2 mm	Tre ganger 3 sekunder eller to ganger 5 sekunder	20 sek.		
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML						
<b>Innlegg, onlays</b>						
Keramikk basert på silisiumoksid, hybridkeramikk, kompositplast	Alle farger	2,0 mm	Tre ganger 3 sekunder eller to ganger 5 sekunder	10 sek.		
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 mm		20 sek.		
Farge og herdedybde		Universal (A2), Clear, Brown (A4)		1,5 mm		
		White		1,0 mm		

**10. Polering av marginene**

Poler marginene med instrumenter som egner seg til polering av kompositplast.

**[GARANTI]**

Kuraray Noritake Dental Inc. vil erstatte alle produkter som er bevist defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. påtar seg ikke ansvar for tap eller skade, direkte skader, følgeskader eller spesielle skader som oppstår ved påføring eller bruk av, eller manglende evne til å bruke, disse produktene. For bruk skal brukeren avgjøre egnetheten til produktene for tiltenkt bruk, og brukeren påtar seg all risiko og ansvar i henhold til dette.

**[MERKNAD]**

Alvorlige hendelser som kan tilordnes produktet, skal meldes til produsentens nedenfor angitte autoriserte representant og tilsynsmyndighetene i landet der brukeren/pasienten bor.

**[MERKNAD]**

"PANAVIA", "CLEARFIL" og "OXGUARD" er varemerker som tilhører KURARAY CO., LTD.  
"KATANA" er et varemerke som tilhører NORITAKE CO., LIMITED.



8°C / 46°F  
2°C / 36°F



0197

**I. JOHDANTO**

PANAVIA Veneer LC on valokovettuva adhesiivinen resiinisementtijärjestelmä. Sen osat ovat PANAVIA Veneer LC Paste (valokovettuva sementtitahna), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (siltaani-, zirkoniumdioksidi- ja metalliprimeri), K-ETCHANT Syringe (fosforihappo) ja PANAVIA V5 Try-in Paste. Hampaan hoitoon voidaan valita PANAVIA V5 Tooth Primer tai CLEARFIL Universal Bond Quick.

Sementtitahna on valokovettuva, resiinipohjainen materiaali, jonka väri pysyy stabililina. Tahnan röntgenpositiivisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 1 mm:n alumiinikerroksen. Tahnat toimitetaan Kuraruran ergonomisessä ruiskussa ja annostellaan taivutetulla applicator tip (16G) -kärjellä inlay-kaviteettiin tai onlays tai laminaatin päälle. Saatavana on 4 sävyä: Universal (A2), Clear, Brown (A4) ja White. Aine on luokiteltu ISO 4049 -standardin mukaisesti typin 2 ja luokan 2 (ryhmä 1) materiaaliksi. Sävyn soveltuvuus voidaan tarkistaa PANAVIA V5 Try-in Pastes -tahojen avulla ennen sementointia.

**II. KÄYTTÖTARKOITUKSET**

Keraami- ja komposiitti-inlay- ja onlay-täytteiden sekä enintään 2 mm paksujen laminaattien sementointi.

**III. KONTRAINDIKAATIOT**

Potilaat, joilla on aiemmin esiintynyt yliherkkyyttä metakrylaattimonomeerien suhteen. Potilaat, joiden tiedetään olevan allergisia jollekin tämän tuotteen aineosalle.

**IV. MAHDOLLISET SIVUVAIKUTUKSET**

- [1] Suun limakalvo saattaa tuottaa kanssaan kosketuksiin joutumisen jälkeen muuttua proteiinien koagulaation johdosta vaaleaksi. Kyseessä on tilapäinen ilmiö, joka katoaa tavallisesti muutaman päivän sisällä. Potilaasta on opastettava välttämään käsittelyyn alueen ärsyttämistä harjauskseen aikana.
- [2] K-ETCHANT Syringe (fosforihappo) voi aiheuttaa ärsytystä kemiallisten ominaisuuksien vuoksi. Varo, ettei tuote joudu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa.

**V. YHTEENSOPIMATTOMUUS**

- [1] Älä käytä pulpan suojaamisen tai väliaikaiseen täytäntymiseen eugenolia sisältäviä materiaaleja, koska eugenoli saattaa aiheuttaa väärjäyimiä ja hidastaa kovettumisprosessia.
- [2] Älä käytä rautayhdisteitä sisältäviä verenvuodon tyrehdyttäjiä, sillä nämä aineet voivat heikentää kiinnitymistä ja aiheuttaa hampaan reunan tai ympäriövän ienaluen väärjäytymistä. Tämä johtuu jäljelle jääneistä rautaoneista.
- [3] Älä käytä kaviteettien puhdistamiseen vetyperoksidiliuosta, sillä se voi heikentää hampaaseen muodostuvan sidoksen lujuutta.
- [4] Älä käytä natriumhypokloriittihiusta, sillä se voi heikentää hampaaseen muodostuvan sidoksen lujuutta.

**VI. TURVOTOIMENPITEET****1. Varotoimenpiteet**

- 1. Tämä tuote sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Älä käytä tuotetta potilailla, jotka ovat allergisia metakrylaattimonomeereille tai muille ainesosille.
- 2. Jos potilaalla ilmenee yliherkkyysreaktion merkkejä, kuten ihottumaa, tulehdusen oireita, haavaamia, turvotusta, kutinaa tai tunnottomuutta, lopeta tuotteen käyttö ja käännä lääkärin puoleen.
- 3. Vältä suoraa kosketusta ihoon ja/tai pehmytkudoksiin, sillä se saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Käytä tuotteen täytäntymisen aikana suojakäsinettiä tai noudata muita varotoimenpiteitä.
- 4. Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmään. Ennen tuotteen käyttöä potilaan silmät on suojaettava mahdolisilta roiskeilta peiteliillä tai suojalaseilla.
- 5. Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudosten kanssa, toimi seuraavasti:  
< Jos tuotetta pääsee silmään >  
Huuhtelee silmä välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.  
< Jos tuotetta pääsee iholle tai suun limakalvoille >  
Pyhi välittömästi poiks alkoholilla kostutetulla vanutupolla tai harsotaitoksella ja huuhtelee runsaalla vedellä.
- 6. Ole varovainen, ettei potilas vahingossa niele tuotetta.
- 7. Älä käytä levytyssivellintä, levytskärkeä (16G) tai neulakärkeä uudelleen. Ristikontaminaatioon välttämiseksi on välttämällä annosteltujen liuosten, siveltimien ja kärkien käyttöä useilla eri potilailla. Sivellin ja kärki ovat kertakäyttöisiä ja ne on hävitettävä käytön jälkeen.
- 8. Puhdistaa kaviteetti kunnolla, jotta side olisi vahvempi. Jos tartuntapinnalla on sylkeä tai verta, pese pinta huolellisesti ja kuivaa se. KATANA Cleaner -aineen käyttö on suositeltavaa ihanteellisen adheesiion varmistamiseksi. Levitä sen jälkeen primeri tai sidosaine uudelleen.
- 9. Tämä tuote sisältää Ytterbiumtrifluoridia (alle 15 %). Voi aiheuttaa fluoroosiriskin alle 6-vuotiaille lapsille.
- 10. Ehkäise infektiota hävittämällä tämä tuote lääketieteellisenä jätteenä. Älä hävitä neulan kärkiä ilman suojusta vammojen välttämiseksi.
- 11. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2,0 mm paksuissa, riittävän läpikuultavissa restauraatioissa. Metalliosidikeräämia (esim. zirkoniumdioksidi) ei pidä käyttää, koska se ei ehkä ole riittävän läpikuultava. Erittäin läpikuultaviin tuotteisiin (KATANA Zirconia STL/UTML, KATANA Zirconia Block STL) sisältyvä zirkoniumoksidia voidaan kuitenkin käyttää alle 1,2 mm:n kerrosinsa. KATANA Zirconia YML -tuotetta voidaan käyttää vain alle 1,2 mm:n paksuudesta laminaateissa.

**2. Käytettyn ja muokkaukseen liittyvät varotoimenpiteet****[Yleiset varotoimenpiteet]**

1. Tuotetta saa käyttää vain käyttötarkoituksiin, jotka on mainittu kohdassa [II. KÄYTTÖTARKOITUKSET].
2. Tuotetta saatavat käyttää vain hammasläketieteen ammattilaiset.
3. Älä käytä tästä tuotesta tilapäiseen kiinnitykseen. Tämä materiaali on tarkoitettu pysyvään sementointiseen.
4. Amalgaami tai muut kaviteettiin jääneet eristysaineet estäävät valon kulun ja tuotteen polymerisoitumisen. Kaikki vuorausmateriaali on poistettava huolellisesti kaviteettiin preparoinnin yhteydessä.
5. Käytä pulpansuoja-ainetta, jos kaviteetti on lähellä pulpaa tai jos pulpa paljastuu vahingossa.
6. Käytä kofferdamia kontaminaation estämiseen ja kosteuden hallintaan.
7. Jos väliaikaiset materiaalit sisältävät tanniinia tai magnesiumoksidia, poista materiaali kokonaan väärjäytynniestä.
8. Jos verenvuodon tyrehdyttämiseen käytetään alumiiniplastia sisältävää aineita, märäri on minimoitava ja varottava, ettei tuote joudu kosketuksiin tartuntapinnan kanssa. Jos tuotetta pääsee tartuntapintaan, se heikentää sidoslujuitta hammaskränteeseen.
9. Älä käytä rautasulfaattia sisältävää verenvuodon tyrehdyttäjää. Rautasulfaatti saattaa aiheuttaa väärjäytymää ja heikentää sidoslujuitta hammaskränteeseen.
10. Älä sekoita tuotetta muiden materiaalien kanssa. Materiaalien sekoittaminen voi muuttaa niiden fyysisiä ominaisuuksia, mukaan lukien odotettavissa olevien tulosten mahdollinen heikkeneminen.
11. Käytä käsineitä tai huolehdii muista sopivista varotoimenpiteistä metakrylaattimonomeerien tai tuotteen muiden ainesosien mahdolisesti aiheuttamien yliherkkyysreaktioiden estämiseksi.
12. Nestepullot tulee sulkea tiukasti heti käytön jälkeen haittuvan liuottimen haittumisen estämiseksi.
13. Jos tuotteen pakkaukset ja/tai instrumentit ovat vaurioituneita, suojaudu mahdolisilta vaaroilta ja lopeta tuotteiden käyttö välittömästi.

**[PANAVIA Veneer LC Paste]**

1. Vältä tarpeeton alitustusta suoralle auringonvalolle tai toimenpidevalolle. Pasta sisältää valokovettuva katalysaattoria, joka reagoi herkästi valoon. Muuta valaisimen kulmaa ja/tai etäisyyttä sementoinnin ajaksi siten, että suonteloon joutuvan valon teho on pienin mahdollinen. Tämä auttaa ehkäisemään materiaalin ennenaikeista polymerisoitumista.
2. Ylimääräinen sementti voidaan poistaa, kun sitä on valokovetettu 1 sekunnin ajan. Kun poistat ylimääräisen sementtiä, pidä restauraatiota paikoillaan, jotta se ei pääseousemaan, sillä sementti ei välttämättä ole vielä kovettunut riittävästi.
3. Kun kiinnität levityskärkeä (16G), käännä kärkeä myötäpäivään ja kiinnitä se hyvin. Nämä tahna ei pääse työntymään ulos levityskärjen (16G) ja ruiskun välistä liitoskrahdesta. Varmista lisäksi, ettei ruiskun liitoskrahdesta ole tahnaa, jonka levityskärki (16G) voisi irrota.
4. Purista ylimääräinen alkololi pois harsotaitoksesta ennen levityskärkeen (16G) tai ruiskun liitokseen tarttuneen tahnan poistamista harsotaitoksesta. Jos harsotaitokseessa on liikaa alkololia, alkololi voi tunkeutua kärkeen ja laimentaa pastaa. Tämä voi heikentää odotettuja fyysisiä ominaisuuksia.
5. Poista ilma levityskärjen (16G) suuttimesta ja estä ilmakuplien sekoittuminen tähnaan asettamalla kärki ylöspäin (kun ruisku ei ole potilaan suussa) ja työntämällä mäntää hitaasti, kunnes suuttimesta tulee ulos tahnaa.
6. Kun tahna on annosteltu, ruisku on suljettava huolellisesti mahdolisimman pian, jotta tahna ei kovetu ympäristön valon vuoksi ja jotta ruiskun ei pääse vierasaineita.

**[PANAVIA V5 Try-in Paste]**

1. Käytä Try-in Paste -ainetta vain silloin, kun haluat tarkistaa värin yhteensopivuuden PANAVIA V5 Paste -aineen tai PANAVIA Veneer LC Paste -aineen kanssa.
2. Try-in Paste -tahna ei kovet. Sitä ei saa käyttää sementointiin.
3. Try-in Paste -ruiskun kärkeen saattaa ilmestyä kirkasta nestettä. Jos kirkasta nestettä ilmestyy, se on poistettava ja hävitettävä, koska erottunut neste saattaa vaikuttaa värisäyyn.
4. Kun arvioit värä Try-in Paste -aineella, käytä sitä suunnilleen saman paksuuden kerros kuin kovettunutta sementtiä.
5. Pese Try-in Paste käytön jälkeen vedellä huolellisesti pois restauraatiosta ja hampaan pinnalta heikon adheesion välttämiseksi.

**[PANAVIA V5 Tooth Primer]**

1. Käytä 5 minuutin kulussa annostelusta.
2. Tarkoitettu käytettäväksi vain PANAVIA V5 Paste -aineen tai PANAVIA Veneer LC Paste -aineen kanssa.
3. Jos käsitledy pinta on kontaminoinut, pese se vedellä ja kuivaa, tai puhdista alkololilla tai KATANA Cleaner -tuotteella ja käsitle se jälkeen uudelleen tällä primerillä.

**[CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]**

1. Käytä 5 minuutin kulussa annostelusta.
2. Tarkoitettu käytettäväksi vain PANAVIA V5 Paste -aineen tai PANAVIA Veneer LC Paste -aineen kanssa.
3. Jos käsitledy pinta on kontaminoinut, pese se vedellä ja kuivaa, tai puhdista alkololilla tai KATANA Cleaner -tuotteella ja käsitle se jälkeen uudelleen tällä primerillä.
3. Jos esikäsitledyllä/käsitledyllä pinnalla on sylkeä tai verta, pese vedellä, kuivaa ja käsitle uudelleen tällä primerillä.

**[K-ETCHANT Syringe (fosforihappo)]**

1. Älä päästää sylkeä tai verta kontaminointaan käsitledyä pintaan. Jos käsitledy pinta kontaminointuu, käsitle se uudelleen.
2. Jos tuotetta tarttuu vaatteisiin, pese se pois vedellä.
3. Poista neulakärki ruiskusta jokaisen käytön jälkeen ja kiinnitä ruiskun korkki välittömästi hyvin.
4. Tooth Primer -tuotetta käytettää elävän dentiinin etsaus voi aiheuttaa toimenpiteen jälkeen herkkyyttä.

**[Valokovetti]**

1. Käytä sitä valokovettiin käytööhjedeiden mukaisesti.
2. Älä katso suoraan valonläheteeseen. Suojalasi käyttö on suositeltavaa.



#### Puhdistus märkänä:

Reuna-alueiden ylimääräisen sementin voi poistaa pienellä siveltimellä, vaahtopallolla, hammaslangalla tai instrumentilla.  
[Korjauskuksen reunojen kovetuksesta kannattaa peittää reunat suojaeelillä (esim. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) happy-inhibitiokerroksen muodostumisen estämiseksi. Noudata käyttöohjeita.]

#### 10. Reunojen killotus

Killotetaan reunat yhdistelmämuovien killotukseen sopivilla instrumenteilla.

#### [TAKUU]

Kuraray Noritake Dental Inc. vahittaa kaikki virheelliseksi todetut tuotteet. Kuraray Noritake Dental Inc. ei ota vastuuta vahingoista tai vaurioista, jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti syntyneet yrityksen tuotteiden käytön tai virheellisen käytön johdosta. Ennen tuotteen käyttöönottoa on käyttäjän varmistettava, soveltuuko tuote siihen käyttötarkoitukseen, johon sitä aiotaan käyttää ja käyttäjä kantaa kaiken tuotteen käytöön liittyvän riskin ja vastuun.

#### [HUOMAUTUS]

Ilmoita tämän tuotteen aiheuttamista vakavista tapahtumista jäljempanä mainitulle valmistajan toimivaltaiselle edustajalle ja käyttäjän/potilaan asuinmaan viranomaisille.  
"PANAVIA", "CLEARFIL" ja "OXGUARD" ovat KURARAY CO., LTD:n tavaramerkkejä. "KATANA" on NORITAKE CO., LIMITED:n tavaramerkki.

#### 9. Lopullinen kovettaminen

Valokoveta koko restauroaatio pinta ja alle 2,0 mm paksut reunat, jotka ovat riittävän läpikultavia. Jos valokovettava alue on valokärkeä leveämpi, jaa kovetusprosessi muutamaan alueeseen.  
Metallioksidikerämaa (esim. zirkoniumdioksidi) ei pidä käyttää, koska se ei ehkä ole riittävän läpikultava. Erittäin läpikultaviin tuotteisiimme (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) sisältyvä zirkoniumdioksidi voidaan kuitenkin käyttää alle 1,2 mm:n paksuuksina. Tarkista kovetusaikea seuraavasta taulukosta 2:  
KATANA Zirconia YML -tuotetta voidaan käyttää vain alle 1,2 mm:n paksuudelta laminaateissa.

Taulukko 2: Eri restauroatiotyypien valokovetusaika

Restauraatiotyppi ja sävy	Restauraation enimmäis- paksuus	Kovetusvalon typpi (valonvoimakkuus)				
		Suuritehoinen BLUE LED ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	BLUE LED (1000~1400 mW/cm $^2$ )	Halogeenilamppu ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )		
<b>Laminaatti</b>		Kovetusaika				
Piidioksidipohjainen keraami (esim. perinteinen posilini, litiumdisilikaatti)	BL-sävyt, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	Kolme kertaa 3 s tai kaksi kertaa 5 s	10 s		
	Muut sävyt			20 s		
Hybridikeraami, yhdistelmämuovi	Kaikki sävyt	1,2 mm		20 s		
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML						
<b>Inlay- ja onlay-täytteet</b>		Kovetusaika				
Piidioksidipohjainen keraami, hybridikeraami, yhdistelmämuovi	Kaikki sävyt	2,0 mm	Kolme kertaa 3 s tai kaksi kertaa 5 s	10 s		
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 mm		20 s		
Väri ja kovettumissyyvyys		Universal (A2), Clear, Brown (A4)		1,5 mm		
		White		1,0 mm		





## 8. Fjernelse af overskydende cement

Fjern den overskydende cement ved hjælp af en af de to nedenstående metoder:  
Hold restaureringen på plads, mens overskuddet fjernes.

### Rengøring ved hjælp af kort hærdning:

Foretag en lyshærdning af den overskydende cement i 1 sekund på flere steder med en afstand på 10-15 mm. Hold den protetiske restaurering på plads og fjern den delvist hærdede, overskydende cement ved hjælp af et tandlægeinstrument. Det tilrådes, at man på forhånd har fastsat lyshærdningstiden for den overskydende cement ved at lyshærde lidt pasta på et stykke blandingspapir.

### Vådrengøring:

Alt overskydende cement, der sidder tilbage på kanterne, kan fjernes med en lille pensel, en skumplastpellet, tandtråd eller en tandsonde.

[For hærdning af restaureringskanter er det bedst at afdekke kanterne med en beskyttelsessgel (fx PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) for at hindre dannelsen af et iltinhibitionsslag, se venligst brugsanvisningen.]

## 9. Afsluttende hærdning

Foretag en lyshærdning af hele overfladen og kanterne på den protetiske restaurering, som er under 2,0 mm tykke og har en tilstrækkelig translucens. Hvis det område, der skal eksponeres, er bredere end lysdiameteren, skal eksponeringen udvides til flere anvendelser.

Metaloxidkeramik (fx zirkoniumoxid) må ikke anvendes på grund af utilstrækkelig translucens. Højtranslucent zirkoniumoxid fra vores produkter (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) med en tykkelse på under 1,2 mm kan dog anvendes. Vær opmærksom på, at hærdetiden er i overensstemmelse med følgende tabel 2:

KATANA Zirconia YML kan kun anvendes som laminatfacader med en tykkelse på under 1,2 mm.

Tabel 2: Polymeriseringstid afhængigt af restaureringstypen

Restaureringstypen og farven		Restaure-ringens maksimale tykkelse	Hærdelampetype (lysintensitet)		
			Høj-intensitet BLUE LED ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	BLUE LED (1000~1400 $\text{mW/cm}^2$ )	Halogenlampe ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )
<b>Laminatfacade</b>			Hærdningstid		
Silikatbaseret keramik (fx konventionelt porcelæn, lithiumdisilikat)	BL farver, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2  Andre farver	2,0 mm  Alle farver	Tre gange i 3 sek. eller to gange i 5 sek.	10 sek.	20 sek.
Hybridkeramik, kompositresin  KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML				20 sek.	
<b>Inlays, onlays</b>			Hærdningstid		
Silikatbaseret keramik, hybridkeramik, kompositresin  KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML	Alle farver	2,0 mm  1,2 mm	Tre gange i 3 sek. eller to gange i 5 sek.	10 sek.	20 sek.
<b>Farve og hærdningsdybde</b>		Universal (A2), Clear, Brown (A4)			1,5 mm
		White			1,0 mm

## 10. Polering af kanter

Poler kanterne ved hjælp af passende instrumenter til polering af kompositresiner.

### [GARANTI]

Kuraray Noritake Dental Inc. erstatter ethvert produkt, der bevisligt er defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. påtager sig intet ansvar for noget tab eller skader, det være sig direkte skader, følgeskader eller specielle skader, der er opstået ved appliceringen eller som følge af brugerens manglende kendskab til anvendelsen af disse produkter. Inden anvendelsen skal brugeren vurdere produktets egnethed til den pågældende opgave, ligesom brugeren skal påtage sig alle risici og et hvilket som helst ansvar i forbindelse hermed.

### [BEMÆRK]


Hvis en alvorlig ulykke, som kan tilskrives dette produkt, indtræffer, skal dette meddeles producentens repræsentant, der ses nedenfor, samt det lands respektive myndigheder, i hvilket brugeren/patienten bor.

### [BEMÆRK]

"PANAVIA", "CLEARFIL" og "OXGUARD" er varemærker, der tilhører KURARAY CO., LTD.  
"KATANA" er et varemærke, der tilhører NORITAKE CO., LIMITED.



# PANAVIA™ Veneer LC



## I. INTRODUÇÃO

PANAVIA Veneer LC é um sistema de cimento de resina adesivo fotopolimerizável. É composto por PANAVIA Veneer LC Paste (uma pasta de cimento fotopolimerizável), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (um primer de silano, zircónia e metal), K-ETCHANT Syringe (ácido fosfórico) e PANAVIA V5 Try-in Paste. Para o tratamento dentário pode ser escolhido PANAVIA V5 Tooth Primer ou CLEARFIL Universal Bond Quick.

A pasta de cimento é um material à base de resina fotopolimerizável, que proporciona estabilidade de cor e tem radiopacidade igual ou superior a 1 mm de alumínio. É fornecido na seringa Kuraray ergonómica e aplicado através de uma ponta aplicadora (16G) angular numa cavidade inlay ou num onlay ou faceta laminada. Está disponível em quatro tonalidades: Universal (A2), Clear, Brown (A4) e White. Está classificado como material de Tipo 2 e Classe 2 (Grupo 1) segundo a norma ISO 4049. A adaptação da tonalidade pode ser verificada com as PANAVIA V5 Try-in Pastes antes da cimentação.

## II. INDICAÇÕES

Cimentação de inlays, onlays e facetas laminadas de cerâmica ou compósito com menos de 2 mm de espessura.

## III. CONTRAINDICAÇÕES



Pacientes com hipersensibilidade a monómeros de metacrilatos.

Os pacientes identificados como sendo alérgicos a algum dos ingredientes contidos neste produto.

## IV. POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS



- [1] A membrana da mucosa oral poderá ficar esbranquiçada quando em contacto com o produto, devido à coagulação proteica. Este efeito é temporário e normalmente desaparece após alguns dias. Instruir os pacientes no sentido de evitar irritação da área afetada durante a escovagem.
- [2] A K-ETCHANT Syringe (ácido fosfórico em solução) poderá provocar inflamação ou erosão devido à sua composição química. Proceder com a devida cautela para evitar o contacto do produto com a pele ou com os olhos.

## V. INCOMPATIBILIDADES



- [1] Não utilizar materiais que contenham eugenol para proteção da polpa ou para obturação provisória, pois o eugenol poderá provocar descoloração e retardar o processo de endurecimento.
- [2] Não utilizar agentes hemostáticos contendo compostos férricos, pois estes materiais poderão prejudicar a adesão e provocar descoloração da margem do dente ou gengiva adjacente devido a iões férricos residuais.
- [3] Não utilizar uma solução de peróxido de hidrogénio para a limpeza de cavidades, pois esta poderá enfraquecer a força de adesão à estrutura do dente.
- [4] Não utilizar uma solução de hipoclorito de sódio, pois esta poderá enfraquecer a força de adesão à estrutura do dente.

## VI. PRECAUÇÕES



### 1. Precauções de segurança

1. Este produto contém substâncias que poderão causar reações alérgicas. Evitar a utilização do produto em pacientes identificados como sendo alérgicos a monómeros metacrilatos ou quaisquer outros componentes.
2. Caso o paciente evidencie uma reação de hipersensibilidade como, por exemplo, erupção cutânea, eczema, sinais de inflamação, úlcera, inchaço, prurido ou entorpecimento, interromper a utilização do produto e consultar um médico.
3. Evitar o contacto direto com a pele e/ou tecidos moles, a fim de evitar eventuais reações de hipersensibilidade. Usar luvas ou adotar medidas de precaução adequadas ao utilizar o produto.
4. Proceder com a devida cautela para evitar o contacto do produto com a pele ou com o olho. Antes de utilizar o produto, cobrir os olhos do paciente com uma toalha ou com óculos de proteção, a fim de proteger os mesmos de eventuais salpicos de material.
5. Se o produto entrar em contacto com tecidos humanos, proceder do seguinte modo:  
< Se o produto entrar em contacto com o olho >  
Lavar imediatamente o olho com água abundante e consultar um médico.  
< Se o produto entrar em contacto com a pele ou mucosa oral >  
Limpar imediatamente a zona afetada com uma compressa de algodão embebida em álcool e lavar com água abundante.
6. Evite que o paciente engula accidentalmente o produto.
7. Não reutilizar o pincel aplicador, a ponta aplicadora (16G) e a ponta de agulha. Para evitar contaminação cruzada, evitar utilizar líquido doseado/líquido e respetivo pincel e ponta para diferentes pacientes. O pincel e a ponta destinam-se a uma única utilização e deverão ser descartados após a sua utilização.
8. Limpe adequadamente a cavidade, a fim de evitar uma adesão fraca. Se a superfície aderente for contaminada com saliva ou sangue, lavar minuciosamente a mesma, e secar. Aconselhamos a utilização de KATANA Cleaner para obter um desempenho e adesão ideais. Em seguida, voltar a aplicar o primer ou agente de adesão.
9. Este produto contém trifluoreto de itérbio (menos de 15%). A sua utilização em crianças com idade inferior a 6 anos pode representar um risco potencial de fluorose.
10. Eliminar este produto como resíduo médico, a fim de evitar infecções. A ponta deverá ser eliminada após a ponta da agulha ser coberta, a fim de evitar lesões.
11. O produto deverá ser utilizado apenas para restaurações com um espessura inferior a 2,0 mm e com translucidez suficiente. Cerâmica de óxido metálico (por exemplo, zircónia) não deve ser utilizada, pois poderá não ter translucidez suficiente. Contudo, a zircónia dos nossos produtos com elevada translucidez (KATANA Zirconia

STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) pode ser utilizada com uma espessura inferior a 1,2 mm. KATANA Zirconia YML pode ser usado com uma espessura inferior a 1,2 mm apenas como facetas laminadas.

### 2. Precauções de manuseamento e manipulação

#### [Precauções comuns]

1. O produto não deve ser utilizado para quaisquer outros fins que não os especificados na secção [II. INDICAÇÕES].
2. A utilização deste produto é autorizada apenas a dentistas.
3. Não utilizar o produto como cimento provisório. Este material foi concebido para uma cimentação definitiva.
4. A amálgama ou outros materiais de obturação existentes na cavidade impedirá a passagem da luz e a polimerização do produto. Remover completamente qualquer material de obturação ao preparar a cavidade.
5. Utilizar um agente de capeamento da polpa no caso de uma cavidade próxima da polpa ou de uma exposição accidental da polpa.
6. Utilizar um dique de borracha, a fim de evitar contaminação e controlar a humidade.
7. Remover totalmente os materiais provisórios contendo tanino ou magnésia, a fim de evitar descoloração.
8. Ao utilizar agentes hemostáticos contendo cloreto de alumínio, minimizar a sua quantidade e tomar as devidas precauções para evitar o contacto com a superfície aderente. A não-observação deste procedimento poderá enfraquecer a força de adesão à estrutura do dente.
9. Não utilizar agentes hemostáticos contendo sulfato férrico. O sulfato férrico pode provocar descoloração e enfraquecer a força de adesão à estrutura do dente.
10. Não misturar o produto com outros materiais. Os materiais misturados poderão provocar a alteração das propriedades físicas, incluindo uma eventual diminuição dos resultados esperados.
11. Usar luvas ou outras medidas de proteção adequadas, a fim de evitar reações de hipersensibilidade que possam resultar do contacto com monómeros metacrilatos ou quaisquer outros componentes no produto.
12. Os frascos de líquido deverão ser devidamente fechados, imediatamente após a sua utilização, a fim de reduzir a evaporação do solvente volátil.
13. Se os recipientes e/ou os instrumentos para este produto estiverem danificados, tomar as precauções necessárias para evitar qualquer perigo e interromper imediatamente a sua utilização.

#### [PANAVIA Veneer LC Paste]

1. Tomar o cuidado necessário para evitar uma exposição desnecessária a luz solar direta ou a luzes de trabalho. A pasta contém um agente catalítico de fotopolimerização altamente fotorreativo. Durante a cimentação, ajustar o ângulo e/ou distância da lâmpada de fotopolimerização dentária, a fim de reduzir a intensidade da luz que penetra na cavidade e evitar uma polimerização prematura da pasta.
2. O cimento em excesso pode ser removido após ser fotopolimerizado durante 1 segundo. Ao remover o cimento excedente seguir a restauração na sua posição, a fim de evitar a possibilidade de levantamento da mesma, já que poderá existir cimento de resina insuficientemente polimerizado.
3. Ao colocar a ponta aplicadora (16G), rodar a mesma para a direita e fixá-la de forma segura, evitando assim a extrusão de pasta na junção da ponta aplicadora (16G) com a seringa. Além disso, assegurar que não existe pasta residual na junção da seringa, que possa provocar o desprendimento da ponta aplicadora (16G).
4. Antes de limpar a pasta residual aderente na ponta aplicadora (16G) ou na junção da seringa com uma compressa embebida em álcool, espremer a compressa para remover o excesso de álcool. A utilização de álcool em excesso na compressa poderá implicar a penetração de álcool na ponta e consequente diluição da pasta. Nesse caso, poderá causar uma diminuição das propriedades físicas em relação aos resultados esperados.
5. Para expelir o ar do bocal da ponta aplicadora (16G) e evitar misturar bolhas de ar na pasta, posicionar o bocal para cima e pressionar lentamente o êmbolo (fora da boca do paciente), até a pasta chegar ao bocal.
6. Após a pasta ter sido retirada, a seringa deverá voltar a ser convenientemente tapada o mais rapidamente possível, a fim de evitar o endurecimento da pasta provocado pela luz ambiente, e a infiltração de matérias estranhas na seringa.

#### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

1. A utilização da Try-in Paste deverá ser limitada a verificar a correspondência de tonalidade com a PANAVIA V5 Paste ou PANAVIA Veneer LC Paste.
2. Try-in Paste não endurece. Não utilizar para a cimentação de restaurações.
3. Poderá aparecer um líquido transparente na ponta da seringa Try-in Paste. Se isto suceder, o mesmo deverá ser extraído e eliminado, pois o líquido separado poderá afetar a correspondência de tonalidade.
4. A avaliação da tonalidade com Try-in Paste deverá ser efetuada utilizando aproximadamente a mesma espessura de Try-in Paste que a do cimento endurecido.
5. Após a utilização, lavar minuciosamente a Try-in Paste da restauração e da superfície do dente com água, a fim de evitar uma má adesão.

#### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

1. Utilizar no prazo de 5 minutos após a dispensação do produto.
2. Utilizar apenas com PANAVIA V5 Paste ou PANAVIA Veneer LC Paste.
3. Se a superfície tratada estiver contaminada, lavar com água e secar, ou limpar com álcool ou KATANA Cleaner e tratá-la novamente com este primer.

#### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. Utilizar imediatamente após dosear. Contém etanol volátil. À medida que o solvente se vai evaporando, a viscosidade aumenta, podendo dificultar a aplicação.
2. Realizar o processo de cimentação pouco após o tratamento da superfície da restauração com este primer.
3. Se a superfície previamente tratada/tratada for contaminada com saliva ou sangue, lavar com água, secar, limpar com K-ETCHANT Syringe ou KATANA Cleaner, e voltar a tratá-la com este primer.

#### [K-ETCHANT Syringe (ácido fosfórico em solução)]

1. Proceder com a precaução necessária para não a contaminar a superfície tratada com saliva ou sangue. Se a superfície tratada for contaminada, voltar a tratar a mesma.
2. Se o produto aderir a vestuário, remover o mesmo lavando com água.

3. Após cada utilização, remover a agulha da seringa e voltar a tapar bem e imediatamente a seringa.
4. Ao utilizar Tooth Primer, o condicionamento de dentina vital poderá provocar sensibilidade pós-operatória.

#### [Unidade de fotopolimerização dentária]

1. Utilizar de acordo com as Instruções de Utilização da unidade de fotopolimerização dentária.
2. Não olhar diretamente para a fonte de luz. Recomenda-se a utilização de óculos de proteção.
3. Uma intensidade de luz fraca tem como consequência uma adesão fraca. Verificar o tempo de vida útil da lâmpada e se poderá existir uma eventual contaminação da ponta de aplicação. É aconselhável verificar regularmente a intensidade da luz gerada pela lâmpada de fotopolimerização, utilizando um dispositivo de avaliação adequado para o efeito.
4. A ponta emissora da unidade de polimerização dentária deverá ser mantida o mais próximo e mais verticalmente possível em relação à superfície de resina. Se for necessária a polimerização de uma superfície ampla, é aconselhável dividir a área em diferentes secções e efetuar a fotopolimerização de cada secção separadamente.
5. Antes de utilizar o produto, verificar as condições necessárias para polimerizar a pasta misturada, consultando os tempos de fotopolimerização listados nas presentes Instruções de Utilização.

#### 3. Precauções de armazenamento

1. O produto deve ser utilizado até à data de validade indicada na embalagem.
2. O produto, exceto a pasta PANAVIA V5 Try-in Paste e a K-ETCHANT Syringe, deve ser armazenado a 2–8 °C/36–46 °F quando não estiver a ser utilizado. A PANAVIA V5 Try-in Paste e a K-ETCHANT Syringe devem ser armazenadas a 2–25 °C/36–77 °F.
- Todos os componentes guardados no frigorífico devem ser colocados à temperatura ambiente durante 15 minutos antes de serem utilizados, para que seja restaurada a sua viscosidade e propriedades de polimerização normais.
3. Manter afastado de fontes de calor extremo, radiação solar direta ou chama.
4. O produto deve ser armazenado num local adequado e acessível apenas a profissionais dentários.

### VII. COMPONENTES

Consultar a composição e as quantidades no exterior da embalagem.

#### <Principais ingredientes>

- 1) PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Filler de sílica esférica silanizada, Dimetacrilato de uretano (UDMA), Trifluoreto de itérbio, Dimetacrilato de trietilenoglicol, Dimetacrilato alifático hidrófilo, Monómeros de amido hidrófilo, Aceleradores, dl-camforoquinona, Pigmentos
- A quantidade total de filler inorgânico é de aprox. 47 vol%. A dimensão das partículas dos fillers inorgânicos situa-se entre 0,05 µm e 8 µm.
- 2) PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Glicerol, Sílica coloidal silanizada, Sílica silanizada, Sílica coloidal, Pigmentos
- 3) PANAVIA V5 Tooth Primer 10-metacriloiloxidecile dihidrogeno fosfato (MDP), Metacrilato de 2-hidroxietilo, Dimetacrilato alifático hidrófilo, Aceleradores, Água
- 4) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo, 10-metacriloiloxidecile dihidrogeno fosfato (MDP), Etanol
- 5) K-ETCHANT Syringe Ácido fosfórico em solução, Água, Sílica coloidal, Pigmento
- 6) Acessórios Applicator tip (16G) (ponta aplicadora (16G) (para pasta)), Needle tip (E) (ponta de agulha (E) (para K-ETCHANT Syringe)), Applicator brush (fine <silver>) (pincel aplicador <cinzia prateado>), Mixing dish (prato de mistura)

### VIII. PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

#### 1. Limpeza do dente preparado (dente, resina composta)

Remover os materiais provisórios do dente preparado da forma habitual, e limpar a cavidade recorrendo a controlo de humidade.

##### [NOTA]

O produto KATANA Cleaner está disponível para limpar o dente preparado quando ocorrer contaminação. Aplicar o mesmo durante 10 segundos com movimentos de fricção, em seguida lavar com água até a cor desaparecer e, por fim, secar.

#### 2. Ensaio de colocação e ajuste de uma restauração

- (1) Ensaiar a colocação da restauração protética, a fim de verificar o ajuste da restauração na cavidade ou coto, conforme necessário.
- (2) Se necessário, aplicar a tonalidade selecionada de Try-in Paste na superfície de cimentação da restauração e ensaiar a colocação da restauração na cavidade ou coto. Remover o excesso de Try-in Paste das margens, utilizando um pincel. As tonalidades da Try-in Paste correspondem às do cimento endurecido Paste. Verificar qual a melhor correspondência de tonalidade e remover então a restauração.
- Utilizando água, lavar a totalidade de Try-in Paste da superfície interior da restauração e da superfície da cavidade ou coto.

#### 3. Tratamento da superfície da restauração protética

Seguir as Instruções de Utilização do material de restauração.

Na ausência de instruções específicas, recomendamos os seguintes procedimentos e aplicação do CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

Se a superfície de adesão for de cerâmica à base de sílica (por exemplo, porcelana convencional, dissilicato de lítio), cerâmicas híbridas ou resina composta:

Com base no tipo de restauração, poderá ser utilizado tratamento com ácido ou micro-abrasão:

**Tratamento com ácido** (por exemplo, porcelana convencional, dissilicato de lítio):

- (1) Condicionar a superfície aderente com solução de ácido fluorídrico em conformidade com as Instruções de Utilização da solução.
- (2) Lavar a superfície aderente com água e secar.

**Tratamento por microabrasão** (por exemplo, cerâmica híbrida, resina composta):

- (1) Tornar a superfície de adesão áspera, utilizando jacto de pó de alumina (30–50 µm) a uma pressão de ar de 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–29 psi). A pressão do ar e dimensão das partículas do pó deverão ser devidamente ajustadas, de forma a serem adequadas ao material e/ou formato da restauração protética, devendo proceder-se com prudência a fim de evitar lascamento.
- (2) Limpar a restauração protética numa unidade de limpeza ultrassónica durante 2 minutos.

##### [NOTA]

Se for efetuada uma prova das restaurações após tratamento ácido ou tratamento por microabrasão, aplicar K-ETCHANT Syringe (ácido fosfórico) durante 5 segundos ou KATANA Cleaner durante 10 segundos com movimento de fricção, lavar em seguida com água até a cor desaparecer e secar as restaurações, para remover eventuais contaminantes.

Se a superfície aderente for de cerâmica de óxido de metal (KATANA Zirconia STLML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STL):

- (1) Tornar a superfície de adesão áspera, utilizando jacto de pó de alumina (30–50 µm) a uma pressão de ar de 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–58 psi). A pressão do ar e dimensão das partículas do pó deverão ser devidamente ajustadas, de forma a serem adequadas ao material e/ou formato da restauração protética, devendo proceder-se com prudência a fim de evitar lascamento.
- (2) Limpar a restauração protética numa unidade de limpeza ultrassónica durante 2 minutos, seguido de secagem com sopro de ar.

##### [NOTA]

Se for efetuada uma prova das restaurações após tratamento ácido ou tratamento por microabrasão, aplicar KATANA Cleaner durante 10 segundos com movimento de fricção, lavar em seguida com água até a cor desaparecer e secar as restaurações, para remover eventuais contaminantes.

#### 4. Aplicação de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na restauração protética

Aplicar o primer na superfície aderente da restauração, utilizando um pincel aplicador.

Após a aplicação, secar adequadamente toda a superfície de aderência, utilizando jacto de ar moderado isento de óleo.

#### 5. Tratamento do dente preparado

Escolher PANAVIA V5 Tooth Primer ou CLEARFIL Universal Bond Quick.

##### [NOTA]

O produto KATANA Cleaner está disponível para limpar o dente preparado quando ocorrer contaminação. Aplicar o mesmo durante 10 segundos com movimentos de fricção, em seguida lavar com água até a cor desaparecer e, por fim, secar.

##### Para PANAVIA V5 Tooth Primer

- (1) Se a superfície aderente for de esmalte intacto ou ao cimentar facetas laminadas, aplicar ácido fosfórico (K-ETCHANT Syringe) apenas na superfície de esmalte e deixar atuar durante 10 segundos; lavar e secar.
- (2) Aplicar Tooth Primer em toda a superfície do dente preparado, utilizando um pincel aplicador, e deixar atuar durante 20 segundos. Proceder com precaução a fim de evitar o contacto de saliva ou excreções com as superfícies tratadas.
- (3) Secar muito bem toda a superfície de adesão, aplicando um jacto suave de ar isento de óleo. Utilizar um aspirador de vácuo para evitar que o líquido Tooth Primer se disperse.

##### Para CLEARFIL Universal Bond Quick

- (1) Escolher um dos três procedimentos de condicionamento antes de aplicar o bond. Se a superfície aderente incluir esmalte intacto ou para cimentar facetas laminadas, é necessário uma aplicação de ácido fosfórico (K-ETCHANT Syringe) na superfície de esmalte <(1)-b ou (1)-c>.
  - (1)-a. Procedimento de autocondicionamento  
Prosseguir em baixo (2) sem condicionamento com K-ETCHANT Syringe.
  - (1)-b. Procedimento de condicionamento seletivo do esmalte  
Aplicar K-ETCHANT Syringe no esmalte intacto e/ou brocado. Deixar atuar durante 10 segundos e, em seguida, lavar e secar.
  - (1)-c. Procedimento de condicionamento total  
Aplicar K-ETCHANT Syringe em toda a cavidade (esmalte e dentina), deixar atuar durante 10 segundos e, em seguida, lavar e secar.
- (2) Colocar a quantidade necessária de BOND numa depressão do prato de distribuição imediatamente antes da aplicação.
- (3) Aplicar BOND com um movimento de massagem em toda a preparação, utilizando o pincel aplicador. Não é necessário tempo de espera. Proceder com precaução a fim de evitar o contacto de saliva ou excreções com as superfícies tratadas.
- (4) Secar suficientemente toda a parede da cavidade, utilizando um sopro de ar moderado durante mais de 5 segundos, até que o BOND não se desloque. Utilizar um aspirador de vácuo para evitar que o BOND se disperse.
- (5) Na cimentação de facetas laminadas não é necessário fotopolimerizar o BOND antes de assentir as facetas laminadas. Deverá ser polimerizado após as facetas laminadas serem assentes com o PANAVIA Veneer LC Paste. Na cimentação de inlays ou onlays, o BOND deverá ser fotopolimerizado antes de a restauração ser assente. Confirmar o tempo de polimerização, consultando a seguinte tabela 1:

Tabela1 : Tempo de fotopolimerização de cada fonte de luz

Tipo de fonte de luz (intensidade luminosa)	Tempo de polimerização
Intensidade elevada BLUE LED* (superior a 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 seg.
BLUE LED * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 seg.
Lâmpada de halogéneo (superior a 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 seg.

A amplitude de comprimento de onda efectiva para cada unidade de polimerização dentária deverá ser de 400-515 nm.  
\* Pico de espectro de emissão: 450 - 480 nm

## 6. Preparação da seringa de pasta de cimento

Selecionar a tonalidade adequada, remover a tampa da seringa selecionada e encaixar corretamente uma ponta aplicadora (16G). Cobrir a totalidade da seringa com uma barreira descartável (por exemplo, película plástica), a fim de evitar contaminação com sangue e saliva. Desinfectar a seringa, limpando-a com um algodão embebido em álcool, antes e após a utilização.

## 7. Cimentação da restauração protética

- (1) Aplicar a pasta em toda a superfície aderente da restauração protética ou em todo o dente preparado.
- (2) Colocar a restauração protética no dente preparado.

## 8. Remoção do cimento excedente

Remover o cimento em excesso, utilizando qualquer um dos seguintes métodos:  
Manter a restauração em posição durante a remoção do excesso.

### Técnica de remoção de excesso após semipolimerização:

Fotopolimerizar o cimento em excesso durante 1 segundo, em vários pontos a uma distância de 10-15 mm. Segurar a restauração protética na sua posição e remover o cimento excedente semipolimerizado, utilizando um instrumento dentário. É aconselhável determinar o tempo de fotopolimerização do cimento em excesso, fotopolimerizando alguma pasta numa base de mistura.

### Técnica de remoção de excesso com o cimento húmido:

Qualquer cimento excedente presente nas margens poderá ser removido com uma pequena escova, bolinha de espuma, fio dental ou sonda dentária.

[Para polimerizar as margens da restauração, é vantajoso cobrir as margens com um gel de proteção (por exemplo, PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II), a fim de evitar a formação de uma camada inibidora de oxigénio, de acordo com as Instruções de Utilização.]

## 9. Polimerização final

Fotopolimerizar toda a superfície e as margens da restauração prostética com menos de 2,0 mm e que tenham translucidez suficiente. Se a área que pretender fotopolimerizar for mais larga que o diâmetro da ponta emissora de luz, alargue o processo de exposição para várias aplicações.

Cerâmica de óxido metálico (por exemplo, zircónia) não deve ser utilizada, pois poderá não ter translucidez suficiente. Contudo, a zircónia dos nossos produtos com elevada translucidez (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) pode ser utilizada com uma espessura inferior a 1,2 mm. Confirmar o tempo de polimerização, consultando a seguinte tabela 2:

KATANA Zirconia YML pode ser usado com uma espessura inferior a 1,2 mm apenas como facetas laminadas.

Tabela 2: Tempo de fotopolimerização de cada tipo de restauração

Tipo de restauração e tonalidade	Espessura máxima da restauração	Tipo de luz de polimerização (intensidade da luz)				
		Intensidade elevada BLUE LED ( $\geq 1500$ mW/cm <sup>2</sup> )	BLUE LED (1000-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	Lâmpada de halogéneo ( $\geq 400$ mW/cm <sup>2</sup> )		
<b>Faceta laminada</b>		Tempo de polimerização				
Cerâmica à base de silica (por exemplo, porcelana convencional, disilicato de lítio)	Tonalidades BL, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2  Outras tonalidades	2,0 mm	Três vezes durante 3 seg. ou duas vezes durante 5 seg.	10 seg.		
				20 seg.		
Cerâmica híbrida, resina composta  KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML	Todas as tonalidades	1,2 mm				
				20 seg.		
<b>Inlays, onlays</b>		Tempo de polimerização				
Cerâmica à base de silica, cerâmica híbrida, resina composta  KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML	Todas as tonalidades	2,0 mm  1,2 mm	Três vezes durante 3 seg. ou duas vezes durante 5 seg.	10 seg.		
				20 seg.		
Tonalidade e profundidade de polimerização		Universal (A2), Clear, Brown (A4)		1,5 mm		
		White		1,0 mm		

## 10. Polimento das margens

Polir as margens utilizando instrumentos adequados para o polimento de resinas compostas.

### [GARANTIA]

Kuraray Noritake Dental Inc. providenciará a substituição de qualquer produto que se encontre comprovadamente defeituoso. A Kuraray Noritake Dental Inc. não aceita qualquer responsabilidade por perdas e danos, diretos, consequenciais ou especiais, resultantes da aplicação ou utilização, ou incapacidade de utilização destes produtos. Antes de utilizar os produtos, o utilizador deverá determinar a adequação dos produtos à finalidade de utilização pretendida, assumindo todo e qualquer risco e responsabilidade relacionados com a utilização dos mesmos.

### [NOTA]

Caso ocorra um acidente grave atribuível a este produto, o mesmo deverá ser comunicado ao representante autorizado do fabricante abaixo referido e às autoridades reguladoras do país em que o utilizador/paciente reside.

### [NOTA]

"PANAVIA ", "CLEARFIL" e "OXGUARD" são marcas da KURARAY CO., LTD.  
"KATANA" é uma marca da NORITAKE CO., LIMITED.









# PANAVIA™ Veneer LC



8°C / 46°F  
2°C / 36°F



0197

## I. Giriş

PANAVIA Veneer LC, ışıkla sertleşen bir adeziv rezin siman sistemidir. PANAVIA Veneer LC Paste (bir ışıkla sertleşen siman patı), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (bir silan, zirkonya ve metal primer), K-ETCHANT Syringe (fosforik asit) ve PANAVIA V5 Try-in Paste ürünlerinden oluşur. Diş tedavisi için PANAVIA V5 Tooth Primer veya CLEARFIL Universal Bond Quick seçilebilir.

Siman patı, renk stabilitesi sergileyen, 1 mm kalınlığında alüminyumda eşdeğer veya ondan daha fazla radyoopasiteye sahip olan, ışıkla sertleşen, rezin bazlı bir materyaldir. Kuraray'ın ergonomik şıngası içinde sunulur ve açılı bir aplikatör ucu (16G) yardımıyla inlay kavitesine veya onley ya da laminat veneer üzerine uygulanır. Ürün 4 farklı renk temin edilebilir: Universal (A2), Clear, Brown (A4) ve White. ISO 4049 standartına göre Tip 2 ve Sınıf 2 (Grup 1) materyali sınıfına dahildir. Renk uyusması, simantasyon öncesinde PANAVIA V5 Try-in Pastes ile kontrol edilebilir.

## II. ENDİKASYONLARI

Kalınlıkları 2 mm'den az olan seramik ve kompozit inleyelerin, onleyelerin ve laminat veneerlerin simantasyonunda.

## III. KONTRENDİKASYONLAR

Metakrilat monomerlerine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmaz. Bu ürünün içeriği bileşenlerden herhangi birine karşı alerjisi olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

## IV. OLASI YAN ETKİLER

- [1] Oral mukozal membran, ışık ile temas ettiğinde protein koagülasyonundan dolayı beyazırız bir renk alabilir. Bu genellikle geçici bir durumdur ve birkaç gün içerisinde yok olur. Uygulama alanının fırçalama esnasında tahrîş olmasını önlemek için hastaları bilgilendirmen.
- [2] K-ETCHANT Syringe (fosforik asit), kimyasal yapısı yüzünden inflamasyona veya aşınmaya yol açabilir. Ürünün cilt veya göz ile temas etmesini önlemek için dikkatli olun.

## V. YUMUSLUKLAR

- [1] Öjenol, renklenmelere neden olabileceği ve polimerizasyon sürecinin gecikmesine yol açabileceğinden, pulpa koruması ve geçici örtüleme için, öjenol içeren materyaller kullanılmamalıdır.
- [2] Geri kalan demir iyonları, adezyon gücünün bozulmasına ve dış etlerinde renklenmeye neden olabileceği için, hemostatik ajanlar ihtiyaç eden demir bileşikler kullanılmamalıdır.
- [3] Hidrojen peroksit solüsyonları dış yapısına bağlanma gücünü azalttırdıktan, kavitenin temizlenmesi için kullanılmamalıdır.
- [4] Diş yapısına bağlanma dayanımını azaltabileceğinden, sodyum hipoklorit solüsyonları kullanılmayın.

## VI. ÖNLEMLER

### 1. Güvenlik Önlemleri

1. Bu ürün alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek maddeler içermektedir. Metakrilat monomerlere veya diğer bileşenlere karşı alerjik olan hastalarda ürünü kullanmaktan kaçının.
2. Hasta, kızarıklık, egzama, iltihaplanma belirtileri, ülser, şişme, kaşınma veya uyuşma gibi aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterirse, ürünün kullanımını kesin ve tıbbi yardım alınmasını sağlayın.
3. Hipersensitivite reaksiyonlarını önlemek için, cilt ve/veya yumuşak dokular ile doğrudan temas etmemesini dikkat edin. Ürünün kullanımını sırasında eldiven giyilmeli veya diğer uygun önlemler alınmalıdır.
4. Ürünün cilt veya göz ile temas etmesini önlemek için dikkatli olun. Olası materyal sıçramalarla karşı koruma sağlamak için, ürünü uygulamadan önce hastanın gözlerini bir havlu veya koruyucu gözlük ile örtülmelidir.
5. Ürünün, insan vücut dokuları ile temas etmesi durumunda aşağıdaki tedbirleri alın:
  - <Ürünün göze kaçması durumunda>
  - Gözü derhal bol miktarda su ile yıkayıp bir hekime başvurun.
  - <Ürünün cilt veya oral mukoza ile temas etmesi durumunda>
  - Temas halinde derhal alkolе batırılmış pamuk veya sargı bezi ile silin ve bol miktarda su ile yıkayıp.
6. Hastanın ürünü kazaya yutmasını önleyecek tedbirlerin alın.
7. Aplikatör fırçasını, aplikatör ucu (16G) ve içne ucuunu tekrar kullanmayın. Çapraz kontaminasyonunu önlemek amacıyla, dağıtılan sıvı/lıkit ve ilgili fırça ve uçları farklı hastalarda kullanmayın. Fırça ve uç, tek kullanımlıktır ve kullanıldıktan sonra atılmalıdır.
8. Zayıf bonding sonuçlarını önlemek için, kavite iyice temizlenmelidir. Aderent yüzeyin kan veya tükrük ile kontamine olmuş olması durumunda, yüzeyi titiz bir şekilde yıkayıp ve kurutun. En iyi bağlanma dayanımının sağlanması için, KATANA Cleaner ürününün kullanılmasını tavsiye ederiz. Ardından primeri veya bonding ajanını tekrar uygulayın.
9. Bu ürün, İterbiyum triflorür içerir (%15'den az). 6 yaşındaki çocuklarda kullanılmaması potansiyel fluoroz riskinin ortaya çıkmasına neden olur.
10. Bu ürün, enfeksiyonları önlemek için, tıbbi atık olarak atılmalıdır. Ucu, yaralanmaların önlenmesi amacıyla, içnenin ucuunu kapladıktan sonra atılmalıdır.
11. Ürün yalnızca kalınlığı en az 2,00 mm olan ve gereklilik translüsente sahip restorasyonlar için kullanılmamalıdır. Uygın translüsenlite sahip olmadıkları için, metal oksit seramikler (örn. zirkonya) kullanılmamalıdır. Ancak, yüksek translüsenlite sahip zirkonyum oksit ürünlerimiz (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML), kalınlıklarının 1,2 mm'den az olması kaydıyla kullanılabilir. 1,2 mm'den düşük bir kalınlıktaki KATANA Zirconia YML sadece lamine veneer olarak kullanılabilir.

### 2. Güvenli kullanım bilgileri

#### [Güvenli kullanım]

1. Ürün, [II-ENDİKASYONLAR] altında belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır.
2. Bu ürün yalnızca diş hekimleri ve diş teknisyenleri tarafından kullanılabilir.
3. Ürün, geçici simantasyonda kullanılmayın. Bu malzeme kalıcı simantasyonda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
4. Kavitede kalan amalgam veya diğer astar materyali artıkları, işığın geçişini ve ürünün polimerizasyonunu engelleyecektir. Kavitenin preparasyonu sırasında her türlü astar materyali uzaklaştırılmalıdır.
5. Pulpaya yakın olan kavitelerde veya kazara pulpanın açığa çıktıığı durumlarda kaise materyali kullanın.
6. Kontaminasyonu önlemek ve nem kontrolünü sağlamak için (rubber dam) izolasyon lastiği kullanın.
7. Tanen veya magnezya içeren materyallerin kullanımı durumunda, renklenmelerin oluşmasını önlemek için bunların tamamen uzaklaştırılmış olmasına dikkat edilmelidir.
8. Alüminyum klorür içeren hemostatik ajanların kullanılması durumunda, kullanım miktarını en azı indirilmeli ve aderent yüzey ile temas etmemesi dikkat edilmelidir. Buna uyulmaması durumunda diş yapısına olan bağlanma gücünde azalma görülebilir.
9. Demir sülfat içeren hemostatik ajanlar kullanmayın. Demir sülfat renklenmeye neden olabilir ve diş yapısına bağlanma gücünü zayıflatır.
10. Ürünü diğer materyallerle karıştırarak kullanmayın. Materyallerin birbirleriyle karıştırılması, varsayılan özelliklerin olumsuz yönde etkilenebilmesi gibi, fiziksel özelliklerin değişimine yol açabilir.
11. Metakrilat monomer veya ürünün içerisindeki diğer bileşenler ile temas sonucu olası hiper sensitiviteyi önlemek için, eldiven giyilmeli veya diğer uygun önlemler alınmalıdır.
12. İçindeki uçucu solventin buharlaşma yoğunluğunu azaltmak için, likit şişeler kullanıldından hemen sonra sıkıca kapatılmalıdır.
13. Ürünün şişesi ve/veya ilgili materyallerin hasar görmüş olması durumunda, kendinizi olası tehlikelere karşı koruyun ve kullanımını derhal bırakın.

#### [PANAVIA Veneer LC Paste]

1. Doğrudan güneşe ışığına veya çalışma ışığında gereksiz yere maruz bırakılmamaya özen gösterilmelidir. Pat, yüksek derecede foto-reaktif, ışıkla polimerize olan bir katalizatör içerir. Patin, öngörülen süreden önce polimerize olmasını önlemek için, simantasyon sırasında polimerizasyon lambasının açısını ve/veya mesafesini ayarlayarak, aları kaviteye uygulanan ışık yoğunluğunu düşürün.
2. Siman fazlalıkları, 1 saniye boyunca ışıkla çapraz polimerizasyon uyguladıktan sonra uzaklaştırılabilir. Siman fazlalıklarını uzaklaştırırken, rezin simanın tamamının yeterince sertleşmemesi olabileceği ihtimalini göz önünde tutarak, restorasyonun yerinden kaymasını önlemek için, restorasyon sabit tutun.
3. Aplikatör ucu (16G) takmak için ucu, saat yönünde çevirerek sağlam bir şekilde yerine oturmasını sağlayın; bunu yaparken, aplikatör ucu (16G) ile şırınga arasındaki bağlantı noktası arasından patin sızmamasından emin olun. Ayrıca, aplikatör ucuun (16G) düşmesine neden olabileceğinden, şırınga bağlantısında pat kalıntılarının bulunulmasına dikkat edin.
4. Aplikatör ucu (16G) veya şırınga bağlantısında yapışık kalan artik materyali, alkolе batırılmış bir gazlı bez ile silmeden önce gazlı bez sikarık fazla alkollün atılmasını sağlayın. Gazlı sarginın aşırı alkol içermesi, alkollün ucu içine nüfuz etmesine ve patin seyrlemesine yol açabilir. Bu gibi durumlarda beklenen sonuçlara ulaşlamayabilir, fiziksel özelliklerde zayıflama görülebilir.
5. Aplikatör ucu (16G) nozülündeki havanın dışarıya atılması ve hava kabarcıkların pata karışmasına önlenmesi için, nozülü yukarı doğru getirin ve pat nozüle ulaşana kadar pistonu yavaşça (hastanın ağızının dışına) itin.
6. Pat dışarıya aktarıldıktan sonra şırınganın kapağı mümkün olduğunda hızlı ve dikkatli bir şekilde kapatılmalıdır; bu sayede patin ortam ışığına maruz kalması sonucu sertleşmesi ve yabancı cisimlerin şırıngaya kaçması engellenir.

#### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

1. Try-in Paste'in kullanımı, PANAVIA V5 Paste veya PANAVIA Veneer LC Paste ile renk eşleştirme kontrolü ile sınırlı kalmalıdır.
2. Try-in Paste donmadı. Try-in Paste'i, restorasyonu simant etmek için kullanmayın.
3. Try-in Paste şırıngasının ucunda bazen şeffaf bir sıvı görülebilir. Böyle bir durumda, şeffaf sıvı uzaklaştırıp atılmalıdır. Çünkü aksi takdirde bu fazlardan ek sıvı, renk eşleştirme sonucunu olumsuz yönde etkileyebilir.
4. Try-in Paste ile yapılan renk değerlendirme meline Try-in Paste'in sertleşmiş simanla yaklaşık aynı kalınlık olmasına dikkat edilmelidir.
5. Düşük bağlanma gücüne yol açmamak için, Try-in Paste işlemin tamamlanmasının ardından restorasyondan ve dış yüzeyinden su ile yıkayarak uzaklaştırılmalıdır.

#### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

1. Şişeden aktardıktan sonra 5 dakika içerisinde kullanılmalıdır.
2. Sadece PANAVIA V5 Paste veya PANAVIA Veneer LC Paste ile birlikte kullanılabilir.
3. İşlem görmüş yüzey kontaminasyona uğramış ise, su ile yıkayıp kurutun veya alkollü ya da KATANA Cleaner ile temizleyip primeri tekrar yüzeye uygulayın.

#### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. Dişarıya aktardıktan sonra hemen kullanın. Ürün, uçucu etanol içerir. Solvent, uçucu özelliğe sahip olduğundan ürünün aksaklılığı artar. Bunun sonucu olarak uygulanması zorlaşabilir.
2. Restorasyon yüzeyine bu primeri işledikten sonra, simantasyon işlemini mümkün olan en kısa zamanda tamamlayın.
3. Ön işlem tabi tutulmuş yüzeyin tükürük veya kan ile kontaminasyona uğramış olması durumunda, yüzeyi su ile yıkayıp, kurutun, K-ETCHANT Syringe veya KATANA Cleaner ile temizleyin ve primerle tedavi işlemini tekrarlayın.

#### [K-ETCHANT Syringe (fosforik asit)]

1. Tedavi alanının tükürük veya kan ile kontamine olmasına özen gösterin. İşlenen yüzeyin kontaminasyona uğraması durumunda tedavi işlemini tekrarlayın.
2. Ürünün giysilere bulaşması durumunda bulaşan yeri su ile yıkayıp.
3. İğne ucu, her kullanım sonrası şırıngadan çıkartılmalıdır ve şırınga kapağı hiç zaman kaybetmeden tekrar kapatılmalıdır.
4. Tooth Primer kullanıldığından, sağlıklı minenin asitlendirilmesi postoperatif hassasiyete neden olabilir.



Hem kullanmadan, hem de kullandıkten sonra şırıngayı, alkole batırılmış emici özellikteki pamuk ile silerek dezenfekte edin.

## 7. Protetik restorasyon simantasyonu

- (1) Pati, protetik restorasyonun aderent yüzeyinin tamamına veya prepare dişin tamamına uygulayın.
- (2) Protetik restorasyonu prepare edilmiş dişe yerleştirin.

## 8. Fazlalık simanın uzaklaştırılması

Siman fazlalıklarını, aşağıdaki iki yöntemden birini uygulayarak uzaklaştırın:  
Fazlalıkların uzaklaştırılması sırasında restorasyonu sabit tutun.

### "Tack-Cure" Temizleme Tekniği:

Her türlü fazla simanı, 10-15 mm'lik bir mesafeden 1 saniye boyunca farklı noktalardan ışıkla sertleştirin. Protetik restorasyonu sabit tutun ve "tack-cure" yarı polimerizasyon tekniği uygulanmış siman fazlalıklarını bir dental aletle yardımıyla uzaklaştırın. Bir miktar patin önceden bir karıştırma pedinin üzerinde ışıkla polimerize edilmesi ve böylece siman fazlalıklarının ışıkla polimerizasyon süresinin tespit edilmesi təsviye olunur.

### İslak Temizleme Tekniği:

Kenarlardaki her türlü fazla siman küçük bir fırça, köpük pelet, diş ipi veya dental sond (explorer) yardımıyla uzaklaştırılabilir.

[Restorasyon kenarlarının polimerizasyonu sırasında, bir oksijen inhibisyon tabakasının oluşmasını önlemesi için -igili kullanma kılavuzuna uyularak kenarların koruyucu bir jel (örn. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) ile örtülmesi faydalı olabilir.]

## 9. Final polimerizasyon

Yüzeyin tamamını ve kalınlıkları en az 2,00 mm olan ve gerekli translüsentlikle sahip protetik restorasyon kenarlarını ışıkla sertleştirin. ışıkla polimerize etmek istediğiñ bölgünün işinlama ucu açısından geniş olması durumunda, işinlama işlemini birkaç uygulamaya bölün.

Uygun translüsentlikle sahip olmadıkları için, metal oksit seramikler (örn. zirkonya) kullanılmamalıdır. Ancak, yüksek translüsentlikle sahip zirkonyum oksit ürünlerimiz (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML), kalınlıklarının 1,2 mm'den az olması kaydıyla kullanılabilir. Lütfen, aşağıdaki tabloyu 2 referans olarak polimerizasyon sürelerini teyit edin:

1,2 mm'den düşük bir kalınlıktaki KATANA Zirconia YML sadece lamine veneer olarak kullanılabilir.

Tablo 2: Işık kaynakları ve ışıkla sertleşme süreleri

Restorasyon tipi ve rengi		Maksimum restorasyon kalınlığı	Polimerizasyon cihazı tipi (Işık yoğunluğu)			
Laminat veneer	BL renkleri, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	BLUE LED yüksek yoğunluk ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	BLUE LED (1000~1400 mW/cm $^2$ )	Halojen lambası ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )	
	Diğer renkler		3 sn. üç kez veya 5 sn. iki kez	10 sn.	20 sn.	
İnleyler, onleyler	Tüm renk tonları	1,2 mm		20 sn.		
	Tüm renk tonları	2,0 mm	3 sn. üç kez veya 5 sn. iki kez	10 sn.	20 sn.	
Renk ve polimerizasyon derinliği		1,2 mm	3 sn. üç kez veya 5 sn. iki kez	10 sn.		
		Universal (A2), Clear, Brown (A4)			1,5 mm	
		White			1,0 mm	

## 10. Kenarların cilalanması

Kompozit rezinlere cila işlemini yapmaya uygun aletler kullanarak, kenarlara cila uygulayın.

### [GARANTİ]

Kuraray Noritake Dental Inc., ispatlanabilir şekilde sorunlu olan her türlü ürününü yenisiyle değiştirir. Kuraray Noritake Dental Inc., ürünün kullanımı, uygulanması veya kullanılamaması sonucu oluşan, doğrudan veya dolaylı olsun, herhangi kayıp veya hasar için, hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacının uygun olup olmadığını kontrol etmelidir. Kullanıcı, kullanımla ilgili her türlü riski ve sorumluluğu kendi üstlenir.

### [NOT]

Ürünle bağlantılı ciddi bir durumun yaşanması halinde bu durum, üreticinin aşağıda belirtilen yetkili temsilcisine ve kullanıcının/hastanın ikamet ettiği ülkenin düzenleyici kurularına bildirilmelidir.

### [NOT]

"PANAVIA", "CLEARFIL" ve "OXGUARD" KURARAY CO., LTD.'nin ticari markalarıdır.  
"KATANA", NORITAKE CO., LIMITED.'nin bir markasıdır.



### **[K-ETCHANT Syringe (kwas fosforowy)]**

1. Należy uważać, aby nie zanieczyć opracowanej powierzchni śliną lub kwiążą. Jeśli poddawana obróbce powierzchnia jest zanieczyszczona, należy powtórzyć procedurę.
2. Jeśli produkt przedostanie się na odzież, należy spłukać go wodą.
3. Po każdym użyciu należy zdjąć igłę do aplikacji ze strzykawki, a strzykawkę natychmiast ponownie szczególnie zamknąć nasadką.
4. W przypadku stosowania produktu Tooth Primer wytrawianie żywnej zębiny może spowodować wrażliwość pozabiegową.

### **[Stomatologiczna lampa polimeryzacyjna]**

1. Używać zgodnie z instrukcją użycia stomatologicznej lampy polimeryzacyjnej.
2. Nie patrzeć bezpośrednio na źródło światła. Zaleca się założenie okularów ochronnych.
3. Małe nateżenie światła powoduje słabą adhezję. Należy sprawdzić lampa pod kątem okresu eksploatacji, a kołeczkę lampy polimeryzacyjnej – pod kątem zanieczyszczeń. Zaleca się sprawdzanie mocy lampy polimeryzacyjnej przy użyciu specjalnego urządzenia pomiarowego w odpowiednich odstępach czasu.
4. Emitująca światło kołeczka stomatologicznej lampy polimeryzacyjnej powinna znajdować się jak najbliżej i możliwie najbardziej pionowo w stosunku do powierzchni żywicy. Jeśli duża powierzchnia żywicy ma być utwardzana światłem, zaleca się jej podział na mniejsze odcinki i oddzielną polimeryzację każdego odcinka.
5. Przed użyciem produktu należy sprawdzić warunki wymagane do utwardzenia mieszaniny pasty poprzez zapoznanie się z czasami polimeryzacji światłem, które są podane w niniejszej instrukcji użycia.

### **3. Środki ostrożności podczas przechowywania**

1. Produkt należy zużyć przed upływem terminu ważności podanego na opakowaniu.
2. Nieużywane produkty, z wyjątkiem PANAVIA V5 Try-in Paste i K-ETCHANT Syringe, należy przechowywać w temperaturze (2–8°C / 36–46°F). Produkty PANAVIA V5 Try-in Paste i K-ETCHANT Syringe należy przechowywać w temperaturze (2–25°C / 36–77°F).
- Wszystkie komponenty przechowywane w lodówce należy na 15 minut przed użyciem doprowadzić do temperatury pokojowej, aby przywrócić ich normalną lepkosć i właściwości utwardzania.
3. Produkt należy chronić przed nadmierną temperaturą, bezpośrednim nasłonecznieniem i ogniem.
4. Produkt musi być przechowywany w odpowiednim miejscu, do którego dostęp mają tylko lekarze stomatologów.

## **VII. KOMPONENTY**

Zawartość i ilość można znaleźć na zewnętrznej stronie opakowania.

<Główne składniki>

- 1) PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Silanizowany wypełniacz sferyczny krzemionkowy, dimetakrylan uretanu (UDMA), trifluorek iterbu, dimetakrylan glikolu trietylenowego, hydrofilowy dimetakrylan alifatyczny, hydrofilowy monomer amidowy, akceleratory, dl-kamforochinon, pigmente
- 2) PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White glicerol, silanizowany koloidalny dwutlenek krzemu, silanizowany dwutlenek krzemu, koloidalny dwutlenek krzemu, pigmente
- 3) PANAVIA V5 Tooth Primer 10-metakryloiloiksydecylu diwodorofosforan (MDP), 2-hydroksyetylu metakrylan, hydrofilowy dimetakrylan alifatyczny, akceleratory, woda
- 4) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS 3-metakryloksypropilo-trimetoksysilan, 10-metakryloiloiksydecylu diwodorofosforan (MDP), etanol

- 5) K-ETCHANT Syringe kwas fosforowy, woda, koloidalny dwutlenek krzemu, pigment
- 6) Akcesoria Applicator tip (16G) (For Paste) Kołeczka aplikatora (16G) (do produktu Paste), Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) Igła do aplikacji (E) (do produktu K-ETCHANT Syringe), Applicator brush (fine <silver>) (Szczoteczka aplikatora (cienka <srebrna>)), Mixing Dish (Miska do mieszania)

## **VIII. POSTĘPOWANIE KLINICZNE**

### **1. Czyszczenie opracowanego zęba (ząb, żywica kompozytowa)**

Usunąć materiały tymczasowe z opracowanego zęba w zwykły sposób. Ubytek należy oczyścić, stosując kontrolę wilgoci.

[UWAGA]

W przypadku zanieczyszczenia dostępny jest produkt KATANA Cleaner do czyszczenia opracowanego zęba. Nanosić przez 10 sekund ruchem wcierającym, następnie przepłukać wodą, aż do zniknięcia koloru, i osuszyć.

### **2. Próby dopasowanie i dostosowanie uzupełnienia protetycznego**

- (1) Przymierzyć próbnie uzupełnienie protetyczne w celu sprawdzenia jego dopasowania do opracowanego zęba zgodnie z potrzebą.
- (2) W razie potrzeby nanieść wybrany odcień produktu Try-in Paste na powierzchnię cementowania uzupełnienia i przymierzyć próbnie uzupełnienie na opracowanym zębie. Szczoteczką usunąć nadmiar produktu Try-in Paste z krawędzi. Odcień produktu Try-in Paste odpowiadają odcieniom utwardzonego cementu w postaci pasty. Sprawdzić odcień pod kątem najlepszego dopasowania koloru, a następnie usunąć uzupełnienie protetyczne.
- Całkowicie zmyć wodą produkt Try-in Paste z wewnętrznej powierzchni uzupełnienia protetycznego i opracowanej powierzchni zęba.

### **3. Kondycjonowanie powierzchni uzupełnienia protetycznego**

Należy postępować zgodnie z instrukcją użycia materiału do uzupełnienia protetycznych. W przypadku braku dokładnych instrukcji zalecamy następujące procedury i sposób aplikacji produktu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

W przypadku powierzchni adhezyjnej wykonanej z ceramiki na bazie dwutlenku krzemu (np. konwencjonalnej porcelany, dwukrzemianu litu), ceramiki hybrydowej lub żywicy kompozytowej:

W zależności od rodzaju uzupełnienia protetycznego można zastosować trawienie kwasem lub piaskowanie:

Trawienie kwasem (np. konwencjonalna porcelana, dwukrzemian litu):

- (1) Wytrawić powierzchnię adhezyjną roztworem kwasu fluorowodorowego zgodnie z instrukcją użycia roztworu.
- (2) Przepłukać powierzchnię adhezyjną wodą i wysuszyć.

Piaskowanie (np. ceramika hybrydowa, żywica kompozytowa):

- (1) Nadać szorstkość powierzchni adhezyjnej poprzez piaskowanie proszkiem tlenku glinu (30–50 µm) przy ciśnieniu powietrza wynoszącym 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–29 psi).

Ciśnienie powietrza i rozmiar cząstek proszku należy odpowiednio dobrać do materiału i/lub kształtu uzupełnienia protetycznego, zachowując ostrożność, aby uniknąć odprysków.

- (2) Czyścić uzupełnienie protetyczne w myjce ultradźwiękowej przez 2 minuty.

### **[UWAGA]**

W przypadku przyimarki uzupełnienia protetycznego po wytrawianiu kwasem lub piaskowaniu należy nanieść produkt K-ETCHANT Syringe (kwas fosforowy) na 5 sekund lub produkt KATANA Cleaner na 10 sekund ruchem wcierającym, następnie przepłukać wodą, aż do zniknięcia koloru, i osuszyć uzupełnienia protetyczne w celu usunięcia zanieczyszczeń.

W przypadku powierzchni adhezyjnej wykonanej z ceramiki z tlenkami metali (KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML):

- (1) Nadać szorstkość powierzchni adhezyjnej poprzez piaskowanie proszkiem tlenku glinu (30–50 µm) przy ciśnieniu powietrza wynoszącym 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–58 psi).

Ciśnienie powietrza i rozmiar cząstek proszku należy odpowiednio dobrać do materiału i/lub kształtu uzupełnienia protetycznego, zachowując ostrożność, aby uniknąć odprysków.

- (2) Czyścić uzupełnienie protetyczne w myjce ultradźwiękowej przez 2 minuty, a następnie osuszyć strumieniem powietrza.

### **[UWAGA]**

W przypadku przyimarki uzupełnienia protetycznego po wytrawianiu kwasem lub piaskowaniu należy nanieść produkt KATANA Cleaner na 10 sekund ruchem wcierającym, następnie przepłukać wodą, aż do zniknięcia koloru, i osuszyć uzupełnienia protetyczne w celu usunięcia zanieczyszczeń.

### **4. Aplikacja produktu CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na uzupełnienie protetyczne**

Szczoteczką aplikatora nanieść primer na powierzchnię adhezyjną uzupełnienia protetycznego. Po aplikacji dostatecznie osuszyć całą powierzchnię adhezyjną łagodnym, bezolejowym strumieniem powietrza.

### **5. Obróbka opracowanego zęba**

Wybrać produkt PANAVIA V5 Tooth Primer lub CLEARFIL Universal Bond Quick.

### **[UWAGA]**

W przypadku zanieczyszczenia dostępny jest produkt KATANA Cleaner do czyszczenia opracowanego zęba. Nanosić przez 10 sekund ruchem wcierającym, następnie przepłukać wodą, aż do zniknięcia koloru, i osuszyć.

### **Dotyczy produktu PANAVIA V5 Tooth Primer**

- (1) Jeśli powierzchnią adhezyjną jest nieopracowane szkliwo lub jeśli cementowane są licówki laminowane, należy nanieść kwas fosforowy (K-ETCHANT Syringe) tylko na powierzchnię szkliwa i pozostawić na 10 sekund, a następnie wypłukać i osuszyć.

- (2) Szczoteczką aplikatora nanieść produkt Tooth Primer na całą powierzchnię opracowanego zęba i pozostawić na miejscu przez 20 sekund. Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do styczności śliny lub wysięków z opracowanymi powierzchniami.

- (3) Dokładnie osuszyć całą powierzchnię adhezyjną łagodnym, bezolejowym strumieniem powietrza. Użyć aspiratora podciśnieniowego, aby zapobiec rozpraszaniu się płynu Tooth Primer.

### **Dotyczy produktu CLEARFIL Universal Bond Quick**

- (1) Wybrać jedną z trzech poniższych procedur wytrawiania przed aplikacją materiału wiążącego. Jeśli powierzchnia adhezyjna obejmuje nieopracowane szkliwo lub jeśli cementowane są licówki laminowane, wymagana jest aplikacja kwasu fosforowego (K-ETCHANT Syringe) na powierzchnię szkliwa< (1)-b lub (1)-c >.

#### **(1)-a. Procedura samowytrawiania**

Przejść do punktu (2) poniżej bez wytrawiania produktem K-ETCHANT Syringe.

#### **(1)-b. Procedura selektywnego wytrawiania szkliwa**

Nanieść produkt K-ETCHANT Syringe na nieopracowane i/lub opracowane szkliwo. Pozostawić na miejscu na 10 sekund, a następnie wypłukać i osuszyć.

#### **(1)-c. Procedura całkowitego wytrawiania**

Nanieść produkt K-ETCHANT Syringe na cały ubytek (szkliwo i zębinię), pozostawić na 10 sekund, a następnie wypłukać i osuszyć.

- (2) Wydzielić niezbędną ilość produktu BOND do zagębszenia miski do dozowania bezpośrednio przed aplikacją.

- (3) Szczoteczką aplikatora nanieść produkt BOND ruchem wcierającym na cały opracowany ubytek. Nie jest wymagany czas oczekiwania. Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do styczności śliny lub wysięku z obrabianymi powierzchniami.

- (4) Wysuszyć wystarczająco całą ścianę ubytku łagodnym strumieniem powietrza przez ponad 5 sekund, aż produkt BOND nie będzie ruchomy. Użyć aspiratora podciśnieniowego, aby zapobiec rozpraszaniu się produktu BOND.

(5) W przypadku cementowania licówek laminowanych nie ma potrzeby utwardzania produktu BOND światłem przed osadzeniem licówek laminowanych. Utwardzenie należy przeprowadzić po osadzeniu licówek laminowanych przy użyciu produktu PANAVIA Veneer LC Paste. W przypadku laminowania wkładów lub nakładów produkt BOND należy utwardzić światłem przed osadzeniem uzupełnienia protetycznego. Należy potwierdzić czas utwardzania poprzez zapoznanie się z poniższą tabelą 1:

Tabela 1: Czas utwardzania światłem dla każdego źródła światła

Rodzaj źródła światła (natężenie światła)	Czas utwardzania
NIEBIESKIE ŚWIATŁO LED o dużym natężeniu* (powyżej 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 s
NIEBIESKIE ŚWIATŁO LED* (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s
Lampa halogenowa (powyżej 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s

Efektywny zakres długości fal każdej lampy polimeryzacyjnej musi wynosić 400-515 nm.

\* Szczyt widma emisji: 450-480 nm.

#### 10. Polerowanie obrzeży

Wypolerować obrzeża odpowiednimi instrumentami do polerowania żywic kompozytowych.

#### [GWARANCJA]

Firma Kuraray Noritake Dental Inc. dokona wymiany każdego produktu, który okazał się być wadliwy. Firma Kuraray Noritake Dental Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednie, wynikowe lub szczególne, wynikające z aplikacji, stosowania lub nieumiejętności korzystania z tych produktów. Przed użyciem użytkownik powinien ustalić, czy produkty nadają się do danego celu. Użytkownik ponosi ryzyko i odpowiedzialność, które jest związane z użytkowaniem.

#### [UWAGA]

Poważne wypadki, które można powiązać z tym produktem, należy zgłaszać wymienionemu niżej autoryzowanemu przedstawicielowi producenta oraz odpowiednim organom regulacyjnym kraju, którego rezydentem jest użytkownik i/lub pacjent.

#### [UWAGA]

„PANAVIA”, „CLEARFIL” i „OXYGUARD” są znakami towarowymi firmy KURARAY CO., LTD.  
„KATANA” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy NORITAKE CO., LIMITED.

## 6. Przygotowanie strzykawki z cementem w postaci pasty

Wybrać odpowiedni odcień, zdjąć nasadkę z wybranej strzykawki i mocno podłączyć końcówkę aplikatora (16G).

Przykryć całą strzykawkę jednorazową barierą (np. workiem polietylenowym), aby zapobiec zanieczyszczeniu śliną i kwią.

Zarówno przed użyciem, jak i po użyciu należy zdezynfekować strzykawkę przez jej wytarcie chłonnym wacikiem z alkoholem.

## 7. Cementowanie uzupełnienia protetycznego

- (1) Nanieść pastę na całą powierzchnię adhezyjną uzupełnienia protetycznego lub cały opracowany ząb.
- (2) Umieścić uzupełnienie protetyczne na opracowanym zębie.

## 8. Usuwanie nadmiaru cementu

Usunąć nadmiar cementu jedną z dwóch poniższych metod. Podczas usuwania nadmiaru należy trzymać uzupełnienie protetyczne na miejscu.

Technika oczyszczania z utwardzaniem punktowym:

Nadmiar cementu utwardza światłem w kilku punktach przez 1 sekundę z odległości 10–15 mm. Przytrzymywać uzupełnienie protetyczne na miejscu, usunąć instrumentem stomatologicznym utwardzony punktowo nadmiar cementu. Zaleca się wcześniejsze ustalenie czasu polimeryzacji nadmiaru cementu poprzez utwardzanie światłem pewnej ilości pasty na podkładce do mieszania.

Technika oczyszczania na mokro:

Nadmiar cementu pozostający na obrzeżach można usunąć małą szczoteczką, gąbką, nicią dentystyczną lub eksploratorem.

[W przypadku utwardzania obrzeży uzupełnienia korzystne jest ich pokrycie żelazem ochronnym zgodnie z instrukcją użycia (np. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) w celu uniknięcia tworzenia się warstwy inhibicji tlenowej].

## 9. Końcowe utwardzanie

Utwardzić światłem całą powierzchnię i obrzeża uzupełnienia protetycznego, które mają grubość poniżej 2,0 mm i mają wystarczającą przejernosć. Jeśli obszar, który ma być spolimeryzowany, jest szerszy niż średnica końcówki emitującej światło, należy podzielić proces ekspozycji na kilka aplikacji.

Nie należy stosować ceramiki z tlenkami metali (np. tlenkiem cyrkonu), ponieważ może nie mieć wystarczającej przejernosći. Jednak tlenek cyrkonu z naszych produktów o dużej przejernosći (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) można stosować przy grubości poniżej 1,2 mm. Należy potwierdzić czas utwardzania poprzez zapoznanie się z poniższą tabelą 2:

KATANA Zirconia YML można stosować w grubości poniżej 1,2 mm tylko jako licówki laminowane.

Tabela 2: Czas utwardzania światłem dla każdego rodzaju uzupełnienia protetycznego

Rodzaj i odcień uzupełnienia protetycznego	Maksymalna grubość uzupełnienia	Rodzaj światła do utwardzania (natężenie światła)				
		NIEBIESKIE ŚWIATŁO LED o dużym natężeniu ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	NIEBIESKIE ŚWIATŁO LED (1000~1400 mW/cm <sup>2</sup> )	Lampa halogenowa ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )		
<b>licówka laminowana</b>		Czas utwardzania				
Ceramika na bazie dwutlenku krzemu (np. konwencjonalna porcelana, dwukrzemian litu)	Odcienie BL, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2  Inne odcienie	2,0 mm	Trzy razy przez 3 s lub dwa razy przez 5 s	10 s		
				20 s		
Ceramika hybrydowa, żywica kompozytowa  KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML	Wszystkie odcienie	1,2 mm				
<b>Wkład, nakłady</b>		Czas utwardzania				
Ceramika na bezie dwutlenku krzemu, ceramika hybrydowa, żywica kompozytowa  KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML	Wszystkie odcienie	2,0 mm  1,2 mm	Trzy razy przez 3 s lub dwa razy przez 5 s	10 s		
				20 s		
Odcień i głębokość utwardzania		Universal (A2), Clear, Brown (A4)		1,5 mm		
		White		1,0 mm		

2°C/  
36°F8°C/  
46°F

0197

**2. Măsuri de precauție privind manevrarea și manipularea****[Măsuri de precauție obișnuite]**

- Produsul nu se utilizează în alte scopuri în afara celor specificate în secțiunea [II. INDICAȚII].
- Utilizarea acestui produs este limitată la profesioniștii din domeniul stomatologiei.
- Nu utilizați produsul ca ciment provizoriu. Acest material este destinat utilizării ca ciment permanent.
- Amalgamul sau alte materiale de căptușelă rămase în cavitate vor împiedica trecerea luminii și polimerizarea produsului. Înlăturăți complet orice material de căptușelă atunci când pregătiți cavitatea.
- Utilizați un agent pentru coafaj pulpar în cazul cavitațiilor situate în apropierea pulpei sau în cazul expunerii accidentale a pulpei.
- Pentru a preveni contaminarea și pentru a controla umiditatea, utilizați o digă de cauciuc.
- Când utilizați materiale temporare care conțin tanin sau magneziu, îndepărtați-le complet pentru a evita decolorarea.
- Când utilizați agenți hemostatici care conțin clorură de aluminiu, minimizați cantitatea și procedați cu grijă pentru a evita contactul cu suprafața aderență. Dacă nu faceți acest lucru, este posibil să se diminueze rezistența aderenței la structura dinților.
- Nu utilizați agenți hemostatici care conțin sulfat feric. Sulfatul feric poate provoca decolorarea și poate diminua rezistența aderenței la structura dinților.
- Nu amestecați produsul cu alte materiale. Materialele amestecate pot cauza o modificare a proprietăților fizice, inclusiv un posibil regres față de rezultatele preconizate.
- Puțați mânușu sau luati alte măsuri de protecție adecvate, pentru a preveni apariția hipersensibilității care poate rezulta ca urmare a contactului cu monomerii de metacrilat sau cu orice alte componente ale produsului.
- Flacoanele de lichid trebuie bine cu capac imediat după utilizare, pentru a reduce evaporarea solventului volatil.
- Dacă recipientele și/sau instrumentele pentru acest produs sunt deteriorate, protejați-vă împotriva pericolului și întârpeți imediat utilizarea acestora.

**[PANAVIA Veneer LC Paste]**

- Aveți grijă să împiedicați expunerea inutilă la lumina directă a soarelui sau la lumina de lucru. Paste conțin un catalizator fotopolimerizabil care are o reacție foarte puternică la lumină. În timpul cimentării, reglați unghiul și/sau distanța luminii dentare, pentru a reduce intensitatea lumii care pătrunde în cavitatea bucală, pentru a preveni polimerizarea prematură a pastei.
- Cimentul în exces poate fi îndepărtat după ce se fotopolimerizează timp de 1 secundă. Când îndepărtați excesul de ciment, țineți restaurarea pe loc, pentru a evita posibilitatea ridicării acesteia, deoarece este posibil să existe ciment pe bază de răsărit insuficient polimerizat.
- Când se atașează vârful de aplicare (16G), întoarceți-l în sensul acelor de ceasornic și ataşați-l în mod sigur, prevenind astfel scurgerea pastei la jonctiunea dintre vârful de aplicare (16G) și seringă. De asemenea, asigurați-vă că nu există pastă reziduală la jonctiunea cu seringă, ceea ce ar putea determina cădereea vârfului de aplicare (16G).
- Înainte de a șterge pasta reziduală care aderă de vârful de aplicare (16G) sau de jonctiunea seringii cu un tampon de tifon îmbibat în alcool, stoarceți tamponul, pentru a îndepărta excesul de alcool. Folosirea de alcool în exces pe tamponul de tifon poate duce la pătrunderea alcoolului în vârf și la diluarea pastei. În astfel de cazuri, acest lucru poate determina o abaterie a proprietăților fizice de la rezultatele aşteptate.
- Pentru a elibera aerul din duza vârfului de aplicare (16G) și pentru a preveni amestecul bulelor de aer în pastă, fixați duza în poziție verticală și împingeți pistonul încet (în afara cavitații orale a pacientului) până ce pasta ajunge în duză.
- După ce pasta a fost distribuită, seringă trebuie închisă bine căt mai repede posibil, pentru a preveni întărirea pastei prin lumina ambientală și pătrunderea particulelor străine în seringă.

**[PANAVIA V5 Try-in Paste]**

- Utilizarea Try-in Paste trebuie să se limiteze la verificarea potrivirii nuanțelor cu PANAVIA V5 Paste sau cu PANAVIA Veneer LC Paste.
- Try-in Paste nu se întărește. Nu o folosiți la cimentarea restaurărilor.
- Este posibil să apară un lichid transparent în vârf seringii cu Try-in Paste. Dacă acest lichid transparent este prezent, acesta trebuie să fie eliminat, deoarece lichidul separat poate afecta potrivirea nuanțelor.
- Evaluarea nuanțelor cu Try-in Paste trebuie să se efectueze folosind aceeași grosime aproximativă de Try-in Paste ca și cimentului întărit.
- După utilizare, spălați bine cu apă Try-in Paste, de pe suprafața restaurării și a dinților, pentru a evita aderența slabă.

**[PANAVIA V5 Tooth Primer]**

- Utilizați în interval de 5 minute după distribuire.

- Utilizați numai PANAVIA V5 Paste sau PANAVIA Veneer LC Paste.

- Dacă suprafața tratată este contaminată, spălați-o cu apă și uscați-o sau curătați-o cu alcool sau KATANA Cleaner și tratați-o din nou cu acest primer.

**[CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]**

- Utilizați imediat după distribuire. Aceasta conține etanol volatil. Odată cu evaporarea solventului, vâscositatea crește și poate face dificilă aplicarea.
- Efectuați cimentarea la scurt timp după tratarea suprafeței de restaurare cu acest primer.
- Dacă suprafața pre-tratată/tratată este contaminată cu salivă sau cu sânge, spălați-o cu apă, uscați-o, curătați-o cu K-ETCHANT Syringe sau cu KATANA Cleaner și tratați-o din nou cu acest primer.

**[K-ETCHANT Syringe (acid fosforic)]**

- Aveți grijă să nu contaminați cu salivă sau cu sânge suprafața tratată. Dacă suprafața tratată este contaminată, tratați-o din nou.
- Dacă produsul intră în contact cu îmbrăcăminte, îndepărtați-l prin spălare cu apă.
- După fiecare utilizare, îndepărtați vârful de ac de pe seringă și puneti imediat capacul înapoi pe seringă, strângându-l bine.
- Când utilizați Tooth Primer, gravarea dentinei vitale poate provoca sensibilitate postoperatorie.



## 6. Pregătirea seringii cu pastă de ciment

Selectați nuanță adekvată, scoateți capacul seringii selectate și fixați vârful de aplicare (16G) în mod sigur. Acoperiți întreaga seringă cu o barieră de unică folosință (de ex. o pungă de polietilenă), pentru a evita contaminarea cu salivă și cu sânge. Dezinfecțați seringa prin stergerea cu un tampon de bumbac absorbant îmbibat cu alcool atât înainte, cât și după utilizare.

## 7. Cementarea restaurării protetice

- (1) Aplicați pasta pe întreaga suprafață aderență a restaurării protetice sau a întregului dintre pregătit.
- (2) Amplasați restaurarea protetică pe dintele pregătit.

## 8. Îndepărțarea cimentului în exces

Îndepărtați cimentul în exces, utilizând una dintre următoarele două metode. În timpul îndepărțării cimentului în exces, mențineți restaurarea protetică la locul său.

Îndepărțarea prin curățare pe rând (tack-cure):

Fotopolimerizați cimentul în exces în mai multe locuri, timp de 1 secundă, la o distanță de 10-15 mm. Menținând restaurarea protetică la locul său, îndepărtați cimentul în exces polimerizat pe rând, cu ajutorul unui instrument dentar. Se recomandă determinarea în prealabil a timpului de fotopolimerizare pentru cimentul în exces, prin fotopolimerizarea unei cantități de pastă pe un pad de amestecare.

Îndepărțarea prin curățare umedă:

Cimentul în exces rămas pe margini poate fi îndepărtat cu o perie mică, cu o buletă de spumă, cu atât dentară sau cu o sondă dentară.

[Pentru polimerizarea marginilor restaurării, este utilă acoperirea marginilor cu un gel de protecție (de ex. PANAVIA F

2.0 OXYGUARD II), pentru a împiedica formarea unui strat inhibitor de oxigen, în conformitate cu Instrucțiunile de utilizare.]

## 9. Polimerizarea finală

Fotopolimerizați întreaga suprafață și marginile restaurării protetice cu o grosime mai mică de 2,0 mm și cu o transparentă suficientă. Dacă suprafața pe care dorîți să o fotopolimerizați este mai mare decât diametrul vârfului de emisie a luminii, împărțiți procesul de expunere în câteva aplicări.

Ceramica pe bază de oxizi metalici (de ex. oxid de zirconiu) nu trebuie utilizată, deoarece este posibil să nu prezinte o transparentă suficientă. Cu toate acestea, se pot utiliza produsele noastre din oxid de zirconiu cu transparentă ridicată (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML), cu o grosime mai mică de 1,2 mm. Vă rugăm să verificați timpul de polimerizare consultând următorul tabel 2: KATANA Zirconia YML poate fi utilizat la o grosime mai mică de 1,2 mm numai ca fațete laminate.

Tabel 2: Timpul de polimerizare corespunzător tipului de restaurare

Tipul și nuanța restaurării	Grosimea maximă a restaurării	Tipul de sursă de lumină (intensitatea luminii)			
		LED ALBASTRU de mare intensitate ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	LED ALBASTRU (1000-1400 mW/cm $^2$ )	Lampă cu halogen ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )	
<b>fațetă laminată</b>		Timp de polimerizare			
Ceramică pe bază de siliciu (de ex. portelan convențional, disilicat de litiu)	Nuanțe BL, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 Alte nuanțe	2,0 mm	De trei ori timp de 3 sec. sau de două ori timp de 5 sec.	10 sec.	
				20 sec.	
Ceramică hibridă, răsină compozită	Toate nuanțele	1,2 mm			
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML					
<b>Inlay-uri, onlay-uri</b>		Timp de polimerizare			
Ceramică pe bază de siliciu, ceramică hibridă, răsină compozită	Toate nuanțele	2,0 mm 1,2 mm	De trei ori timp de 3 sec. sau de două ori timp de 5 sec.	10 sec.	
				20 sec.	
Nuanță și adâncime de polimerizare		Universal (A2), Clear, Brown (A4) White		1,5 mm 1,0 mm	

## 10. Finisarea marginilor

Finisați marginile, utilizând instrumente adecvate pentru finisarea rășinilor componzite.

### [GARANTIE]

Kuraray Noritake Dental Inc. va înlocui orice produs care se dovedește a fi defect. Kuraray Noritake Dental Inc. nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, directă, pe cale de consecință sau specială, care rezultă din aplicarea sau utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza aceste produse. Înainte de folosire, utilizatorul va stabili conformitatea produselor cu destinația de utilizare și își asumă toate risurile și răspunderea în legătură cu acestea.

### [OBSERVAȚIE]

În cazul în care apare un accident grav care poate fi pus pe seama acestui produs, raportați-l reprezentantului autorizat al producătorului, menționat mai jos, și autorităților de reglementare din țara în care locuiește utilizatorul/pacientul.

### [OBSERVAȚIE]

„PANAVIA”, „CLEARFIL” și „OXYGUARD” sunt mărci comerciale ale KURARAY CO., LTD.

„KATANA” este o marcă comercială a NORITAKE CO., LIMITED.





## 7. Cementiranje protetske restauracije

- (1) Nanesite pastu preko cijele pričuvajuće površine protetske restauracije ili cijelog prepariraniog zuba.
- (2) Stavite protetsku restauraciju na preparirani zub.

## 8. Uklanjanje viška cementa

Uklonite sav suvišni cement jednom od sljedeće dvije metode.

Držite restauraciju na mjestu tijekom uklanjanja viška.

Tehnika kratkog stvrdnjavanja i čišćenja:

Svjetlom stvrdnute sav suvišni cement na nekoliko mesta u trajanju od 1 sekunde na udaljenosti od 10-15 mm. Držite protetsku restauraciju na mjestu, dentalnim instrumentom uklonite suvišni cement stvrdnut svjetlom u kratkom vremenu.

Preporučuje se unaprijed odrediti vrijeme stvrdnjavanja suvišnog cementa svjetlom na način da svjetlom stvrdnete malo paste na podlozi za miješanje.

Tehnika mokrog čišćenja:

Sav višak cementa koji je ostao na rubovima može se ukloniti malom četkicom, spužvastim tamponom, zubnim koncem ili dentalnim strugačem.

[Za stvrdnjavanje rubova restauracije korisno je prekriti rubove zaštitnim gelom (npr. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) radi sprječavanja stvaranja inhibicijskog sloja kisika sukladno uputama za upotrebu.]

## 9. Završno stvrdnjavanje

Svjetlom stvrdnute cijelokupnu površinu i rubove protetske restauracije koji su debljine manje od 2,0 mm i imaju dovoljno translucencije. Ako je područje koje želite stvrdnuti svjetlom veće od promjera vrška koji emitira svjetlost, povećajte proces izlaganja na nekoliko primjena.

Keramika s metalnim oksidom (npr. cirkonij) ne bi se trebala primjenjivati, jer možda nema dostatnu translucenciju. Međutim, cirkonij naših proizvoda visoke translucencije (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) može se primjeniti u debljini manjoj od 1,2 mm. Molimo provjerite vrijeme stvrdnjavanja u sljedećoj tablici 2:

KATANA Zirconia YML može se koristiti u debljini manjoj od 1,2 mm samo kao laminatne fasete.

Tablica 2: Vrijeme stvrdnjavanja svjetlom za svaku vrstu restauracije

Vrsta i boja restauracije	Maksimalna debljina restauracije	Vrsta stvrdnjavajuće svjetlosti (intenzitet svjetla)			
		PLAVI LED visokog intenziteta ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	PLAVI LED (1000-1400 $\text{mW/cm}^2$ )	halogen lampa ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )	
<b>laminatna fasa</b>		Vrijeme stvrdnjavanja			
Keramika na bazi silicijevog oksida (npr. konvencionalni porculan, litijev disilikat)	BL boje, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	10 s	20 s	
	Druge boje		tri puta po 3 s ili dva puta po 5 s		
Hibridna keramika, kompozitna smola	Sve boje	1,2 mm	20 s		
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML					
<b>Umeci, navlake</b>		Vrijeme stvrdnjavanja			
Keramika na bazi silicijevog dioksida, hibridna keramika, kompozitna smola	Sve boje	2,0 mm	tri puta po 3 s ili dva puta po 5 s	10 s	
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 mm		20 s	
Boja i dubina stvrdnjavanja		Universal (A2), Clear, Brown (A4)		1,5 mm	
		White		1,0 mm	





## 7. A protetikai restauráció cementezése

- (1) A pasztát vigye fel a protetikai restauráció teljes adhezív felületére vagy a teljes előkészített fogfelületre.
- (2) Helyezze a protetikai restaurációt az előkészített fogra.

## 8. A felesleges cement eltávolítása

A felesleges cementet a következő két módszer egyikével távolítsa el:

Tartsa a helyén a restaurációt a felesleg eltávolítása közben.

Tack cure letisztítási technika:

Polimerizálja a felesleges cementet több helyen 1 másodpercig 10–15 mm távolságból. Tartsa meg a protetikai restaurációt, és távolítsa el a tack cure eljárás nyomán megkötött felesleges cementet egy fogászati eszköz segítségével.

Ajánlatos megállapítani a felesleges cement polimerizálási idejét egy kevés paszta polimerizálásával a keverőblokkon.

Nedves letisztítási technika:

A széleken maradt felesleges cement egy kis méretű kefe, szivacsgombóc, fogszelyem vagy fogászati szonda segítségével távolítható el.

[A restauráció széleinek polimerizálásához érdemes befedni a széleket védőgéllel (pl. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II anyaggal) a használati útmutatóban leírtak szerint, így nem jön létre oxigén-inhibíciós réteg.]

## 9. Végső polimerizálás

Polimerizálja a protetikai restauráció teljes felületét és 2,0 mm-nél vékonyabb széleit, és ennek során ügyeljen a megfelelő fényáteresztésre. Ha a polimerizálni kívánt terület szélesebb, mint a fény kibocsátó nyílás átmérője, akkor a megvilágítási folyamatot ossza fel több lépévre.

Fémoxid-kerámia (pl. cirkónia) nem használható, mivel előfordulhat, hogy a fényáteresztő képessége nem megfelelő. A nagy fényáteresztő képességű termékeinkben (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) található cirkónia azonban 1,2 mm-nél kisebb vastagságban használható. Kérjük, vegye figyelembe a következő táblázat 2 szerinti kötései időket:

A KATANA Zirconia YML 1,2 mm-nél kisebb vastagságban kizárolag laminált héjakhoz használható.

táblázat 2: Fénpolimerizálási idő az egyes restaurációtípusok függvényében

Restauráció típusa és színe		Restauráció max. vastagsága	Polimerizációs lámpa típusa (fényintenzitás)				
			Magas intenzitású KÉK LED ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	KÉK LED (1000~1400 mW/cm $^2$ )	Halogénlámpa ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )		
<b>laminált héj</b>		Kötési idő					
Szilícium-oxid alapú kerámia (pl. hagyományos porcelán, litium-diszilikát)	BL színek, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	Háromszor 3 mp vagy kétszer 5 mp	10 mp	20 mp		
	Egyéb színek			20 mp			
Hibrid kerámia, kompozit műgyanta	Minden szín	1,2 mm	Kötési idő				
					20 mp		
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML	Minden szín	2,0 mm	Háromszor 3 mp vagy kétszer 5 mp	10 mp	20 mp		
		1,2 mm		10 mp			
<b>Inlay-ek, onlay-ek</b>		Kötési idő					
Szilícium-oxid alapú kerámia hibrid kerámia, kompozit műgyanta	Minden szín	2,0 mm	Háromszor 3 mp vagy kétszer 5 mp	10 mp	20 mp		
		1,2 mm		10 mp			
<b>Szin és megkeményedési mélység</b>		Universal (A2), Clear, Brown (A4)			1,5 mm		
		White			1,0 mm		

## 10. A szélek polírozása

A szélek polírozásához olyan eszközöt használjon, amelyek a kompozit műgyanták polírozásához megfelelők.

### [GARANCIÁ]

A Kuraray Noritake Dental Inc. a bizonyítottan hibás termékeket kicséreli. A KurarayNoritake Dental Inc. nem vállal felelősséget a termékek alkalmazásából, használatából vagy a használat lehetetlenségből eredő közvetlen, következményes vagy speciális veszteségekért vagy károkért. A felhasználó a használat előtt köteles megállapítani a termékek szándékolt használatra való alkalmasságát, és a felhasználó vállalja az ezzel kapcsolatos minden kockázatot és felelősséget.

### [MEGJEGYZÉS]

Ha a termékek tulajdoníthatóan súlyos baleset következik be, jelentse a gyártó alább feltüntetett hivatalos képviseletének és a felhasználó/beteg lakóhelye szerinti ország felügyeleti hatóságainak.

### [MEGJEGYZÉS]

A „PANAVIA”, a „CLEARFIL” és a „OXYGUARD” a KURARAY CO., LTD. védjegyei. A „KATANA” a NORITAKE CO., LIMITED. védjegye.

# PANAVIA™ Veneer LC



2°C /  
36°F

CE  
0197



## I. UVOD

PANAVIA Veneer LC je polimerizacijski adhezivni sistem iz smolnatega cementa. Sistem vključuje pasto PANAVIA Veneer LC Paste (cementna pasta za svetlobno strjevanje), premaz CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (silanski, cirkonijev in kovinski premaz), K-ETCHANT Syringe (fosforna kislina) in pasto PANAVIA V5 Try-in Paste. Za zdravljenje lahko izbirate med izdelkom PANAVIA V5 Tooth Primer in CLEARFIL Universal Bond Quick.

Cementna pasta je material na osnovi smole, ki se struje s svetlobo in zagotavlja stabilnost barve ter ima radionepruppen ekvivalent aluminija debeline 1 mm ali več. Dobavljena je v ergonomsko oblikovani brižgi proizvajalca Kuraray in se iztiska skozi upognjeno nanašalno konico (16G) v votlini inleja ali na onlej oziroma laminatno zobno lusko. Na voljo je v 4 odtenkih: Universal (A2), Clear, Brown (A4) in White. Razvrščena je kot material tipa 2 in razreda 2 (skupina 1) po standardu ISO 4049. Pred cementiranjem je mogoče preveriti prilaganje odmerka s pastami PANAVIA V5 Try-in Paste.

## II. INDIKACIJE

Cementiranje keramičnih in kompozitnih inlejev, onlejev in laminatnih zobnih lusk debeline manj kot 2 mm.

## III. KONTRAINDIKACIJE

Pacienti z anamnezo preobčutljivosti na metakrilatne monomere. Pacienti, ki imajo znano alergijo na katero od sestavin tega izdelka.

## IV. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

[1] Ustna sluznična membrana lahko po stiku z izdelkom zaradi koagulacije beljakovin postane belkasta. To je običajno začasni pojav, ki bo izginil čez nekaj dni. Pacientom naročite, naj med ščetkanjem zob preprečijo draženje prizadetega območja.

[2] K-ETCHANT Syringe (fosforna kislina) lahko zaradi svoje kemijske sestave povzroči vnetje ali erozijo. Uporaba Pazite predvini, da izdelek ne pride v stik s kožo ali z očmi.

## V. NEZDROŽLJIVOSTI

- [1] Za zaščito pulpe ali za začasno tesnjenje ne uporabljajte materialov, ki vsebujejo evgenol, ker lahko evgenol povzroči razbarvanje inupočasni postopek strjevanja.
- [2] Ne uporabljajte hemostatikov, ki vsebujejo železove spojine, saj lahko ti materiali zmanjšajo adhezijo in zaradi preostalih železovih ionov povzročijo razbarvanje robov zob ali dlesni.
- [3] Za čiščenje kavitet ne uporabljajte raztopine vodikovega peroksida, ker lahko poslabša moč vezave z zobno strukturo.
- [4] Ne uporabljajte raztopine natrijevega hipoklorita, ker lahko poslabša moč vezave z zobno strukturo.

## VI. PREVIDNOSTNI UKREPI

### 1. Varnostni ukrepi

- 1. Ta izdelek vsebuje snovi, ki lahko povzročijo alergijske reakcije. Izdelka ne uporabljajte pri pacientih, ki imajo znano alergijo na metakrilatne monomere ali katero od ostalih sestavin tega izdelka.
- 2. Če se pri pacientu pojavi preobčutljivostna reakcija, kot so izpuščaj, ekzem, znaki vnetja, razjede, oteklica, srbečica ali odrevenelost, prenehajte z uporabo izdelka in poiščite zdravnško pomoč.
- 3. Preprečite neposredni stik s kožo in/ali mehkim tkivom, da preprečite preobčutljivost. Med uporabo izdelka nosite rokavice ali upoštevajte ustrezne previdnostne ukrepe.
- 4. Pazite, da izdelek ne pride v stik s kožo ali z očmi. Pred uporabo izdelka pokrijte pacientove oči z brisačo ali zaščitnimi očali, da oči zaščitite pred morebitnim brizganjem materiala.
- 5. Če izdelek pride v stik s človeškim tkivom, ukrepajte takole: <Če izdelek pride v oko>  
Oko takoj sperite z veliko vodo in se posvetujte z zdravnikom.  
<Če izdelek pride v stik s kožo ali ustno sluznicijo>  
Območje takoj obrišite z bombažnim tamponom ali gazo, navlaženo z alkoholom, in sperite z veliko vodo.
- 6. Pazite, da pacient po nesreči ne zaužije izdelka.

- 7. Nanašalnega čopiča, nanašalne konice (16G) in konice igle ne uporabite ponovno.

Da preprečite navzkrižno kontaminacijo, pri različnih pacientih ne uporabljajte iste iztisnjene tekočine niti tekočine skupaj s čopičem in konico. Čopič in konica sta za enkratno uporabo in ju je po uporabi treba zavreči.

- 8. Dobro ocistite votlino, da omogočite dobro vezavo. Če je adhezivna površina kontaminirana s slino ali krvjo, jo temeljito sperite in osušite. Priporočamo uporabo izdelka KATANA Cleaner za optimalno adhezijo. Nato znova nanesite premaz ali vezivno sredstvo.
- 9. Ta izdelek vsebuje iterbijev trifluorid (manj kot 15 %). Uporaba pri otrocih, mlajših od 6 let, predstavlja možno tveganje fluoroze.
- 10. Izdelek odstranite kot medicinski odpadek, da preprečite okužbo. Za preprečevanje telesnih poškodb je treba konico igle pred odstranjanjem pokriti s pokrovčkom.
- 11. Izdelek je predviden za uporabo le za restavracije, ki imajo manj kot 2,0 mm debeline in so dovolj prosojne. Keramike iz kovinskih oksidov (npr. cirkonija) ne smete uporabiti, ker ni dovolj prosojna. Vendar pa cirkonij v naših izdelkih z visoko stopnjo prosojnosti (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) še vedno lahko uporabite pri debelinah manj kot 1,2 mm. KATANA Zirconia YML se lahko pri debelini manj kot 1,2 mm uporablja le kot laminirane zobne luske.

### 2. Previdnostni ukrepi pri rokovovanju

#### [Običajni previdnostni ukrepi]

- 1. Izdelka ne smete uporabljati za namene, ki niso navedeni pod točko [II. INDIKACIJE].
- 2. Uporaba tega izdelka je omejena na licencirane zobozdravstvene strokovnjake.
- 3. Izdelka ne uporabljajte kot začasni cement. Ta material je zasnovan za uporabo kot trajni cement.
- 4. Amalgam ali drug material za obloge, ki ostane v votlini, preprečuje prehajanje svetlobe in polimerizacijo izdelka. Kadar pripravljate votlino, popolnoma odstranite vse obloge.
- 5. V votlini blizu pulpe ali v primeru nenamerne izpostavljenosti pulpe uporabite sredstvo za prekrivanje pulpe.
- 6. Uporabite koferdam, da preprečite kontaminacijo in da lahko regulirate vlago.
- 7. Kadar uporabljate začasne materiale, ki vsebujejo tanin ali magnezij, jih popolnoma odstranite, da preprečite razbarvanje.
- 8. Kadar uporabljate hemostatike, ki vsebujejo aluminijev klorid, zmanjšajte njihovo količino in pazite, da preprečite stik z adhezivno površino. V nasprotnem primeru se lahko poslabša moč vezave z zobno strukturo.
- 9. Ne uporabljajte hemostatikov, ki vsebujejo železov sulfat. Železov sulfat lahko povzroči razbarvanje in oslabi moč vezave z zobno strukturo.
- 10. Izdelka ne mešajte z drugimi dentalnimi materiali. Kombiniranje materialov lahko povzroči spremembu fizičnih lastnosti, vključno z nedoseganjem pričakovanih rezultatov.
- 11. Nosite rokavice ali izvajajte druge ustrezne zaščitne ukrepe, da preprečite pojav preobčutljivosti, ki je lahko posledica stika z metakrilatnimi monomeri ali katerimi koli drugimi sestavinami izdelka.
- 12. Stekleničke s tekočino je treba takoj po uporabi tesno zapreti, da se zmanjša izhlapevanje hlapnega topila.
- 13. Če so vsebniki in/ali instrumenti tega izdelka poškodovani, pazite, da se ne poškodujete, in takoj prekinite uporabo.

### [PANAVIA Veneer LC Paste]

- 1. Pazite, da preprečite nepotrebno izpostavljenost neposredni sončni svetlobi ali delovni luči. Izdelek Paste vsebuje polimerizacijski katalizator, ki je izredno fotoreaktivен. Med cementiranjem prilagodite kot in/ali razdaljo dentalne luči, da zmanjšate intenzivnost svetlobe, ki vstopa v ustno votlino, in s tem preprečite prezgodnjo polimerizacijo paste.
- 2. Odvečni cement lahko odstranite tako, da ga na več točkah svetlobno polimerizirate 1 sekundo. Pri odstranjevanju odvečnega cementa po svetlobnem strjevanju držite restavracijo na mestu, da preprečite možnost dviga restavracije, ker se nekateri deli kompozitnega cementa morda še niso dovolj strdili.
- 3. Pri nameščanju nanašalne konice (16G) zasučite konico v smeri urnega kazalca in jo varno pritrdite, saj na ta način preprečite, da bi pasta iztekala na spoju med nanašalno konico (16G) in brizgo. Poleg tega pazite tudi, da na spoju z brizgo ni odvečne paste, zaradi česar bi nanašalna konica (16G) lahko odpadla.
- 4. Preden z alkoholnim zložencem obrišete odvečno pasto, ki se drži nanašalne konice (16G) ali spoja z brizgo, zloženec stisnite, da odstranite odvečni alkohol. Odvečni alkohol iz zloženca bi lahko prodrl v konico in razredčil pasto. V takem primeru bi se poslabšale fizične lastnosti glede na pričakovane rezultate.

5. Da odstranite zrak iz šobe nanašalne konice (16G) in preprečite prodiranje zračnih mehurčkov v pasto, šobo obrnite navzgor in počasi potisnite bat (zunaj pacientovih ust), da pasta doseže šobo.
6. Ko pasta iztisnete, je treba brizgo čim prej dobro zapreti, da se material v brizgi ne bi strdil zaradi svetlobe iz okolice in da preprečite, da bi v brizgo zašli tujki.

#### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

1. Uporaba izdelka Try-in Paste je omejena zgolj na preverjanje ujemanja odtenka s pasto PANAVIA V5 Paste ali PANAVIA Veneer LC Paste.
2. Izdelek Try-in Paste se ne strdi. Ne uporabljajte ga za cementiranje restavracij.
3. Na koncih brizge izdelka Try-in Paste se lahko pojavi prozorna tekočina. Če je prisotna ta prozorna tekočina, jo je treba iztisniti in zavreči, saj izločena tekočina lahko vpliva na ujemanje odtenka.
4. Za ocenjevanje odtenka z izdelkom Try-in Paste je treba uporabiti približno enako debelino izdelka Try-in Paste, kot je debelina strjenega cementa.
5. Po uporabi izdelek Try-in Paste z vodo dobro sperite z restavracije in zobne površine, da preprečite slabo adhezijo.

#### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

1. Izdelek uporabite v roku 5 minut po iztiskanju.
2. Uporabljajte samo z izdelkom PANAVIA V5 Paste ali PANAVIA Veneer LC Paste.
3. Če je obdelovana površina kontaminirana, jo sperite z vodo, osušite ali očistite z alkoholom ali KATANA Cleaner in ponovno obdelajte s tem premazom.

#### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. Izdelek uporabite takoj po iztiskanju. Vsebuje hlapni etanol. Ko topilo izhlapi, se viskoznost poveča, zaradi česar je nanašanje lahko otezeno.
2. Ko površino restavracije obdelate s tem premazom, hitro nadaljujte s cementiranjem.
3. Če je obdelana/obdelovana površina kontaminirana s silno ali krvjo, jo sperite z vodo, osušite, očistite s sredstvom K-ETCHANT Syringe ali KATANA Cleaner in znova nanesite premaz.

#### [K-ETCHANT Syringe (fosforna kislina)]

1. Pazite, da se obdelovana površina ne kontaminira s silno ali krvjo. Če je obdelovana površina kontaminirana, ponovite obdelavo z izdelkom.
2. Če se izdelek prime oblačil, ga sperite z vodo.
3. Po vsaki uporabi odstranite konico igle z brizge in na brizgo takoj trdno namestite pokrovček.-4. Če uporabljate Tooth Primer, jedkanje vitalnega dentina lahko povzroči pooperativno občutljivost.

#### [Dentalna enota za svetlobno strjevanje]

1. Uporabite v skladu z navodili za uporabo dentalne enote za svetlobno strjevanje.
2. Ne glejte neposredno v vir svetlobe. Priporočamo uporabo zaščitnih očal.
3. Nizka intenziteta svetlobe ne zagotavlja dobre adhezije. Preverite živiljenjsko dobo lučke in ali je vodilna konica dentalne polimerizacijske lučke kontaminirana. Priporočljivo je, da z ustreznimi pripomočki za ocenjevanje svetlobe redno preverjate intenzitet dentalne polimerizacijske lučke.
4. Konica dentalne enote za svetlobno strjevanje, ki oddaja svetlubo, mora biti čim bližje in čim bolj navpično na kompozitno površino. Če je treba svetlobno polimerizirati večjo kompozitno površino, območje razdelite na več delov in svetlobno strujite vsak del posebej.
5. Preden uporabite izdelek, preverite pogoje, ki so potrebni za polimerizacijo mešanice paste, in sicer glejte čase svetlobne polimerizacije, ki so navedeni v teh navodilih za uporabo.

#### 3. Previdnostni ukrepi pri shranjevanju

1. Izdelek je treba porabiti do datuma izteka roka uporabnosti, navedenega na embalaži.
2. Izdelek, razen PANAVIA V5 Try-in Paste in K-ETCHANT Syringe, je treba hraniči pri temperaturi (2–8 °C/ 36–46 °F), ko ju ne uporabljate. PANAVIA V5 Try-in Paste in K-ETCHANT Syringe je treba hraniči pri temperaturi (2–25 °C/ 36–77 °F). Vse komponente, shranjene v hladilniku, je treba pred uporabo 15 minut segrevati na sobno temperaturo, da se vzpostavijo normalna viskoznost in polimerizacijske lastnosti.
3. Izdelka ne izpostavljajte izredno visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali ognju.

4. Izdelek je treba shranjevati na ustreznom mestu, do katerega ima dostop le zobozdravstveno osebje.

#### VII. KOMPONENTE

Za vsebino in količine glejte zunanj stran embalaže.  
<Osnovne sestavine>

##### 1) PANAVIA Veneer LC Paste:

Universal (A2), Clear, Brown (A4), White  
silanizirano polnilo s sferičnimi delci silicijevega dioksida, uretan dimetakrilat (UDMA), iterbijev trifluorid, trietilen glikol dimetakrilat, hidrofilni alifatski dimetakrilat, hidrofilni amidni monomer, pospeševalci, dl-kamforkinon, pigmenti

Skupna količina anorganskega polnila je približno 47 vol%. Velikost delcev anorganskih polnil je v razponu od 0,05 μm do 8 μm.

##### 2) PANAVIA V5 Try-in Paste:

Universal (A2), Clear, Brown (A4), White  
glicerol, silaniziran koloidni silicijev dioksid, silaniziran silicijev dioksid, koloidni silicijev dioksid, pigmenti

##### 3) PANAVIA V5 Tooth Primer

10-metakriloloksidel dihidrogen fosfat (MDP),  
2-hidrosietil metakrilat, hidrofilni alifatski dimetakrilat, pospeševalci, voda

##### 4) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

3-metakriloksipropil trimetoksisilan,  
10-metakriloloksidel dihidrogen fosfat (MDP), etanol

##### 5) K-ETCHANT Syringe

fosforna kislina, voda, koloidni silicijev dioksid, pigment

##### 6) Dodatki

Applicator tip (16G) (For Paste) (nanašalna konica (16G) (za Paste))  
Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (konica igle (E) (za K-ETCHANT Syringe))  
Applicator brush (fine <silver>) (nanašalni čopič (mehka <srebrna>))  
Mixing dish (mešalna posoda)

#### VIII. KLINIČNI POSTOPKI

##### 1. Čiščenje pripravljenega zoba (zob, kompozitna smola)

Iz pripravljenega zoba na običajen način odstranite začasni material, z regulacijo vlage očistite votlino.

#### [OPOMBA]

Ko se pojavi kontaminacija, lahko pripravljeni zob očistite z izdelkom KATANA Cleaner. Nanašajte 10 sekund z drgnjenjem, nato spirajte z vodo, dokler barva ne izgine, in posušite.

##### 2. Poskusno pomerjanje in prilagajanje restavracije

- (1) Pomerite protetično restavracijo in preverite njeno prileganje na pripravljeni zob, če je to potrebno.
- (2) Po potrebi nanesite izbrani odtenek izdelka Try-in Paste na površino restavracije za cementiranje in poskusno namestite restavracijo na pripravljeni zob. S čopičem odstranite odvečni izdelek Try-in Paste z robov. Odtenki izdelka Try-in Paste ustrezajo odtenkom strjene cementne paste. Preverite, kateri odtenek se najbolje barvno ujemata, in nato odstranite restavracijo. Izdelek Try-in Paste z vodo v celoti sperite z notranje površine restavracije in površine pripravljenega zoba.

##### 3. Pripravljanje površine protetične restavracije

Upoštevajte navodila za uporabo restavracijskega materiala. Če specifična navodila niso na voljo, priporočamo naslednje postopke in načine uporabe izdelka CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

Če je adhezivna površina keramika na osnovi silicijevega dioksida (npr. običajni porcelan, litijev disilikat), hibridna keramika ali kompozitna smola:

Glede na vrsto restavracije je možna obdelava s kislino ali s peskanjem:

Obdelava s kislino (npr. običajni porcelan, litijev disilikat):

- (1) Adhezivno površino jedkajte z raztopino fluorovodikove kisline v skladu z navodili za uporabo raztopine.
- (2) Adhezivno površino sperite z vodo in osušite.

#### Obdelava s peskanjem

(npr. hibridna keramika, kompozitna smola):

- (1) Adhezivno površino nahrapite s peskanjem z aluminijevim prahom (30–50 µm) pri zračnem tlaku 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–29 psi). Zračni tlak in velikost prašnih delcev je treba primerno prilagoditi, da ustrezata materialu in/ali obliki protetične restavracije, pri tem pa je treba paziti, da preprečite krušenje.
- (2) Protetično restavracijo 2 minuti čistite v ultrazvočnem čistilcu.

**[OPOMBA]**

Če restavracije pomerjate po obdelavi s kislino ali peskanjem, 5 sekund nanašajte izdelek K-ETCHANT Syringe (fosforna kislina) ali 10 sekund izdelek KATANA Cleaner z drgnjenjem, nato spirajte z vodo, dokler barva ne izgine, in restavracije osušite, da odstranite kontaminante.

Če je adhezivna površina keramika iz kovinskih oksidov (KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML):

- (1) Adhezivno površino nahrapite s peskanjem z aluminijevim prahom (30–50 µm) pri zračnem tlaku 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–58 psi). Zračni tlak in velikost prašnih delcev je treba primerno prilagoditi, da ustrezata materialu in/ali obliki protetične restavracije, pri tem pa je treba paziti, da preprečite krušenje.
- (2) Protetično restavracijo 2 minuti čistite v ultrazvočnem čistilcu, nato jo osušite z zračnim tokom.

**[OPOMBA]**

Če restavracije pomerjate po obdelavi s kislino ali peskanjem, 10 sekund nanašajte izdelek KATANA Cleaner z drgnjenjem, nato spirajte z vodo, dokler barva ne izgine, in restavracije osušite, da odstranite kontaminante.

#### 4. Nanašanje izdelka CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na protetično restavracijo

Na adhezivno površino restavracije z nanašalnim čopičem nanesite premaz. Po nanosu celotno adhezivno površino dobro osušite z blagim brezoljnim tokom zraka.

#### 5. Obdelava pripravljenega zoba

Izberite PANAVIA V5 Tooth Primer ali CLEARFIL Universal Bond Quick.

**[OPOMBA]**

Ko se pojavi kontaminacija, lahko pripravljeni zob očistite z izdelkom KATANA Cleaner. Nanašajte 10 sekund z drgnjenjem, nato spirajte z vodo, dokler barva ne izgine, in posušite.

#### Za PANAVIA V5 Tooth Primer

- (1) Če je adhezivna površina neobrušena sklenina ali kadar cementirate laminatne zobne luske, nanesite fosforno kislino (K-ETCHANT Syringe) samo na površino sklenine, pustite delovati 10 sekund, sperite in osušite.
- (2) Izdelek Tooth Primer z nanašalnim čopičem nanesite na celotno površino pripravljenega zoba in pustite 20 sekund. Pazite, da slina ali eksudat ne pridejo v stik z obdelanimi površinami.
- (3) Celotno adhezivno površino dobro osušite z blagim brezoljnim tokom zraka. Z uporabo vakuumskega aspiratorja preprečite, da bi se tekočina Tooth Primer razpršila.

#### Za CLEARFIL Universal Bond Quick

- (1) Preden uporabite vezivo, izberite enega od naslednjih treh postopkov jedkanja. Če je adhezivna površina neobrušena sklenina ali kadar cementirate laminatne zobne luske, je treba nanesi fosforno kislino (K-ETCHANT Syringe) na površino sklenine<(1)-b ali (1)-c >.

(1)-a. Postopek s samojedkalnim primerjem

Pojdite na (2) spodaj, ne da bi jedkali z izdelkom K-ETCHANT Syringe.

(1)-b. Postopek selektivnega jedkanja sklenine

Nanесите K-ETCHANT Syringe na neobrušeno in/ali obrušeno sklenino. Pustite učinkovati 10 sekund, nato sperite in osušite.

(1)-c. Postopek popolnega jedkanja

Nanесите K-ETCHANT Syringe v celotno votilno (sklenina in dentin), počakajte 10 sekund ter nato sperite in osušite.

- (2) Ustrezno količino izdelka BOND dajte v vdolbino posodice za pripravo zmesi tik pred nanosom.

- (3) Izdelek BOND z drgnjenjem nanesite na celotno preparacijo z nanašalnim čopičem. Čas učinkovanja ni potreben. Pazite, da slina ali eksudat ne pride v stik z obdelanimi površinami.

- (4) Ustrezno sušite celotno steno votline z blagim tokom zraka najmanj 5 sekund, dokler se izdelek BOND ne premika več. Uporabite vakuumski aspirator, da preprečite razpršitev izdelka BOND.

- (5) Pri cementirjanju laminatnih zobnih lusk polimerizacija izdelka BOND pred namestitvijo laminatnih zobnih lusk ni potrebna. Svetlobno strjuje po tem, ko ste namestili laminatne zobne luske

s cementom PANAVIA Veneer LC Paste. Pri cementiranju inlejv ali onlejv je treba izdelek BOND polimerizirati pred namestitvijo restavracije. Čase strjevanja preverite v naslednji preglednici 1:

Preglednica 1: Čas strjevanja glede na vrsto svetlobnega vira.

Vrsta svetlobnega vira (intenziteta svetlobe)	Čas strjevanja
MODRA LED z visoko intenziteto* (več kot 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 sekund
MODRA LED * (800–1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sekund
Halogenska lučka (več kot 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sekund

Učinkoviti razpon valovne dolžine pri vsaki dentalni enoti za svetlobno strjevanje mora biti 400–515 nm.

\* Najvišja vrednost emisijskega spektra: 450–480 nm.

#### 6. Priprava brizge s cementno pasto

Izberite ustrezni odtenek in snemite pokrovček z izbrane brizge ter previdno nameste nanašalno konico (16G).

Celo brizgo prekrijte s plastično pregrado za enkratno uporabo (npr. plastična vrečka), da preprečite kontaminacijo s slino ali krvjo. Brizgo pred uporabo in po uporabi razkužite, tako da jo obrišete z vpojno gazo, navlaženo z alkoholom.

#### 7. Cementiranje protetične restavracije

- (1) Pasto nanesite na celotno adhezivno površino protetične restavracije ali na celoten pripravljeni zob.
- (2) Protetično restavracijo postavite na pripravljeni zob.

#### 8. Odstranjevanje odvečnega cementa

Odvečni cement odstranite na enega od teh dveh načinov. Restavracijo držite na mestu, medtem ko odstranjujete odvečni material.

##### Tehnika čiščenja s polimerizacijo na več točkah:

Morebitni presežek cementa 1 sekundo svetlobno polimerizirajte na več točkah z razdalje 10–15 mm. Protetično restavracijo držite na mestu in z dentalnim pripomočkom odstranite odvečni svetlobno polimerizirani cement. Priporočljivo je vnaprej ugotoviti čas svetlobnega strjevanja odvečnega cementa, in sicer s svetlobnim strjevanjem paste na mešalni podlagi.

##### Tehnika mokrega čiščenja:

Morebitni presežek cementa, ki ostane na robovih, lahko odstranite z majhno ščetko, penastimi kroglicami, zobno nitko ali dentalno sondi. [Pri strjevanju robov restavracije je priporočljivo, da robove prekrijete z zaščitnim gelom (npr. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II), da preprečite nastanek plasti, ki onemogoča dostop kisika, pri tem pa upoštevajte navodila za uporabo.]

#### 9. Dokončno polimerizacija

Svetlobno polimerizirajte celotno površino in robove protetične restavracije, ki imajo manj kot 2,00 mm debeline in so dovolj prosojni. Če je območje, ki ga želite svetlobno polimerizirati, širiše od premera konice, ki oddaja svetlubo, postopek izpostavljanja svetlobi razdelite na posamezne dele.

Keramike iz kovinskih oksidov (npr. cirkonija) ne smete uporabiti, ker ni dovolj prosojna. Vendar pa cirkonij v naših izdelkih z visoko stopnjo prosojnosti (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) še vedno lahko uporabite pri debelinah manj kot 1,2 mm.

Čase strjevanja preverite v naslednji preglednici 2:

KATANA Zirconia YML se lahko pri debelini manj kot 1,2 mm uporablja le kot laminirane zobne luske.

#### 10. Poliranje robov

Rovere spolirajte z ustreznimi instrumenti za poliranje kompozitne smole.

##### [GARANCIJA]

Podjetje Kuraray Noritake Dental Inc. bo nadomestilo vsak izdelek, za katerega se dokaže, da je pomanjkljiv. Podjetje Kuraray Noritake Dental Inc. ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno, posledično ali posebno izgubo ali škodo, ki nastane zaradi aplikacije ali uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh izdelkov. Pred uporabo se mora uporabnik prepričati o primernosti izdelka za namenjeno uporabo in uporabnik prevzema vsa tveganja in odgovornosti v zvezi s tem.

**[OPOMBA]**

V primeru resne nezgode v povezavi s tem izdelkom obvestite spodaj navedenega pooblaščenega zastopnika proizvajalca in nadzorne organe v državi, v kateri prebiva uporabnik/bolnik.

**[OPOMBA]**

»PANAVIA«, »CLEARFIL« in »OXYGUARD« so blagovne znamke podjetja KURARAY CO., LTD.

»KATANA« je blagovna znamka podjetja NORITAKE CO., LIMITED.

Preglednica 2: Čas strjevanja glede na vrsto restavracije

Vrsta in odtenek restavracije	Minimalna debelina restavracije	Vrsta polimerizacijske svetlobe (intenziteta svetlobe)			
		MODRA LED z visoko intenziteto ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	MODRA LED (1000~1400 mW/cm $^2$ )	Halogenska svetilka ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )	
<b>laminatna zobna luska</b>		Čas strjevanja			
Keramika na osnovi silicijevega dioksida (npr. običajni porcelan, litijev disilikat)	Odtenki BL, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	10 sekund	20 sekund	
	Drugi odtenki		20 sekund		
Hibridna keramika, kompozitna smola	Vsi odtenki	1,2 mm	Trikrat po 3 sekunde ali dvakrat po 5 sekund		
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML			Trikrat po 3 sekunde ali dvakrat po 5 sekund		
<b>Inleji, onleji</b>		Čas strjevanja			
Keramika na osnovi silicijevega dioksida, hibridna keramika, kompozitna smola	Vsi odtenki	2,0 mm	10 sekund	20 sekund	
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 mm			
Odtenelek in globina strjevanja	Universal (A2), Clear, Brown (A4)		1,5 mm		
	White		1,0 mm		



# PANAVIA Veneer LC



2°C/  
36°F

8°C/  
46°F



0197

## I. ÚVOD

PANAVIA Veneer LC je světlem vytvrzovaný adhezivní pryskyřičný cementový systém. Skládá se z PANAVIA Veneer LC Paste (světlem vytvrzovaná cementová pasta), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (silanový, zirkoniový a kovový primer), K-ETCHANT Syringe (kyselina fosforečná) a PANAVIA V5 Try-in Paste. Pro léčbu zuba lze vybrat PANAVIA V5 Tooth Primer nebo CLEARFIL Universal Bond Quick. Cementová pasta je světlem vytvrzovaný, pryskyřičný materiál, který poskytuje barevnou stabilitu a je nepropustná pro záření nejméně tak jako 1mm hliník. Dodává se v ergonomické stříkačce Kuraray a dávkujeme se zahnutou aplikační kanylu (16G) do dutiny inleje nebo na onlej či laminátovou fazetu. Je dostupný ve 4 barevných odstínech: Universal (A2), Clear, Brown (A4) a White. Dále je podle normy ISO 4049 klasifikován jako materiál typu 2 a třídy 2 (skupina 1). Před cementováním lze přizpůsobení odstínu zkонтrolovat pastami PANAVIA V5 Try-in Pastes.

## II. INDIKACE

Cementování keramických a kompozitních inlejí, onlejí a laminátových fazet s tloušťkou menší než 2 mm.

## III. KONTRAINDIKACE

Pacienti s anamnézou citlivosti na monomerní metakryláty. Pacienti, kteří mají potvrzenou alergii na jakoukoli složku obsaženou v produktu, nebo pacienti, na které se nevtahuji uvedené indikace.

## IV. MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

- [1] Ústní sliznice může při kontaktu s produktem v důsledku koagulace proteinů zbělat. Je to obvykle přechodný jev, který během několika málo dní zmizí. Upozorněte pacienta, že má dátav při čištění zubů pozor, aby tuto oblast nedráždil.
- [2] K-ETCHANT Syringe (kyselina fosforečná) může v důsledku svého složení vyvolat zánět nebo erozi. Dbejte na to, aby se produkt nedostal do kontaktu s pokožkou a nezasáhl oči.

## V. NEKOMPATIBILITÄ

- [1] Na ochranu pulpy nebo při provizorním uzavření nepoužívejte žádné materiály obsahující eugenol, protože by eugenol mohl způsobit změny barvy a zpomalit vytvrzování.
- [2] Nepoužívejte žádná hemostatika obsahující železité sloučeniny, mohla by negativně ovlivnit adhezi a zbytkové železité ionty by mohly způsobit zbarvení na okraji zuba nebo okolní dásně.
- [3] Nepoužívejte k čištění kavit roztok peroxidu vodíku, mohl by snížit bondování k tvrdé zubovině.
- [4] Nepoužívejte k čištění kavit roztok chlornanu sodného, mohl by snížit bondování k tvrdé zubovině.

## VI. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### 1. Bezpečnostní opatření

1. Tento produkt obsahuje látky, které mohou vyvolat alergické reakce. U pacientů s potvrzenou citlivostí na monomery metakrylátu nebo jiné složky produkt nepoužívejte.
2. Pokud se u pacientů projeví reakce z přecitlivělosti, jako například vyrážka, ekzém, zánětlivé projevy, vředy, otoky, svědění nebo necitlivost, přestaňte produkt používat a poradte se s lékařem.
3. Aby nedošlo ke zvýšené citlivosti, zamezte přímému kontaktu s pokožkou a měkkými tkáněmi. Při používání produktu noste rukavice nebo použijte jiná vhodná bezpečnostní opatření.
4. Dbejte na to, aby se produkt nedostal do kontaktu s pokožkou a nezasáhl oči. Než začnete produkt používat, přikryjte pacientovi oči ručníkem pro případ, že by materiál náhodou vystříkl.
5. Pokud se produkt dostane do kontaktu s lidskou tkání, je nutno podniknout následující opatření:  
 <Pokud se produkt dostane do oka>  
 Okamžitě oko vypláchněte velkým množstvím vody a poradte se s lékařem.  
 <Pokud se produkt dostane do kontaktu s pokožkou nebo ústní sliznicí>  
 Oblast okamžitě otřete vatovým nebo mulovým tamponem smočeným v alkoholu a opláchněte velkým množstvím vody.
6. Dávejte pozor, aby pacient nedopatřením produkt nespolkl.
7. Nepoužívejte aplikační štěteček, kanylu aplikátoru (16G) a

aplikaci kanylu opakováně.

Nepoužívejte kapalinu vytlačenou z lahvičky / kapalinu z míchací misky a aplikaci štěteček a kanylu u různých pacientů, aby nedošlo ke křížové kontaminaci. Štěteček a kanylu jsou určeny k jednorázovému použití. Po použití je zlikvidujte.

8. Abyste při bondingu předešli problémům, kavitu dostatečně vycistěte. Pokud je adhezní plocha znečištěna slinami nebo krví, důkladně ji omýjte a osušte. Pro optimální chování adheze doporučujeme používat KATANA Cleaner. Poté znova naneste primer nebo bondovací přípravek.
9. Tento produkt obsahuje fluorid ytterbítý (méně než 15 %). Použití u dětí mladších 6 let může vést k potenciálnímu riziku fluorózy.
10. Zlikvidujte tento produkt jako lékařský odpad, abyste předešli infekci. Aby nedošlo ke zranění, nasadte na jehlu před likvidací uzávěr.
11. Produkt je nutno používat pouze pro výplň o tloušťce do 2,0 mm a o dostatečné průsvitnosti. Keramika z oxidů kovů (např. oxid zirkoničitý) by se neměla používat, protože nemusí mít dostatečnou průsvitnost. Ovšem oxid zirkoničitý našich produktů s vysokou průsvitností (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) lze používat při tloušťce do 1,2 mm. KATANA Zirconia YML lze používat při tloušťce méně než 1,2 pouze pro laminátové fazety.

### 2. Preventivní bezpečnostní opatření při použití a zpracování [Obecná bezpečnostní opatření]

1. Produkt se smí používat pouze pro ty účely, které jsou uvedeny v části [II. INDIKACE].
2. S produktem smějí pracovat výhradně oprávnění zubní lékaři.
3. Nepoužívejte produkt jako provizorní cement. Tento materiál je určen k trvalé cementaci.
4. Amalgám nebo jiné podložkové materiály, které zůstanou v kavité, zabraňují přístupu světla a vytvrzování produktu. Při přípravě kavity podložkový materiál zcela odstraňte.
5. V kavitách v blízkosti pulpy nebo při náhodném obnažení pulpy používejte na pulpu překrývací prostředek.
6. K zamezení znečištění a omezení vlhkosti používejte kofferdam.
7. Při použití docasného materiálu obsahujících tanin nebo oxid hořčatnatý je zcela odstraňte, aby nedošlo ke změně barvy.
8. Při použití hemostatika obsahujících chlorid hlinitý jejich množství minimalizujte a dbejte na to, aby se materiál nedostal do kontaktu s adhezní plochou. Jinak by se mohla snížit přilnavost k tvrdé zubovině.
9. Nepoužívejte hemostatika obsahující síran železitý. Síran železitý může způsobit změnu barvy a snížit přilnavost k tvrdé zubovině.
10. Nemíchejte produkt s jinými materiály. Smíchané materiály by mohly vést ke změně fyzikálních vlastností včetně možného negativního ovlivnění výsledků.
11. V rámci prevence vzniku přecitlivělosti v důsledku kontaktu s monomery metakrylátu či jinými složkami produktu používejte rukavice nebo přijměte jiná vhodná ochranná opatření.
12. Lahvičky na kapaliny je nutno okamžitě po použití pevně uzavřít, aby se snížilo odpařování volatilního rozpouštědla.
13. Pokud jsou nádoby a/nebo nástroje používané s tímto produktem poškozené, dejte pozor, abyste se neporanili, a okamžitě je přestaňte používat.

### [PANAVIA Veneer LC Paste]

1. Dbejte na to, aby produkt nebyl zbytečně vystaven přímému slunečnímu záření nebo OP světlu. Přípravek Paste obsahuje vysoko fotoreaktivní katalyzátor pro světelné vytvrzování. Během cementování přizpůsobte úhel a/nebo vzdálenost OP lampy tak, aby se intenzita světla vnikajícího do ústní dutiny snížila a předešlo se tak předčasně polymerizaci pasty.
2. Přebytečný cement lze odstranit po pulzním vytvrzování světlem po dobu 1 sekundy. Při odstraňování přebytečného cementu přidržujte náhradu pevně na místě, aby se nezvedla, protože část cementu nemusí být ještě dokonale vytvrzená.
3. Při nasazování kanyly aplikátoru (16G) ji otočte doprava a pevně zaaretujte. Dbejte přitom na to, aby se žádná pasta nedostala na spoj mezi kanylu aplikátoru (16G) a stříkačkou. Při nasazování kanyly aplikátoru navíc zajistěte, aby na spoj se stříkačkou nezůstaly žádné zbytky pasty. V opačném případě by mohla kanya (16G) odpadnout.
4. Vyždímáním mulového tamponu namočeného v alkoholu odstraňte přebytečný alkohol a pak jím otřete zbyvající pastu, která zůstala na kanyle aplikátoru (16G) nebo na spojení se stříkačkou. Při přílišném množství alkoholu na mulovém tamponu může alkohol proniknout do kanyly a způsobit zředění pasty. V takových případech může dojít ke změně fyzikálních vlastností včetně možného negativního ovlivnění výsledků.

- Trysku otočte směrem nahoru a pomalu tlačte píst (vně úst pacienta), dokud pasta nepronikne do trysky, aby se z trysky aplikacní kanyly (16G) vytlačil vzduch a nedošlo ke smíchání vzduchových bublin s pastou.
- Po odměření pasty stříkačku co nejdříve bezpečně uzavřete víckem, aby se předešlo ztvrdnutí pasty působením okolního světla a aby do stříkačky nepronikla žádná cizí hmota.

#### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

- Použití přípravku Try-in Paste by mělo být omezeno na kontrolu odpovídajícího odstínu PANAVIA V5 Paste nebo PANAVIA Veneer LC Paste.
- Přípravek Try-in Paste se nevytvruje. Nepoužívejte jej k cementování náhrad.
- Na hrotu stříkačky s přípravkem Try-in Paste se může objevit průhledná tekutina. Pokud se průhledná tekutina objeví, je třeba ji oddělit a zlikvidovat, protože by mohla ovlivnit porovnávání odstínů.
- Posuzování odstínů za použití Try-in Paste by se mělo provádět při stejně průměrné tloušťce Try-in Paste, jako má vytvrzený cement.
- Po použití důkladně omyjte Try-in Paste z povrchu náhrady a zuba vodou, aby nedošlo k narušení adheze.

#### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

- Produkt použijte do 5 minut po vytlačení z aplikátoru.
- Používejte pouze s přípravkem PANAVIA V5 Paste nebo PANAVIA Veneer LC Paste.
- Pokud je ošetřovaný povrch znečištěný, omyjte ho vodou a osušte nebo ho vyčistěte alkoholem nebo přípravkem KATANA Cleaner a opět ošetřete tímto primerem.

#### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

- Použijte okamžitě po nadávkování. Obsahuje těkavý etanol. Jak se rozpouštědlo odpařuje, viskozita narůstá a aplikace přípravku může být obtížná.
- Cementování provedte co nejdříve po ošetření povrchu náhrady tímto primerem.
- Pokud je předběžně ošetřovaný / ošetřovaný povrch znečištěn slinami nebo krví, omyjte jej vodou, osušte, vyčistěte přípravkem K-ETCHANT Syringe nebo KATANA Cleaner a poté jej znova ošetřete tímto primerem.

#### [K-ETCHANT Syringe (kyselina fosforečná)]

- Dbejte, aby nedošlo ke kontaminaci ošetřeného povrchu slinami nebo krví. Pokud je ošetřovaný povrch kontaminován, ošetřete jej znova.
- Potísněte produkt oděv, smyjte ho vodou.
- Po každém použití sejměte aplikáční kanylu ze stříkačky a na stříkačku ihned pevně nasadte ochranný uzávěr...4. Při použití přípravku Tooth Primer může leptání vitálního dentinu vést k pooperační citlivosti.

#### [Polymerizační přístroj]

- Používejte jej v souladu s návodem k použití pro daný polymerizační přístroj.
- Nedívejte se přímo do světelného zdroje. Doporučujeme ochranné brýle.
- Nízká intenzita světla způsobuje špatnou přilnavost. Zkontrolujte provozní dobu lampy a případně vyčistěte výstupní otvor polymerizační lampy. Doporučujeme intenzitu světla polymerizačního přístroje pravidelně vhodným měřicím přístrojem kontrolovat.
- Světlo má z polymerizačního přístroje vystupovat co nejblíže ploše s pryskyřicí a kolmo na ni. Při polymerizaci velké cementové plochy doporučujeme rozdělit ji na více částí a každou část polymerizovat zvlášť.
- Před použitím produktu zkontrolujte podmínky, které jsou pro vytvrzení směsi past potřebné, a dodržujte doby polymerizace uvedené v tomto návodu.

#### 3. Bezpečnostní opatření při skladování

- Použijte produkt před uplynutím data expirace uvedeného na obalu.
- Produkt s výjimkou přípravků PANAVIA V5 Try-in Paste a K-ETCHANT Syringe se musí skladovat při (2–8 °C / 36–46 °F), když se nepoužívá. PANAVIA V5 Try-in Paste a K-ETCHANT Syringe by se mely skladovat při (2–25 °C / 36–77 °F). Všechny komponenty skladované v chladničce je třeba 15 minut nechat při pokojové teplotě temperovat, aby opět získaly svou normální viskozitu a vlastnosti vytvrzování.
- Produkt je nutno chránit před působením extrémního tepla, přímým slunečním zářením nebo plameny.
- Produkt je nutno uchovávat tak, aby k němu měli přístup pouze oprávnění zubní lékaři a zubní technici.

#### VII. SOUČÁSTI

Údaje o obsahu a množství najdete na obalu.

<Hlavní složky>

- PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White  
Silanizované sférické silikátové plnivo,uretanový dimetakrylát (UDMA),fluorid ytterbitý, triethylenglykol dimetakrylát, hydrofilní alifatický dimetakrylát, monomer z hydrofilního amidu, akcelerátory,dl-kafrchinon, pigmenty

Celkové množství anorganických plniv činí přibližně 47 obj. %. Velikost částic anorganických plniv se pohybuje v rozmezí od 0,05 μm do 8 μm.

- PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White

glycerol,silanizovaná koloidní silika,silanizovaná silika,koloidní silika,pigmenty

- PANAVIA V5 Tooth Primer

10-metakryloyloxydecyl dihydrogenfosforečnan (MDP),2-hydroxyetylmetakrylát,hydrofilní alifatický dimetakrylát, akcelerátory,voda

- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

3-metakryloxypropyl trimetoxysilan,10-metakryloyloxydecyl dihydrogenfosforečnan (MDP), ethanol

- K-ETCHANT Syringe

kyselina fosforečná,voda,koloidní silika,pigment

- Příslušenství

Applicator tip (16G) (For Paste) (Kanya aplikátoru (16G) (pro Paste))  
Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (Aplikační kanya (E) (pro K-ETCHANT Syringe))  
Applicator brush (fine <silver>) (Aplikační štěteček (jemný <stříbrný>))  
Mixing dish (Míchací miska)

#### VIII. KLINICKÉ POSTUPY

##### 1. Čištění preparovaného zuba (zub, kompozitní pryskyřice)

Z preparovaného zuba odstraňte běžným způsobem provizorní materiály; kavitu vyčistěte a přitom udržujte v suchu.

##### [POZNÁMKA]

KATANA Cleaner je k dispozici pro čištění preparovaného zuba, když dojde ke kontaminaci. Nanášejte 10 sekund vtírání, pak oplachujte vodou, dokud nezmizí barva, a nechte vyschnout.

##### 2. Zkušební nasazení a úprava náhrady

- Protetickou náhradu podle potřeby upravte a zkontrolujte, zda dobře sedí na preparovaném zuba.
- Pokud je to nutné, aplikujte na cementovaný povrch náhrady vybraný odstín Try-in Paste a zkusme nasadte náhradu na preparovaný zuba. Přebytečnou Try-in Paste odstraňte z okrajů kartáčkem. Odstíny Try-in Paste odpovídají odstínům vytvrzené cementové pasty.  
Zkontrolujte, zda vybraný odstín využívá a poté sejměte náhradu. Vodou důkladně vymyjte Try-in Paste z vnitřního povrchu náhrady a z preparovaného povrchu zuba.

##### 3. Příprava povrchu protetické náhrady

Postupujte podle návodu k použití materiálu na zubní náhradu. Pokud žádné specifické pokyny nejsou, doporučujeme při aplikaci CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS postupovat takto:

U přilnavých ploch z keramiky na bázi oxidu křemičitého (např. běžný porcelán, lithium disilikát), hybridní keramiky nebo kompozitní pryskyřice:

V závislosti na typu náhrady lze použít buď ošetření kyselinou nebo otruskáním:

Ošetření kyselinou (např. běžný porcelán, lithium disilikát):

- Naleptejte přilnavou plochu roztokem kyseliny fluorovodíkové v souladu s návodem k použití roztoču.

- Opláchněte přilnavou plochu vodou a osušte.

Otruskání (např. hybridní keramika, kompozitní pryskyřice):

- Přilnavou plochu zdrsněte otruskáním práškovým oxidem hlinitem (30–50 μm) za použití tlaku vzduchu 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–29 psi). Tlak vzduchu a velikost práškových částic je třeba přizpůsobit materiálu a tvaru protetické náhrady; dbejte na to, aby nedošlo k žádnému odprýskávání.

- (2) Očistěte náhradu v ultrazvukovém čisticím přístroji po dobu 2 minut.

#### [POZNÁMKA]

Pokud budou náhrady zkušebně nasazeny po ošetření kyselinou nebo otryskáním, naneste na 5 sekund přípravek K-ETCHANT Syringe (kyselina fosforečná), nebo KATANA Cleaner na 10 sekund vtravým pohybem, pak oplachujte vodou, dokud barva nezmizí a náhrady vysušte, abyste odstranili znečišťující látky.

U přílnavých ploch z keramiky z oxidů kovů (např. KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML):

- (1) Přílnavou plochu zdrsněte otryskáním práškovým oxidem hlinitým (30–50 µm) za použití tlaku vzduchu 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–58 psi). Tlak vzduchu a velikost práškových částic je třeba přizpůsobit materiálu a tvaru protetické náhrady; dbejte na to, aby nedošlo k žádnému odprýskávání.
- (2) Očistěte náhradu 2minutovým působením ultrazvukového čisticího přístroje a nakonec osušte v proudu vzduchu.

#### [POZNÁMKA]

Pokud budou náhrady zkušebně nasazeny po ošetření kyselinou nebo otryskáním, naneste na 10 sekund přípravek KATANA Cleaner vtravým pohybem, pak oplachujte vodou, dokud barva nezmizí a náhrady vysušte, abyste odstranili znečišťující látky.

#### 4. Aplikace přípravku CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na protetickou náhradu

Naneste primer na přílnavou plochu náhrady pomocí aplikáčního štětečku. Po aplikaci dostatečně vysušte celou přílnavou plochu jemným proudem vzduchu bez obsahu oleje.

#### 5. Úprava preparovaného zuba

Vyberte buď, PANAVIA V5 Tooth Primer nebo CLEARFIL Universal Bond Quick.

#### [POZNÁMKA]

KATANA Cleaner je k dispozici pro čištění preparovaného zuba, když dojde ke kontaminaci. Nanášejte 10 sekund vtránním, pak oplachujte vodou, dokud barva nezmizí a nechete vyschnout.

#### Pro PANAVIA V5 Tooth primer

- (1) Pokud je přílnavou plochou neobroušená sklovina nebo pokud cementujete adhezivní můstek nebo laminátovou fazetu, aplikujte kyselinu fosforečnou (K-ETCHANT Syringe) pouze na povrch skloviny a nechte jej 10 sekund působit; poté opláchněte a usušte.
- (2) Naneste Tooth Primer na celý preparovaný povrch zuba pomocí aplikáčního štětečku a ponechte jej 20 sekund působit. Dbejte na to, aby ošetřované plochy nepřišly do styku se slinami nebo exsudátem.
- (3) Důkladně vysušte celou přílnavou plochu jemným proudem vzduchu bez obsahu oleje. Použijte vakuumovou savku, aby se Tooth Primer nerozstříkval.

#### Pro CLEARFIL Universal Bond Quick

- (1) Před nanesením bondu vyberte jeden ze tří leptacích postupů. Pokud přílnavou plochu představuje neobroušená sklovina nebo pokud cementujete adhezivní můstek nebo laminátovou fazetu, vyžaduje to aplikaci kyseliny fosforečné (K-ETCHANT Syringe) pouze na povrch skloviny <(1)-b nebo (1)-c>.

##### (1)-a. Postup Self-etching

Přejděte k bodu (2) bez leptání přípravkem K-ETCHANT Syringe.

##### (1)-b. Selektivní postupy leptání skloviny

Naneste leptací gel K-ETCHANT Syringe na neobroušenou a/nebo obroušenou sklovину. Nechte 10 sekund působit, nakonec opláchněte a osušte.

##### (1)-c. Postup Total-etching

Naneste leptací gel K-ETCHANT Syringe na celou kavitu (sklovinu a dentinu), nechte 10 sekund působit, nakonec opláchněte a osušte.

- (2) Nadávkujte potřebné množství přípravku BOND bezprostředně před nanesením do jamky dávkovací podložky.

- (3) Naneste přípravek BOND na celou preparaci aplikáčním štětečkem vtravým pohybem. Není nutná žádná čekací doba. Dávejte pozor, aby ošetřované povrchy nepřišly do styku se slinami nebo exsudátem.

- (4) Důkladně celou adhezní plochu osušte jemným ofukováním proudem vzduchu po dobu nejméně 5 sekund, dokud se BOND neprestane pohybovat. Aby se přípravek BOND nerozstříkval, použijte vakuumovou savku.

- (5) Při cementování laminátových fazet není zapotřebí vytvrzovat světlem přípravek BOND před usazením laminátových fazet. Po usazení laminátových fazet je zapotřebí provést vytvrzování cementem PANAVIA Veneer LC Paste. Při cementování inlejí

nebo onlejí je třeba přípravek BOND vytvrzovat světlem před usazením náhrady. Dodržujte dobu vytvrzování podle následující tabulky 1:

Tabulka 1: Doba vytvrzování světlem z jednotlivých světelných zdrojů

Druh světelného zdroje (intenzita světla)	Doba vytvrzování
MODRÁ LED vysoké intenzity* (přes 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 sekund
MODRÁ LED* (800–1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sekund
Halogenová žárovka (přes 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sekund

Učinná oblast vlnových délek polymerizačního přístroje se musí nacházet v rozmezí 400–515 nm.

\*Maximum emisního spektra: 450–480 nm.

#### 6. Příprava stříkačky cementové pasty

Vyberte vhodný odstín a sejměte uzávér z vybrané stříkačky a bezpečně připojte kanylu aplikátoru (16G).

Proti znečištění slinami nebo krví přikryjte celou injekční stříkačku jednorázovým obalem (např. polyetylénovým sáčkem).

Injekční stříkačku před použitím a po něm dezinfikujte otřením obvazovou vatou s alkoholem.

#### 7. Cementování protetické náhrady

- (1) Naneste pastu na celou adhezní plochu protetické náhrady nebo na celý preparovaný zub.

- (2) Nasadte protetickou náhradu na preparovaný zub.

#### 8. Odstranění přebytečného cementu

Případný přebytečný cement odstraňte jednou z níže uvedených metod. Během odstraňování přebytečného cementu držte náhradu na místě.

##### Technika čištění bodového vytvrzení:

Přebytečný cement nechte 1 sekundu vytvrzovat světlem v různých bodech ve vzdálenosti 10–15 mm. Protetickou náhradu přidržte na místě a pulzně vytvrzený přebytečný cement odstraňte stomatologickým nástrojem. Doporučujeme nejprve si dobu vytvrzování přebytečného cementu vyzkoušet tak, že světlem vytvrzdíte malé množství pasty na míchací destičce.

##### Technika vlnkového čištění:

Veškerý přebytečný cement na okrajích můžete odstranit malým štětečkem, pěnovou peletou, dentální nití nebo stomatologickou sondou.

[Při vytvrzování okrajů náhrady můžete s výhodou tyto okraje zakrýt ochranným gellem (např. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II), aby se zamezilo tvorbě kyslíkové inhibiční vrstvy. Dodržujte návod k použití.]

#### 9. Konečné vytvrzení

Celý povrch a okraje protetické náhrady, které mají tloušťku do 2,0 mm a mají dostatečnou průsvitnost, vytvrzuje světlem. Pokud je oblast, kterou je nutno světlem vytvrdit, širší než průměr výstupního otvoru světla, rozdělte osvětlovací proces na více kroků.

Keramika z oxidů kovů (např. oxid zirkoničitý) by se neměla používat, protože nemusí mít dostatečnou průsvitnost. Ovšem oxid zirkoničitý našich produktů s vysokou průsvitností (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) lze používat při tloušťce do 1,2 mm. Dodržujte dobu vytvrzování podle následující tabulky 2:

KATANA Zirconia YML lze používat při tloušťce méně než 1,2 pouze pro laminátové fazety.

#### 10. Leštění okrajů

Vyleštěte okraje pomocí vhodných nástrojů pro leštění kompozitních pryskyřic.

#### [ZÁRUKA]

Pokud bude mít kterýkoliv produkt prokazatelnou vadu nebo závadu, společnost Kuraray Noritake Dental Inc. jej vymění.

Společnost Kuraray Noritake Dental Inc. nepřejímá odpovědnost za žádné přímé, následné nebo speciální ztráty či škody, které by byly důsledkem aplikace nebo použití produktu příp. nemožnosti produkt používat. Je věcí uživatele, aby si před použitím produktu ověřil jeho vhodnost pro zamýšlený účel, a uživatel nese veškerá s tím spojená rizika a odpovědnost.

#### [POZNÁMKA]

Dojde-li k vážné příhodě, kterou lze přisoudit tomuto produktu, nahlaste ji dálé uvedenému zmocněnému zástupci výrobce a dozorcí úřadům v zemi, ve které uživatel/pacient žije.

#### [POZNÁMKA]

„PANAVIA“, „CLEARFIL“ a „OXYGUARD“ jsou ochranné známky společnosti KURARAY CO., LTD.

„KATANA“ je ochranná značka firmy NORITAKE CO., LIMITED.

Tabulka 2: Doba vytvrzování světlem každého typu náhrady

Typ a odstín náhrady	Maximální tloušťka náhrady	Typ vytvrzovací lampy (intenzita světla)		
		MODRÁ LED vysoké intenzity ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	MODRÁ LED (1000~1400 $\text{mW/cm}^2$ )	Halogenová lampa ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )
<b>laminátová fazeta</b>		Doba vytvrzování		
Keramika na bázi oxidu křemičitého (např. běžný porcelán, lithium disilikát)	BL odstíny, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	10 sekund	20 sekund
	Ostatní odstíny		20 sekund	
Hybridní keramika, kompozitní pryskyřice	Všechny odstíny	1,2 mm	Třikrát 3 sekundy nebo dvakrát 5 sekund	20 sekund
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML				
<b>Inleje, onleje</b>		Doba vytvrzování		
Keramika na bázi oxidu křemičitého, hybridní keramika, kompozitní pryskyřice	Všechny odstíny	2,0 mm	Třikrát 3 sekundy nebo dvakrát 5 sekund	10 sekund
		1,2 mm		
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML				

Odstín a hloubka vytvrzení	Universal (A2), Clear, Brown (A4)	1,5 mm
	White	1,0 mm

# PANAVIA<sup>TM</sup> Veneer LC



2°C /  
36°F

8°C /  
46°F  
CE  
0197

## I. ÚVOD

PANAVIA Veneer LC je svetlom tuhnúci adhézny systém živíceného cementu. Pozostáva z nasledujúcich zložiek: PANAVIA Veneer LC Paste (svetlom tuhnúca cementová pasta), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (silánový, zirkónový a kovový primer), K-ETCHANT Syringe (kyselina fosforečná) a PANAVIA V5 Try-in Paste. Na liečbu zuba sa môžu zvoliť buď PANAVIA V5 Tooth Primer, alebo CLEARFIL Universal Bond Quick.

Cementová pasta je svetlom tuhnúci materiál na báze živice, ktorý poskytuje farebnú stálosť a nepriepustnosť žiarenia je rovnaká alebo väčšia ako 1 mm vrstvy hliníka. Dodáva sa v ergonomickej injekčnej striekačke Kuraray a podáva sa cez zahnutý hrot aplikátora (16G) do inlejovej dutiny alebo na onlejovú alebo laminátovú fazetu. Je dostupná v 4 odtieňoch: Universal (A2), Clear, Brown (A4) a White. Podľa normy ISO 4049 je klasifikovaný ako materiál typu 2 a triedy 2 (skupina 1). Prispôsobenie odtieňa je možné skontrolovať pred cementovaním pomocou pasty PANAVIA V5 Try-in Pastes.

## II. INDIKÁCIE

Pripravenie keramických a kompozitných inlejí, onlejí a laminátových faziet s hrúbkou menšou ako 2 mm

## III. KONTRAINDIKÁCIE

Pacienti s precitlivenosťou na metakrylátové monomery v anamnéze. Pacienti, ktorí vedia, že sú alergickí na niektorú z zložiek obsiahnutých v tomto produkte.

## IV. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

- [1] Ked' sa sliznica v ústach dostane do styku s výrobkom, môže sa zmeniť na belavú, a to v dôsledku koagulácie bielkovín. Je to obvykle prechodný jav, ktorý za niekoľko dní vymizne. Poučte pacienta, aby sa pri čistení zubov kefkou vyhol dráždeniu postihnutej oblasti.
- [2] K-ETCHANT Syringe (kyselina fosforečná) môže svojím chemickým zložením vyvolať zápal alebo eróziu. Buďte opatrní, aby ste zamedzili styku výrobku s kožou alebo jeho vniknutiu do oka.

## V. NEZLÚČITEĽNOSTI

- [1] Na ochranu zubnej drene alebo dočasné pečatenie nepoužívajte materiály obsahujúce eugenol, nakoľko eugenol môže spôsobiť zmenu sfarbenia a môže spomalniť proces tuhnutia.
- [2] Nepoužívajte hemostatické prostriedky obsahujúce železití zlúčeniny, pretože tieto materiály môžu zhoršiť príhľavosť a môžu spôsobiť zmenu farby okraja zubov alebo okolitých dásien v dôsledku zvyšných železitých iónov.
- [3] Nepoužívajte roztok peroxidu vodíka na čistenie kavít, lebo to môže oslabiť silu spojenia so štruktúrou zuba.
- [4] Nepoužívajte roztok chlóru sodného, lebo to môže oslabiť si spojenia so štruktúrou zuba.

## VI. PREDBEŽNÉ OPATRENIA

### 1. Bezpečnostné opatrenia

1. Tento výrobok obsahuje látky, ktoré môžu zapríčiňať alergické reakcie. Vyhnite sa používaniu tohto výrobku u pacientov so známymi alergiami na metakrylátové monomery alebo ktorékolvek iné zložky.
2. Ak pacient preukáže reakciu z precitlivenosti, ako je vyrážka, ekzém, znaky zápalu, vred, opuch, svrbenie alebo znečitlivenie, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekársku pomoc.
3. Vyhnite sa priamemu styku s kožou a/alebo mäkkým tkanivom, aby ste predišli precitlivenosti. Pri používaní tohto výrobku nosť rukavice a prijmite vhodné predbežné opatrenia.
4. Buďte opatrní, aby ste zamedzili styku výrobku s kožou alebo jeho vniknutiu do oka. Skôr, ako tento výrobok použijete, zakryte pacientove oči uterákom alebo bezpečnostnými okuliarmi, aby ste ich chránili v prípade vyšlechnutia materiálu.
5. Ak sa tento výrobok dostane do styku s tkanivami ľudského tela, vykonajte nasledujúce úkony:

<Ak sa tento výrobok dostane do oka>

Oko okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a poraďte sa s lekárom.

<Ak sa tento výrobok dostane do styku s pokožkou alebo ústnej sliznicou>

Zasiahnutú oblasť okamžite utrite vatovým alebo gázovým tampónom navlhčeným v alkohole a opláchnite výdatným množstvom vody.

6. Budte opatrní, aby ste zamedzili náhodnému prehltnutiu tohto výrobku pacientom.
7. Nepoužívajte opakovane aplikáčnu kefkú, hrot aplikátora (16G) a hrot ihly.

Aby ste predišli krízovým kontamináciám, vyhnite sa použitiu dávkovanej tekutiny/tekutiny a použitiu kefky a hrotu u rôznych pacientov. Kefka a hrot sú určené na jednorazové použitie a musia sa po použití zlikvidovať.

8. Kavitu dostatočne vyčistite, aby ste predišli slabému tmeleniu. Ak je príľahvý povrch znečistený slinami alebo krvou, dôkladne ho umyte a osušte. Odporúčame použitie prípravku KATANA Cleaner, aby sa dosiahla optimálna príhľavosť. Potom znova aplikujte primer alebo spájacie činidlo.

9. Tento výrobok obsahuje trifluorid ytterbitý (menej ako 15 %). Použitie u detí mladších ako 6 rokov môže byť spojené s rizikom fluorózy.

10. Produkt odstraňujte ako zdravotnícky odpad, aby sa predišlo infekciám. Hrot sa musí po zakrytí hrotu ihly zlikvidovať, aby sa zamedzilo zraneniu.

11. Produkt by sa mal používať iba na náhrady, ktoré majú hrúbku menšiu ako 2,0 mm a sú dostatočne priesvitné. Keramika z oxidu kovu (napr. oxid zirkoničity) by sa nemala používať, pretože môže byť nedostatočne priesvitná. Avšak oxid zirkoničity v našich výrobkoch s vysokou priesvitnosťou (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) sa môže použiť v tenšej vrstve ako 1,2 mm. KATANA Zirconia YML sa môže použiť len s hrúbkou tenšou ako 1,2 mm ako laminátové glazúry.

## 2. Predbežné opatrenia pri manipulácii a spracovaní

### [Obvyklé predbežné opatrenia]

1. Výrobok sa nesmie použiť na žiadnen iný účel, než je uvedený v časti [II. INDIKÁCIE].
2. Použitie tohto výrobku je obmedzené na oprávnených zubných lekárov.
3. Tento výrobok nepoužívajte ako provizórny cement. Tento materiál je určený na použitie ako trvalý cement.
4. Amalgám alebo iný výplňový materiál, ktorý ostane v kavite, bude prekázať prechodu svetla a polymerizáciu výrobku. Pri príprave kavy odstráňte všetky výstelkové materiály.
5. V kavite nachádzajúcej sa v blízkosti drene alebo v prípade náhodného vystavenia drene použite prostriedok prekrývajúci dreň.
6. Použite kofferdam, aby ste zabránili kontaminácii a kontrolovali vlhkosť.
7. Pri používaní dočasných materiálov, ktoré obsahujú tanín alebo horčík, odstráňte ich bezo zbytku, aby ste zabránili zmene farby.
8. Ak používate hemostatické činidlá obsahujúce chlorid hlinity, minimalizujte ich množstvo a dávajte pozor, aby ste zabránili styku so susedným povrchom. Ak tak neurobíte, mohlo by to oslabiť pevnosť spojenia so zubnou štruktúrou.
9. Nepoužívajte hemostatické činidlá obsahujúce síran železitý. Síran železitý môže spôsobiť zafarbenie a oslabiť pevnosť spojenia so štruktúrou zuba.
10. Nemiešajte tento výrobok s inými materiálmi. Zmiešané materiály môžu spôsobiť zmenu ich fyzikálnych vlastností vrátane možného zníženia očakávaných výsledkov.
11. Noste rukavice alebo vykonajte iné vhodné ochranné opatrenia, aby ste predišli vzniku precitlivenosti, ktorá môže vyplynúť zo styku s metakrylátovými monomerami alebo inými zložkami tohto výrobku.
12. Fláše s tekutinami by sa mali tesne uzavrieť ihneď po použití, aby sa znížilo vyparovanie prchavého rozpúšťadla.
13. Ak sú nádobky a/alebo nástroje určené pre tento výrobok poškodené, chráňte sa pred nebezpečenstvom a okamžite ich prestaňte používať.

### **[PANAVIA Veneer LC Paste]**

1. Dávajte pozor, aby ste zabránili zbytočnému vystaveniu priamemu slnečnému svetlu alebo prevádzkovým svetlám. Paste obsahuje katalyzátor tvrdnutia svetlom, ktorý je vysoko fotoreaktívny. Počas nacementovania upravte uhol a/alebo vzdialenosť dentálneho svetla, a znížte tak intenzitu svetla vstupujúceho do ústnej dutiny, aby sa zabránilo predčasnej polymerizácii pasty.

- Prebytočný cement sa môže odstrániť po veľmi krátkom počiatokom vytvrdnutí svetlom po dobu 1 sekundy. Pri odstránení prebytočného cementu podržte výplň na mieste, aby ste predišli možnosti zdvihnutia výplne, pretože by tu mohol byť nejaký nedostatočne stuhnutý živčiný cement.
- Pri nasadzovaní hrotu aplikátora (16G) otocťe hrot v smere hodinových ručičiek a bezpečne ho priepevnite, čím zabráňte úniku pasty cez miesto spojenia špičky hrotu aplikátora (16G) a striekačky. Okrem toho sa pri príprávaní hrotu presvedčte, že na spojke injekčnej striekačky nie je žiadna zvyšná pasta, ktorá by mohla spôsobiť vypadnutie hrotu aplikátora (16G).
- Skôr ako vankúšikom z gázy, ktorý ste navlhčili alkoholom, utrieť zvyšnú pastu prilepenú k hrotu aplikátora (16G) alebo na mieste spojenia s injekčnou striekačkou, vankúšik vyžmýkajte, aby ste odstránili prebytočný alkohol. Použitie nadmerného alkoholu vo vankúšiku z gázy môže spôsobiť penetráciu alkoholu do hrotu a zriediť pastu. V takýchto prípadoch to môže zapríčiniť zníženie fyzikálnych vlastností a nedosiahnutie očakávaných výsledkov.
- Ak chcete vytlačiť vzduch z hrotu aplikátora (16G) a zabrániť zmešaniu vzduchových bublín s pastou, nastavte trysku nahor a pomaly tlačte piest (smerom z pacientových úst), kým pasta nedosiahne trysku.
- Po nadávkovaní pasty sa musí injekčná striekačka čo najskôr pevne uzavrieť, aby sa zabránilo tuhnutiu pasty pod vplyvom obklupujúceho svetla a aby sa zabránilo vniknutiu cudzích látok do striekačky.

#### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

- Použitie pasty Try-in Paste by sa malo obmedziť na kontrolu zhody odtieňa s výrobkom PANAVIA V5 Paste alebo PANAVIA Veneer LC Paste.
- Prípravok Try-in Paste nie je stuhnutý. Nepoužívajte ho na cementové výplne.
- Na špičke striekačky Try-in Paste sa môže objaviť priebehadná kvapalina. Ak je táto priebehadná kvapalina prítomná, mala by sa vypustiť a zlikvidovať, pretože separovaná kvapalina môže ovplyvniť prispôsobenie odtieňa.
- Vyhodnotenie odtieňa pomocou Try-in Paste by sa malo vykonať použitím približnej rovnakej hrúbky prípravku Try-in Paste ako stvrdenutého cementu.
- Po použití dôkladne vypláchnite Try-in Paste z výplne a povrchu zubov vodou, aby sa zabránilo zlej príhľavosti.

#### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

- Tento výrobok použite v priebehu 5 minút po dávkovaní.
- Používajte len s pastou PANAVIA V5 Paste alebo PANAVIA Veneer LC Paste.
- Ak sa upravený povrch kontaminuje, umyte ho vodou a osušte, alebo ho očistite s alkoholom alebo s prípravkom KATANA Cleaner, a opäť ho ošetríte s týmto primérom.

#### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

- Použrite ihned po nadávkovaní. Obsahuje prchavý etanol. Keď sa rozpúšťadlo vyparí, zvýši sa viskozita a môže to spôsobiť ťažkosti pri aplikácii.
- Cementovanie vykonajte ihned po úprave povrchu náhrady týmto základným náterom.
- Ak sa predupravený/upravaný povrch kontaminuje slinami alebo krvou, umyte ho vodou, osušte, vyčistite prípravkami K-ETCHANT Syringe alebo KATANA Cleaner, a opäť ošetríte týmto základným náterom.

#### [K-ETCHANT Syringe (kyselina fosforečná)]

- Budte opatrní, aby ste ošetrovaný povrch nekontaminovali so slinami alebo krvou. Ak sa ošetrovaný povrch kontaminuje, ošetríte ho znovu.
- Ak výrobok príne k odevu, zmyte ho vodou.
- Po každom použití zložte špičku ihly zo striekačky a striekačku znova okamžite a pevne uzavrite.
- Pri použití základného náteru Tooth Primer môže leptanie živého dentínu spôsobiť pooperačnú citlivosť.

#### [Dentálna svetlom vytvrdzovacia jednotka]

- Používajte ju podľa návodu na použitie dentálnej svetlom vytvrdzovacej lampy.
- Nehľadte priamo do svetelného zdroja. Odporúča sa používať ochranné okuliare.
- Slabá intenzita svetla spôsobuje slabú lepivosť. Skontrolujte životnosť lampy a zakončenie svetlovodu dentálnej vytvrdzovacej lampy, či nie je kontaminované. Pomocou primeraného zariadenia na vyhodnocovanie svetla sa odporúča vo vhodných intervaloch kontrolovať intenzitu dentálneho vytvrdzovacieho svetla.

- Emitujúce zakončenie zubnej vytvrdzovacej lampy sa má držať čo najblížšie a kolmo k povrchu živice. Ak sa má svetlom vytvrdiť veľký živicový povrch, odporúča sa túto plochu rozdeliť na viacero častí a každú časť vytvrdzovať svetlom oddelenie.
- Pred použitím výrobku skontrolujte podmienky vyžadované pre tvrdnutie zmesi pást, pričom sa riadte dobou tvrdnutia svetlom uvedenou v tomto návode na použitie.

#### 3. Predbežné opatrenia pri skladovaní

- Výrobok sa musí použiť do uplynutia dátumu exspirácie uvedeného na obale.
- Keď sa výrobok okrem pasty PANAVIA V5 Try-in Paste a striekačky K-ETCHANT Syringe nepoužíva, musí sa skladovať (2 – 8°C / 36 – 46°F). PANAVIA V5 Try-in Paste a K-ETCHANT Syringe sa musia skladovať pri teplote (2 – 25°C / 36 – 77°F). Všetky zložky skladované v chladničke sa musia pred použitím nechať ohriatie na izbovú teplotu po dobu 15 minút, aby sa obnovila ich normálna viskozita a vytvrdzovacie vlastnosti.
- Výrobok musí byť chránený pred extrémnou horúčavou, priamym slnečným svetlom alebo plameňom.
- Výrobok sa musí skladovať na vhodnom mieste, kam majú prístup len Zubní lekári.

#### VII. ZLOŽKY

Pozrite si vonkajšiu stranu obalu kvôli obsahu a množstvu.  
<Hlavné prísady>

- PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White  
Silanizovaný sférický oxid kremičitý ako plnivo, uretán dimetakrylát (UDMA), fluorid ytterbitý, trietylénglykol dimetakrylát, hydrofilný alifatický dimetakrylát, hydrofilný monomér amidu, urýchľovače, dl-gáforchinon, pigmenty  
Celkové množstvo anorganických plnív je asi 47 obj. %. Veľkosť čiastočiek anorganických plnív siaha od 0,05 µm po 8 µm.
- PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, glycerol, silanovaný koloidný oxid kremičitý, silanovaný oxid kremičitý, koloidný oxid kremičitý, pigmenty
- PANAVIA V5 Tooth Primer  
10-metakryloyloxydecyl-dihydrogénfosfát (MDP), 2-hydroxyethyl metakrylát, hydrofilný alifatický dimetakrylát, urýchľovače, voda
- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS  
3-metakryloxypropyl trimetoxysilán, 10-metakryloyloxydecyl-dihydrogénfosfát (MDP), etanol
- K-ETCHANT Syringe  
kyselina fosforečná, voda, koloidný oxid kremičitý, pigment
- Príslušenstvo  
Applicator tip (16G) (For Paste) (hrot aplikátora (16G) (pre prípravok Paste))  
Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (hrot ihly (E) (pre K-ETCHANT Syringe))  
Applicator brush (fine <silver>) (aplikačná kefka (jemná <strieborná>))  
Mixing dish (miešacia miska)

#### VIII. KLINICKÉ POSTUPY

##### 1. Čistenie preparovaného zuba (zub, kompozitná živica)

Prechodné materiály z preparovaného zuba odstráňte obvyklým spôsobom, kavitu vyčistite pomocou kontroly vlhkosti.

##### [POZNÁMKA]

Ak sa vyskytne kontaminácia, pre očistenie preparovaného zuba je k dispozícii čistiaci prostriedok KATANA Cleaner. Naneste ho na 10 sekúnd trením a potom opláchnite vodou, až kým nezmizne farba, a osušte.

##### 2. Skúšobné nasadenie a prispôsobenie náhrady

- Skúšobné nasadenie protetickej náhrady pre kontrolu jej zhody s preparovaným zubom, ak je to potrebné.
- Ak je to potrebné, aplikujte zvolený odtieň Try-in Paste na cementačný povrch náhrady a skúste nasadiť náhradu na pripravený zub. Kefkou odstráňte z okrajov nadbytočnú pastu Try-in Paste. Odiene Try-in Paste zodpovedajú odtieňom stvrdennej cementovej pasty.

Skontrolujte odtieň, aby ste dosiahli čo najlepšie zladenie farieb a potom náhradu vyberte. Pomocou vody úplne vymyte Try-in Paste z vnútorného povrchu výplne a z povrchu preparovaného zuba.

### 3. Kondicionovanie povrchu protetickej náhrady

Pridržiavajte sa návodu na použitie výplňového materiálu. V prípade nedostatku konkrétnych pokynov odporúčame nasledujúci postup a aplikáciu výrobku CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

Ak je príľavý povrch keramický na báze oxudu kremičitého (napr. bežná keramika, disilikát lítia), hybridno-keramický alebo kompozitno-živicový:

Podľa typu výplne možno použiť opracovanie kyselinou alebo abráziou:

opracovanie kyselinou (napr. bežný porcelán, disilikát lítia):

(1) Príľavý povrch leptajte roztokom kyseliny fluorovodíkovej podľa návodu na použitie roztoku.

(2) Príľavý povrch očist'te vodou a osušte.

Opracovanie abráziou (napr. hybridná keramika, kompozitná živica):

(1) Príľavý povrch zdrsnite abráziou hliníkovým práškom (30 – 50 µm) s použitím tlaku vzduchu 0,1 – 0,2 MPa (1 – 2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15 – 29 psi). Tlak vzduchu a veľkosť častíc prášku by mali byť správne prispôsobené tak, aby vyhovovali materiálu a/alebo tvaru protetickej náhrady, pričom postupujeme opatrne, aby nedošlo k odštieplnutiu.

(2) Protetickú náhradu čist'te v ultrazvukovej čistiacej jednotke po dobu 2 minút.

#### [POZNÁMKA]

Ked' sa náhrady skúšajú po ošetrení kyselinou alebo tryskaním, aplikujte K-ETCHANT Syringe (kyselina fosforečná) na 5 sekúnd alebo čistiacim prostriedkom KATANA Cleaner na 10 sekúnd trením a potom opláchnite vodou, až kým nezmizne farba, a osušte náhrady, aby ste odstránili kontaminanty.

Ak príľavý povrch je keramika oxudu kova (KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML):

(1) Príľavý povrch zdrsnite abráziou hliníkovým práškom (30 – 50 µm) s použitím tlaku vzduchu 0,1 – 0,4 MPa (1 – 4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15 – 58 psi). Tlak vzduchu a veľkosť častíc prášku by mali byť správne prispôsobené tak, aby vyhovovali materiálu a/alebo tvaru protetickej náhrady, pričom postupujeme opatrne, aby nedošlo k odštieplnutiu.

(2) Protetickú náhradu čist'te v ultrazvukovej čistiacej jednotke po dobu 2 minút, po čom ju osušte prúdom vzduchu.

#### [POZNÁMKA]

Ked' sa náhrady skúšajú po ošetrení kyselinou alebo tryskaním, aplikujte čistiaci prostriedok KATANA Cleaner po dobu 10 sekúnd trením a potom opláchnite vodou, až kým nezmizne farba, a osušte náhrady, aby ste odstránili kontaminanty.

### 4. Aplikácia výrobku CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na protetickú náhradu

Pomocou aplikáčnej kefky naneste primer na príľavý povrch náhrady. Po aplikácii dôkladne osušte celý príľavý povrch dostatočným fúkaním mierneho prúdu vzduchu bez oleja.

### 5. Ošetrenie preparovaného zuba

Vyskúšajte buď PANAVIA V5 Tooth Primer alebo CLEARFIL Universal Bond Quick.

#### [POZNÁMKA]

Ak sa vyskytne kontaminácia, pre očistenie preparovaného zuba je k dispozícii čistiaci prostriedok KATANA Cleaner. Naneste ho na 10 sekúnd trením a potom opláchnite vodou, až kým nezmizne farba, a osušte.

#### Pre PANAVIA V5 Tooth Primer

- (1) Ak príľavý povrch je nebrúsená sklovina alebo pri cementovaní laminátových faziet aplikujte kyselinu fosforečnú (K-ETCHANT Syringe) len na sklovinový povrch a ponechajte ho na mieste po dobu 10 sekúnd, opláchnite a osušte.
- (2) Prípravok Tooth Primer naneste aplikáčnou kefkou na celý povrch preparovaného zuba a nechajte ho na mieste pôsobiť po dobu 20 sekúnd. Dávajte pozor, aby sa sliny alebo exsudáty nedostali do styku s ošetrovanými povrchmi.
- (3) Príľavý povrch dôkladne osušte dostatočným fúkaním mierneho prúdu vzduchu bez oleja. Použite vákuovú odsávačku, aby ste zabránili rozptýleniu kvapaliny Tooth Primer.

#### Pre CLEARFIL Universal Bond Quick

- (1) Pred aplikáciou lepidla si zvolte jeden z troch leptacích postupov. Ak príľavý povrch zahrnuje nebrúsená sklovina alebo pri cementovaní laminátových faziet stačí aplikovať kyselinu fosforečnú (K-ETCHANT Syringe) len na sklovinový povrch <(1)-b alebo (1)-c>.
  - (1)-a. Samoleptací postup Chodte nižšie (2) bez leptania striekačkou K-ETCHANT Syringe.
  - (1)-b. Postup selektívneho leptania skloviny Aplikujte K-ETCHANT Syringe na nebrúsenú a/alebo brúsenú sklovinu. Nechajte ju na mieste po dobu 10 sekúnd, potom ju opláchnite a osušte.
  - (1)-c. Celkový leptací postup Aplikujte K-ETCHANT Syringe na celú kavitu (sklovinu a dentín), nechajte ju pôsobiť po dobu 10 sekúnd, potom ju opláchnite a osušte.
- (2) Do jamky v miešacej miske pripravte bezprostredne pred aplikáciou potrebné množstvo prípravku BOND.
- (3) Trením s aplikáčnou kefkou aplikujte BOND na celý prípravok. Nepožaduje sa žiadna čakacia doba. Dávajte pozor, aby sa sliny alebo exsudát nedostali do styku s ošetrovanými povrchmi.
- (4) Vysušte dôkladne celú stenu kavity fúkaním mierneho vzduchu po dobu viac ako 5 sekúnd, až kým sa BOND stane nehybným. Použite vákuovú odsávačku, aby ste zabránili rozptýleniu prípravku BOND.
- (5) Pri cementovaní laminátových faziet nie je potrebné BOND pred usadzovaním laminátových faziet vytvrdzovať svetlom. Mal by byť ošetrený po usadení laminátových faziet prípravkom PANAVIA Veneer LC Paste. Ked' cementujete inleje alebo onleje, pred osadením náhrady musíte BOND vytvrdiť svetlom. Overte si dobu vytvrdzovania podľa nasledujúcej tabuľky 1:

Tabuľka 1: Svetlom vytvrdzovací čas každého svetelného zdroja

Typ svetelného zdroja (intenzita svetla)	Doba vytvrdnutia
MODRÁ LED dióda vysokej intenzity * (Viac ako 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 s
MODRÁ LED dióda * (800 – 1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s
Halogénová lampa (viac ako 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s

Efektívny rozsah vlnovej dĺžky každej dentalnej vytvrdzovacej lampy musí byť 400 – 515 nm.

\* Pík emisného spektra: 450 – 480 nm.

### 6. Príprava injekčnej striekačky cementovej pasty

Zvolte si vhodný odtieň a odstráňte uzáver vyberte striekačky a bezpečne nasadte hrot aplikátora (16G).

Celú injekčnú striekačku prikryte jednorazovou bariérou (napr. vreckom z plasty), aby ste predišli kontaminácii slinami a krvou. Injekčnú striekačku dezinfikujte utretím absorpčnou gázou navlhčenou v alkohole pred použitím ako aj po použití.

### 7. Nacementovanie protetickej náhrady

(1) Naneste pastu na celý príľavý povrch protetickej náhrady alebo celého preparovaného zuba.

(2) Protetickú náhradu nasadte na preparovaný zub.

### 8. Odstránenie nadbytočného cementu

Prebytočný cement odstráňte použitím jednej z nasledujúcich dvoch metód. Počas odstránenia prebytku držte náhradu na mieste.

#### Čistiacia technika vytuhnutia lepidla

Akýkoľvek nadbytočný cement vytvrdzuje svetlom vo viacerých bodoch 1 sekundu pri vzdialenosťi 10 – 15 mm. Pomocou dentalnej sondy a pridržujúc protetickú náhradu na mieste odstráňte lepidlom vytvrdený nadbytočný cement. Odporúča sa vopred stanoviť dobu vytvrdzovania prebytočného cementu svetlom tuhnúcou pastou na miešacej podložke.

#### Vlhká čistiacia technika:

Prebytočný cement ostávajúci na okrajoch sa dá odstrániť malou kefkou, penovou guličkou, zubnou hodvábnou niťou alebo zubnou sondou.

[Pre vytvrdzovanie okrajov náhrady je výhodné pokryť okraje ochranným gélom (napr. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II), aby sa zabránilo tvorbe vrstvy inhibície kyslíkom podľa návodu na použitie.]

### 9. Konečné vytvrdzovanie

Svetlom vytvrdte celý povrch a okraje protetickej náhrady, ktoré sú hrubé menej ako 2,0 mm a sú dostatočne priebehadné. Ak je oblasť, ktorú chcete vytvrdiť svetlom, širšia ako zakončenie emitujúceho priemer hrotu, rozdeľte proces vystavenia svetlu na niekoľko aplikácií.

Keramika z oxidu kovu (napr. oxid zirkoničitý) by sa nemala používať, pretože môže byť nedostatočne priesvitná. Avšak oxid zirkoničitý v našich výrobkoch s vysokou priesvitnosťou (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) sa môže použiť v tenšej vrstve ako 1,2 mm. Overte si dobu vytvrdzovania podľa nasledujúcej tabuľky 2:  
KATANA Zirconia YML sa môže použiť len s hrúbkou tenšou ako 1,2 mm ako laminátové glazúry.

#### **10. Leštenie okrajov**

Vyleštite okraje pomocou vhodných nástrojov pre leštenie kompozitných živíc.

#### [ZÁRUKA]

Kuraray Noritake Dental Inc. nahradí všetky preukázateľne chybné produkty. Kuraray Noritake Dental Inc. nepreberá nijaké ručenie za nepriame, priame alebo špeciálne straty alebo škody, ktoré vyplynú z aplikácie alebo použitia resp. nepovoleného použitia produktov. Používateľ musí pred nasadením produktov preveriť ich vhodnosť pre plánovaný účel použitia a nesie tak všetky s tým spojené riziká ručenia.

#### [POZNÁMKA]

Ak dôjde k závažnej poruche, ktorú je možné spájať s týmto produkтом, nahláste to nižšie uvedenému splnomocnenému zástupcovi výrobcu a dozorným úradom v krajinе, v ktorej má používateľ/patient svoje trvalé bydlisko.

#### [POZNÁMKA]

„PANAVIA“, „CLEARFIL“ a „OXYGUARD“ sú registrované obchodné značky spoločnosti KURARAY CO., LTD.  
„KATANA“ je registrovaná ochranná známka firmy NORITAKE CO., LIMITED.

Tabuľka 2 : Doba vytvrdzovania svetlom každého typu náhrady

Typ a odtieň náhrady	Maximálna hrúbka náhrady	Druh vytvrdzovacieho svetla (intenzita svetla)		
		MODRÁ LED dióda vysokej intenzity ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	MODRÁ LED dióda (1000~1400 $\text{mW/cm}^2$ )	Halogénová lampa ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )
<b>laminátová fazeta</b>		Doba tuhnutia		
Keramika na báze oxidu kremičitého (napr. bežná keramika, disilikát lítia)	BL odtiene, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	Tri razy na 3 s alebo dva razy na 5 s	10 s
	Iné odtiene			20 s
Hybridná keramika, kompozitná živica	Všetky odtiene	1,2 mm	Tri razy na 3 s alebo dva razy na 5 s	20 s
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML				
<b>Inleje, onleje</b>		Doba tuhnutia		
Keramika na báze oxidu kremičitého, hybridná keramika, kompozitná živica	Všetky odtiene	2,0 mm	Tri razy na 3 s alebo dva razy na 5 s	10 s
		1,2 mm		20 s
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML				

Odtieň a hĺbka tuhnutia	Universal (A2), Clear, Brown (A4)	1,5 mm
	White	1,0 mm



# PANAVIA™ Veneer LC



2°C/  
36°F

8°C/  
46°F



0197

## I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

PANAVIA Veneer LC е система с фотополимеризиращ адхезивен композитен цимент. Състои се от PANAVIA Veneer LC Paste (фотополимеризираща циментова паста), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (силан, праймер за цирконий и метал), шприца K-ETCHANT Syringe (фосфорна киселина), и пробна паста PANAVIA V5 Try-in Paste. Бондинг-агентът PANAVIA V5 Tooth Primer или зъбният праймер CLEARFIL Universal Bond Quick могат да бъдат избрани за зъболечение.

Циментовата паста е фотополимеризиращ материал на базата на композит, който осигурява стабилност на цвета и има рентгеноконтрастност, равна на или по-голяма от 1 mm алуминий. Предлага се в ергономичната шприца на Kuraray и се изгласка навън чрез ангулиран нараиник за нанасяне (16G) в кавитет за инлей или върху онлей или тънка (ламинатна) фасета. Предлага се в 4 цвята: Universal (A2), Clear, Brown (A4) и White. Материалът се класифицира като тип 2 и клас 2 (група 1) съгласно ISO 4049. С пробните пасти PANAVIA V5 Try-in Pastes може да се провери адаптирането на цвета.

## II. ПОКАЗАНИЯ

Циментиране на керамични и композитни инлеи, онлеи и тънки фасети (ламинати) с дебелина, по-малка от 2 mm.

## III. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Пациенти с анамнестични данни за свръхчувствителност към метакрилатни мономери. Пациенти с известна алергия към даден компонент, съдържащ се в настоящия продукт.

## IV. ВЪЗМОЖНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

- [1] Лигавицата на устната кухина може да побелее при контакт с продукта в резултат на коагулацията на протеин. Обикновено това е временно явление, което изчезва след няколко дни. Инструктирайте пациента да избяга раздразнение на засегнатия участък по време на миене на зъби.
- [2] K-ETCHANT Syringe (фосфорна киселина) може да причини възпаление или ерозия поради своя химичен състав. Подходете внимателно, за да предотвратите контакт на продукта с кожата или попадането му в очите.

## V. НЕСЪВМЕСТИМОСТИ

- [1] Не използвайте материали, съдържащи евгенол, за да защитите пулпата или за временно запечатване, тъй като евгенолът може да причини промени в цвета и да забави процеса на полимеризация.
- [2] Не използвайте хемостатици, съдържащи железни съединения, тъй като тези материали биха могли да влошат адхезията и да причинят промяна на цвета на границата между зъба и венеца или на околната гингива вследствие на остатъчни железни иони.
- [3] Не използвайте разтвор на водороден пероксид за почистване на кавитети, тъй като той може да влоши свързването към зъбната структура.
- [4] Не използвайте разтвор на натриев хипохлорит за почистване на кавитети, тъй като той може да влоши свързването към зъбната структура.

## VI. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

### 1. Предпазни мерки за безопасност

1. Настоящият продукт съдържа вещества, които могат да предизвикат алергични реакции. Избягвайте употреба на продукта при пациенти с известна алергия към метакрилатни мономери или други компоненти.
2. Ако пациентът проявява реакция на свръхчувствителност, като обрив, екзема, признания на възпаление, язви, оток, сърбеж или изтръпване, преустановете използването на продукта и потърсете медицинска помощ.
3. Избягвайте непосредствен контакт с кожата и/или меката тъкан, за да предотвратите появя на свръхчувствителност. Носете ръкавици или вземете подходящи предпазни мерки, когато използвате продукта.

4. Подходете внимателно, за да предотвратите контакт на продукта с кожата или попадането му в очите. Преди да използвате продукта, покрайте очите на пациента с кърпа или предпазни очила, за да ги защитите в случай на разпръскване на материал.

5. Ако продуктът попадне върху човешки тъкани, вземете следните мерки:

<Ако продуктът попадне в очите>

Незабавно промийте очите с обилно количество вода и се консултирайте с лекар.

<Ако продуктът попадне върху кожата или лигавицата на устната кухина>

Незабавно избършете участъка с напоен със спирт памучен тупфер или марлен тампон и изплакнете с обилно количество вода.

6. Подходете внимателно, за да предотвратите неволно погълдане на продукта от пациента.
7. Не използвайте повторно четката-апликатор, накрайника за нанасяне (16G) и накрайника-игла. За да предотвратите кръстосано замърсяване, не използвайте вече изтласкана течност/течност и един и същи четка-апликатор и накрайник за различни пациенти. Четката-апликатор и накрайникът са предназначени за еднократна употреба и трябва да бъдат изхвърлени след използване.
8. Почистете добре кавитета, за да се осигури оптимален бондинг. Ако прилепващата повърхност е замърсена със сплюнка или кръв, я измийте щатечно и я подсушете. Препоръчваме да се използва почистващ препарат KATANA Cleaner за получаване на оптимална адхезия (прилепване). След това нанесете отново праймера или бондинг-агента.
9. Този продукт съдържа итербиев трифлуорид (по-малко от 15%). Употребата при деца на възраст под 6 години може да създаде потенциален риск от зъбна флуороза.
10. Изхвърлете този продукт като медицински отпадък, за да предотвратите инфекция. Изхвърлете накрайника като покрите върха на накрайника-игла, за да предотвратите нараняване.
11. Продуктът трябва да се използва само за възстановявания, чиято дебелина е под 2,0 mm и с достатъчна транслюцентност (светлопропускливо). Не трябва да се използва за керамика върху метални оксиidi (напр. цирконий), защото тя може да няма достатъчна транслюцентност. Въпреки това обаче цирконият в нашите продукти с голяма транслюцентност (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) може да се използва с дебелина, по-малка от 1,2 mm. KATANA Zirconia YML може да се използва с дебелина под 1,2 mm само във вид на буков фурнир.

### 2. Предпазни мерки при боравене и манипулации

#### 【Общи предпазни мерки】

1. Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените в [II. ПОКАЗАНИЯ].
2. Този продукт е предназначен за употреба само от лицензиранi стоматолози.
3. Не използвайте продукта като временен цимент. Този материал е предназначен за трайно циментиране.
4. Амалгама или други подложни материали, оставащи в кавитета, предотвратяват преминаването на светлина и полимеризацията на продукта. Отстранете изцяло всички подложни материали, когато препарирате кавитета.
5. Използвайте материал за покриване на пулпата, когато кавитетът е близо до пулпата или в случай на неволно излагане на пулпата.
6. Използвайте кофердам за избягване на замърсяване и контролиране на влагата.
7. Отстранете изцяло материали за временно приложение, съдържащи танин или магнезиев оксид, за да предотвратите промяна в цвета.
8. Когато прилагате хемостатици, съдържащи алюминиев хлорид, използвайте минимално количество и подходете внимателно, за да избегнете контакт с повърхността за адхезия. В противен случай якостта на връзката към зъбната структура може да се наруши.
9. Не използвайте хемостатици, съдържащи железен сулфат. Железният сулфат може да предизвика промяна в цвета и може да се наруши якостта на връзката към зъбната структура.
10. Не смесвайте продукта с други материали. Смесване на материите може да доведе до промяна на физичните свойства, включително лош краен резултат.

- Носете ръкавици или вземете други подходящи предпазни мерки, за да предотвратите появява на свръхчувствителност в резултат на контакт с метакрилатни мономери или други компоненти в този продукт.
- Затворете плътно капачките на бутилките с течност непосредствено след употреба, за да избегнете изпаряване на летливия разтворител.
- Ако контейнерите и/или инструментите, свързани с настоящия продукт, са повредени, вземете съответни мерки за лична безопасност и незабавно преустановете употребата.

#### [PANAVIA Veneer LC Paste]

- Подходете внимателно, за да предотвратите нежелано излагане на пряка слънчева светлина или осветление в операционна Paste съдържа изключително фотополимеризиращ катализатор за фотополимеризацията. По време на циментирането регулирайте ъгъла и/или разстоянието на операционната светлина, за да намалите интензитета на попадащата в устната кухина светлина и следователно да предотвратите преждевременна полимеризация на пастата.
- Излишен цимент може да бъде отстранен след кратко фотополимеризиране за 1 секунда. Фиксирайте възстановяването при отстраняването на излишния цимент, за да предотвратите непредвидено повдигане на възстановяването поради недостатъчно втвърден цимент.
- При закрепване на накрайника за нанасяне (16G) го завъртете в посока на часовниковата стрелка и го фиксирайте стабилно; при това внимавайте да не изтече паста при мястото на съединение между накрайника за нанасяне (16G) и шприцата. В допълнение се уверете, че няма остатъчна паста в мястото на съединение към шприцата, което би предизвикало отделяне на накрайника за нанасяне (16G).
- Преди да избръшете остатъчната паста по накрайника за нанасяне (16G) или при съединението с шприцата с напоен със спирт марлен тампон, изстискайте тампона от излишния спирт. Излишният спирт в марления тампон може да проникне в накрайника и да разреди пастата. Това може да доведе до влошаване на физичните свойства с оглед на очаквания резултат.
- За изгонване на въздуха от канюлата на накрайника за нанасяне (16G) и за предотвратяване на включване на въздушни шупли в пастата, нагласете канюлата нагоре и натискайте буталото бавно (извън устата на пациента) докато пастата достигне канюлата.
- След изтласкане на пастата шприцата трябва да бъде затворена плътно максимално бързо, за да се предотврати втвърдяване на пастата на околната светлина и проникване на чужди тела в шприцата.

#### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

- Употребата на Try-in Paste трябва да се ограничи до проверка на съвпадането на цветовете с PANAVIA V5 Paste или с PANAVIA Veneer LC Paste.
- Try-in Paste не се втвърдява. Не я използвайте за циментиране на възстановявания.
- От върха на шприцата с Try-in Paste може да изтече прозрачна течност. В такъв случай изстискайте и изхвърлете прозрачната течност, тъй като отделената течност може да наруши съгласуването на цветовете.
- Адаптирането на цвета с Try-in Paste трябва да се извърши при използване на Try-in Paste с приблизително същата дебелина като втвърдения цимент.
- След употреба измийте щателно с вода Try-in Paste от възстановяването и зъбната повърхност, за да избегнете лоша адхезия.

#### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

- Използвайте в рамките на 5 минути след дозиране.
- Използвайте само с PANAVIA V5 Paste или с PANAVIA Veneer LC Paste.
- Ако третираната повърхност е замърсена, я промийте с вода, подсушете я или я почистете със спирт или с KATANA Cleaner, и я третирайте отново с този праймер.

#### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

- Използвайте веднага след дозиране. Той съдържа летлив етанол. При изпаряване на разтворителят вискоситетът се увеличава и това евентуално затруднява нанасянето.
- Извършете циментирането бързо след обработката на повърхността на възстановяването с този праймер.
- Ако предварително третираната повърхност е замърсена със слюнка или кръв, промийте с вода, подсушете,

почистете с K-ETCHANT Syringe или с KATANA Cleaner, и третирайте отново с този праймер.

#### [K-ETCHANT Syringe (фосфорна киселина)]

- Внимавайте да не замърсите третираната повърхност със слюнка или кръв. Ако третираната повърхност е замърсена, третирайте я отново.
- Ако продуктът попадне по облеклото, го измийте с вода.
- След всяка употреба отстранете накрайника-игла от шприцата и незабавно затворете плътно шприцата.-4. Когато се използва материала Tooth Primer, ецването на виталния дентин може да причини постоперативна чувствителност.

#### [Стоматологичен фотополимеризиращ апарат]

- Използвайте го съгласно инструкциите за употреба на стоматологичния фотополимеризиращ апарат.
- Не гледайте директно към източника на светлина. Препоръчваме употреба на защитни очила.
- Светлина с нисък интензитет води до слаба адхезия. Проверете експлоатационния срок на лампата и фотополимеризација световод за замърсяване. Препоръчваме да проверявате редовно интензитета на полимеризиращата светлина с помощта на подходящо контролно устройство.
- Изльчващият връх на стоматологичния фотополимеризиращ апарат трябва да се държи възможно най-близо и вертикално спрямо повърхността на смолата. Ако трябва да се фотополимеризира голяма площ смола, препоръчваме да разделите площта на няколко зони и да фотополимеризирате всяка зона поотделно.
- Преди да използвате продукта, проверете условията, необходими за полимеризиране на пастата, като направите справка с времената за фотополимеризация, посочени в тези инструкции за употреба.

#### 3. Предпазни мерки при съхранение

- Продуктът трябва да се използва преди изтичане на срока на годност, посочен на опаковката.
- Този продукт трябва да се съхранява при 2 – 8°C/ 36-46°F, когато не се използва, с изключение на PANAVIA V5 Try-in Paste и K-ETCHANT Syringe. PANAVIA V5 Try-in Paste и K-ETCHANT Syringe трябва да се съхраняват при 2 – 25°C/36 – 77°F.
- Всички компоненти, съхранявани в хладилник, трябва да се внесат на стайна температура за 15 минути преди употреба, за да се възстановят нормалният им високозитет и свойства на втвърдяване.
- Продуктът не трябва да се излага на екстремна топлина, пряка слънчева светлина или пламък.
- Продуктът трябва да се съхранява на подходящо място, достъпно само за стоматолози.

#### VII. КОМПОНЕНТИ

Съдържанието и количеството са посочени на външната страна на опаковката.

##### <Основни съставки>

- PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White  
Силанизиран сферичен пълнител от силициев диоксид, Уретан диметакрилат (UDMA), Итербиев трифлуорид, Триетиленгликол диметакрилат, Хидрофилен алифатен диметакрилат, Хидрофилен амиден мономер, Ускорители, dl-Камфорохинон, Пигменти

Общото количество на неорганичния пълнител е приблизително 47 обемни %.

Размерът на частиците на неорганичния пълнител е в диапазона от 0,05 μm до 8 μm.

- PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White

Глицерол, Силанизиран колоиден силициев диоксид, Силанизиран силициев диоксид, Кокоиден силициев диоксид, Пигменти

- PANAVIA V5 Tooth Primer

10-Метакрилоилоксидецил дихидроген фосфат (MDP), 2-Хидроксиетил метакрилат, Хидрофилен алифатен диметакрилат, Ускорители, Вода

#### 4)CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

3-Метакрилосиопропил триметоксисилан,  
10-Метакрилоилоксидецил дихидроген фосфат (MDP), Етанол

#### 5)K-ETCHANT Syringe

Фосфорна киселина, Вода, Колоиден силициев диоксид, Пигмент

#### 6)Принадлежности

Applicator tip (16G) (For Paste) (Накрайник за нанасяне (16G) (за Paste))  
Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (Накрайник-игла (E) (за K-ETCHANT Syringe))  
Applicator brush (fine <silver>) (Четка-апликатор (фина <сребриста>))  
Mixing dish (Смесително легенче)

### VIII. КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

#### 1. Почистване на препарирания зъб (зъб, композитна смола)

Отстранете материалите за временно приложение от препарирания зъб по обичайния начин; почистете кавитета, като контролирате влагата.

#### [ЗАБЕЛЕЖКА]

Материалът KATANA Cleaner се предлага с цел почистване на препарирания зъб, когато настъпи замърсяване. Нанасяйте го в продължение на 10 секунди с движения на втриване, след това промийте с вода, докато изчезне цветът, и подсушете.

#### 2. Изprobване и ажустиране на възстановяването

- (1) Изprobвайте протетичното възстановяване, за да проверите дали пасва към препарирания зъб – според необходимостта.
- (2) При необходимост нанесете избрания цвят Try-in Paste по циментираната повърхност на възстановяването и напаснете възстановяването по препарирания зъб. Отстранете с четка излишната Try-in Paste от ръбовете. Цветовете на Try-in Paste съответстват на тези на втвърдения цимент. Проверете нюанса за оптимално съгласуване на цветовете и след това отстранете възстановяването. Измийте изцяло Try-in Paste с вода от вътрешната повърхност на възстановяването и препарираната повърхност на зъба.

#### 3. Кондициониране на повърхността на протетичното възстановяване

Моля, спазвайте инструкциите за употреба на възстановителния материал. Ако не са налични специфични инструкции, препоръчваме следната процедура и употреба на CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

Ако прилепващата повърхност е от керамика на основата на силициев диоксид (напр. конвенционален порцелан, литиев дисиликат), хибридна керамика или композитна смола: Според вида възстановяване може да се използва киселинна или пясъкоструйна обработка:

#### Киселинна обработка

(напр. конвенционален порцелан, литиев дисиликат):

- (1) Ецвайте прилепващата повърхност с разтвор на

флуороводородна киселина в съответствие с

инструкциите за употреба на разтвора.

- (2) Промийте повърхността за адхезия с вода и я подсушете.

#### Пясъкоструйна обработка

- (напр. хибридна керамика, композитна смола):
- (1) Награпавете с пясъкоструене прилепващата повърхност посредством частици алуминиев оксид (с размер 30 – 50  $\mu\text{m}$ ) при въздушно налягане 0,1 – 0,2 MPa (1 – 2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15 – 29 psi). Въздушното налягане и размерът на частиците трябва да се адаптират правилно според материала и/ или формата на протетичното възстановяване, като внимавате да не се появят отчупвания.
  - (2) Почистете за 2 минути протетичното възстановяване в ултразвуково почистващо устройство.

#### [ЗАБЕЛЕЖКА]

Ако възстановяванията се изprobват след киселинна или пясъкоструйна обработка, нанесете K-ETCHANT Syringe (фосфорна киселина) за 5 секунди или KATANA Cleaner за 10 секунди с движения на втриване, след това промийте с вода, докато цветът изчезне, и подсушете възстановяванията, за да

премахнете замърсяванията.

Ако прилепващата повърхност е от металоксидна керамика (напр. KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML):

- (1) Награпавете с пясъкоструене прилепващата повърхност посредством частици алуминиев оксид (с размер 30 – 50  $\mu\text{m}$ ) при въздушно налягане 0,1 – 0,4 MPa (1 – 4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15 – 58 psi). Въздушното налягане и размерът на частиците трябва да се адаптират правилно според материала и/ или формата на протетичното възстановяване, като внимавате да не се появят отчупвания.
- (2) Почистете за 2 минути протетичното възстановяване в ултразвуково почистващо устройство и след това го подсушете с въздушна струя.

#### [ЗАБЕЛЕЖКА]

Ако възстановяванията се изprobват след киселинна или пясъкоструйна обработка, нанесете KATANA Cleaner за 10 секунди с движения на втриване, след това промийте с вода, докато цветът изчезне, и подсушете възстановяванията, за да премахнете замърсяванията.

#### 4. Нанасяне на CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS по протетичното възстановяване

Нанесете праймера по прилепващата повърхност на възстановяването посредством четката-апликатор. След нанасяне подсушете добре цялата прилепваща повърхност с лека обезмаслена въздушна струя.

#### 5. Обработка на препарирания зъб

Изберете или бондинг-агента PANAVIA V5 Tooth Primer или зъбния праймер CLEARFIL Universal Bond Quick.

#### [ЗАБЕЛЕЖКА]

Материалът KATANA Cleaner се предлага с цел почистване на препарирания зъб, когато настъпи замърсяване. Нанасяйте го в продължение на 10 секунди с движения на втриване, след това промийте с вода, докато изчезне цветът, и подсушете.

#### За зъбен праймер PANAVIA V5 Tooth Primer

- (1) При прилепваща повърхност от неизпилен емайл или циментиране на тънки фасети (ламинати), нанесете фосфорна киселина (K-ETCHANT Syringe) само по повърхността на емайла и оставете да подейства за 10 секунди; изплакнете и подсушете.
- (2) Посредством четка-апликатор нанесете Tooth Primer по целия препарирани зъб и оставете да подейства за 20 секунди. Не допускайте контакт на слюнка или ексудат с третираните повърхности.
- (3) Подсушете щателно цялата прилепваща повърхност в достатъчна степен с лека обезмаслена въздушна струя. Използвайте слюносмукателя, за да предотвратите разпръскване на течност от Tooth Primer.

#### За бондинг-агента CLEARFIL Universal Bond Quick

- (1) Изберете една от трите процедури за ецване преди нанасяне на бондинг-агента. При прилепваща повърхност от неизпилен емайл или циментиране на тънки фасети (ламинати), е необходимо нанасяне на фосфорна киселина (K-ETCHANT Syringe) по повърхността на емайла< (1)-b или (1)-c >.

#### (1)-a. Процедура със самоецване

Преминете по-долу към (2) без ецване с K-ETCHANT Syringe.

#### (1)-b. Процедура със селективно ецване на емайла

Нанесете K-ETCHANT Syringe по неизпиления и/или изпилния емайл. Оставете да подейства 10 секунди, след това промийте и подсушете.

#### (1)-c. Процедура с тотално ецване

Нанесете K-ETCHANT Syringe по целия кавитет (емайл и дентин), оставете да подейства 10 секунди, след това изплакнете и подсушете.

- (2) Дозирайте необходимото количество BOND във вдълбнатина на блокчето за дозиране непосредствено преди нанасяне.

- (3) Нанесете BOND с движения на втриване по цялата препарация посредством четката-апликатор. Не е необходимо време за изчакване. Не допускайте контакт на слюнка или ексудат с третираните повърхности.

(4) Подсушете добре целия кавитет с лека въздушна струя в продължение на над 5 секунди, докато BOND не се фиксира. Използвайте аспирация, за да предотвратите разпръскване на BOND.

(5) Когато се циментират тънки фасети (ламинати), няма нужда от фотополимеризиране на BOND преди позиционирането на тънките фасети (ламинати). Той трябва да се полимеризира след позиционирането на тънките ламинатни фасети с цимента PANAVIA Veneer LC Paste. Когато се циментират инлеи или онлеи, BOND трябва да се фотополимеризира преди позиционирането на възстановяването. Моля, вземете под внимание времето за полимеризация в следващата таблица 1:

Таблица 1: Време за полимеризация според вида светлинен източник.

Вид светлинен източник (интензитет на светлината)	Време за полимеризация
Високоинтензивен BLUE LED* (над 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 s
BLUE LED* (800 – 1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s
Халогенна лампа (над 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s

Ефективният диапазон на дължината на вълната при всеки стоматологичен фотополимеризиращ апарат трябва да е 400 – 515 nm.

\*Пик на емисионния спектър: 450 – 480 nm.

## 6. Подготовка на шприцата с циментовата паста

Изберете подходящия цвят и снемете капачката от избраната шприца, и закрепете стабилно накрайника за нанасяне (16G).

Покрайте цялата шприца с пластмасова преграда за единократна употреба (напр. полистиленов плик), за да предотвратите замърсяване със слюнка и кръв.

Дезинфекцирайте шприцата, като я избършете с памучен тампон, навлажнен със спирт, както преди, така и след употреба.

## 7. Циментиране на протетичното възстановяване

- Нанесете пастата по цялата прилепваща повърхност на протетичното възстановяване или целия препарирани зъб.
- Поставете протетичното възстановяване върху препарирания зъб.

## 8. Отстраняване на излишния цимент

Отстранете излишното количество цимент чрез един от следните два метода. Придържайте възстановяването на място по време на отстраняването на излишъците.

Техника за почистване чрез кратка полимеризация:

Фотополимеризирайте излишния цимент на няколко места за 1 секунда от разстояние 10 – 15 mm. Придържайки възстановяването на позиция, отстранете полимеризирания за кратко излишен цимент посредством стоматологичен инструмент. Препоръчително е да определите предварително времето за полимеризация на излишния цимент чрез фотополимеризиране на малко паста върху смесително блокче.

Техника за почистване на неполимеризирани излишъци:

Излишният цимент по ръбовете може да бъде отстранен с малка четка, тупферче, конец за зъби или стоматологична сонда.

[За полимеризиране на ръбовете на възстановяването те могат да се покрият със защитен гел (напр. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) съгласно инструкциите за употреба, за да се предотврати образуване на инхибиращ кислорода слой.]

## 9. Окончателно полимеризиране

Фотополимеризирайте цялата повърхност и ръбовете на протетичното възстановяване, които са с дебелина, по-малка от 2,0 mm, и имат достатъчна транслуцентност. Ако участъкът за фотополимеризиране е по-голям от диаметъра на връха на световода, разделете процеса на облъчване на няколко стъпки. Не трябва да се използва за керамика върху метални оксиди (напр. цирконий), защото тя може да няма достатъчна транслуцентност. Въпреки това обаче цирконият в нашите продукти с голяма транслуцентност (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) може да се използва с дебелина, по-малка от 1,2 mm. Моля, вземете под внимание времето за полимеризация в следващата таблица 2: KATANA Zirconia YML може да се използва с дебелина под 1,2 mm само във вид на буков фурнир.

## 10. Полиране на ръбовете

Полирайте ръбовете посредством подходящи инструменти за полиране на композитни материали.

### [ГАРАНЦИЯ]

Kuraray Noritake Dental Inc. ще замени всеки продукт с доказан дефект. Kuraray Noritake Dental Inc. не носи отговорност за загуба или щета, било то пряка, последваща или специална, произтичаща от прилагането или употребата на, или от невъзможността да се използват тези продукти. Преди употреба потребителят е длъжен да определи пригодността на продуктите за съответния начин на използване, като потребителят поема всички рискове и отговорността във връзка с това.

### [ЗАБЕЛЕЖКА]

Ако този продукт причини тежък инцидент, докладвайте го на оторизирания представител на производителя, посочен по-долу, и на регулаторните органи на държавата на пребиваване на потребителя/пациента.

### [ЗАБЕЛЕЖКА]

„PANAVIA“, „CLEARFIL“ и „OXYGUARD“ са търговски марки на KURARAY CO., LTD.

„KATANA“ е търговска марка на KURARAY CO., LIMITED.

Таблица 2: Време за фотополимеризация на всеки вид възстановяване

Вид възстановяване и цвят	Максимална дебелина на възстановяващо нето	Вид фотополимерна лампа (интензитет на светлината)			
		Високоинтензивна BLUE LED ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	BLUE LED (1000~1400 $\text{mW/cm}^2$ )	Халогенна лампа ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )	
<b>Тънка фасета (ламинат)</b>		Време за полимеризация			
Керамика на основата на силициев диоксид (напр. конвенционален порцелан, литиев дисиликат)	Цветове BL, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 мм	10 s	20 s	
	Други цветове		20 s		
Хибридна керамика, композитна смола	Всички цветове	1,2 мм	Три пъти за 3 секунди или два пъти за 5 секунди		
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML			10 s		
<b>Инлеи и онлеи</b>		Време за полимеризация			
Керамика на основата на силициев диоксид, Хибридна керамика, композитна смола	Всички цветове	2,0 мм	Три пъти за 3 секунди или два пъти за 5 секунди		
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 мм	10 s		

Цвят и дълбочина на полимеризация	Universal (A2), Clear, Brown (A4)	1,5 мм
	White	1,0 мм



# PANAVIA Veneer LC



2°C/  
36°F

8°C/  
46°F



0197

## I. ВСТУП

PANAVIA Veneer LC – це система адгезивного композитного цементу світлового затвердіння. Виріб містить пасту PANAVIA Veneer LC Paste (цементну пасту світлового затвердіння), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (праймер для силану, діоксиду цирконію та металів), K-ETCHANT Syringe (фосфорну кислоту) та пасту PANAVIA V5 Try-in Paste. PANAVIA V5 Tooth Primer або CLEARFIL Universal Bond Quick можна застосовувати для обробки зубів.

Цементна паста являє собою композитний матеріал світлового затвердіння, який забезпечує стабільність кольору, а також має рентгеноконтрастність, що відповідає рентгеноконтрастності 1 мм алюмінію або вище. Її випускають в ергономічному шприці Kuraray, а внесення здійснюють за допомогою зігнутого аплікатора (16G) в порожнину вкладки або на накладку, або на ламінований вінір. Представлені 4 відтінки: Universal (A2), Clear, Brown (A4) та White. За класифікацією вона відповідає матеріалу типу 2 та класу 2 (групи 1) згідно зі стандартом ISO 4049. Перед цементуванням відповідність відтінку можна перевірити за допомогою паст PANAVIA V5 Try-in Paste.

## II. ПОКАЗАННЯ

Цементування керамічних та композитних вкладок, накладок та ламінованих вінірів товщиною менше 2 мм.

## III. ПРОТИПОКАЗАННЯ

Пациєнти з гіперчутливістю до метакрилатних мономерів у анамнезі. Пациєнти з відомою алергією до будь-якого компоненту цього виробу.

## IV. МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

- [1] Через коагуляцію білка можливе забарвлення слизової оболонки ротової порожнини в білій колір при контакті з виробом. Як правило, це тимчасове явище, яке проходить через декілька днів. Проінформувати пацієнтів, що слід уникати подразнень ураженої ділянки під час чищення зубів.
- [2] K-ETCHANT Syringe (фосфорна кислота) може обумовлювати запалення або ерозію з подразненням у зв'язку зі своїм хімічним складом. Бути обережними, щоб запобігти потраплянню виробу на шкіру або в очі.

## V. НЕСУМІСНІСТЬ

- [1] Не застосовувати матеріали для захисту пульпи та 4 тимчасової герметизації, які містять евгенол, оскільки евгенол може викликати знебарвлення й уповільнити процес затвердіння.
- [2] Не застосовувати гемостатичні засоби, які містять тривалентне залізо, оскільки ці матеріали можуть послабити адгезію й обумовити знебарвлення крайових ділянок зуба або прилеглих ясен у зв'язку з залишками іонів тривалентного заліза.
- [3] Не застосовувати для очищення порожнин розчин перекису водню, оскільки він може послабити зчеплення зі структурою зуба.
- [4] Не застосовувати розчин гіпохлориту натрію, оскільки він може послабити зчеплення зі структурою зуба.

## VI. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

### 1. Заходи безпеки

1. Цей виріб містить речовини, які можуть спричинити алергічні реакції. Слід уникати застосування виробу у пацієнтів із відомими алергічними реакціями на метакрилатні мономери або будь-які інші компоненти.
2. Якщо у пацієнта з'являються реакції гіперчутливості, такі як висип, екзема, ознаки запалення, виразки, набряки, свербіння або оніміння, припинити використання виробу та звернутися за медичною допомогою.
3. Слід уникати безпосереднього контакту зі шкірою та/або м'якими тканинами з метою запобігання гіперчутливості. Одягати рукавички або вживати відповідні запобіжні заходи під час використання виробу.

4. Бути обережними, щоб запобігти потраплянню виробу на шкіру або в очі. Перед застосуванням виробу слід закрити очі пацієнта рушником або захисними окулярами з метою їх захисту на випадок розбризкування матеріалу.

5. У випадку контакту виробу з тканинами людського тіла вжити нижче зазначені заходи:

<У випадку потрапляння виробу в очі>

Негайно промити очі великою кількістю води та звернутися до лікаря.

<У випадку потрапляння виробу на шкіру або слизову оболонку ротової порожнини>

Негайно протерти ділянку ватним або марлевим тампоном, змоченим у спирті, та промити великою кількістю води.

6. Бути обережними, щоб запобігти випадковому проковтуванню виробу пацієнтом.

7. Не застосовувати повторно щітку-аплікатор, аплікатор (16G) та голку-аплікатор.

Не застосовувати ту ж саму відміряну рідину або рідину, щітку та аплікатор для різних пацієнтів з метою запобігання перехресній контамінації. Щітка та аплікатор призначенні для одноразового використання, після застосування їх слід утилізувати.

8. Очистити порожнину належним чином, щоб попередити погане зчеплення. Якщо контактна поверхня контамінована слизом або кров'ю, ретельно промити її та висушити. Рекомендуємо застосовувати KATANA Cleaner для досягнення оптимальної адгезії. Після цього повторно нанести праймер або адгезив.

9. Цей виріб містить ітербію трифтторид (менше 15%).  
Застосування для дітей віком до 6 років несе потенційний ризик флюорозу.

10. Утилізувати цей виріб як медичні відходи з метою уникнення інфекції. Голку-наконечник необхідно утилізувати в ковпачку з метою уникнення ушкоджень.

11. Виріб слід застосовувати тільки для реставрації товщиною менше 2,0 мм та з достатньою прозорістю. Не слід застосовувати кераміку на основі оксидів металів (наприклад, діоксиду цирконію), оскільки вона не має достатньої прозорості. Проте, можна застосовувати наші вироби на основі діоксиду цирконію з високою прозорістю (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) з товщиною менше 1,2 мм. КАТАНА Zirconia YML товщиною менше 1,2 мм можна використовувати виключно як ламінатні вініри.

## 2. Запобіжні заходи під час використання та маніпуляцій

**[Запобіжні заходи загального характеру]**

1. Виріб не можна використовувати для інших цілей, окрім зазначених у пункті [II. ПОКАЗАННЯ].

2. Використовувати цей виріб дозволено виключно фахівцям у галузі стоматології, які мають відповідну ліцензію.

3. Не застосовувати цей виріб у якості тимчасового цементу. Цей матеріал призначений для застосування як постійний цемент.

4. Амальгама або інші ізоляючі матеріали, які залишаються в порожнині, перешкоджають проходження світла та полімеризації виробу. Під час препарування порожнини зуба повністю видаляти ізоляючі матеріали.

5. Використовувати ізоляючу прокладку для порожнини поряд із пульпою або у випадку оточення пульпи.

6. Застосовувати кофердам із метою запобігання контамінації та контролю вологи.

7. У випадку застосування тимчасових матеріалів, які містять танін або оксид магнію, повністю виділити їх із метою запобігання знебарвленню.

8. При застосуванні гемостатичних засобів, які містять алюмінію хлорид, зменшити їх кількість до мінімуму та бути уважними, щоб не допустити їх потрапляння на контактну поверхню. Недотримання цієї рекомендації може привести до зменшення сили зчеплення зі структурою зуба.

9. Не застосовувати гемостатичні засоби, які містять сульфат заліза. Сульфат заліза може привести до знебарвлення та зменшення сили зчеплення зі структурою зуба.

10. Не змішувати виріб з іншими матеріалами. Змішані матеріали можуть обумовити зміну фізичних властивостей, зокрема, можливе зниження очікуваних результатів.

11. Одягати рукавички або вживати інших належних заходів безпеки для запобігання виникненню гіперчутливості внаслідок контакту з метакрилатними мономерами або іншими компонентами виробу.

12. Негайно після застосування слід щільно закрити флакони з рідиною, щоб запобігти випаруванню леткого розчинника.

13. Якщо смисні та/або інструменти цього виробу пошкоджені, захистити себе від будь-яких уражень і негайно припинити їх застосування.

### [PANAVIA Veneer LC Paste]

- Зберігати від потрапляння прямого сонячного проміння або світла від операційних ламп. Paste містить кatalізатор світлового затвердіння, який має високу фотореактивність. Під час цементування відрегулювати кут і/або відстань від стоматологічної лампи, щоб зменшити інтенсивність світла, що потрапляє до ротової порожнини, та попередити передчасну полімеризацію пасті.
- Надлишки цементу можна видалити після застосування режиму попередньої фотополімеризації протягом 1 секунди. При видаленні надлишків цементу притримуйте реставрацію на місці, щоб попередити можливість зміщення реставрації, оскільки можливо, що певна кількість композитного цементу не полімеризувалася.
- Під час прикріплення аплікатора (16G), його необхідно повернути за годинниковою стрілкою та надійно закріпити, що запобігатиме витіканню пасті в місці з'єднання аплікатора (16G) та шприца. Крім того, переконайтесь, що в місці з'єднання шприца відсутні залишки пасті, що може спричинити від'єднання аплікатора (16G).
- Перед тим як витерти пасту, яка залишилася на аплікаторі (16G) або в місці з'єднання шприца, за допомогою спиртового марлевого тамpons, необхідно стиснути тампон з метою видалення надлишку спирту. Надлишок спирту в спиртовому марлевому тампоні може спричинити проникнення спирту всередину аплікатора та розбавити пасту. У цьому випадку можлива зміна фізичних властивостей, що може не дати очікуваних результатів.
- Для видалення повітря з отвору аплікатора (16G) та з метою запобігання включеній повітряній бульбашок у пасту поверніть отвір догори та повільно натискайте на поршень (за межами ротової порожнини пацієнта), доки паста не досягне отвору.
- Після видавлювання необхідної кількості пасті шприц потрібно якомога швидше надійно закрити ковпачком з метою запобігання затвердінню пасті під дією навколошнього світла та потрапляння сторонніх речовин в шприц.

### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

- Try-in Paste слід застосовувати виключно для перевірки обраного відтінку пасті PANAVIA V5 Paste або PANAVIA Veneer LC Paste.
- Try-in Paste не твердне. Не застосовувати її для цементування реставрацій.
- На верхівці шприца з Try-in Paste може виступати прозора рідина. Якщо з'явилася така прозора рідина, то її слід видавити та утилізувати, оскільки рідина, що відділилася, може впливати на вибір відтінків.
- Оцінювання відтінку за допомогою Try-in Paste слід виконувати пастою Try-in Paste приблизно такої ж товщини, як і товщина затвердлого цементу.
- Після застосування ретельно змити Try-in Paste з поверхонь реставрації та зуба водою, щоб попередити погану адгезію.

### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

- Використати протягом 5 хвилин після видавлювання.
- Застосовувати тільки разом із пастою PANAVIA V5 Paste або PANAVIA Veneer LC Paste.
- Якщо оброблена поверхня контамінована, промити її водою та просушити або очистити спиртом або KATANA Cleaner і знову обробити цим праймером.

### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

- Використати відразу після видавлювання. Він містить леткий етанол. Оскільки розчинник випаровується, в'язкість збільшуватиметься, що може ускладнити його нанесення.
- Виконати цементування якомога швидше після обробки поверхні реставрації цим праймером.
- Якщо (попередньо) оброблена поверхня контамінована слиною або кров'ю, промити її водою, просушити, очистити за допомогою K-ETCHANT Syringe або KATANA Cleaner і знову провести обробку цим праймером.

### [K-ETCHANT Syringe (фосфорна кислота)]

- Бути обережними, щоб не контамінувати оброблену поверхню слиною або кров'ю. Якщо оброблена поверхня контамінована, провести повторну обробку.
- Якщо виріб прилипає до одягу, змити його водою.
- Негайно після кожного використання знімати голку-аплікатор зі шприца та щільно закривати ковпачок шприца.-4. У випадку застосування Tooth Primer протравлювання вітального дентину може обумовити появу післяопераційної чутливості.

### [Стоматологічний пристрій для фотополімеризації]

- Застосовувати згідно з інструкцією для застосування стоматологічного фотополімеризаційного пристроя.

- Не дивитися безпосередньо на джерело світла. Рекомендовано одягати захисні окуляри.
- Низька інтенсивність світла обумовлює погану адгезію. Перевірити термін служби лампи та світловід стоматологічного фотополімеризатора на наявність контамінації. Рекомендовано регулярно перевіряти стоматологічний пристрій для фотополімеризації за допомогою відповідного пристрою для оцінки інтенсивності світла.
- Світловід стоматологічного пристроя для фотополімеризації слід утримувати якомога ближче та вертикально до поверхні композита. Якщо фотополімеризації підлягає значна поверхня композита, то рекомендовано розділити цю ділянку на кілька зон та фотополімеризувати кожну зону окремо.
- Перед застосуванням цього виробу ознайомитися з умовами для затвердіння суміші пасті, переглянувши час фотополімеризації, вказаний у цій інструкції для застосування.

### **3. Попередження зі зберігання**

- Виріб має бути використаний до дати закінчення терміну придатності, вказаній на упаковці.
- Виріб, за винятком PANAVIA V5 Try-in Paste та K-ETCHANT Syringe, слід зберігати за температури (2-8°C/ 36-46°F), коли його не використовують. PANAVIA V5 Try-in Paste та K-ETCHANT Syringe слід зберігати за температури (2-25°C/ 36-77°F). Усі компоненти, які зберігають у холодильнику, необхідно нагріти до кімнатної температури за 15 хвилин до застосування з метою відновлення нормальної в'язкості та полімеризаційних властивостей.
- Зберігати виріб подалі від джерел тепла, прямого сонячного проміння або вогню.
- Зберігати виріб у належному місці, доступ до якого мають лише практикуючі стоматологи.

### VII. СКЛАДОВІ

- Див. детальний склад та кількість кожного компонента на зовнішній упаковці.  
*<Основні компоненти>*
- PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White  
Наповнювач на основі сilanізованого сферичного діоксиду кремнію,уретановий диметакрилат (UDMA), ітербіотрифторид,триетиленглікольдиметакрилат, гідрофільний аліфатичний диметакрилат,гідрофільний амід-мономер, прискорювачі,dl-камфорохіон,пігменти.  
Загальна кількість неорганічного наповнювача становить приблизно 47 % об.  
Розмір часток неорганічних наповнювачів коливається в діапазоні від 0,05 мкм до 8 мкм.
  - PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White  
гліцерол,силанізований діоксид кремнію  
колойдний,силанізований діоксид кремнію,діоксид кремнію  
колойдний,пігменти.
  - PANAVIA V5 Tooth Primer  
10-метакрилоїлоксидецилу дигідрофосфат (MDP),2-гідроксіетилметакрилат,гідрофільний аліфатичний диметакрилат, прискорювачі,вода.
  - CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS  
3-метакрилоксипропіл триметоксисилан,  
10-метакрилоїлоксидецилу дигідрофосфат (MDP), етанол.

- K-ETCHANT Syringe  
фосфорна кислота,вода,діоксид кремнію колоїдний,пігмент.
- Допоміжні матеріали  
Applicator tip (16G) (For Paste) (аплікатор (16G) (для Paste));  
Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (голка-аплікатор (E) (для K-ETCHANT Syringe));  
Applicator brush (fine <silver>) (щітка-аплікатор (надтонка <срібна>));  
Mixing dish (блудечко для змішування).

### VIII. ПРОЦЕДУРИ КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

- Очищення препарованого зуба (зуб, композитний цемент)**  
Видалити тимчасовий матеріал з препарованого зуба звичайним способом; очистити порожнину, контролюючи вологу.  
**[ПРИМІТКА]**  
KATANA Cleaner використовують для очищення препарованого зуба у випадку контамінації. Наносити на 10 секунд втираючи, а після цього промити водою, доки колір не зникне, та просушити.

## **2. Пробна примірка та припасування реставрації**

- (1) За необхідності провести пробне примірювання протетичної реставрації, щоб перевірити її належне пасування на препарованому зубі.
- (2) За потреби нанести Try-in Paste обраного відтінку на поверхню для цементування реставрації та приміряти реставрацію на препарованому зубі. Видалити надлишки Try-in Paste з крайової ділянки за допомогою щітки. Відтінки Try-in Paste відповідають відтінкам затвердлої цементної пасті.
- Перевірити відтінок для оптимальної відповідності кольору, а потім зняти реставрацію. Повністю зняти Try-in Paste з внутрішньої поверхні реставрації та препарованого зуба водою.

## **3. Кондиціонування поверхні протетичної конструкції**

Дотримуватися інструкції для застосування реставраційного матеріалу. Якщо немає конкретних вказівок, рекомендуємо такі процедури та спосіб застосування CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS:

Якщо контактна поверхня складається з кераміки на основі діоксиду кремнію (наприклад, звичайної порцеляни, дисилікату літію), гібридної кераміки або композита:  
З урахуванням типу реставрації можна застосовувати обробку кислотою або піскоструминну обробку:  
Обробка кислотою (наприклад, для звичайної порцеляни, дисилікату літію):  
(1) Провести травлення контактної поверхні розчином фтористоводневої кислоти згідно з інструкцією для застосування розчину.  
(2) Промити контактну поверхню водою та просушити.

Піскоструминна обробка (наприклад, гібридна кераміка, композитний цемент):

- (1) Надати контактній поверхні шорсткості шляхом піскоструминної обробки порошком алюмінію (30-50 мкм) з тиском повітря 0,1-0,2 МПа (1-2 кг/см<sup>2</sup>, 15-29 фунтів/кв. дюйм). Тиск повітря та розмір частинок порошку слід підбирати відповідно до матеріалу та/або форми протетичної конструкції, щоб попередити відшарування.
- (2) Очищати поверхню протетичної конструкції в приладі для ультразвукового очищення протягом 2 хвилин.

### [ПРИМІТКА]

Якщо реставрації приміряють після обробки кислотою або піскоструминної обробки, нанести K-ETCHANT Syringe (фосфорну кислоту) на 5 секунд або KATANA Cleaner на 10 секунд втираючи, а після цього промити водою, доки колір не зникне, та просушити реставрації, щоб видалити забруднення.

Якщо контактна поверхня є метал-оксидною керамікою (KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML):  
(1) Надати контактній поверхні шорсткості шляхом піскоструминної обробки порошком алюмінію (30-50 мкм) з тиском повітря 0,1-0,4 МПа (1-4 кг/см<sup>2</sup>, 15-58 фунтів/кв. дюйм). Тиск повітря та розмір частинок порошку слід підбирати відповідно до матеріалу та/або форми протетичної конструкції, щоб попередити відшарування.

(2) Очищати поверхню протетичної конструкції в приладі для ультразвукового очищення протягом 2 хвилин, а потім висушити струменем повітря.

### [ПРИМІТКА]

Якщо реставрації приміряють після обробки кислотою або піскоструминної обробки, нанести KATANA Cleaner на 10 секунд втираючи, а після цього промити водою, доки колір не зникне, та просушити реставрації, щоб видалити забруднення.

## **4. Нанесення CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS на протетичну конструкцію**

Нанести праймер на контактну поверхню реставрації за допомогою щітки-аплікатора. Після нанесення належним чином просушити всю контактну поверхню легким струменем безмасляного повітря.

## **5. Обробка препарованого зуба**

Оберіть PANAVIA V5 Tooth Primer або CLEARFIL Universal Bond Quick.

### [ПРИМІТКА]

KATANA Cleaner використовують для очищення препарованого зуба у випадку контамінації. Наносити на 10 секунд втираючи, а після цього промити водою, доки колір не зникне, та просушити.

### Для PANAVIA V5 Tooth Primer

- (1) Якщо контактною поверхнею є непрепарована емаль або якщо здійснюється цементування ламінованих вінірів, нанести фосфорну кислоту (K-ETCHANT Syringe) тільки на поверхню емалі та залишити на 10 секунд; промити та просушити.
- (2) Нанести Tooth Primer на всю поверхню препарованого зуба за допомогою щітки-аплікатора та залишити на 20 секунд. Слідкувати за тим, щоб слина або ексудат не потрапили на оброблені поверхні.
- (3) Ретельно просушити всю контактну поверхню легким струменем безмасляного повітря. Для попередження розбризкування рідини Tooth Primer використовувати вакуумний аспіратор.

### Для CLEARFIL Universal Bond Quick

- (1) Обрати одну з трьох процедур проправлювання перед нанесенням бонда. Якщо контактною поверхнею є непрепарована емаль або якщо здійснюється цементування ламінованих вінірів, необхідно нанести фосфорну кислоту (K-ETCHANT Syringe) на поверхню емалі <(1)-b або (1)-c>.

#### (1)-a. Процедура самопроправлювання

Перейдіть далі до пункту (2), не проводячи проправлювання за допомогою K-ETCHANT Syringe.

#### (1)-b. Процедура селективного проправлювання емалі

Нанести K-ETCHANT Syringe на непрепаровану та/або препаровану емаль. Залишити на 10 секунд, після цього промити та просушити.

#### (1)-c. Процедура повного проправлювання

Нанести K-ETCHANT Syringe на всю порожнину (емаль та дентин), залишити на 10 секунд, потім промити та просушити.

- (2) Видавити необхідну кількість BOND в лунку пластини для змішування безпосередньо перед нанесенням.
- (3) Наносити BOND втираючи на всю препаровану поверхню за допомогою щітки-аплікатора. Період очікування не потрібний. Слідкувати за тим, щоб слина або ексудат не потрапили на оброблені поверхні.
- (4) Належним чином висушити всю стінку порожнини продуванням легким струменем повітря понад 5 секунд, доки BOND не припинить рухатися. Для попередження розбризкування BOND використовувати вакуумний аспіратор.
- (5) У випадку цементування ламінованих вінірів не потрібно фотополімеризувати BOND перед встановленням ламінованих вінірів. Його слід полімеризувати після встановлення ламінованих вінірів з використанням цементу PANAVIA Veneer LC Paste. У випадку цементування вкладок або накладок BOND слід фотополімеризувати перед встановленням реставрації. Звернутися до нижче наведеної таблиці 1, щоб перевірити час

Тип джерела світла (інтенсивність світла)	Час полімеризації
Високоінтенсивний синій світлодіод BLUE LED *(понад 1500 мВт/см <sup>2</sup> )	5 с
BLUE LED * (800-1400 мВт/см <sup>2</sup> )	10 с
Галогенова лампа (понад 400 мВт/см <sup>2</sup> )	10 с

полімеризації.

Таблиця 1. Час полімеризації залежно від типу джерела світла. Ефективний діапазон довжини хвиль для кожного стоматологічного фотополімеризаційного пристрою має становити 400-515 нм.

\* Пікове значення спектру випромінювання: 450-480 нм.

## **6. Підготовка шприца з цементною пастою**

Оберіть належний відтінок та зніміть ковпачок з обраного шприца, потім надійно встановіть аплікатор (16G). Закрити повністю шприц одноразовим захисним покривлем (наприклад, поліетиленовою плівкою) з метою уникнення контамінації сливою або кров'ю. Дезінфікувати шприц, протерши його абсорбуючим ватним тампоном, змоченим у спирті, як перед, так і після використання.

## **7. Цементування протетичної конструкції**

- (1) Нанести пасту на всю контактну поверхню протетичної конструкції або на весь препарований зуб.
- (2) Встановити протетичну конструкцію на препарований зуб.

## **8. Видалення надлишків цементу**

Видалити надлишки цементу одним із двох нижчезазначених методів. Під час видалення надлишків слід утримувати реставрацію на місці.

**Техніка очищення з режимом попередньої фотополімеризації**  
Фотополімеризувати надлишки цементу в декількох точках протягом 1 секунди на відстані 10-15 мм. Утримуючи протетичну конструкцію на місці, за допомогою стоматологічного інструмента видалити надлишок попередньо полімеризованого цементного матеріалу. Рекомендовано заздалегідь визначити час фотополімеризації надлишку цементу шляхом фотополімеризації деякої кількості пасті на пластині для змішування.

**Техніка вологого очищення**

Будь-які надлишки цементу, які залишаються в крайових ділянках, можна видалити за допомогою невеликої щітки, валика, стоматологічної нитки або стоматологічного зонда. [Для забезпечення затвердіння крайових ділянок реставрації можливо покрити ці краї захисним гелем (наприклад, PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II), щоб попередити утворення інгібованого киснем шару згідно з інструкцією для застосування.]

**9. Фінішна полімеризація**

Здійсніть фотополімеризацію всієї поверхні та країв протетичної конструкції, які мають товщину менше 2,0 мм та достатню прозорість. Якщо ділянка, яка підлягає фотополімеризації, більша за діаметр насадки світловоду, розділіти процес обробки на декілька етапів.

Не слід застосовувати кераміку на основі оксидів металів (наприклад, діоксиду цирконію), оскільки вона не має достатньої прозорості. Проте, можна застосовувати наші вироби на основі діоксиду цирконію з високою прозорістю (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) з товщиною менше 1,2 мм. Звернутися до нижче наведеної таблиці 2, щоб перевірити час полімеризації.

KATANA Zirconia YML товщиною менше 1,2 мм можна використовувати виключно як ламінатні вініри.

**10. Полірування крайових ділянок**

Полірувати крайові ділянки, використовуючи відповідні інструменти для полірування композитних матеріалів.

**[ГАРАНТИЯ]**

Kuraray Noritake Dental Inc. замінить будь-який виріб, який обґрунтовано виявився дефектним. Kuraray Noritake Dental Inc. не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі або особливі збитки, або втрати, які виникають у результаті застосування або неможливості використання цих виробів. Перед використанням користувач повинен перевірити придатність виробу до застосування відповідно до поставлених завдань і несе всі пов'язані із цим ризики та відповідальність.

**[ПРИМІТКА]**

У разі серйозного інциденту в зв'язку з використанням даного виробу повідомити про це уповноваженого представника виробника, вказаного нижче, а також регуляторні органи країни, у якій проживає користувач/пациєнт.

**[ПРИМІТКА]**

«PANAVIA», «CLEARFIL» і «OXYGUARD» є зареєстрованими торговельними марками KURARAY CO., LTD.  
«KATANA» — це торговельна марка компанії NORITAKE CO., LIMITED.

Таблиця 2. Час фотополімеризації кожного типу реставрацій.

Тип реставрації та відтінок		Максимальна товщина реставрації	Тип полімеризаційного пристрою (інтенсивність світла)		
			Високоінтенсивний синій світлодіод BLUE LED ( $\geq 1500 \text{ мВт/см}^2$ )	BLUE LED (1000~1400 мВт/см $^2$ )	Галогенова лампа ( $\geq 400 \text{ мВт/см}^2$ )
<b>Ламінований вінір</b>					<b>Тривалість полімеризації</b>
Кераміка на основі діоксиду кремнію (наприклад, звичайна порцеляна, дисилікат літію)	відтінки BL, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 мм	Три рази протягом 3 с або двічі протягом 5 с.	10 с	20 с
	Інші відтінки			20 с	
Гібридна кераміка, композитний цемент	Усі відтінки	1,2 мм	Три рази протягом 3 с або двічі протягом 5 с.	10 с	20 с
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML					
<b>Вкладки, накладки</b>					<b>Тривалість полімеризації</b>
Кераміка на основі діоксиду кремнію, гібридна кераміка, композитний цемент	Усі відтінки	2,0 мм	Три рази протягом 3 с або двічі протягом 5 с.	10 с	20 с
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 мм			

Відтінок та глибина полімеризації	Universal (A2), Clear, Brown (A4)	1,5 мм
	White	1,0 мм

# PANAVIA™ Veneer LC



2°C /  
36°F



ET

8°C /  
46°F

## I. SISSEJUHATUS

PANAVIA Veneer LC on valguskõvastatav adhesiivne vaitsemendi süsteem. Selle komplekti kuuluvad PANAVIA Veneer LC Paste (valguskõvastatav tsemendipasta), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (silaani, tsirkooniumi ja metalli praimer), K-ETCHANT Syringe (fosforhape) ja PANAVIA V5 Try-in Paste. Hamba töötlemiseks võib valida toote PANAVIA V5 Tooth Primer või Clearfil Universal Bond Quick.

Tsemendipasta on stabiilse värvusega valguskõvastatav vaigupõhine materjal, mille röntgenkontrastus on sama või parem kui 1 mm alumiiniumil. See saabub Kuraray ergonomilises süstlas ja väljutatakse nurgaga aplikaatorotsakuga (16G) inlay kaviteeti või onlay peale või laminaadi peale. Saadaval on 4 tooni: Universal (A2), Clear, Brown (A4) ja White. ISO 4049 järgi kuulub materjal tüüpi 2 ja klassi 2 (rühm 1). Enne tsementimist võib kontrollida toonide sobivust pastadega PANAVIA V5 Try-in Pastes.

## II. NÄIDUSTUSED

Keraamiliste ja komposiitmaterjalist alla 2 mm paksusega inlay'de, onlay'de ja laminaatide tsementimine

## III. VASTUNÄIDUSTUSED

Patsiendid, kes on metakrūlaadi monomeeride suhtes ülitundlikud. Patsiendid, kellel on mõne selle toote koostisosaga vastu allergia.

## IV. VÕIMALIKUD KÖRVALTOIMED

- [1] Suu limaskest võib tootega kokkupuutel muutuda proteiiniide koagulatsiooni töttu valkjaks. See on tavaiselt mööduv nähtus, mis mõne päeva jooksul kaob. Juhtige patsiendi tähelepanu sellele asjaolule, et ta hammaste pesemise ajal kahjustatud ala ei ärritaks.
- [2] K-ETCHANT Syringe (fosforhape) võib oma keemiliste omaduste töttu põhjustada põletikku või erosioone. Veenduge, et toode ei puutuks kokku nahaga ega satuks silma.

## V. KOKKUSOBIMATUS

- [1] Ärge kasutage pulbi kaitseks ega ajutiseks sulgemiseks eugenooli sisaldavaid materjale, sest eugenool võib põhjustada värvuse muutust ja kõvastumisprotsessi pikendada.
- [2] Ärge kasutage rauaühendeid sisaldavaid verejooksu sulgevaid vahendeid, sest need materjalid võivad häirida kinnitumist ja suhu jäavad rauaionid võivad põhjustada hambaserva või ümbrissevate igemete värvumist.
- [3] Ärge kasutage kaviteetide puhastamiseks vesinikperoksidi lahust, sest see võib nõrgestada hambastruktuuri kinnitumise tugevust.
- [4] Ärge kasutage kaviteetide puhastamiseks naatriumhüükloriti lahust, sest see võib nõrgestada hambastruktuuri kinnitumise tugevust.

## VI. ETTEVAATUSABINÖUD

### 1. Ohutusega seotud ettevaatusabinöud

1. See toode sisaldab aineid, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Hoiduge selle toote kasutamisest patsientidel, kellel on tuvastatud allergia metakrūlaadi monomeeride või teiste koostisosade suhtes.
2. Kui patsiendil ilmneb ülitundlikkusreaktsioon, nagu lõöve, ekseem, põletikunähud, haavandid, turse, sügelus või tundetus, lõpetage selle toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.
3. Ülitundlikuse välimiseks vältige otsest kokkupuudet naha ja/või pehmete kudedega. Kasutage kindaid ja järgige toote käsitsimisel ette nähtud ettevaatusabinöusid.
4. Veenduge, et toode ei puutuks kokku nahaga ega satuks silma. Pritsmete eest kaitmiseks katke patsiendi silmad enne toote kasutamist käterätia või kaitseprillidega.
5. Juhul kui toode puutub kokku inimkudedega, tuleb toimida järgmiselt.

<Kui toode satub silma>

Loputage silma kohe rohke veega ja pidage nõu arstiga.

<Kui toode satub nahale või suu limaskestale>

Pühkige seda kohta kohe alkoholis niisutatud vatitupsu või marllilapiga ning loputage rohke veega.

6. Veenduge selles, et patsient ei neelaks toodet kogemata alla.

7. Ristsaastumise välimiseks ärge kasutage korduvalt aplikaatorharja, aplikaatorotsakut (16G) ja nöelaotsakut.

Ristsaastumise välimiseks ärge kasutage väljutatud vedelikku /

vedelikku, harja ja otsakut erinevatel patsientidel. Hari ja otsak on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks ja tuleb pärast kasutamist ära visata.

8. Puhastage kaviteet kinnitumisprobleemide välimiseks piisaval määral. Kui kinnitumispind on saastunud süle või verega, peske see hoolikalt puhtaks ja kuivatage. Me soovitame optimaalseks kinnitumiseks puhastada tootega KATANA Cleaner. Seejärel kandke uuesti peale praimer või sidusaine.
9. See toode sisaldb überbiumtrifluoriidi (vähem kui 15%). Kasutamine alla 6-aastastel lastel võib tekitada fluoroosiohti.
10. Toote körvaldamine toimub infektsioonide välimiseks meditsiiniliste jäätmete käitlemise põhimõtete kohaselt. Vigastuste ennetamiseks peab nöelaotsaku katma ja ära viskama.
11. Toodet võib kasutada ainult alla 2,0 mm paksusteks ja piisava läbipaistvusega restauraatsioonideks. Metalloksiidkeraamikat (nt tsirkonium) ei tohi kasutada, sest see ei pruugi olla piisavalt läbipaistev. Siiski võib kasutada meie toodete tsirkoniumi, millel on suur läbipaistvus (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML), kui paksus on alla 1,2 mm. KATANA Zirconia YML-i saab kasutada väiksema paksusega kui 1,2 mm ainult laminaadina.

## 2. Ettevaatusabinöud käsitsimisel ja töötlemisel

### [Üldised ettevaatusabinöud]

1. Toodet tohib kasutada üksnes lõigus [II. NÄIDUSTUSED] nimetatud näidustute korral.
2. Seda toodet tohivad kasutada üksnes litsentsitud hambaravispetsalistid.
3. Ärge kasutage toodet ajutise tsemendina. See materjal on välja töötatud kasutamiseks püsitsemendina.
4. Kaviteeti jäänud amalgaam ja muud lainermaterjalid takistavad valguse liikumist ja toote polümerisatsiooni. Kaviteedi prepareerimisel eemaldage täielikult kõik lainermaterjalid.
5. Kasutage pulbi lähetal paiknevates kaviteetides või kogemata avatud pulbi korral pulbi kattepreparaati.
6. Kasutage saastumise välimiseks ja niiskuskontrolliks kofferdati.
7. Tanniini või magneesiat sisaldavate ajutiste materjalide kasutamisel eemaldage materjal värvuse muutuse ennetamiseks täielikult.
8. Alumiiniumkloriidi sisaldavate verejooksu sulgevate vahendite kasutamisel tuleb minimeerida nende kogust ja veenduda selles, et need ei puutuks kokku kinnituspinnaga. Vastasel korral võib see kahjustada hamba struktuuriga kinnitumise tugevust.
9. Ärge kasutage raudsulfaati sisaldavaid verejooksu sulgevaid vahendeid. Raudsulfaat võib moonduda värvi ja kahjustada hamba struktuuriga kinnitumise tugevust.
10. Ärge segage toodet teiste materjalidega. Materjalide segamine võib muuta toote füüsikalisi omadusi, võimalik, et eeldatavaid omadusi halvennada.
11. Kasutage kaitsekindaid ja võtke muud sobivad meetmed allergiliste reaktsioonide välimiseks, mis võivad ilmneda kokkupuutel metakrūlaadi monomeeride või toote teiste koostisosadega.
12. Lenduva lahusti (toode sisaldb etanooli) aurustumise vähendamiseks tuleb vedelikuga pudelid kohe pärast kasutamist tihedalt sulgeda.
13. Kui toote konteinerid ja/või instrumentid on kahjustunud, siis kaitse end ohtude eest ja lõpetage kohe defektiga toodete kasutamine.

## [PANAVIA Veneer LC Paste]

1. Vältige mittevajalikku kokkupuudet otsese päikesevalguse või operatsioonivalgusega. Paste sisaldb tugevalt fotoreaktiivset valguskõvastumise katalüsaatoriit. Tsementimise ajal kohandage polümerisatsioonilambi nurka ja/või kaugust, et vähendada suuõöndise siseneva valguse intensiivsust ja ennetada pasta enneaegset polümerisatsiooni.
2. Liigse tsemendi saab eemaldada pärast 1 s pikkust valgusimpulssidega kõvastamist. Liigse tsemendi eemaldamisel hoidke restauraatsiooni selle nihutamise võimaluse välimiseks paigal, sest osa vaitsemendist võib olla ebapiisavalt kõvastatud.
3. Aplikaatorotsaku (16G) ühendamisel pöörake aplikaatorotsakut päripäeva ja kinnitage see tugevalt, ennetades nii pasta lekkimist aplikaatorotsaku (16G) ja süstla ühenduskohast. Lisaks veenduge, et aplikaatorrotsaku ja süstla ühenduskohas ei oleks pastajäike, mis võiks põhjustada aplikaatorrotsaku (16G) lahitulekut.
4. Enne aplikaatorotsakule (16G) või otsaku ja süstla ühenduskohale jäänenud pastajäikide eemaldamist alkoholis niisutatud marllilapiga, pigistage marllilapist liigne alkohol välja. Kui alkoholiga niisutatud marllapp on liiga märg, võib alkohol sattuda konteineri otsakusse ja põhjustada pasta lahjenemist. See võib põhjustada füüsikaliste omaduste halvenemist eeldatavate omadustega võrreldes.
5. Selleks, et väljutada aplikaatorotsakust (16G) öhk ja vältida öhumullide tekke pastas, suunake otsak üles ja suruge aeglaseks kolvile (väljaspool patsiendi suud), kuni pasta jõub otsaku otsa.
6. Pärast pasta väljutamist tuleb süstla võimalikult kiiresti tihedalt korgiga sulgeda, et vältida pasta kõvastumist ümbrisevaga tõttu ning takistada vőõrainete sattumist süstlassesse.

### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

1. Try-in Paste pastat tohib kasutada tooni võrdlemiseks pastaga PANAVIA V5 Paste või PANAVIA Veneer LC Paste.
2. Try-in Paste ei kõvastu. Ärge kasutage seda tsementrestauratsioonides.
3. Try-in Paste süstla otsa võib ilmuda läbipaistev vedelik. Läbipaistva vedeliku esinemisel tuleb see väljutada ja ära visata, sest eraldunud vedelik võib mõjutada tooni sobitamist.
4. Tooni hindamisel Try-in Paste pasta abil peab kasutama ligikaudu samasugust Try-in Paste pasta paksust nagu kõvastunud tsemendi korral.
5. Halva kinnitumise vältimiseks peske Try-in Paste restauratsioonilt ja hambapinnalt pärast kasutamist korralikult veega maha.

### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

1. Kasutage toode ära 5 minuti jooksul pärast väljutamist.
2. Kasutage ainult koos pastaga PANAVIA V5 Paste või PANAVIA Veneer LC Paste.
3. Kui töödeldud pind on saastunud, peske seda veega, kuivatage või puhastage alkoholiga või tootega KATANA Cleaner ja töödelge uesti selle praimeriga.

### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. Kasutage toodet pärast väljutamist ühe korra. Sisaldab lenduvat etanooli. Lahusti aurustumise järel viskoossus suureneb ja võib toote pealekandmise muuta keerukaks.
2. Tsementige üsna kiiresti pärast restauratsioonipinna töötlemist praimeriga.
3. Kui töödeldud pind on saastunud süle või verega, peske seda veega, kuivatage, puhastage piirkond tootega K-ETCHANT Syringe või KATANA Cleaner ning töödelge selle praimeriga uesti.

### [K-ETCHANT Syringe (fosforhape)]

1. Veenduge, et töödeldud pind ei saastuks süle või verega. Kui töödeldav pind on saastunud, töödelge see uesti.
2. Kui toode kleepub riite külge, peske see veega maha.
3. Pärast iga kasutamist eemaldage nõela ots süstla küljest ja sulgege süstal kohe ja tihedalt korgiga.-4. Kasutades praimerit Tooth Primer võib elusa dentiini söövitamisel hammas olla pärast operatsiooni tundlik.

### [Polümerisatsioonilamp]

1. Kasutage vastavalt polümerisatsioonilambi kasutusjuhendile.
2. Ärge vaadake otse valgusalikasse. Soovitatav on kanda kaitseprillit.
3. Valguse vähene intensiivsus põhjustab halva kinnitumise. Kontrollige lambi kasutusaja ja polümerisatsioonilambi väljutusava saastumise suhtes. Polümerisatsioonilambi soovitatakse sobivate ajavahemike tagant kontrollida asjakohase fotomeetriga.
4. Polümerisatsioonilambi valguse väljutusava tuleks hoida töödeldavale vaigupinnale nii lähedal ja nii vertikaalselt nagu võimalik. Suure töödeldava vaigupinna valguskõvastamise korral on mõttetas jagada see ala mitmeks osaks ja valguskõvastada iga osa eraldi.
5. Enne toote kasutamist kontrollige pastasegu kõvastamiseks vajalikke tingimusi käesolevas kasutusjuhendis loetletud valguskõvastamisaegade juurest.

### 3. Ettevalatusabinõud säilitamisel

1. Tarvitage toode ära enne pakendile märgitud kölblikkusaja möödumist.
2. Seda toodet, v.a PANAVIA V5 Try-in Paste ja K-ETCHANT Syringe, tuleb kasutusvälisel ajal hoida temperatuuril 2–8 °C/36–46 °F. Tooteid PANAVIA V5 Try-in Paste ja K-ETCHANT Syringe tuleb kasutusvälisel ajal hoida temperatuuril 2–25 °C/36–77 °F. Kõik külmkapis hoitud komponendid tuleb enne kasutamist võtta 15 minutiks toatemperatuurile, et taastada toote normaalne viskoossus ja kõvastamisomadused.
3. Toode tuleb hoida eemal kõrgetest temperatuuridest, otsetest päikesevalgusest ja lahtisest tulest.
4. Toodet tuleb hoolikalt säilitada ja seda tohivad kasutada üksnes volitatud hambaarstid ja hambatehnikud.

## VII. KOMPONENTID

Pakendi sisu ja kogus on toodud pakendi välisküljel.  
<Põhikoostisained>

- 1) PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White  
Silaanitud sfäärilised ränist täiteosakesed,  
Uretaandimetakrulaat (UDMA), Üterbiumtrifluorid,  
Trietüeenglükooldimetakrulaat,Hüdrofiilne alifaatne dimetakrulaat,  
Hüdrofiilne amiidimonomeer,Kiirendid,dl-kamperkinoon, Pigmendid

Anorgaanilise täiteaine koguhulk on umbes 47 mahuprotsenti.  
Anorgaaniliste täiteainete osakeste suurus on 0,05–8 µm.

- 2) PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2),Clear, Brown (A4) White, Glütserool,Silaanitud kolloidne ränimuld,Silaanitud ränimuld,Kolloidne ränimuld,Pigmendid
- 3) PANAVIA V5 Tooth Primer  
10-metakrüüloöüloksüdetsüldihüdrogeenfosfaat (MDP),2-hüdroksüetüümekrulaat,Hüdrofiilne alifaatne dimetakrulaat,Kiirendid,Vesi
- 4) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS  
3-metakrüüloöüloksüpropüülitrimetoksüsilaan,  
10-metakrüüloöüloksüdetsüldihüdrogeenfosfaat (MDP),Etanol
- 5) K-ETCHANT Syringe  
Fosforhape,Kolloidne ränimuld,Vesi,Pigment
- 6) Tarvikud  
Applicator tip (16G) (For Paste) (Aplikaatorotsak (16G) (Paste))  
Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (Nõelaotsak (E) (K-ETCHANT Syringe'i jaoks))  
Applicator brush (fine <silver>) (Aplikaatorhari (peen <höbedane>))  
Mixing dish (Segamisnõu)

## VIII.KLIINILISED PROTSEDUURID

1. **Prepareeritud hamma puhastamine (hammas, komposiitvaik)**  
Eemaldage ajutised materjalid prepareeritud hambalt tavapärasel viisil; puhastage kaviteet ja eemaldage niiskus.

### [MÄRKUS]

Saastumise korral kasutage toodet KATANA Cleaner, et prepareeritud hammas puhastada. Kandke see peale 10 sekundiks hõörumisiigutusega, seejärel loputage veega, kuni värv on kadunud ning kuivatage.

### 2. Sobitamine ja restauratsiooni kohandamine

- (1) Vajadusel proovige proteetilist restauratsiooni, et kontrollida selle sobivust ettevalmistatud hambaga.
- (2) Vajadusel kandke valitud toon Try-in Paste pastat restauratsiooni tsemenditavale pinnale ja proovige restauratsiooni ettevalmistatud hambale. Eemaldage ülemäärane Try-in Paste servadest harjaga. Try-in Paste toonid vastavad kõvastunud tsemendi toonidele. Kontrollige, miszugune toon värvuse poolest kõige paremini sobib, ja seejärel võtke restauratsioon suust välja. Peske veega kogu Try-in Paste restauratsiooni sisepinnalt ja ettevalmistatud hambapinnalt maha.

### 3. Proteetilise restauratsiooni pinna töötlemine

Järgige restauratsionimaterjalı kasutusjuhendit. Spetsiifiliste juhiste puudumisel soovitame järgmis protseduure ja CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'i kasutamist.

Kui kinnituspind on ränimullapõhine keraamika (nt tavoline portselan, liitiumdisiliikaat), hübridkeraamika või komposiitvaik Lähtuvalt restauratsiooni tüübist võib kasutada happega või jugapuhastiga töötlemist:

- happega töötlemine (nt tavoline portselan, liitiumdisiliikaat):  
(1) Söövitage kinnituspind vesinikfluoridhappe lahusega vastavalt lahuse kasutusjuhendile.  
(2) Loputage kinnituspind veega ja kuivatage.

### Jugapuhastiga töötlemine (nt hübridkeraamika, komposiitvaik):

- (1) Karestage kinnituspind alumiiniumoksidiipulbriga (30–50 µm) õhusurvel 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>; 15–29 psi) töötlemise teel. Õhusurve ja pulbriosakeste suurus tuleb kohandada materjalile ja/või proteetilise restauratsiooni kujule vastavaks, veendudes, et midagi lahti ei murdu.
- (2) Puhastage proteetilist restauratsiooni 2 minuti jooksul ultrahelipuhastiga.

### [MÄRKUS]

Kui restauratsioone on pärast happega või jugapuhastiga töötlemist suhu proovitud, kandke hõörumisiigutusega peale 5 sekundiks toodet K-ETCHANT Syringe (fosforhape) või 10 sekundiks KATANA Cleaner ning loputage seejärel veega, kuni värv on kadunud ning kuivatage restauratsioonid, et eemaldada saasteained.

Kui kinnituspind on metallioksiidkeraamika (nt KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML):

- (1) Karestage kinnituspind alumiiniumoksidiipulbriga (30–50 µm) õhusurvel 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>; 15–58 psi) töötlemise teel. Õhusurve ja pulbriosakeste suurus tuleb kohandada materjalile ja/või proteetilise restauratsiooni kujule vastavaks, veendudes, et midagi lahti ei murdu.
- (2) Puhastage proteetilist restauratsiooni 2 minuti jooksul ultrahelipuhastiga ja seejärel kuivatage õhujoaga.

## [MÄRKUS]

Kui restauratsioone on pärast happega või jugapuhastiga töötlemist suhu proovitud, kandke hõõrumisiigutusega peale 10 sekundiks toodet KATANA Cleaner ning loputage seejärel veega, kuni värv on kadunud ning kuivatage restauratsioonid, et eemaldada saasteained.

## 4. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'i kandmine proteetilisele restauratsioonile

Kandke primer aplikaatorharja abil restauratsiooni kinnituspinna. Pärast pealekandmist kuivatage kogu kinnituspind piisavalt, kasutades õrna õlivaba õhujuga.

## 5. Prepareeritud hamba töötlemine

Valige kas PANAVIA V5 Tooth Primer või CLEARFIL Universal Bond Quick.

### [MÄRKUS]

Saastumise korral kasutage toodet KATANA Cleaner, et prepareeritud hammas puhastada. Kandke see peale 10 sekundiks hõõrumisiigutusega, seejärel loputage veega, kuni värv on kadunud ning kuivatage.

#### Praimeri PANAVIA V5 Tooth Primer korral

- (1) Kui kinnituspind on lihvimata email või kui tsemendite laminaati, siis kandke ainult emailpinna fosforhapet (K-ETCHANT Syringe) ja jätké see 10 sekundiks toimima, seejärel loputage ja kuivatage.
- (2) Kandke praimerit Tooth Primer aplikaatorharjaga kogu prepareeritud hambale ja jätké 20 sekundiks toimima. Jälgitse hoolikalt, et sulg ega eritis ei puutuks töödeldud pinnaga kokku.
- (3) Kuivatage kogu kinnituspind põhjalikult õlivanema õhujoga. Kasutage praimeri Tooth Primer vedeliku laialivalgumise vältimiseks vaakumaspiraatorit.

#### Sidusaine Clearfil Universal Bond Quick korral

- (1) Valige enne sidusaine kandmist üks kolmest söövitusprotseduurist. Kui kinnituspind on lihvimata email või kui tsemendite laminaati, siis tuleb emailpinna kanda fosforhapet (K-ETCHANT Syringe) <(1)-b või (1)-c>.
  - (1)-a. Isesöövituv protseduur Minge toimingu (2) juurde allpool, kui te ei kasutada söövitamiseks toodet K-ETCHANT Syringe.
  - (1)-b Selektiivne emailisöövitusprotseduur Kandke lihvimata ja/või lihvitud emalile toodet K-ETCHANT Syringe. Laske seista 10 sekundit, seejärel loputage ja kuivatage.
  - (1)-c. Totaalne söövitusprotseduur Kandke kogu kaviteedile (email ja dentiin) toodet K-ETCHANT Syringe, laske seista 10 sekundit, seejärel loputage ja kuivatage.
- (2) Väljutage vajalik kogus sidusainet BOND vahetult enne kasutamist doseerimisanumasse.
- (3) Kandke sidusaine BOND aplikaatorharjaga hõõrudes kogu preparatsiooni pinnale. Oodata ei ole vaja. Jälgitse hoolikalt, et sulg ega eritis ei puutuks kokku töödeldud pindadega.
- (4) Kuivatage piisavalt kogu kinnituspinda kerge õhujoga vähemalt 5 sekundit, kuni sidusaine BOND enam ei liigu. Sidusaine BOND laialivalgumise vältimiseks kasutage vaakumaspiraatorit.
- (5) Laminaadi tsementimisel ei ole sidusainet BOND vaja enne laminaadi kinnitamist valguskõvastada. Seda tuleks kõvastada pärast laminaati paigaldamist tsemendiga PANAVIA Veneer LC Paste. Inlay'de või onlay'de tsementimisel tuleks sidusainet BOND valguskõvastada enne restauratsiooni paigaldamist. Palun kontrollige kõvastumisaega järgmisest tabelist 1.

Tabel 1: valguskõvastumisaeg valgusallika järgi

Valgusallika tüüp (valguse intensiivsus)	Kõvastumisaeg
Suure intensiivsusega SININE LED-valgus* (üle 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 s
SININE LED-valgus* (800–1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s
Halogeenlamp (üle 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s

Iga polümerisatsioonilambi efektiivne lainepikkus peab jäama vahemikku 400–515 nm.

\* Emissioonispektri piik: 450–480 nm.

## 6. Tsemendipasta süstla ettevalmistamine

Valige sobiv toon ning eemaldage kork valitud süstlalt ja kinnitage kindlasti aplikaatorotsak (16G).

Sülje ja verega saastumise vältimiseks katke süstla täielikult ühekordse kattega (nt polüetüleenotikesega).

Süstla desinfiteerimiseks enne ja pärast kasutamist pühkige see üle alkoholis niisutatud marililapiga.

## 7. Proteetilise restauratsiooni tsementimine

- (1) Kandke pasta kogu proteetilise restauratsiooni või kogu prepareeritud hamba kinnituspinna.
- (2) Pange proteetiline restauratsioon prepareeritud hambale.

## 8. Liigse tsemendi eemaldamine

Eemaldage üleliige tsement ühe allpool kirjeldatud meetodi järgi. Hoidke üleliigse tsemendi eemaldamisel restauratsiooni paigal.

### Kleepumiskõvastamisega puhastustehnika

Valguskõvastage erinevates kohtades üleliigset tsementi 1 sekund 10–15 mm kauguselt. Hoidke proteetilist restauratsiooni paigal, eemaldage valguskõvastatud tsement hambaraviinstrumendiga. Eelnevalt on soovitatav välja selgitada liigse tsemendi valguskõvastumise kestus, kontrollides pasta valguskõvastumist segamisalusel.

### Märg puhastustehnika

Servadesse jääenud liigse tsemendi saab eemaldada väikese harja abil, vahtkuulikesega, hambariidiga või küretiga.

[Restauratsiooni servade kõvastamiseks on servad möttetas katta kaitsegeeliga (nt PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) vastavalt kasutusjuhendile, et ennetada hapnikku inhibeeriva kihi moodustumist.]

## 9. Löplik kõvastamine

Valguskõvastage proteetilise restauratsiooni kogu pind ja servad, mis on vähem kui 2,0 mm paksud ja piisava läbipaistvusega. Kui valguskõvastatav pind on seadmee valgusavast laiem, tuleb valgustamisprotsess läbi viia etappaaval.

Metalloksiidkeramikat (nt tsirkooniumi) ei tohiks kasutada, sest see ei pruugi olla piisavalt läbipaistev. Siiski võib kasutada meie toodete tsirkooniumi, millel on suur läbipaistvus (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML), kui paksus on alla 1,2 mm. Palun kontrollige kõvastumisaega järgmisest tabelist 2. KATANA Zirconia YML-i saab kasutada väiksema paksusega kui 1,2 mm ainult laminaadina.

## 10. Servade poleerimine

Poleerige servad komposiitvaikude poleerimiseks sobivate instrumentidega.

### [GARANTII]

Kuraray Noritake Dental Inc. asendab kõik defektseks tunnistatud tooted. Kuraray Noritake Dental Inc. ei vastuta toodete kasutamisest või kasutamise mittevõimalikkusest johtuva kaudse, otse või erakordse kahjumi või kahju eest. Toote kasutaja peab enne toodete kasutamist kontrollima nende sobivust kavandatud otstarbel kasutamiseks ja vastutab kõigi sellega seotud riskide eest.

### [MÄRKUS]

Palun teatage käesoleva tootega seotud tõsisest önnetusjuhtumist tootja allpool nimetatud volitatud esindajale ja selle riigi järelevalveasutustele, kus toote kasutaja/patsient elab.

### [MÄRKUS]

„PANAVIA“, „CLEARFIL“ ja „OXYGUARD“ on KURARAY CO., LTD. registreeritud kaubamärgid.

„KATANA“ on ettevõtte NORITAKE CO., LIMITED., registreeritud kaubamärk.

Tabel 2: valguskõvastumisaeg restauratsiooni tüübi järgi

Restauratsiooni tüüp ja toon		Restauratsiooni maksimaalne paksus	Valguskõvastamise tüüp (valguse intensiivsus)			
			Suure intensiivsusega SININE LED-valgus* ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	SININE LED-valgus* (1000–1400 mW/cm <sup>2</sup> )	Halogeenlamp ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )	
<b>Iaminaadid</b>			<b>Kõvastumisaeg</b>			
Ränimullapõhine keraamika (nt tavaline portselan, liitiumdisilikaat)	BL toonid A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	Kolm korda 3 s või kaks korda 5 s	10 s	20 s	
	Muud toonid			20 s		
Hübriidkeraamika, komposiitvaik	Kõik toonid	1,2 mm	Kolm korda 3 s või kaks korda 5 s	10 s	20 s	
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML						
<b>Inlay'd, onlay'd</b>			<b>Kõvastumisaeg</b>			
Ränimullapõhine keraamika, hübriidkeraamika, komposiitvaik	Kõik toonid	2,0 mm	Kolm korda 3 s või kaks korda 5 s	10 s	20 s	
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 mm				
Toon ja kõvastamissügavus	Universal (A2), Clear, Brown (A4)			1,5 mm		
	White			1,0 mm		

# PANAVIA™ Veneer LC



2°C /  
36°F

CE  
0197

LV

<Ja produkts nonāk saskarē ar ādu vai mutes glotādu>

Nekavējoties noslaukiet skarto appgabalu ar spirtā samitrinātu vates vai marles tamponu un noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens.

- levērojiet piesardzību, lai novērstu risku, ka pacients nejauši norij produktu.

- Aplikatora birstīti, aplikatora uzugali (16G) un adatas uzugali nedrīkt lietot atkārtoti.

Lai novērstu krustenisko kontamināciju, nelietojiet vienu un to pašu jau izlieto šķidrumu/šķidrumu, kā arī birstīti un uzugali vairākiem pacientiem. Birstīte un uzugalis ir paredzēts vienreizējai lietošanai, un pēc izmantošanas tie ir jāutilizē.

- Lai novērstu nekvalitatīvu sasaisti, atbilstoši iztīriet kavitāti. Ja blakusesošā virsma ir kontaminēta ar siekalām vai asinīm, rūpīgi to nomazgājiet un pirms saistīšanas nosusiniet. Lai nodrošinātu optimālu adhēziju, ieteicams izmantot KATANA Cleaner. Pēc tam atkārtoti uzklājiet praimeri vai saistvielu.

- Šis produkts satur iterbija trifluorīdu (ne vairāk par 15%). Produkta lietošana bērniem, kuri nav sasnieguši 6 gadu vecumu, rada fluorozes risku.

- Lai izvairītos no infekcijām, produkts ir pienācīgi jālikvidē kā medicīniskie atkritumi. Lai izvairītos no ievainojumiem, adatas gals pirms likvidēšanas ir jāpārkāj ar uznavu.

- Produktu drīkst izmantot tikai restaurācijām, kuru biezums nepārsniedz 2,0 mm un kuras ir pietiekami caurspīdīgas. Nedrīkst izmantot metāla oksīdu keramiku (piem., cirkoniju), jo tās caurspīdīgums var nebūt pietiekams. Tomēr var izmantot mūsu produkta cirkoniju ar izteiku caurspīdīgumu (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) un biezumu, kas nepārsniedz 1,2 mm. KATANA Zirconia YML ar biezumu mazāk par 1,2 mm var izmantot tikai kā laminātā venīrus.

## 2. Ar lietošanu un apstrādi saistītie piesardzības pasākumi

### [Vispārējie piesardzības pasākumi]

- Produktu drīkst lietot tikai sadaļā [II. INDIKĀCIJAS] norādītajiem mērķiem.

- Šo produktu drīkst izmantot tikai sertificēti zobārstniecības speciālisti.

- Nelietojiet produktu kā pagaidu cementu. Šo materiālu ir paredzēts lietot kā pastāvīgu cementu.

- Amalgauna cits oderes materiāls, kas paliek kavitātē, kavē gaismas piekļuvi un produkta polimerizāciju. Sagatavojoj kavitāti, nonemiet visus oderes materiālus.

- Kavitātēm pulpas tuvumā vai nejaūšas pulpas atsegšanas gadījumā izmantojiet pulpas pārklāšanas aizsargmateriālu.

- Lai novērstu piesārnojumu un nodrošinātu mitruma kontroli, izmantojiet koferdamu.

- Izmantojiet pagaidu materiālu, kas satur tanīnu vai magnēziju, pilnībā to nonemiet, lai novērstu krāsas izmaiņas.

- Izmantojot alumīnija hlorīdu saturošus hemostatiskos līdzekļus, ierobežojiet to daudzumu un levērojiet piesardzību, lai novērstu to saskari ar sasaistes virsmu. Pretējā gadījumā sasaiste ar zoba struktūru var vājināties.

- Neizmantojiet hemostatiskos līdzekļus, kas satur dzelzs sulfātu. Dzelzs sulfāts var izraisīt krāsas izmaiņas un vājināt sasaisti ar zoba struktūru.

- Nesajauciet produktu ar citiem materiāliem. Materiālu sajaukšana var izraisīt fizikālo īpašību izmaiņas, iespējams, sagaidīto īpašību pazemināšanos.

- Lai novērstu paaugstinātas jutības reakciju rašanās risku, ko var izraisīt saskare ar metakrilāta monomēriem vai citām produkta sastāvdalām, valkājiet cimdus vai īstenojiet citus piemērotus drošības pasākumus.

- Tūlīt pēc lietošanas šķidrumu pudeles cieši jānoslēdz ar vāciņu, lai mazinātu gaistošā šķidrinātāja iztvaikošanu.

- Ja ar produktu saistītie konteineri un/vai instrumenti ir bojāti, personīgās drošības nolūkā nekavējoties pārtrauciet to lietošanu.

### **[PANAVIA Veneer LC Paste]**

- Nevajadzīgi nepakļaujiet produktu tiešas saules gaismas vai operāciju lampu iedarbībai. Paste satur ļoti fotoreaktīvu katalizatoru, kas pāotrīna cietēšanu gaismas iedarbībā. Cementēšanas laikā pielāgojiet polimerizācijas lampas leņķi un/vai attālumu, lai samazinātu gaismas intensitāti mutēs dobumā un tādējādi novērstu pastas priekšlaicīgu polimerizāciju.

- Cementa pārpalikumu var viegli noņemt, ja to pirms tam 1 sekundi īslaicīgi apgaismo ar cietēšanas gaismu. Noņemot lieko cementu, nodrošiniet restaurācijas nekustīgumu, lai novērstu tās pacelšanos, jo dala no sveku cementa var vēl nebūt pilnīgi sacietējusi.

- Pievienojot aplikatora uzugali (16G), pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā un stingri pievienojiet, tādējādi novēršot pastas noplūdi caur aplikatora uzgaļa (16G) un šķīrces savienojuma vietu. Turklat pārliecīnieties, vai šķīrces savienojumā nav pastas paliek, jo tās var izraisīt aplikatora uzgaļa (16G) nokrišanu.

## I. IEVADS

PANAVIA Veneer LC ir ar gaismu cietināma sasaistes sveķu cementa sistēma. Tā sastāv no PANAVIA Veneer LC Paste (ar gaismu cietināma cementa pasta), CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (silānu, cirkoniju un metāla praineris), K-ETCHANT Syringe (fosforskābe) un pastas PANAVIA V5 Try-in Paste. Zobu apstrādei var izvēlēties PANAVIA V5 Tooth Primer vai CLEARFIL Universal Bond Quick.

Cementa pasta ir ar gaismu cietināms sveķu materiāls, kas nodrošina krāsas stabilitāti, kā arī rentgenstaru necaurlaidību, kas vienāda ar vai lielāka par 1 mm bieza alumīnija rentgenstaru necaurlaidību. Pasta tiek nodrošināta Kuraray ergonomiskā šķīrcē un izspiesta, izmantojot lenķveida uzklāšanas uzugali (16G) inlejas kavitātē vai uz onlejas vai laminātā venīra. Tā ir pieejama šādos 4 tonos: Universal (A2), Clear, Brown (A4) un White. Saskaņā ar standartu ISO 4049 tas ir klasificēts kā 2. veida un 2. klases (1. grupas) materiāls. Pirms cementēšanas var pārbaudīt toņu pielāgojamību, izmantojot pastas PANAVIA V5 Try-in Paste.

## II. INDIKĀCIJAS

Par 2 mm plānāku keramisku un kompozītmateriālu inleju, onleju un laminātā venīru cementēšana.

## III. KONTRINDIKĀCIJAS

Patientiem ar zināmu paaugstinātu jutību pret metakrilāta monomēriem. Ja ir zināms, ka pacientam ir alerģija pret jebkuru šī produkta sastāvdaļu.

## IV. IESPĒJAMĀS NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

- Proteinu koagulācijas dēļ mutes gļotāda pēc saskares ar produktu var iekrāsoties baltā krāsā. Taču tas parasti notiek īslaicīgi un dažu dienu laikā pazūd. Informējiet pacientu, ka zobi tūrišanas laikā ir jāizvairīs no skartās zonas kairināšanas.
- K-ETCHANT Syringe (fosforskābes) ķīmiskais sastāvs var izraisīt iekaisumu vai eroziju. levērojiet piesardzību, lai novērstu produkta saskari ar ādu vai tā ieklūšanu acīs.

## V. NESADERĪBAS

- Pulpas aizsardzībai vai pagaidu plombēšanai neizmantojiet eigenolu saturošus materiālus, jo eigenols var izraisīt krāsas izmaiņas un palēnināt cietēšanas procesu.
- Neizmantojiet hemostatiskos līdzekļus, kas satur dzelzs savienojumus, jo šie līdzekļi var negatīvi ietekmēt adhēziju un atlikušo dzelzs jonus dēļ var izraisīt zoba malas vai piegulošo smaganu krāsas izmaiņas.
- Kavitāšu tūrišanai nelietojiet ūdeņraža peroksīda šķīdumu, pretējā gadījumā var vājināties sasaiste ar zoba struktūru.
- Nelietojiet nātrijs hipohlorīta šķīdumu, pretējā gadījumā var vājināties sasaiste ar zoba struktūru.

## VI. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

### 1. Drošības pasākumi

- Sīs produkts satur vielas, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Produktu nav ieteicams lietot pacientiem ar zināmām alerģijām pret metakrilāta monomēriem vai citām sastāvdalām.
- Ja pacientam rodas paaugstinātas jutības reakcijas, piem., izsitumi, ekzēma, iekaisuma pazīmes, čūcas, pietūkums, nieze vai nejutīgums, pārtrauciet produkta lietošanu un konsultējieties ar ārstu.
- Lai novērstu paaugstinātas jutības reakcijas, novērsiet produkta tiešu saskari ar ādu un/vai mīkstajiem audiem. Produkta lietošanas laikā izmantojiet cimdu un ievērojiet atbilstošos piesardzības pasākumus.
- levērojiet piesardzību, lai novērstu produkta saskari ar ādu vai ieklūšanu acīs. Pirms produkta lietošanas pacienta acis aizsedziet ar dvieli vai aizsargbrillēm, lai aizsargātu tās pret materiāla šķīdumā.
- Ja ir radusies produkta saskare ar cilvēka ķermena audiem, veiciet tālāk norādītos pasākumus.

<Ja produkts iekļūst acīs>

Nekavējoties izskalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens un konsultējieties ar ārstu.

- Pirms noslaukāt pie aplikatora uzgaļa (16G) vai šķirces savienojuma pielipušās pastas paliekas ar spirtā samitrinātu marles tamponu, nospiediet tamponu, lai atbrīvotos no liekā spirta. Ja marles tampons satur pārmērīgu spirta daudzumu, spirts var iekļūt uzgalī un atšķaidīt pastu. Šādos gadījumos tas var negatīvi ietekmēt fiziskās īpašības un ietekmēt gāla rezultātu.
- Lai izvadītu gaisu no aplikatora uzgaļa (16G) sprauslas un novērstu gaisa burbuļu iekļūšanu pastā, novietojiet sprauslu virzienā uz augšu un lēni spiediet virzuli (ārpus pacienta mutes), līdz pasta sasniedz sprauslu.
- Pēc pastas izspiešanas uzlieciet šķirci vāciņu pēc iespējas ātrāk, lai novērstu pastas sacietēšanu apkārtējās gaismas ietekmē un svešķermenū iekļūšanu šķircē.

#### **[PANAVIA V5 Try-in Paste]**

- Try-in Paste ir jāizmanto tikai pārbaudei, kuras mērķis ir noteikt toņa sakritību ar PANAVIA V5 Paste vai PANAVIA Veneer LC Paste.
- Try-in Paste nesacietē. Neizmantojet to cementa restaurācijām.
- Try-in Paste šķirces adatas galā var parādīties caurspīdīgs šķidrums. Ja šāds caurspīdīgs šķidrums parādās, tas ir jānorējum un jāizmet, jo tas var ietekmēt toņu atbilstību.
- Try-in Paste toņa novērtēšana ir jāveic, izmantojot sacietējušā cementa biezumam aptuveni līdzīgu Try-in Paste slāņa biezumu.
- Pēc lietošanas Try-in Paste no restaurācijas un zoba virsmas rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni, lai novērstu sliktu sasaisti.

#### **[PANAVIA V5 Tooth Primer]**

- Pēc izspiešanas izmantojiet 5 minūšu laikā.
- Izmantojiet tikai kopā ar PANAVIA V5 Paste vai PANAVIA Veneer LC Paste.
- Ja apstrādātā virsma ir kontaminēta, nomazgājiet to ar ūdeni, nožāvējiet vai nošķiet ar spirtu vai KATANA Cleaner un pēc tam atkārtoti apstrādājiet ar šo praimeri.

#### **[CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]**

- Izmantojiet nekavējoties pēc izspiešanas. Produkts satur gaistošu etanolu. Šķidrinātājam izgaistot, viskozitāte palielinās, un tas var apgrūtināt produkta pielietošanu.
- Drīz pēc restaurācijas virsmas apstrādes ar šo praimeri veiciet cementēšanu.
- Ja apstrādātā virsma ir kontaminēta ar siekalām vai asinīm, nomazgājiet to ar ūdeni, nožāvējiet, nošķiet ar K-ETCHANT Syringe vai KATANA Cleaner un pēc tam apstrādājiet ar šo praimeri atkārtoti.

#### **[K-ETCHANT Syringe (fosforskābe)]**

- Uzmanieties, lai nepiesārnotu apstrādāto virsmu ar siekalām vai asinīm. Ja apstrādātā virsma ir piesārnota, apstrādājiet to atkārtoti.
- Ja produkts nav nāk saskarē ar apģērbu, nomazgājiet to ar ūdeni.
- Pēc katras lietošanas nonemiet adatas uzgali no šķirces un šķirci nekavējoties cieši uzlieciet uzgali.-4. Tooth Primer vitāla dentīna kodināšana var izraisīt pēcoperācijas jutīgumu.

#### **[Polimerizācijas ierīce]**

- Izmantojiet to saskaņā ar polimerizācijas ierīces lietošanas instrukcijās noteikto.
- Neskaitieties tieši gaismas avotā. Ieteicams izmantot aizsargbrilles.
- Nelielas intensitātes gaisma pasliktina adhēziju. Pārbaudiet lampas derīguma termiņu un to, vai polimerizācijas ierīces uzgalis nav piesārnots. Polimerizācijas ierīces gaismas intensitāti ir ieteicams regulāri pārbaudīt, izmantojot piemērotu gaismas intensitātes novērtēšanas ierīci.
- Polimerizācijas ierīces gaismu izstarojošais uzgalis pie sveķu virsmas ir jātūr pēc iespējas tuvāk un vertikālāk. Ja plaša sveķu virsma ir jācietina ar gaismu, šo virsmu ir ieteicams sadalīt daļās, katra no daļām cietināšanas gaismas iedarbībā pakļaujot atsevišķi.
- Pirms produkta lietošanas pārbaudiet, kādi apstākli ir nepieciešami pastas maišījuma cietināšanai ar gaismu, iepazīstoties ar šajās lietošanas instrukcijās norādītajiem gaismas iedarbībā notiekošās cietēšanas laikiem.

#### **3. Ar uzglabāšanu saistītie piesardzības pasākumi**

- Produkts ir jāizmanto līdz derīguma termiņam, kas norādīts uz iepakojuma.
- Ārpus lietošanas laika produkta sastāvdajas, izņemot PANAVIA V5 Try-in Paste un K-ETCHANT Syringe, ir jāglabā 2–8 °C/36–46 °F temperatūrā. PANAVIA V5 Try-in Paste un K-ETCHANT Syringe jāglabā 2–25 °C/36–77 °F temperatūrā.  
Visi ledusskapā glabātie komponenti pirms lietošanas 15 minūtes ir jātur istabas temperatūrā, lai atjaunotu to parastās viskozitātes un cietināšanas īpašības.
- Produktu nedrīkst pakļaut pārmērīga siltuma, tiešu saules staru vai atklātas liesmas iedarbībai.

- Produkts ir jāuzglabā viemērotā vietā, kur tam var piekļūt tikai zobārstniecības speciālisti.

#### **VII. SASTĀVDAĻAS**

Lai iegūtu informāciju par sastāvu un daudzumu, lūdzu, skatiet iepakojuma etiķeti.

<Pamatssastāvdaļas>

- PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White  
Silānēta lodveida silīcija pildviela, uretāna dimetakrilāts (Urethane dimethacrylate — UDMA), iterbja trifluorīds, trietilēnglikola dimetakrilāts, hidrofils alifātisks dimetakrilāts, hidrofils amīdu monomērs, paātrinātāji, dl-kamparhinons, pigmenti  
  
Kopējais neorganiskās pildvielas daudzums ir apmēram 47 tilp. %. Neorganisko pildvielu daļu izmērs ir no 0,05 μm līdz 8 μm.
- PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White glicerīns, silānītēs koloidālais silīcija dioksīds, silānītēs silīcija dioksīds, koloidālais silīcija dioksīds, pigmenti
- PANAVIA V5 Tooth Primer  
10-metakriloloiksidescildihidrogēnfosfāts (MDP), 2-hidroksietilmetakrilāts, hidrofilais alifātisks dimetakrilāts, paātrinātāji, ūdens
- CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS  
3-metakriloksipropiltrimetoksisilīns, 10-metakriloloiksidescildihidrogēnfosfāts (MDP), etanols
- K-ETCHANT Syringe  
fosforskābe, ūdens, koloidālais silīcija dioksīds, pigments
- Piederumi  
Applicator tip (16G) (For Paste) (Aplikatora uzgalis (16G) (Paste))  
Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (Adatas uzgalis (E) (paredzēts izmantošanai ar K-ETCHANT Syringe))  
Applicator brush (fine <silver>) (Aplikatora birstīte (smalka, <sudraba>))  
Mixing dish (Sajaukšanas trauks)

#### **VIII.KLĪNISKĀS PROCEDŪRĀS**

##### **1. Sagatavotā zoba (zoba, kompozītsveku) tīrišana**

Nonemiet pagaidu materiālus no sagatavotā zoba kā parasti, iztīriet kavītāti, ievērojot mitruma kontroli.

##### **[PIEZĪME]**

KATANA Cleaner var izmantot sagatavotā zoba notīrišanai piesārņojuma gadījumā. Uzkļājiet, izmantojot beršanas kustību 10 sekundes, un pēc tam noskalojiet ar ūdeni, līdz krāsa izzūd un nožūst.

##### **2. Restaurācijas sākotnējā izmēģināšana un regulēšana**

- Ja nepieciešams, veiciet protēzes restaurācijas sākotnējo izmēģināšanu, lai pārbaudītu tās atbilstību sagatavotajam zobam.
- Ja nepieciešams, uzkļājiet izvēlēto Try-in Paste toni uz restaurācijas cementējamās virsmas un veiciet restaurācijas sākotnējo izmēģināšanu sagatavotajam zobam. Ar birstīti nonemiet Try-in Paste pārpalkumu no malām. Try-in Paste toni atbilst sacietējušas cementa pastas toniem.  
Pārbaudiet toni vislabākās krāsas pieskaņošanai un tad nonemiet restaurāciju. Ar ūdeni nomazgājiet visu Try-in Paste no restaurācijas iekšējās virsmas un sagatavotā zoba virsmas.

##### **3. Protēzes restaurācijas virsmas sagatavošana**

Skatiet restaurācijas materiāla lietošanas instrukcijas. Specifisku instrukciju neesamības gadījumā iesakām izmantot turpmākās procedūras un lietot CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

Ja sasaistes virsmu veido silīcija bāzes keramika (piem., parastais porcelāns, litija disilikāts), hibrīdkeramika vai kompozītsveki:  
Atkarībā no restaurācijas veida var izmantot apstrādi ar skābi vai gaisa strūklu:

apstrāde ar skābi (piem., parastajam porcelānam, litija disilikātam).

(1) Sasaistes virsmu kodiniet ar fluorūdeņražskābes šķīdumu,

ievērojot šķīduma lietošanas instrukcijas.

(2) Noskalojiet sasaistes virsmu ar ūdeni un nožāvējiet.

Apstrāde ar gaisa strūklu (piem., hibrīdkeramikai, kompozītsvekiem).

- Padariet sasaistes virsmu raupjāku, apstrādājot to ar alumīnija oksīda pulveru (30–50 μm) strūklu, izmantojot 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–29 psi) gaisa spiedienu. Lai novērstu drupšanu, gaisa spiedienam un pulvera granulometriskajiem parametriem ir jābūt piemērotiem materiālam un/vai protēzes restaurācijas formai.

- (2) Protēzes restaurācijas virsmu ultraskanas tīrišanas ierīcē tīriet 2 minūtes.

#### [PIEZĪME]

Ja restaurācijas tiek izmēģinātas pēc apstrādes ar skābi vai gaisa strūklu, ar beršanas kustību uzklājiet K-ETCHANT Syringe (fosforskābi) 5 sekundes vai KATANA Cleaner 10 sekundes un pēc tam noskalojiet ar ūdeni, līdz krāsa izzūd, un nožāvējet restaurācijas, lai noņemtu svešķermenēus.

Ja sasaistes virsma ir metāla oksīda keramika (KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML).

- (1) Padariet sasaistes virsmu raupjāku, apstrādājot to ar alumīnija oksīda pulveru (30–50 µm) strūklu, izmantojot 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–58 psi) gaisa spiedienu. Lai novērstu drupšanu, gaisa spiedienam un pulvera granulometriskajiem parametriem ir jābūt piemērotiem materiālam un/vai protēzes restaurācijas formai.  
(2) Protēzes restaurācijas virsmu ultraskanas tīrišanas ierīcē tīriet 2 minūtes, pēc tam nožāvējet to ar gaisa strūklu.

#### [PIEZĪME]

Ja restaurācijas tiek izmēģinātas pēc apstrādes ar skābi vai gaisa strūklu, ar beršanas kustību uzklājiet KATANA Cleaner 10 sekundes un pēc tam noskalojiet ar ūdeni, līdz krāsa izzūd, un nožāvējet restaurācijas, lai noņemtu svešķermenēus.

#### 4. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS lietošana protēzes restaurācijai

Uzklājiet praimeri uz restaurācijas sasaistes virsmas ar aplikatora birstīti. Pēc uzklāšanas pietiekami nožāvējet visu sasaistes virsmu, izmantojot saudzīgu, eļļu nesaturošu gaisa plūsmu.

#### 5. Sagatavotā zoba apstrāde

Izvēlieties PANAVIA V5 Tooth Primer vai CLEARFIL Universal Bond Quick.

#### [PIEZĪME]

KATANA Cleaner var izmantot sagatavotā zoba notīršanai piesārnojuma gadījumā. Uzklājiet, izmantojot beršanas kustību 10 sekundes, un pēc tam noskalojiet ar ūdeni, līdz krāsa izzūd un nožūst.

#### PANAVIA V5 Tooth Primer

- (1) Ja sasaistes virsmu veido negriezta emalja vai ja cementējat laminētus venīrus, uzklājiet fosforskābi (K-ETCHANT Syringe) tikai uz emaljas virsmas, ļaujiet šim produktam 10 sekundes darboties un pēc tam to noskalojiet un nožāvējet.  
(2) Ar aplikatora birstīti uzklājiet Tooth Primer uz visas sagatavotā zoba virmas un ļaujiet šīm produktam 20 sekundes iedarboties. Veiciet nepieciešamos pasākumus, lai novērstu siekalu vai eksudātu saskari ar apstrādātajām virsmām.  
(3) Kārtīgi nožāvējet visu sasaistes virsmu, izmantojot saudzīgu, eļļu nesaturošu gaisa plūsmu. Lai novērstu Tooth Primer šķidruma dispersiju, izmantojiet vakuumu aspiratoru.

#### CLEARFIL Universal Bond Quick izmantošanai

- (1) Pirms saistvielas uzklāšanas izvēlieties vienu no trim kodināšanas procedūrām. Ja sasaistes virsmu veido negriezta emalja vai ja cementējat laminētus venīrus, ir nepieciešams uzklāt fosforskābi (K-ETCHANT Syringe) uz emaljas virsmas <(1)-b vai (1)-c>.

#### (1)-a. Paškodināšanas procedūra

Pārejiet uz tālāko (2) bez kodināšanas ar K-ETCHANT Syringe.

#### (1)-b. Selekktīvā zobu emaljas kodināšanas procedūra

Uzklājiet K-ETCHANT Syringe uz nenoslīpētās un/vai noslīpētās emaljas. ļaujiet iedarboties 10 sekundes un pēc tam noskalojiet un nožāvējet.

#### (1)-c. Visaptverošas kodināšanas procedūra

Uzklājiet K-ETCHANT Syringe uz visas kavītātes virsmas (uz emaljas un dentīna), ļaujiet tam iedarboties 10 sekundes un pēc tam noskalojiet un nožāvējet.

- (2) Izspiediet nepieciešamo saistvielas BOND daudzumu dozēšanas plāksnes iedobē tieši pirms uzklāšanas.

- (3) Ar aplikatora birstīti uzklājiet saistvielu BOND, ieberžot to pa visu sagatavi. Nav nepieciešams nogaidīt. Veiciet nepieciešamos pasākumus, lai novērstu siekalu vai eksudātu saskari ar apstrādātajām virsmām.

- (4) Atbilstoši žāvējet visu kavītātes sieniņu ar vieglu gaisa plūsmu ilgāk nekā 5 sekundes, līdz saistviela BOND ir stingra. Lai novērstu saistvielas BOND izplūšanu, izmantojiet vakuumu aspiratoru.

- (5) Cementējot lamināta venīrus, pirms lamināta venīru ievietošanas nav nepieciešams sacietināt saistvielu BOND ar gaismu. Cietināšana jāveic pēc lamināta venīru ievietošanas ar PANAVIA Veneer LC Paste. Cementējot inlejas vai onlejas, saistviela BOND pirms restaurācijas ievietošanas ir jācietina ar gaismu. Apstipriniet

cietēšanas laiku, izmantojot nākamo tabulu 1.

Tabula 1: Cietināšanas laiks atkarībā no gaismas avota veida.

Gaismas avota tips (gaismas intensitāte)	Cietēšanas laiks
ZILĀS GAISMAS DIODE ar augstu intensitāti * (vairāk nekā 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 sekundēm
ZILĀS GAISMAS DIODE * (800-1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sekundēm
Halogēnlampa (vairāk par 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 sekundēm

Katrais polimerizācijas ierīces faktiskajam vilņa garuma diapazonam ir jābūt 400 - 515 nm.

\* Maksimālais emisijas spektrs: 450 - 480 nm.

#### 6. Cementa pastas šīrces sagatavošana

Izvēlieties piemēroto toni, nonemiet atslītās šīrces vāciņu un stingri piestipriniet aplikatora uzgali (16G). Lai novērstu kontamināciju ar siekalām vai asinīm, nosedziet visu šīrci ar vienreizlietojamu (piem., plastmasas) pārsegu. Pirms un pēc lietošanas dezinficējiet šīrci, noslaukot ar spirtā samērcētu pārsienamā materiālu vati.

#### 7. Protēzes restaurācijas cementēšana

- (1) Ar sajauktu pastu pārkājiet visu protēzes restaurācijas virsmu vai visu sagatavoto zobu.  
(2) Novietojiet protēzes restaurāciju uz sagatavotā zoba.

#### 8. Cementa pārpalikuma noņemšana

Nonemiet cementa pārpalikumu, izmantojot vienu no divām turpmāk norādītajām metodēm. Pārpalikuma noņemšanas laikā turiet restaurāciju vietā.

#### Salipuša cietinātāja notīršanas metode.

Visu cementa pārpalikumu vairākās vietās 1 sekundi cietiniet ar gaismu 10–15 mm attālumā. Turot protēzes restaurāciju vietā, ar zobārstniecības instrumentu atdaliet ar pulsējošo metodi cietināto lieko cementu. Liekā cementa cietināšanas ar gaismu ilgumu Ir ieteicams noteikt iepriekš, cietinot ar gaismu mazu pastas daudzumu uz sajaukšanas plāksnes.

#### Mitrās notīršanas metode.

Jebkuru cementa pārpalikumu, kas palicis pie malām, var nonemt ar nelielu birstīti, putu lodīti, zobi diegu vai zobārstniecības zondi. [Restaurācijas malu cietināšanai ir ieteicams atbilstoši lietošanas instrukcijai noklāt malas ar aizsarggelu (piem., PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II), kas novērš skābekli aizturoša slāņa veidošanos.]

#### 9. Noslēdošā cietināšana

Ar gaismu cietiniet visu protēzes restaurācijas virsmu un malas, kas nav biezākas par 2,0 mm un ir pietiekami caurspīdīgas. Ja ar gaismu cietināmā virsma ir platāka nekā gaismas starojuma uzgala diametrs, sadaliet apstrādes procesu vairākos posmos.

Nedrīkst izmantot metāla oksīdu keramiku (piem., cirkoniju), jo tās caurspīdīgums var nebūt pietiekams. Tomēr var izmantot mūsu produktu cirkoniju ar izteiktu caurspīdīgumu (KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML) un biezumu, kas nepārsniedz 1,2 mm. Apstipriniet cietēšanas laiku, izmantojot nākamo tabulu 2.

KATANA Zirconia YML ar biezumu mazāk par 1,2 mm var izmantot tikai kā lamināta venīrus.

#### 10. Malu pulēšana

Malas pulējet, izmantojot kompozītsveku pulēšanai piemērotus rīkus.

#### [GARANTIJA]

Uzņēmums Kuraray Noritake Dental Inc. aizvieto visus produktus, kas ir izrādījušies bojāti. Uzņēmums Kuraray Noritake Dental Inc. neatbild par tiešiem, netiešiem vai tpašiem zaudējumiem vai bojāumiem, kas radušies saistībā ar šo produktu uzklāšanu vai izmantošanu, vai arī nespējas tos izmantot. Pirms produktu izmantošanas lietotājam ir jāpārbauda to piemērotība plānotajam izmantošanas mērķim, un lietotājs uzņemas visus ar tiem saistītos riskus un atbildību.

#### [PIEZĪME]

Ja šī izstrādājuma dēļ ir radies nopietns negadījums, ziņojiet par to tālāk norādītajam pilnvarotajam ražotāja pārstāvībām un lietotāja/pacienta dzīves vietas valsts uzraudzības iestādei.

#### [PIEZĪME]

„PANAVIA”, „CLEARFIL” un „OXYGUARD” ir KURARAY CO., LTD. preču zīmes.

„KATANA” ir NORITAKE CO., LIMITED., preču zīme.

Tabula 2: cietināšanas laiks atkarībā no restaurācijas veida

Restaurācijas veids un tonis		Maksimālais restaurācijas biezums	Cietināšanas gaismas veids (gaismas intensitāte)					
			ZILĀS GAISMAS DIODE ar augstu intensitāti ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	ZILĀS GAISMAS DIODE (1000~1400 $\text{mW/cm}^2$ )	Halogēnlampa ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )			
<b>Iamināta venīrs</b>			Cietēšanas laiks					
Silīcija bāzes keramika (piem., parastais porcelāns, litija disilikāts)	BL toni, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	Trīs reizes pa 3 sekundēm vai divas reizes pa 5 sekundēm	10 sekundēm	20 sekundēm			
	Citi toni			20 sekundēm				
Hibrīdkeramika, kompozītsveki	Visi toni	1,2 mm	Trīs reizes pa 3 sekundēm vai divas reizes pa 5 sekundēm					
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML								
<b>Inlejas, onlejas</b>			Cietēšanas laiks					
Silīcija bāzes keramika, hibrīdkeramika, kompozītsveki	Visi toni	2,0 mm	Trīs reizes pa 3 sekundēm vai divas reizes pa 5 sekundēm	10 sekundēm	20 sekundēm			
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 mm						
Tonis un cietēšanas dzīlums	Universal (A2), Clear, Brown (A4)		1,5 mm					
	White		1,0 mm					

# PANAVIA<sup>TM</sup> Veneer LC



2°C /  
36°F

8°C /  
46°F



0197

LT



## I. IVADAS

„PANAVIA Veneer LC“ yra šviesa kietinama kibiojo dervinio cemento sistema. Ją sudaro „PANAVIA Veneer LC Paste“ (šviesa kietinama cemento pasta), „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ (silano, cirkonio ir metalo gruntas), „K-ETCHANT Syringe“ (fosforo rūgštis) ir „PANAVIA V5 Try-in Paste“. Dantims gydyti galima pasirinkti „PANAVIA V5 Tooth Primer“ arba „CLEARFIL Universal Bond Quick“ dantų gruntą.

Cemento pasta yra šviesa kietinama dertos pagrindu pagaminta medžiaga, užtikrinanti spalvų stabiliumą ir rentgeniškumą, lygi arba didesnį nei 1 mm aliuminio. Ji tiekiama ergonomiškame Kuraray švirkste į dozujomą per lenktą aplikatoriaus antgalį (16G) į jidėklę ertmę arba ant užkloto ar laminatės. Galimi 4 atspalviai: „Universal (A2)“, „Clear“, „Brown (A4)“ ir „White“. Pagal ISO 4049 klasifikuojama kaip 2 tipo ir 2 klasės (1 grupės) medžiaga. Prieš cementavimą atspalvio prisiitaikymą galima patikrinti naudojant „PANAVIA V5 Try-in Pastes“.

## II. INDIKACIJOS

Keraminių ir kompozito jidéklių, užklotų ir laminationių, kurių storis mažesnis kaip 2 mm, cementavimas

## III. KONTRAINDIKACIJOS

Pacientai, kuriems prieš tai pasireiškė per didelis jautrumas metakrilatų monomerams. Pacientai, kurie yra alergiški bet kuriai iš šio produkto sudedamųjų dalių.

## IV. GALIMI ŠALUTINIAI POVEIKIAI

- [1] Produktui patekus ant burnos gleivinės, dėl baltymų koaguliacijos ji gali pabalti. Paprastai tai yra laikinas reiškinys, išnykstantis per kelias dienas. Nurodymite pacientui, kad valydamas dantis jis stengtysi nedirgti šios srities.
- [2] Dėl savo cheminės sudėties „K-ETCHANT Syringe“ (fosforo rūgštis) gali sukelti uždegimą ar eroziją. Saugokitėskad produkto nepatektu ant odos arba į akis.

## V. NESUDERINAMUMAS

- [1] Pulpai apsaugoti arba laikinam hermetizavimui nenaudokite medžiagą, kurių sudėtyje yra eugenolio, nes dėl eugenolio gali atsirasti spalvos pokyčių ir sulėtėti kietėjimo procesas.
- [2] Nenaudokite hemostatikų su geležies junginiais, nes medžiagos gali pakenkti sukibimui ir dėl likusių geležies jonų gali atsirasti danties pakraščių ar aplinkinių dantenų spalvos pakitimų.
- [3] Kariozinėms ertmėms valyti nenaudokite vandenilio peroksido tirpalą, nes tai gali susilpninti surišimą su danties struktūra.
- [4] Nenaudokite natrio hipochlorito tirpalą, nes jis gali susilpninti surišimą su danties struktūra.

## VI. ATSARGUMO PRIEMONĖS

### 1. Saugos nurodymai

- 1. Šio produkto sudėtyje yra medžiagų, galinčių sukelti alerginių reakcijų. Nenaudokite produkto, jei yra žinomas paciento didelis jautrumas metakrilato monomerams arba kitiemis komponentams.
- 2. Jei pacientui atsirastų per didelio jautrumo reakcijos, pvz., bérimas, egzema, uždegiminių reiškiniai, pūliniai, patinimai, niežtėjimas arba tirpimas, nebenaudokite produkto ir pasikonsultuokite su gydytoju.
- 3. Saugantis, kad neišvystytų padidėjés jautrumas, venkite tiesioginio kontakto su oda ir (arba) minkštasis audiniai. Naudodamai produkta mūvėkite pirštiniems arba imkitės tinkamų atsargumo priemonių.
- 4. Saugokite, kad produkto nepatektu ant odos arba į akis. Prieš naudodami produkta, uždenkite paciento akis rankšluosčiu arba apsauginiais akiniais, kad apsaugotumėte nuo tiškalų.
- 5. Jei produktas susiliečia su žmogaus audiniai, reikia imtis šių priemonių.  
 <Jei produkto pateko į akį>  
 Akį tuo pat praplaukite dideliu kiekiu vandens ir pasikonsultuokite su gydytoju.  
 <Jei produkto pateko ant odos arba burnos gleivinės>  
 Tuo pat nušluostykite sritį alkoholiu sudrékintu vatos tamponu arba marle ir nuskalauskite dideliu kiekiu vandens.
- 6. Būkite atsargūs ir pasirūpinkite, kad pacientas netyčia neprarytų produkto.

7. Nenaudokite aplikatoriaus teptuko, aplikatoriaus antgalio (16G) ir adatos galiuko pakartotinai.

Kad išvengtumėte kryžminės taršos, venkite to pačio dozo užplėstymo skrybėliu ir šepetelių bei antgalii skirtiniams pacientams. Šepetelis ir antgalis yra vienkartiniai, todėl po naudojimo juos būtina išmesti.

8. Pakankamai išvalykite kariozinę ertmę, kad išvengtumėte surišimo trūkumą. Jei sukibimo paviršius užterštas seilėmis arba krauju, ji rūpestingai nuplaukite ir išdžiovinkite. Patariame naudoti „KATANA Cleaner“ optimaliam surišimui. Tada pakartotinai užtepkite gruntą arba rišiklę.

9. Šiame produkte yra iterbio trifluorido (mažiau nei 15%). Vartojimas vaikams iki 6 metų gali sukelti fluorozės riziką.

10. Šalinkite šį produktą kaip medicinines atliekas, kad išvengtumėte infekcijos. Siekiant išvengti susižeidimų, antgalį išmeskite prieš tai uždenge adatos antgalį.

11. Produktas turėtų būti naudojamas tik restauracijoms, kurios yra mažesnės nei 2,0 mm storio ir yra pakankamai skaidrios. Nenaudokite metalo oksido keramikos (pvz., cirkonio oksido), nes ji gali būti nepakankamai skaidri. Tačiau mūsų cirkonio oksido produktai, turintys didelį skaidrumą („KATANA Zirconia STML/UTML“, „KATANA Zirconia Block STML“), kurių storis yra mažesnis nei 1,2 mm, gali būti naudojami. Plonesnio kaip 1,2 mm storio „KATANA Zirconia YML“ galima naudoti tik kaip laminates.

## 2. Atsargumo priemonės naudojant ir apdrojant

### [I]prastinės atsargumo priemonės

1. Produktą leidžiama naudoti tik skyriuje [II. INDIKACIJOS] įvardytais naudojimo atvejais.

2. Ši produkta gali naudoti tik licencijuoti odontologijos specialistai.

3. Nenaudokite šio produkto kaip laikinojo cemento. Ši medžiaga yra surkuta būti naudojama kaip nuolatinis cementas.

4. Amalgama ar kitos pamušalo medžiagos, likusios ertmėje, neleis praeiti šviesai ir polimeriuoti produkту. Ruošdami ertmę, pašalinkite visą pamušalinę medžiagą.

5. Šalia pulpos esančioje ertmėje arba atvejais, kai pulpa netyčia atidengiama, naudokite pulpitos padengimo medžiaga.

6. Švarumui ir sausumui užtikrinti naudokite koferdamą.

7. Jei buvo naudojamos laikinosios medžiagos, kurių sudėtyje yra tanino arba magnio, kad neatsirastų spalvos pokyčių, būtinai visiškai jas pašalinkite.

8. Jei naudojami hemostatikai su aluminio chloridu, kiek įmanoma sumažinkite jų kiekį ir saugokite, kad jų nepatektų ant sukibimo paviršiaus. To nepaisant gali susilpninti surišimo su danties struktūra stipris.

9. Nenaudokite hemostatinių medžiagų, kurių sudėtyje yra geležies sulfato. Geležies sulfatas gali pakeisti spalvą ir susilpninti danties struktūros surišimą.

10. Nemaišykite produkto su kitomis medžiagomis. Medžiagoms susimaišius gali pasikeisti fizikinės savybės ir galimai sumažėti laukiamos savybės.

11. Mūvėkite pirštines arba imkitės kitų tinkamų apsaugos priemonių, kad išvengtumėte padidėjusio jautrumo, kuris gali atsirasti dėl kontakto su metakrilato monomerais ar bet kokiais kitaip produkto komponentais.

12. Buteliukus su skyssiu reikia sandariai uždaryti iškart po naudojimo, kad būtų sumažintas lakių tirpkių garavimas.

13. Jei šio produkto indai ir (arba) instrumentai apsigadina, saugokitės, kad nenukentėtumėte, ir tuoju pat nutraukite naudojimą.

## [PANAVIA Veneer LC Paste]

1. Būkite atsargūs, kad išvengtumėte bereikalingo tiesioginių saulės spinduliuose arba darbinės šviesos poveikio. „Paste“ sudėtyje yra kietinimo šviesa katalizatorius, kuris yra labai fotoreaktyvus.

Cementuodami pareguliuokite odontologinio šviestuovo kampą ir (arba) atstumą, kad sumažintumėte į burnos ertmę patenkančios šviesos intensyvumą ir apsaugotumėte pastą nuo pirmalaikės polimerizacijos.

2. Perteiklinį cementą galima pašalinti, jei 1 sekundę pakietinus šviesą. Šalinindami perteiklinį cementą, prilaikykite restauraciją vietoje, kad jos netyčia nepakeltumėte, nes gali būti likę nepakankamai sukietus cemento.

3. Tvirtindami aplikatoriaus antgalį (16G), pasukite antgalį pagal laikrodžio rodyklę ir tvirtai pritvirtinkite, taip išvengdami pastos nuotekio aplikatoriaus antgalio (16G) ir švirkšto sandūroje. Be to, įsitikinkite, kad švirkšto sandūroje néra pastos, dėl kurios aplikatoriaus antgalis (16G) gali nukristi.

4. Prieš nuvalydami ant aplikatoriaus antgalio (16G) ar švirkšto sandūros prilipusią pastos liekaną alkoholio marle, išgręžkite marlę, kad pašalintumėte alkoholio perteiklį. Naudojant marlę su per daug alkoholio, jis gali patekti į antgalį ir praskiesti pastą. Tokiai atvejais tai gali sumažinti laukiamas fizines savybes.

5. Norédami išleisti orą iš aplikatoriaus antgalio (16G) ir užkirsti kelią oro burbuliukų maišymuisi su pasta, nukreipkite antgalį aukštyn ir lėtai stumkite stūmoklį (paciento burnos išorėje), kol pasta pasieks antgalio galą.

6. Dozavus pasta, švirkštą reikia kuo greičiau uždaryti, kad pasta nesukietėtų darbo aplinkos šviesoje ir kad į švirkštą nepatektų pašalinė medžiagų.

#### [PANAVIA V5 Try-in Paste]

- 1., „Try-in Paste“ naudojimas turėtų apsiriboti tik tuo, kad patikrintumėte, ar atspalviai atitinka „PANAVIA V5 Paste“ arba „PANAVIA Veneer LC Paste“.
- 2., „Try-in Paste“ nekietėja. Nenaudokite jos restauracijoms cementuoti.
3. Ant „Try-in Paste“ švirkšto galiuko gali pasirodyti permatomo skyčio. Jei yra tokio permatomo skyčio, jį reikia išspausti ir išmesti, nes atsiskyręs skystis gali trukdyti pritaikyti atspalvį.
4. Atspalvį pasitelkiant „Try-in Paste“ reikėtų taikyti naudojant maždaug tokio paties „Try-in Paste“ storio sluoksnį, kaip ir kietėjančio cemento.
5. Kad nepakenktų sukibimui, po naudojimo rūpestingai nuplaukite „Try-in Paste“ nuo restauracijos ir danties paviršiaus vandeniu.

#### [PANAVIA V5 Tooth Primer]

1. Sunaudokite per 5 minutes nuo dozavimo.
2. Naudoti tik su „PANAVIA V5 Paste“ arba „PANAVIA Veneer LC Paste“.
3. Jei apdorota vieta užteršiama, apdorokite ją pakartotinai. vandeniu ir išdžiovinkite arba nuvalykite alkoholiu arba „KATANA Cleaner“ ir vėl apdorokite gruntu.

#### [CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. Reikia naudoti tuoju po dozavimo. Jo sudėtyje yra lakaus etanolio. Tirpiklui išgaravus, klampa padidėja, ir tai gali pasunkinti déjimą.
2. Apdorojus restauracijos paviršių šiuo gruntu, atlikite cementavimą.
3. Jei iš anksto apdorotas / apdorotas paviršius užsiteršia seilėmis arba krauju, nuplaukite jį vandeniu, išdžiovinkite, nuvalykite su „K-ETCHANT Syringe“ arba „KATANA Cleaner“ ir apdorokite iš naujo šiuo gruntu.

#### [K-ETCHANT Syringe] (fosforo rūgštis)

1. Saugokite, kad apdoroto paviršiaus neužterštumėte seilėmis ar krauju. Jei apdorota vieta užteršiama, apdorokite ją pakartotinai.
2. Jei produkto pateko ant drabužių, nuplaukite juos vandeniu.
3. Po kiekvieno naudojimo nuimkite adatos antgalį nuo švirkšto ir nedelsdami tvirtai užsukite švirkšto gaubtelį.-4. Naudojant „Tooth Primer“, gyvo dentino ésdinimas gali sukelti jautrumą po operacijos.

#### [Polimerizacijos prietaisas]

1. Naudokite jį vadovaudamiesi odontologinio polimerizatoriaus naudojimo instrukcija.
2. Nežiūrėkite į šviesos šaltinių. Rekomenduojama užsidėti apsauginius akinius.
3. Dél mažo šviesos intensyvumo blogėja sukibimas. Patikrinkite lempos naudojimo trukmę ir polimerizacijos šviesolaidžio švarumą. Rekomenduojama nurodytais laiko intervalais tikrinti kietinimo šviesos intensyvumą atitinkamu fotometru.
4. Polimerizacijos prietaiso šviesos anga turi būti laikoma vertikaliai ir kuo arčiau cemento paviršiaus.  
Jei reikia polimerizuoti didelį cemento paviršių, patariama suskirstyti sričių į keliais dalis ir kiekvieną dalį polimerizuoti atskirai.
5. Prieš naudodamini produkta, patikrinkite pastos mišinio kietėjimui būtinas sąlygas, vadovaudamiesi šioje naudojimo instrukcijoje nurodyta kietinimo šviesa trukme.

#### 3. Atsargumo priemonės sandéliuojuant

1. Sunaudokite produktą iki nurodytos ant pakuočės tinkamumo naudoti datos.
2. Produktas, išskyrus „PANAVIA V5 Try-in Paste“ ir „K-ETCHANT Syringe“, turi būti laikomas (2–8 °C/36–46 °F) temperatūroje, kai jis nenaudojamas. „PANAVIA V5 Try-in Paste“ ir „K-ETCHANT Syringe“ reikia laikyti (2–25 °C/36–77 °F) temperatūroje.  
Visi komponentai, laikomi šaldytuve, prieš naudojimą turi būti 15 minučių pašildomi iki kambario temperatūros, kad būtų atkurta išprasta klampa ir kietėjimo savybės.
3. Produktą reikia saugoti nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies.
4. Produktą būtina laikyti saugioje, tik odontologams pasiekiamoje vietoje.

#### VII. KOMPONENTAI

Kiekio ir sudėties informacija pateikta ant pakuočės išorės.

<Pagrindinės sudedamosios dalys.>

- 1) PANAVIA Veneer LC Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Silanuotas rutulinis silicio dioksido užpildas,Uretano dimetakrilatas

(UDMA),Iterbio trifluoridas, rietilenglikolio dimetakrilatas,Hidrofilinis alifatinis dimetakrilatas,Hidrofilinis amido monomeras,Spartintuvai,dl-kamparchinonas,Pigmentai

Bendras neorganinių užpildų kiekis apie 47% tūrio.  
Neorganinių užpildų dalelių dydis svyruoja nuo 0,05 µm iki 8 µm.

2) PANAVIA V5 Try-in Paste: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White Glicerolis,Silanuotas koloidinis silicio dioksidas,Silanuotas silicio dioksidas,Koloidinis silicio dioksidas,Pigmentai

3) PANAVIA V5 Tooth Primer

10-metakriloiloksidescyl-divandenilio fosfatas (MDP),2-hidroksietilo metakrilatas,Hidrofilinis alifatinis dimetakrilatas, Spartintuvai,Vanduo

4) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

3-metakrilospropilo trimetoksisilan,10-metakriloiloksidescyl-divandenilio fosfatas (MDP),Etanolis

5) K-ETCHANT Syringe

Fosforo rūgštis,Vanduo,Koloidinis silicio dioksidas,Pigmentas

6) Prietaisai

Applicator tip (16G) (For Paste) (Aplikatoriaus antgalis (16G) (skirtas „Paste“))  
Needle tip (E) (for K-ETCHANT Syringe) (Adatos antgalis (E) (skirtas „K-ETCHANT Syringe“))  
Applicator brush (fine <silver>) (Aplikatoriaus teptukas (smulkus <sidabrinis>))  
Mixing dish (Maišymo indas)

#### VIII. KLINIKINĖS PROCEDŪROS

##### 1. Paruošto danties valymas (danties, kompozito dervos)

Iš paruošto danties pašalinkite laikinas medžiagas išprastu būdu; išvalykite ertmę naudodamini drėgmės kontrole.

##### [PASTABA]

Paruoštą dantį galima valyti „KATANA Cleaner“, kai yra užteršimas. Tepkite 10 sekundžių trinamuoju judesiui, tada nuplaukite vandeniu, kol spalva išnyks ir išdžius.

##### 2. Bandomasis restauracijos pamatavitimas ir pritaikymas

- 1) Jei reikia, pamatuokite protezinę restauraciją ir patikrinkite, ar ji tinka paruoštam dančiu.
- 2) Jei reikia, uždékite ant restauracijos cementavimo paviršiaus parinkto atspalvio „Try-in Paste“ ir pritaikinkite restauraciją ant paruošto danties. Pašalinkite „Try-in Paste“ perteklių nuo pakraščių šepeteliu. „Try-in Paste“ atspalviai atitinka sukietėjusios cemento pastos atspalvius.  
Patikrinkite, koks atspalvis geriausiai atitinka spalvą, ir nuimkite restauraciją. Vandenu visiškai nuplaukite □ „Try-in Paste“ nuo vidinio restauracijos paviršiaus ir preparuoto danties paviršiaus.

##### 3. Protezinės restauracijos paviršiaus kondicionavimas

Laikykiteis restauracines medžiagos naudojimo instrukciją. Jei specialių instrukcijų nėra, mes rekomenduojame tokią procedūrą ir „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ déjimą:

Jei sukiibimo paviršius yra iš keramikos silicio pagrindu (pvz., tradicinės keramikos, ličio disilikato), hibridinė keramika arba kompozito derva:

Šalinimo mažu šepeteliu metodas:

Atsižvelgiant į restauracijos tipą, gali būti naudojamas apdorojimas rūgštimi arba apdorojimas smėliavimu:

apdorojimas rūgštimi (pvz., tradicinės keramikos, ličio disilikato):

- (1) Nuésdinkite sukiibimo paviršių hidrofluoro rūgšties tirpalu, vadovaudamiesi tirpalo naudojimo instrukcija.

- (2) Nuplaukite sukiibimo paviršių vandeniu ir išdžiovinkite.

Apdorojimas smėliavimu (pvz. hibridinės keramikos, kompozito dervos):

- (1) Pašiurkštinkite sukiibimo paviršių, 0,1–0,2 MPa oro slėgiu nupūsdami aliuminio milteliais (30–50 µm) (1–2 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–29 psi). Oro slėgi ir miltelių smulkumą reikia gerai pritaikyti prie protezinės restauracijos medžiagos ir (arba) formos bei dirbtinių atsargų, kad būtų išvengta nuskilimų.

- (2) Protezinę restauraciją 2 minutes valykite ultragarsiniame valymo įrenginyje.

##### [PASTABA]

Jei po apdorojimu rūgštimi arba apdorojimu smėliavimu restauracijos yra išbandyto, 5 sekundės užtepkite „K-ETCHANT Syringe“ (fosforo rūgštis) arba 10 sekundžių tepkite „KATANA Cleaner“ šveiciamuoju judesiui, tada nuplaukite vandeniu, kol spalva išnyks, ir nusausinkite restauracijas norédami pašalinti taršalus.

Jeigu sukibimo paviršius yra iš metalo oksido keramikos (pvz., „KATANA Zirconia STML/UTML/YML“, „KATANA Zirconia Block STML“):

- (1) Pašiurkštinkite sukibimo paviršių 0,1–0,4 MPa oro slėgiu nupūsdami aliuminio milteliais (30–50 µm) (1–4 kgf/cm<sup>2</sup>, 15–58 psi). Oro slėgi ir miltelių smulkumą reikia gerai pritaikyti prie protezinės restauracijos medžiagos ir (arba) formos bei dirbtinių atsargai, kad būtų išvengta nuskilimų.  
(2) Protezinę restauraciją 2 minutes valykite ultragarsiniame valymo įrenginyje, o po to nudžiovinkite oro srove.

#### [PASTABA]

Jei po apdorojimu rūgštimi arba apdorojimu smėliavimu restauracijos yra išbandytos, 10 sekundžių tepkite „KATANA Cleaner“ šveiciamuoju judesiui, tada nuplaukite vandeniu, kol spalva išnyks, ir nusausinkite restauracijas norėdami pašalinti taršalus.

#### 4. „CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS“ dėjimas ant protezinės restauracijos

Aplikatoriaus teptuku gruntą tepkite ant klijuojamą restauracijos paviršiaus. Užtepę išdžiovinkite visą sukibimo paviršių pūsdami silpną oro be alyvos srove.

#### 5. Paruošto danties gydymas

Pasirinkite „PANAVIA V5 Tooth Primer“ arba „CLEARFIL Universal Bond Quick“.

#### [PASTABA]

Paruoštą dantį galima valyti „KATANA Cleaner“, kai yra užteršimas. Tepkite 10 sekundžių trinamuoju judesiui, tada nuplaukite vandeniu, kol spalva išnyks ir išdžius.

#### Skirta „PANAVIA V5 Tooth Primer“

- (1) Jei sukibimo paviršius yra nešliuotas emalis arba jeigu cementuojamai laminatės venyrai, tik ant emilio paviršiaus užtepkite fosforo rūgštį („K-ETCHANT Syringe“) ir palikite veikti 10 sekundžių; tada nuplaukite ir nudžiovinkite.  
(2) Užtepkite „Tooth Primer“ ant viso paruošto danties paviršiaus aplikatoriaus teptuku ir palikite jį 20 sekundžių. Saugokite, kad ant apdoroto paviršiaus nepatektų seilių arba išskyru.  
(3) Užtepus reikia gerai išdžiovinti visą klijuojamąjį paviršių, naudojant švelnų aliejaus neturintį oro srautą. Norėdami išvengti „Tooth Primer“ skyčio išsisiklaidymo, naudokite vakuuminį aspiratoriu.

#### Skirta „CLEARFIL Universal Bond Quick“

- (1) Prieš pradėdami cementavimą, pasirinkite vieną iš trijų ésdinimo procedūrų. Jei klijuojamasis paviršius turi nenupjauto emilio arba cementuojant laminatę, užtepus fosforo rūgštį („K-ETCHANT Syringe“) ant emilio paviršiaus būtina atlikti <(1)-b arba (1)-c>.

#### (1)-a. Savaiminio ésdinimo procedūra

Žiūrėkite žemiau (2) be pašiaušimo su „K-ETCHANT Syringe“.

#### (1)-b. Selektivų emilio ésdinimo procedūra

„K-ETCHANT Syringe“ turinį užtepkite ant nepjaustyto ir (arba) perpjauto emilio. Palikite 10 sekundžių, tada nuplaukite ir išdžiovinkite.

#### (1)-c. Pilno ésdinimo procedūra

„K-ETCHANT Syringe“ turinį užtepkite ant visos ertmės (emilio ir dentino), palikite 10 sekundžių, tada nuplaukite ir išdžiovinkite.

- (2) Prieš pat naudojimą, įdékite reikiama kiekį „BOND“ į indą.

- (3) Aplikatoriaus teptuku visą preparaciją tepkite „BOND“ trinamuoju judesiui. Nereikia laukti. Saugokite, kad ant apdoroto paviršiaus nepatektų seilių arba išskyru.

- (4) Gerai išdžiovinkite visą ertmės sienele pūsdami švelnų orą ilgiau nei 5 sekundes, kol „BOND“ nebejudės. Kad „BOND“ nesitaštytų, naudokite vakuuminį siurbuką.

- (5) Cementuojant laminates, prieš dedant jas, „BOND“ nereikia kietinti šviesa. Jis turėtų būti kietinamas uždėjus laminatą su „PANAVIA Veneer LC Paste“ Cementuojant įdéklius ar užklotus, prieš uždedant restauraciją, „BOND“ turėtų būti kietintas šviesa.

Pasitirkinkite kietinimo laiką pagal tokią lentelę 1:

Lentelė 1: kiekvieno šviesos šaltinio tipo kietinimo laikas

Šviesos šaltinio tipas (šviesos intensyvumas)	Kietinimo laikas
Didelio intensyvumo MÉLYNAS LED* (daugiau kaip 1500 mW/cm <sup>2</sup> )	5 s
MÉLYNAS LED* (800–1400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s
Halogeninė lempa (daugiau kaip 400 mW/cm <sup>2</sup> )	10 s

Kiekvieno polimerizacijos prietaiso efektyvus bangos ilgio diapazonas turi būti 400–515 nm.

\* Emisijos spektrė pikas: 450–480 nm.

#### 6. Švirkšto cemento pastos paruošimas

Pasirinkite tinkamą atspalvį, nuo pasirinkto švirkšto nuimkite dangtelį

ir saugiai pritvirtinkite aplikatoriaus antgalį (16G).

Uždenkite visą švirkštą vienkartiniai apdangalu (pvz., plastikine užmaute), kad jis neužsiterėtų seilėmis ir krauju.

Prieš ir po naudojimo dezinfekuokite švirkštą nuvalydamis ji su sugeriančiu vatos tamponu, suvilgytu alkoholiu.

#### 7. Protezinės restauracijos cementavimas

- (1) Užtepkite pastaą ant viso klijuojamąjo protezinės restauracijos paviršiaus arba viso paruošto danties.  
(2) Uždékite protezinę restauraciją ant paruošto danties.

#### 8. Cemento pertekliaus pašalinimas

Pašalinkite bet kokį cemento perteklių vieną iš šių dviejų būdų. Pašalindami perteklių, prilaikykite restauraciją.

#### Valymo kietinimų technika:

Šviesa kietinkite cemento perteklių keliose vietose 1 sekundę 10–15 mm atstumu. Laikykite protezinę restauraciją savo vietoje, dantų instrumentu nuimkite sukietėjusis cemento perteklių. Patartina iš anksto nustatyti cemento pertekliaus kietinimo šviesa laiką, pakietinant šviesą šiek tiek pastos ant maišymo plokštelynės.

#### Šlapio valymo technika:

Bet kokį cemento perteklių, likusį kraštuse, galima pašalinti mažu šepeteliu, putų granulėmis, dantų siūlu ar zondu.

[Norint sukietinti restauracijos kraštus, juos pravartu padengti apsauginiu geliu (pvz., „PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II“), kad būtų išvengta deguonies slopinimo sluoksnio susidarymo pagal naudojimo instrukcijas.]

#### 9. Galutinis kietinimas

Šviesa kietinkite visą protezinės restauracijos paviršių ir kraštus, kurie yra mažesni nei 2,0 mm storio ir pakankamai skaidrūs. Jei plotas, kurį norite kietinti šviesa, yra didesnis nei šviesą spindiliuojančio galo skersmuo, ekspozicijos procesą padalinkite į kelis etapus.

Nenaudokite metalo oksido keramikos (pvz., cirkonio oksido), nes ji gali būti nepakankamai skaidri. Tačiau mūsų cirkonio oksido produktais, turintys didelį skaidrumą („KATANA Zirconia STML/UTML“, „KATANA Zirconia Block STML“), kurių storis yra mažesnis nei 1,2 mm, gali būti naudojami. Pasitirkinkite kietinimo laiką pagal tokią lentelę 2:

Plonesnio kaip 1,2 mm storio „KATANA Zirconia YML“ galima naudoti tik kaip laminates.

#### 10. Kraštų poliravimas

Kompozito dervoms poliruoti skirtais instrumentais nopoliruokite kraštus.

#### [GARANTIJA]

„Kuraray Noritake Dental Inc.“ pakeičia visus produktus su įrodomais trūkumais. „Kuraray Noritake Dental Inc.“ Neprisiima atsakomybės už tiesioginius, netiesioginius ir specialius nuostolius arba žalą, atsiradusią dėl produktų taikymo ar naudojimo paskirčiai, kuriai jų negalima naudoti. Naudotojas, prieš naudodamas produktus, privalo patikrinti ir išsitinkti suplanuotos paskirties tinkamumu, ir tam tenka visos su tuo susijusios atsakomybės rizikos.

#### [PASTABA]

Jeigu įvyktų su šiuo gaminiu susijęs sunkus incidentas, praneškite apie tai toliau nurodytam gamintojo įgaliotajam atstovui ir šalies, kurioje yra naudotojas / pacientas, saugos kontrolės įstaigoms.

#### [PASTABA]

„PANAVIA“, „CLEARFIL“, ir „OXYGUARD“ yra registruoti KURARAY CO., LTD. prekių ženklai.

„KATANA“ yra registruotas „NORITAKE CO., LIMITED.“, prekės ženklas.

Lentelė 2: kiekvieno restauracijos tipo kietinimo šviesa laikas

Restauracijos tipas ir atspalvis		Maksimalus restauracijos storis	Kietinimo šviesos tipas (šviesos intensyvumas)		
			Didelio intensyvumo MĖLYNAS LED ( $\geq 1500 \text{ mW/cm}^2$ )	MĖLYNAS LED (1000~1400 $\text{mW/cm}^2$ )	Halogeninė lempa ( $\geq 400 \text{ mW/cm}^2$ )
<b>Laminatė</b>			Kietinimo laikas		
Silicio pagrindu pagaminta keramika (pvz., tradicinės keramikos, ličio disilikato)	BL atspalviai, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	Tris kartus po 3 s arba du kartus po 5 s	10 s	20 s
	Kiti atspalviai			20 s	
Hibridinė keramika, kompozito derva	Visi atspalviai	1,2 mm	Tris kartus po 3 s arba du kartus po 5 s	10 s	20 s
KATANA Zirconia STML/UTML/YML, KATANA Zirconia Block STML					
<b>Jklotai, užklotai</b>			Kietinimo laikas		
Silicio pagrindu pagaminta keramika, hibridinė keramika, kompozito derva	Visi atspalviai	2,0 mm	Tris kartus po 3 s arba du kartus po 5 s	10 s	20 s
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 mm			

Atspalvis ir kietėjimo gylis	Universal (A2), Clear, Brown (A4)	1,5 mm
	White	1,0 mm